• 研究论文 •

树状碳水化合物 II——液晶性的研究

杨柳林^{a,b} 董炎明^{*b} 胡晓兰^{*b} 刘安华^b

(^a 厦门大学化学化工学院 厦门 361005)

(^b 厦门大学材料学院 厦门 361005)

摘要 以基于单糖为内核, 楔形液晶基元 DOBOB 酸(3,4,5-三[对-(十二烷氧基)苄氧基]苯甲酸)为分枝的树状碳水化合物液晶为研究对象, 利用 DSC、热台偏光显微镜、XRD 和 CD/UV 光谱等手段研究该类化合物的液晶性. 研究发现分枝的数目对该类化合物的液晶性有显著影响, 以 2-乙酰氨基葡萄糖为内核的包含四个分枝的树状分子具有最高的液晶结构有序性, 清亮点也显著高于另两种单糖内核(含五个分枝)的树状分子. 此外, 该类碳水化合物液晶形成的液晶相都具备超分子手性, 为探索碳水化合物手性液晶相提供了一条新的思路.

关键词 树状碳水化合物液晶; 3,4,5-三[对-(十二烷氧基)苄氧基]苯甲酸; 手性液晶相

Dendronized Carbohydrates II—Liquid Crystallinity Study

Yang, Liulin^{a,b} Dong, Yanming^{*b} Hu, Xiaolan^{*b} Liu, Anhua^b

(^a College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005)

(^b College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005)

Abstract Liquid crystallinity of dendronized carbohydrate liquid crystals, which contain carbohydrate core and mesogen branches DOBOB (3,4,5-tris(*p*-dodecyloxybenzyloxy) benzoic acid), was studied by DSC, thermal polarized optical microscopy, XRD and CD/UV spectrum. The number of branches affects the liquid crystallinity significantly. Dendrimer that contains four branches has the highest liquid crystal structure order, and the clearing point is also higher than the other two dendrimers which contain five branches. Otherwise, supramolecular chirality is also expressed in the mesophase formed by these dendronized carbohydrates, which may provide inspiration in searching for chiral mesophase of carbohydrate liquid crystals.

Keywords dendronized carbohydrate liquid crystal; 3,4,5-tris(*p*-dodecyloxybenzyloxy) benzoic acid; chiral mesophase

迄今为止, 碳水化合物液晶多是烷基化或烷酰化单糖和寡糖衍生物, 它们通常是双致型液晶^[1,2]或者热致型盘状液晶^[3-7]. 这类液晶结构上的变化往往是通过改变糖环的构型、改变取代基的位置和数目以及烷基链的长度、结构等, 从而改变化合物的液晶性, 获得各种液晶相结构^[2]. 少数的几个例子涉及到以液晶基元为侧基的碳水化合物液晶. 例如 Hirani 等^[8]首先报道了以刚性棒状液晶基元修饰糖环, 此类化合物能够形成手性向列相或近晶相; 张宝砚等^[9]也报道了连接有胆甾醇侧链的

星形碳水化合物液晶.

碳水化合物与氨基酸都是自然界中重要的手性资源库, 然而手性的碳水化合物液晶相却极为少见, 以至于以往在研究碳水化合物液晶时往往忽视了对液晶相手性的研究^[10]. Kellogg 等^[11]认为超分子手性易于在向列相中得以表达; 而传统的碳水化合物液晶多为两性化合物, 由于分子间强相互作用力, 极易形成近晶相, 从而阻碍了其手性的表达. 作为少数的例子之一, Kellogg 等^[11]通过化学修饰减少糖环上残余羟基的数目, 弱

* E-mail: ymdong@xmu.edu.cn; xlhu@xmu.edu.cn

Received September 9, 2011; accepted November 1, 2011.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 20774077).

国家自然科学基金(No. 20774077)资助项目.

化分子间作用力,成功地获得了能形成手性向列相的碳水化合物液晶.由此可见,碳水化合物作为一类重要的手性化合物,有必要对其手性在液晶相中的表达做进一步的研究.

我们以含有楔形液晶基元 DOBOB 酸(3,4,5-三[对-(十二烷氧基)苄氧基]苯甲酸)为分枝的树状碳水化合物液晶为研究对象(合成部分另文表述);利用 DSC、热台偏光显微镜、XRD 等手段研究该类化合物的液晶性,通过调整糖内核的结构观察对其液晶性的影响;并以 CD/UV 光谱探究其是否具备手性液晶相.图式 1 为文中所涉及的几种化合物的结构式.

图式 1 三种中间体和树状碳水化合物的结构式

Scheme 1 Three intermediates and dendronized carbohydrates

1 仪器和测试方法

DSC: 采用 NETZSCH DSC 204 Cell, 搭配低温测

试附件. 升降温速率皆为 $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$, 选取热效应峰的极值作为相转变温度. 以铝坩埚为测试载体, 为避免低温时水汽凝结引起干扰, 附加坩埚盖进行测试.

热台偏光显微镜: 采用 NIKON ME600 光学显微镜, 搭载有 Mettler FP82HT 热台以及 Mettler Toledo FP90 中央处理器. 升温速率为 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, 降温为自然冷却.

XRD: Panalytical X'pert 旋转靶 X 射线衍射仪, 铜靶射线源, 工作电压 40 kV , 工作电流 30 mA ; 小角区 ($2\theta=1^{\circ}\sim 6^{\circ}$) 扫描步长 0.0167° , 每步扫描时间 10 s , 采用平行光探测器; 广角区 ($2\theta=5^{\circ}\sim 60^{\circ}$) 扫描步长 0.0167° , 每步扫描时间 15 s , 采用超能探测器.

CD(圆二色光谱)/UV: CD 测试采用日本 Jasco J-720 圆二色光谱仪, 测试灵敏度为 Standard, 狭缝 2 nm , 扫描速率 $200\text{ nm}/\text{min}$. UV-vis 测试采用美国 Varian Cary 50 紫外-可见分光光度计.

薄膜样品的制备: 取 5 mg 样品溶解在 1 mL 的氯仿中, 再用微量注射器移取 $100\text{ }\mu\text{L}$ 的溶液(含样品 0.5 mg) 均匀地滴加在石英圆片上(横截面积大约为 5 cm^2), 待氯仿干燥后即形成一层透明薄膜, 薄膜厚度大约为 $1\sim 2\text{ }\mu\text{m}$. 然后将该石英片置于 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中保温 30 min 后, 再缓慢降到室温, 以保证树状分子在石英片上充分自组装.

2 结果与讨论

2.1 树枝状分子 DOBOB 酸的超分子结构和液晶相结构

树枝状分子 DOBOB 酸是一种具有强自组装能力的楔形分子. 其超分子结构以及液晶性最早由 Malthête 报道^[12,13]. 通常由数个 DOBOB 酸分子自组装成树状超分子(supramolecular dendrimer), 并相互堆砌成柱, 最终自组织(self-organize)成柱状六方相(图 1).

XRD 谱图在 3.48 nm 处观察到强而锐的衍射峰, 归属于(10)面. 此外在 $2.03, 1.77, 1.38$ 和 1.04 nm 等处也有弱衍射峰, 分别对应于(11), (20), (12)和(22)晶面. 对于六方相而言, 这些晶面的晶面间距 d 值满足如下的比例关系:

$$d_{10} : d_{11} : d_{20} : d_{12} : d_{22} = 1 : 1/\sqrt{3} : 1/\sqrt{4} : 1/\sqrt{7} : 1/\sqrt{9}$$

2.2 中间体卤代烷基酯化碳水化合物的相结构

化合物 1, 2 和 3 为碳水化合物长链烷基羧酸酯. 以往报道指出该类化合物通常具有液晶性, 属于盘状液晶. 如 1,2,3,4,6-五烷基酸酯化葡萄糖能够形成柱状液晶相^[3], Sugiura 等^[6,7,14,15]也报道了长链烷基羧酸酯化壳寡糖能够形成柱状六方相.

化合物 1 在室温偏光显微镜下可观察到球晶结构.

图1 DOBOB 酸自组织成柱状六方相的示意图

Figure 1 Columnar hexagonal mesophase self-organized by DOBOB acid

其 DSC 升温曲线只观察到一个熔融吸热峰(图 2), 相应地在偏光显微镜下其球晶结构消失, 视场变黑, 进入各向同性态. 室温 XRD 在 $2\theta=20^\circ$ 左右观察到一组尖锐的衍射峰, 表明样品处于晶态结构. 在小角区观察到三个衍射峰, 对应的 d 值分别为 2.82, 1.71 和 1.40 nm, 三者的比例满足 $1:1/\sqrt{3}:1/\sqrt{4}$ 的关系. 该比例关系正好符合六方相的结构要求, 可分别归属于六方相的(100), (110)和(200)晶面.

图2 化合物 1, 2 和 3 的 DSC 升温曲线

Figure 2 DSC traces of compounds 1, 2 and 3

表1 中间体 1, 2 和 3 的相转变温度

Table 1 Phase transition temperature of compounds 1, 2 and 3

样品	$T_m/^\circ\text{C}$	$T_c/^\circ\text{C}$
1	47	—
2	-16.5	32
3	-27	19

化合物 2 室温下只有微弱的光学双折射; DSC 升温曲线则在 -16.5 和 32°C 有两个吸热峰. 室温 XRD 谱图在小角区($2^\circ\sim 7^\circ$)只观察到一个微弱的宽峰, 而在 20° 左右则有一个中等强峰, 说明化合物 2 在室温下很可能处于向列相结构, 结构有序性相对于 1 有所下降.

化合物 3 室温下为粘稠的液体, 有微弱的光学双折

射; XRD 谱在小角区无显著衍射信号, 20° 附近则有一衍射宽峰, 与 2 类似同样为向列相. DSC 升温曲线在 -27 和 19°C 观察到吸热峰. 尽管化合物 3 较之 2 的分子结构中仅仅将 $-\text{NH}-$ 换成了 $-\text{O}-$, 其相转变温度就有显著的差异, 清亮点温度相差 13°C , 这可能是由于 $-\text{NH}-$ 能够参与形成分子间氢键所致.

总而言之, 化合物 1 为长链烷烃的四取代物, 分子结构比较对称; 并且由于 $-\text{NH}-$ 与羰基氧之间氢键的存在, 从而导致其结构有序性最高, 在室温下可形成六方相的晶体结构, 熔点最高. 化合物 2 为五取代化合物, 其分子结构的对称性下降, 使得分子的有序排列难度更大, 结构有序性低于 1. 化合物 3 同样为五取代化合物, 分子对称性不如 1, 结构性有序性同样较低; 同时由于缺乏分子间的氢键作用, 导致该化合物的清亮点最低.

2.3 树枝化碳水化合物液晶相结构的研究

2.3.1 DSC 和液晶结构的观察

由 DSC 曲线(图 3)观察到, 树状分子 4 在加热到 90°C 时有一显著的吸热峰, 而相应的降温曲线则在 46°C 时出现放热峰. 室温下观察到微细的粒状结构[图 4(a)]; 当温度高于 90°C 时, 粒状结构开始消逝, 化合物进入各向同性态. 随后的降温过程又能重新形成粒状结构. 如果针对粒状结构施加一定的压力, 则转变为色彩斑斓的平面织构[图 4(b)], 说明此时分子在外力的作用下尚能重新取向, 具备一定的流动性.

树状分子 5 在加热到 45°C 时有一吸热峰, 降温则在 22°C 时出现一个放热峰. 5 在室温下呈平面织构[图 4(c)], 光学双折射较弱; 当温度超过 45°C 时, 进入各向同性态. 随后的降温过程, 又重新形成了平面织构.

树状分子 6 的热行为同 5 类似. 在加热到 42°C 时产生一个显著的吸热峰, 降温则在 18°C 时出现一个放热峰. 室温下观察到类似于 4 的粒状结构[图 4(d)], 光学双折射较弱; 当温度高于 42°C 时, 进入各向同性态, 光学双折射完全消失.

DSC 的降温测试中三种化合物都未能观察到从液

图3 三种树状碳水化合物的 DSC 谱图
Figure 3 DSC traces of dendronized carbohydrates
(a) Heating round; (b) cooling round

图4 (a)树状分子4的粒状液晶结构; (b)粒状结构转变为平面结构; (c)树状分子5的平面结构; (d)树状分子6的粒状结构
Figure 4 (a) Grainy-like texture of compound 4; (b) planar texture derived from grainy texture; (c) planar texture of compound 5; (d) grainy-like texture of compound 6

晶态向晶态结构的转变, 而在 $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右观察到一个类似梯形的转变, 依据相关文献^[16], 该转变为处于无定形态的烷基链段的短程运动(γ 松弛), 类似的现象在众多包含烷基链段的聚合物亦有发现, 如聚烯烃, 尼龙 66 等^[17]. 由此可见, 在 DSC 测试的周期内, 随着温度的降低, 该系列树状化合物的液晶结构很可能被冻结, 而未能进入晶态结构, 因而未能观察到 T_m .

2.3.2 XRD 研究

化合物 4 的 XRD 谱(图 5)在 5.46 nm 处有一个强而尖锐的衍射峰, 而在 3.13, 2.60 和 2.08 nm 处则观察到三个弱衍射峰, 这四个峰对应的晶面间距满足 $1 : 1/\sqrt{3} :$

$1/\sqrt{4} : 1/\sqrt{7}$ 的关系. 同时在广角区观察到两个中等强度的宽峰, 晶面间距为 0.45 和 0.39 nm, 分别归属于烷烃链之间以及芳环之间的平均间距. 由峰的强弱关系以及晶面间距的比例关系可以推断, 该液晶相为柱状六方相(Col_h), 小角区的四个衍射峰可分别归属于(10), (11), (20)和(21)面.

树状分子 5 的 XRD 谱(图 6)在 5.78 nm 处观察到弱而宽的衍射峰; 在 0.45 和 0.39 nm 处同样观察到两个中等强度的衍射宽峰. 由于在低角度的衍射峰信号很弱, 并且峰宽显著加宽, 说明化合物 5 并未像 4 那样堆砌成高度有序的柱状六方相结构, 但由于在 20° 附近有两个

图 5 树状分子 4 的液晶态 XRD 谱图

Figure 5 XRD spectra of compound 4 in mesophase

图 6 树状分子 5 的 XRD 谱图

Figure 6 XRD spectra of compound 5

图 7 树状分子 6 的 XRD 谱图

Figure 7 XRD spectra of compound 6

较强的衍射宽峰, 可见该化合物至少在一维方向上是有序堆砌的; 结合显微镜下观察到的液晶结构, 推测该化合物形成的是柱状向列相结构。

化合物 6 的 XRD 谱(图 7)在 5.21 nm 处观察到强而锐的衍射峰; 在 0.45 和 0.39 nm 处也观察到两个中等强度的衍射宽峰。由于其液晶结构与树状分子 4 类似, 且

二者结构上也很相似, 我们推断该化合物形成的同样是柱状六方相。至于 XRD 谱中没有观测到(11), (20)等晶面的衍射峰, 这是由于柱状六方相的(10)面的衍射峰强往往很高, 而(11)和(20)面的衍射经常很弱甚至难以观察^[18]; 同时也跟化合物 6 的分子对称性不如 4 高, 使得分子排列的有序性有所下降有关。

2.3.3 CD/UV 光谱研究

CD 谱是表征物质光学活性的有效手段, 对体系的手性有很高的灵敏度, 是研究分子构象的一种有力工具. Percec 等利用 CD 光谱等手段研究了一系列基于 Percec 型树状分子的可自组装树枝化高分子 (dendronized polymer) 以及树枝化 CTV (dendronized cyclotrimeratrylene) 等化合物能够组装成各种手性螺旋超分子结构, 如螺旋柱, 手性球等^[19~22]. Zimmermann 等^[3]也报道了五烷基羧酸酯化葡萄糖在液晶态时能够诱导圆二色信号, 并提出这是由于该类盘状液晶分子形成了手性螺旋柱的缘故. 有鉴于此, 我们亦采用 CD 光谱配合 UV 光谱研究所合成的树状碳水化合物是否存在手

性液晶相.

非手性化合物 DOBOB 酸的氯仿溶液未能检测出 CD 信号[图 8(a)]. 以溶液浇铸法制得 DOBOB 酸薄膜, 并经退火处理后使其组装成超分子柱结构, 仍然没有检测到 CD 信号. 这说明即使 DOBOB 酸形成的超分子柱具备手性结构, 其左旋与右旋出现的概率是均等的从而导致了外消旋.

然而在将 DOBOB 酸连接到手性的糖分子中心后, 情况则有所不同. 研究发现, 树状分子 **4**, **5** 和 **6** 在氯仿溶液中没有明显的 CD 信号, 而在用溶液浇铸法制成薄膜, 并经退火处理后, 却都能观测到 CD 信号[图 8(b~d)]. 薄膜紫外光谱显示该类化合物在 230, 275

图 8 (a) DOBOB 酸的 CD/UV 光谱; (b) 树状分子 **4** 的 CD/UV 光谱; (c) 树状分子 **5** 的 CD/UV 光谱; (d) 树状分子 **6** 的 CD/UV 光谱

Figure 8 (a) CD/UV spectra of DOBOB acid; (b) CD/UV spectra of compound **4**; (c) CD/UV spectra of compound **5**; (d) CD/UV spectra of compound **6**

和 300 nm 左右有三个吸收峰; 薄膜 CD 光谱中在相应的波长位置都观察到了 CD 信号. 树状碳水化合物中在 200 nm 以上具备紫外吸收的基团只有羰基和芳环. 羰基一般信号较弱而难以观察到, 因此这三个吸收峰应当全部归属为芳环的吸收谱带, 亦即源于树枝状单元 DOBOB.

溶液状态下, 没有检测到 CD 信号, 说明糖内核的手性无法有效地传递到“树枝”. 糖环虽然含有手性碳, 但一般情况下, 糖环上的手性中心与生色团苯环之间相隔 4~5 个化学键, 它们对芳环 CD 信号的贡献就小到可以忽略不计^[23~25]. Seebach 等^[26~28]对树状分子的手性内核向非手性 Fréchet 型树枝状侧基的手性传递做了深入的研究. 研究表明, 在溶液中, 当手性内核与树枝状分子侧基之间以柔性的烷基链相连时, 几乎探测不到手性信号; 而当连接基团换成刚性的芳环后, 就能探测到显著的芳环手性信号. 本文所探讨的树状碳水化合物, 糖环与树枝状单元 DOBOB 间隔了一段包含有十个亚甲基的柔性烷烃链, 因此在溶液中糖环的手性是无法传递到芳环的, 导致未能检测到芳环的 CD 信号.

溶液浇铸法在石英片上制成薄膜, 经过升温退火后, 却检测出芳环的 CD 信号. 由于树枝状分子 DOBOB 酸分子内并不存在手性碳, 根据类似的相关文献报道^[19~22], 我们推测非手性基团的 CD 信号很可能源于树枝状单元在超分子柱中的螺旋式排列(图 9). 在没有手性中心存在的情况下(例如单纯的 DOBOB 酸分子), 这种螺旋式排列往往是外消旋的; 而当分子中含有手性中心(即糖环)时, 糖环内核的手性对树状分子形成的超分子柱的手性起着调控作用, 从而避免了外消旋的发生. 类似的调控机制在树枝化 CTV (dendronized cyclotrimeratrylenes)形成的柱状六方相中也有报道^[21]. 我们同时做了不同相态下树状分子的 CD 光谱研究. 当树状分子处于各向同性态时, 同样未能检测到 CD 信号, 这与在溶液中的情形十分类似. 而随着温度的降低, 伴

图 9 树状分子堆砌成螺旋柱并形成手性液晶相的示意图
Figure 9 Dendronized carbohydrates self-assemble into helical columns and further self-organize into chiral mesophase

随着树状分子进入液晶态时, CD 信号则迅速增强, 进一步验证了 CD 信号源于树状分子自组装形成的手性超分子结构.

3 结论

表 2 列出了所合成的三种树状碳水化合物液晶的相关性质. 由表 2 可知, 化合物 4 和 6 都形成柱状六方相, 而 4 的清亮点显著高于 5 和 6; 且同样相态下 XRD 谱的衍射峰相对于 6 也更丰富, 强度更高, 具有最高的结构有序性. 化合物 5 则形成柱状向列相, 结构有序性低于 4 和 6. 这说明对于液晶结构有序性而言, 糖环上引入的树枝状液晶基元并非多多益善. 这可能是由于过多的分枝造成空间结构上的拥挤, 使得各个分枝单元和内核无法均匀地分散在同一个二维平面内; 而据 Percec 等对超分子树状分子(supramolecular dendrimers)的研究表明, 树状分子只有采取平面盘状或楔形的分子构象, 才最稳定并最容易组装成柱状结构^[29], 因此非平面构象将给分子的有序堆砌造成难度.

表 2 三种树状碳水化合物液晶的相变温度和液晶相结构^a
Table 2 Phase transition temperatures and mesophase structures of dendronized carbohydrate liquid crystals

样品编号	液晶相及相变点/℃		晶面指数 d_{hkl} 和 晶面间距/nm	
	升温	降温		
4	Col _h 90 I	I 46 Col _h	d_{10}	5.46 (s)
			d_{11}	3.13 (w)
			d_{20}	2.60 (w)
			d_{21}	2.08 (w)
				0.45 (m, b)
5	N _c 45 I	I 22 N _c		0.39 (m, b)
				5.78 (w, b)
				0.45 (m, b)
6	Col _h 42 I	I 18 Col _h	d_{10}	5.21 (s)
				0.45 (m, b)
				0.39 (m, b)

^as 为强峰, m 为中等强峰, w 为弱峰, b 为宽峰.

对于同样为五取代的氨基葡萄糖和葡萄糖衍生物而言, 由于前者中残留的—NH—尚且能与 C=O 键等形成分子间氢键, 因此当衍生物的分子量不大时, 这种差异在清亮点温度上得以体现. 例如化合物 2 和 3, 二者的清亮点温度相差 10 度以上. 而当在化合物 2 和 3 的外围再接上更大的液晶基元(DOBOB)后(化合物 5 和 6), 由于化合物分子量的急剧上升, 使得这种差异所占的比重

显著缩小; 并且 DOBOB 的自组装行为主导着化合物有序结构的形成, 进一步稀释了这种效应, 从而导致化合物 **5** 和 **6** 二者的清亮点十分接近。

根据 CD 光谱的研究结果表明, 三种树状碳水化合物都能形成手性液晶相。在碳水化合物液晶家族中, 单糖以及寡糖的衍生物很少形成手性液晶相, 迄今为止只有少数的例子见诸报道^[30]。通过向糖环上引入可自组装的树枝状液晶基元, 利用树枝状液晶基元与碳水化合物的协同自组装很可能形成超分子螺旋柱, 使得碳水化合物的手性向非手性的树枝状液晶基元传递并放大, 最终获得手性液晶相, 为探索碳水化合物手性液晶相提供了一条新的思路。

References

- Vill, V.; Hashim, R. *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.* **2002**, *7*, 395.
- Goodby, J. W.; Gortz, V.; Cowling, S. J.; Mackenzie, G.; Martin, P.; Plusquellec, D.; Benvegnu, T.; Boullanger, P.; Lafont, D.; Queneau, Y.; Chambert, S.; Fitremann, J. *Chem. Soc. Rev.* **2007**, *36*, 1971.
- Morris, N. L.; Zimmermann, R. G.; Jameson, G. B.; Dalziel, A. W.; Reuss, P. M.; Weiss, R. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1988**, *110*, 2177.
- Kohne, B.; Praefcke, K. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1984**, *23*, 82.
- Takaragi, A.; Sugiura, M.; Minoda, M.; Miyamoto, T.; Watanabe, J. *Macromol. Chem. Phys.* **1997**, *198*, 2583.
- Sugiura, M.; Minoda, M.; Watanabe, J.; Miyamoto, T. *Polym. J.* **1994**, *26*, 1236.
- Sugiura, M.; Minoda, M.; Fukuda, T.; Miyamoto, T.; Watanabe, J. *Liq. Cryst.* **1992**, *12*, 603.
- Hirani, B.; Nakata, Y.; Watanabe, J. *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **1996**, *288*, 223.
- Zhang, B.; Xiao, W.; Cong, Y.; Zhang, Y. *Liq. Cryst.* **2007**, *34*, 1129.
- Jeffrey, G. A.; Wingert, L. M. *Liq. Cryst.* **1992**, *12*, 179.
- Doren, H. A. V.; Smits, E.; Pestman, J. M.; Engberts, J. B. F. N.; Kellogg, R. M. *Chem. Soc. Rev.* **2000**, *29*, 183.
- Malthete, J.; Collet, A.; Levelut, A. *Liq. Cryst.* **1989**, *5*, 123.
- Malthete, J.; Collet, A. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, *109*, 7544.
- Sugiura, M.; Minoda, M.; Watanabe, J.; Fukuda, T.; Miyamoto, T. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1992**, *65*, 1939.
- Ma, Y. D.; Takada, A.; Sugiura, M.; Fukuda, T.; Miyamoto, T.; Watanabe, J. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1994**, *67*, 346.
- Boyer, R. F. *Macromolecules* **1973**, *6*, 288.
- (a) Kawaguchi, T. *J. Appl. Polym. Sci.* **1959**, *2*, 56.
(b) Willbourn, A. H. *Trans. Faraday Soc.* **1958**, *54*, 717.
- Rosen, B. M.; Wilson, C. J.; Wilson, D. A.; Peterca, M.; Imam, M. R.; Percec, V. *Chem. Rev.* **2009**, *109*, 6275.
- Percec, V.; Imam, M. R.; Peterca, M.; Wilson, D. A.; Heiney, P. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 1294.
- Percec, V.; Imam, M. R.; Peterca, M.; Wilson, D. A.; Graf, R.; Spiess, H. W.; Balagurusamy, V. S. K.; Heiney, P. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 7662.
- Peterca, M.; Percec, V.; Imam, M. R.; Leowanawat, P.; Morimitsu, K.; Heiney, P. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 14840.
- Rudick, J. G.; Percec, V. *Acc. Chem. Res.* **2008**, *41*, 1641.
- Brittger, H.; Bittiger, H.; Keilich, G. *Biopolymers* **1969**, *7*, 539.
- Harkness, B. R.; Gray, D. G. *Liq. Cryst.* **1990**, *8*, 237.
- Heinze, T.; Koschella, A. *Polym. Bull.* **2001**, *46*, 7.
- Murer, P.; Seebach, D. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1995**, *34*, 2116.
- Seebach, D.; Lapierre, J.; Greiveldinger, G.; Skobridis, K. *Helv. Chim. Acta* **1994**, *77*, 1673.
- Seebach, D.; Lapierre, J.; Skobridis, K.; Greiveldinger, G. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1994**, *33*, 440.
- Percec, V.; Won, B. C.; Peterca, M.; Heiney, P. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 11265.
- Lin, T.; Ho, R.; Sung, C.; Hsu, C. *Chem. Mater.* **2006**, *18*, 5510.

(A1109097 Lu, Y.)