• 研究论文 •

α -环糊精修饰型香豆素的设计合成

江金强^{*a} 陈 欣^a 殷 明^a 王周平^b 刘晓亚^a 陈明清^a

(^a 江南大学化学与材料工程学院 无锡 214122)

(^b 江南大学食品学院 无锡 214122)

摘要 以环氧氯丙烷为桥接, 利用水溶性 α -环糊精(α -CD)进行 7-羟基-4-甲基香豆素的功能化修饰, 得到新型 α -环糊精修饰型香豆素衍生物(α -CD-C). 用傅里叶变换红外(FT-IR)光谱、氢核磁共振(¹H NMR)、液质联用(LC-MS)等对该香豆素衍生物进行了结构表征. 紫外光二聚实验表明, 该 α -环糊精修饰型香豆素可在 365 nm 光照下进行光二聚反应, 且可在随后的 254 nm 光照下进行解二聚反应; 同时通过比较该交替光照下的光二聚反应程度, 可知该光二聚反应仅是部分可逆的.

关键词 香豆素; 环糊精; 合成; 紫外光; 二聚

Design and Synthesis of α -Cyclodextrin Modified Coumarin

Jiang, Jinqiang^{*a} Chen, Xin^a Yin, Ming^a Wang, Zhouping^b Liu, Xiaoya^a

Chen, Mingqing^a

(^a School of Chemical and Material Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122)

(^b School of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122)

Abstract Using epichlorohydrin as the bridged unit, the water-soluble α -cyclodextrin (α -CD) was introduced to modify 7-hydroxy-4-methylcoumarin and prepare the novel α -cyclodextrin modified coumarin (α -CD-C), which was characterized by FTIR, ¹H NMR and LCMS. The photo-dimerization experiment showed that α -CD-C could photo-dimerize upon 365 nm irradiation, and then photo-de-crosslink upon the subsequent 254 nm irradiation. And by comparing the photo-dimerization degree upon 365 nm and 254 nm irradiation, it was concluded that the photo-dimerization reaction is only partially reversible.

Keywords coumarin; cyclodextrin; synthesis; UV; photo-dimerization

香豆素(Coumarin)是一类结构较为特殊的肉桂酸内酯, 广泛分布于植物界中, 如: 伞形科、芸香科、豆科、菊科、瑞香科等, 具有优异的抗艾滋病、降血压、抗辐射等性能, 被广泛应用于生物、医药、染料、聚合物科学等领域^[1~10]. 香豆素类化合物不仅具有优良的生理活性, 而且具有优异的光学特性, 特别是利用其在不同紫外光照下的可逆光二聚反应, 通过对光照频率、光照位置、光照强度及光照时间长短的选择, 实现“智能”

调控^[11~19].

作为一种典型的主体分子, 环糊精(Cyclodextrin, CD)大环化合物及其主客体化学研究最近几年备受关注^[31~40]. 该类化合物是由 α -1,4 糖苷键首尾相连而形成、具有亲水外围与疏水内腔的一类三维锥形化合物, 其中最常见的是 α 、 β 、 γ -环糊精, 它们分别拥有 6、7 和 8 个葡萄糖单元. 由于其疏水内腔可作为受体与各种无机、有机、生物小分子等形成包络络合物, 使环糊精及

* E-mail: jiangjq@jiangnan.edu.cn

Received July 29, 2011; revised October 12, 2011; accepted November 28, 2011.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (NSFC) (under Grant Nos. 20704017, 50973044), the Qing Lan Project of Jiangsu Province and the Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. JUSRP31003).

国家自然科学基金(Nos. 20704017, 50973044)、江苏省高校“青蓝工程”资助项目、中央高校基本科研业务费专项资金(No. JUSRP31003)资助项目.

其衍生物在药物控制释放、物质分离与吸附、环境保护等多种领域有着广泛的应用^[31-50].

本文则选择将香豆素与 α -环糊精进行有机桥接,从而获得新型 α -环糊精修饰型香豆素衍生物,详细研究该香豆素衍生物在不同紫外光照下可逆光二聚反应,以期丰富香豆素的光二聚性能研究,并为其在光响应聚合物中的应用提供研究基础.

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

环氧氯丙烷、三苯基膦(PPh₃)、 α -环糊精、7-羟基-4-甲基香豆素、NaOH(粒状)皆为分析纯,中国医药集团上海试剂公司.

2000-104 型傅里叶变换红外光谱(FTIR)仪,加拿大FTLA公司; TU-1901 型紫外可见分光光度计,北京普析通用公司; Bruker-DMX500 型核磁共振仪(NMR),德国 Bruker 公司; LED 单波长紫外光源: 400 mW, $\lambda = 365$ nm, 蓝天特灯发展有限公司; 手持式短波紫外灯($\lambda = 254$ nm, 8.0 mW/cm², 美国 Spectroline 光谱公司).

1.2 α -环糊精修饰型香豆素(α -CD-C)的合成

如图式 1 所示,将 7-羟基-4-甲基香豆素(50 g, 0.28 mol)与过量的环氧氯丙烷(110 mL)加到三口烧瓶中,加入三苯基膦(0.2 g)作为催化剂,回流条件下进行醚化开环反应. 反应结束后,用旋蒸法除去大部分未反应的环氧氯丙烷,然后将反应瓶中的粘稠状液体倒入大量石油醚中进行多次萃取洗涤后得到黄色胶状固体,进一步经 40 °C 真空干燥得淡黄色粉末固体 A,产率为 90%.

准确称取 α -环糊精 9.72 g (0.01 mol)和 NaOH 粒状固体 0.04 g (0.01 mol)放置于 20 mL 超纯水中,搅拌下缓慢升温至 50 °C,恒温反应 0.5 h 后加入上述粉末固体 A 13.40 g (0.05 mol),继续恒温反应 48 h. 停止反应后立刻向体系中加入 100 mL 超纯水,快速搅拌下将体系冷却至室温,然后过滤收集母液并用旋转蒸发仪旋干得到灰色固体. 进一步将该固体利用 THF/CH₃OH ($V/V = 3/1$)混合溶剂进行回流抽提 48 h,然后将母液旋干、40 °C 下恒温真空干燥 24 h 后得到黄色目标化合物 6.0 g,产率为 50%.

¹H NMR (500 MHz, *d*-DMSO) δ : 7.68 (s, 1H, ArH), 6.74~6.69 (m, 2H, ArH), 6.21 (s, 1H, CO-CH=), 5.80 (s, 1H), 5.57 (d, $J = 3.1$ Hz, 2H), 5.54 (d, $J = 3.2$ Hz, 2H), 4.80 (s, 1H, CH), 4.53 (br, 6H, OH in CD), 4.22~4.04 (m, 6H, OH), 4.01~3.91 (m, 7H, CH), 3.87~3.75 (m, 6H, CH), 3.73~3.52 (m, 16H, CH₂), 3.49~3.18 (m, 18H, CH), 2.55 (m, 3H, CH₃).

HPLC-MS: CH₃OH/H₂O (4 : 1, V/V); column HYPER-SIL C18, 25 cm $\times$ 2.1 cm $\times$ 5 m; flow rate=0.25 mL/min; m/z ($[M + Na]^+$) = 1227.3. Anal. calcd for C₄₉H₇₂O₃₄: C 48.84, H 6.02; found C 48.85, H 6.11.

1.3 α -环糊精修饰型香豆素(α -CD-C)的可逆光二聚反应研究

以超纯水为溶剂,准确称量 α -CD-C 12.5 mg,定容至 100 mL,以备各项检测用.

光反应过程 I: 取 2 mL 该水溶液置于石英比色皿(四面透光型、带有四氟螺旋盖)中,搅拌下利用紫外光源进行光二聚反应(点光源由比色皿侧壁垂直射入,且光束紧贴入射面,同时控制反应在室温下进行)至香

图式 1 α -环糊精修饰型香豆素(α -CD-C)的合成

Scheme 1 Synthetic route for α -cyclodextrin modified coumarin (α -CD-C)

豆素 320 nm 特征峰值不再下降(1000 min); 接着用 254 nm 手持紫外线灯进行光解二聚反应(紫外灯源平面与比色皿壁平行, 且距比色皿壁 0.5 cm)至香豆素 319 nm 特征峰值不再上升(10 min). 在进行以上光反应的同时, 以光照时间为参数、紫外光谱扫描为跟踪手段测试其光二聚进程(紫外扫描光谱的范围是 200~500 nm, 间隔为 1 nm).

光反应过程 II: 取 2 mL α -CD-C 水溶液, 仅考察其在 254 nm 紫外光照下的光二聚反应行为, 同时用紫外光谱法跟踪其在 320 nm 处的特征峰变化, 然后在其特征峰强度下降约 15% 停止反应; 另取 2 mL α -CD-C 水溶液, 首先用 365 nm 点光源光照至其在 320 nm 处的特征峰强度下降约 15%, 然后再用 254 nm 手持紫外线灯光照 10 min.

2 结果与讨论

2.1 α -环糊精修饰型香豆素(α -CD-C)的设计与合成

香豆素类化合物具有优异的光学特性, 如图式 2 所示, 该类化合物可在不同紫外光照下进行可逆光二聚反应, 且该反应不仅取决于光二聚双键的电荷密度, 同时也不同程度地受溶剂极性及其稠环堆积形式的影响^[19,22-31]. 因此当利用各种功能基对香豆素母体结构进行功能修饰时, 相应地其光二聚反应特征也将会发生改变. 本文则选择将香豆素与 α -环糊精进行有机桥接, 从而获得新型 α -环糊精修饰型香豆素衍生物, 并详细考察其在水溶液中的可逆光二聚反应.

同时, 图式 2 中箭头所指, 对于 7-羟基-4-甲基香豆素而言, 可以在 5 个部位对其进行功能修饰, 例如可以在 7 位的羟基处进行环氧氯丙烷醚化反应^[17-19], 也可以在 8 位进行 Mannich 反应^[20,21]. 而对于环糊精而言, 其亲水羟基可以在碱性条件与环氧氯丙烷发生醚化开环、甚至交联等反应. 因此, 在本文中, 我们选择以环氧氯丙烷为桥接, 首先在香豆素的 7 位进行羟基醚化反应, 即以三苯基磷为催化剂、以环氧氯丙烷为醚化反应剂和溶剂, 在回流条件下进行 7-羟基-4-甲基香豆素的醚化

图式 2 7-羟基-4-甲基香豆素化合物功能修饰点(如图中箭头所指)及其在紫外光照下的可逆光二聚反应

Scheme 2 The modifiable positions of 7-hydroxy-4-methylcoumarin and its photo-reversible dimerization upon UV irradiations

反应得到化合物 **A**; 然后在碱性条件下进行环糊精和化合物 **A** 的醚化反应, 即在 α -环糊精和 NaOH 进行等摩尔比反应后, 加入 5 倍于 α -环糊精摩尔量的化合物 **A**, 在 50 °C 下进行恒温反应得到目标香豆素衍生物 α -CD-C.

在目标香豆素衍生物 α -CD-C 的提纯分离中, 我们充分利用几种原料之间的物化差异性, 即首先利用化合物 **A** 与 α -环糊精、 α -CD-C 在水中溶解差异性, 通过水相富集法将过量未反应的化合物 **A** 从体系中分离; 进一步利用 α -环糊精极难溶于甲醇、乙醇、THF 等有机溶剂、而香豆素结构的引入则可以使 α -CD-C 在以上有机溶剂中的溶解性大增的特性, 利用 THF/CH₃OH (*V/V*=3/1) 混合溶剂进行回流抽提, 从而完成对目标化合物的分离提纯.

2.2 α -环糊精修饰型香豆素(α -CD-C)的可逆光二聚分析

如图式 2 所示, 在 $\lambda > 310$ nm 紫外光照射下, 香豆素可进行光二聚形成二聚体; 而在交联后, 在 254 nm 紫外光照射下, 该二聚体又可发生光解二聚反应恢复至初始状态, 即该过程是可逆的.

参照前期研究, 我们利用紫外光谱法跟踪检测 α -CD-C 在不同紫外光照下的可逆光二聚反应, 并利用其在 320 nm 左右的特征吸收峰值的变化引入光二聚反应程度概念(photo-dimerization degree, PDD), 用以定量描述其光二聚反应性能^[17-19]. 如图 1a 所示, 在光反应过程 I 中, 当用 365 nm 紫外点光源对 α -CD-C 水溶液进行光照时, 相邻香豆素基元发生光二聚反应, 从而导致其在 320 nm 处的最大吸光度值逐渐降低; 同时由图 1a 右上角小图可知, 当光照交联 1000 min 之后, 香豆素端基的光交联程度不再显著增加. 随后, 用波长为 254 nm 的紫外灯对该水溶液进行光解二聚反应, 如图 1b 所示, 香豆素端基在 320 nm 处特征吸收峰随光照时间的增长而升高, 此为香豆素二聚体四元环的断裂而重新形成双键所致, 且当经过 6 min 光解交联后, 其解交联程度也不再显著增加.

比较该交替光照条件下的紫外光谱特征, 可知 365 nm 紫外光照可以使 α -CD-C 发生光二聚反应; 而 254 nm 紫外光照则使香豆素二聚体发生解二聚反应, 但只有约 50% 的香豆素得以恢复至初始结构. 这说明在该交替光照条件下, 以上光反应只是部分可逆, 这是因为在 254 nm 的紫外光照下, 香豆素基元的光化学反应存在着光交联和光解交联的动态平衡^[17]. 同时, 通过与我们的前期研究结果的比较, 发现该水溶性 α -CD-C 所需的紫外光二聚平衡时间远远长于疏水性香豆素的, 例如在相近的香豆素浓度条件下, 遥爪型聚合物 C-PNIPAAm

图1 α -CD-C (0.125 mg/mL $\times$ 2 mL) 在 365 nm (a) 和 254 nm (b) 交替紫外光照下(光反应过程 I) 的紫外谱图

右上角小图为光交联程度随光照时间的变化曲线

Figure 1 UV-vis spectra of α -CD-C (0.125 mg/mL $\times$ 2 mL) upon 365 nm irradiation (a) and the subsequent 254 nm irradiation (b) (the photo-reaction process I)

The insets are plots of the photo-dimerization degree vs. irradiation time

水溶液在 365 nm 光照下的平衡时间为 10 min^[17], 而 α -CD-C 则需要 1000 min. 这是因为在 C-PNIPAAm 水溶液中, 香豆素端基是以疏水缔合状态形式存在, 香豆素基元之间排列紧密, 有利于光二聚反应的进行; 而对于 α -CD-C, 香豆素基元在水中的缔合状态由于 α -环糊精优异的水溶性而大大降低, 相邻香豆素基元之间的距离较远, 不利于其光二聚反应的进行.

为进一步考察 α -CD-C 的光二聚反应特征, 我们改变光照顺序(光反应过程 II), 即首先选择以 254 nm 紫外光进行光二聚反应, 至其光交联度约为 15% 时, 改用 365 nm 紫外点光源进行光二聚反应至其光二聚反应程度到达 30% 后, 再用 254 nm 紫外光继续光照至其在 320 nm 处特征峰强度不再变化. 如图 2 中正方形点线所示, 当首先用波长为 254 nm 的紫外灯对 α -CD-C 水溶液进行光照时, 其光二聚反应趋势与光反应过程 I 中的光二聚(见图 2 中的菱形点线)相类似, 但其光二聚反应速度相

图2 α -CD-C (0.125 mg/mL $\times$ 2 mL) 在不同紫外光照条件下的光反应行为

Figure 2 The photo-reactions of α -CD-C (0.125 mg/mL $\times$ 2 mL) upon different UV irradiations

对较小. 这说明在 254 nm 光照下, α -CD-C 也可以发生光二聚反应. 当接着以 365 和 254 nm 紫外光进行交替光照时, 其可逆光二聚反应特征与光反应过程 I 相类似, 且该部分可逆过程仅仅针对 365 和 254 nm 紫外交替光照, 并不能使 254 nm 光二聚下的香豆素二聚体发生明显的光解二聚反应. 该反应特征与我们在遥爪型聚合物 C-PNIPAAm 的光反应研究中获得的结果相类似.^[17]

3 结论

综上所述, 以 α -环糊精和 7-羟基-4-甲基香豆素为原料, 以环氧氯丙烷为桥接制备了新型 α -环糊精修饰型香豆素衍生物. 研究显示, 该香豆素衍生物可在 365 nm 和 254 nm 紫外光照射下进行部分可逆光二聚反应, 且由于其在水中具有良好的溶解性, 使得其光二聚反应平衡时间相对较长.

References

- Scott, R. T.; Allan, R. S.; Brian, J. L.; Timothy, E. L. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 3059
- Boisde, P. M.; Meuly, C. *Kirk-Othmer, Encycl. Chem. Technol.* **1993**, *7*, 647.
- Moeckli, P. *Dyes Pigm.* **1980**, *1*, 3.
- Amendola, V. L.; Mangano, C.; Miller, H.; Pallavicini, P.; Perotti, A.; Taglietti, A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, *41*, 2553.
- Wang, X. F.; Qu, Y.; Gu, F. *Spec. Petrochem.* **1999**, *49*, 52 (in Chinese).
(王贤丰, 曲杨, 顾梵, 精细石油化工, **1999**, *49*, 52.)
- Huang, C. H.; Li, F. Y.; Huang, Y. Y. *Ultrathin Films for Optics and Electronics*, 1st ed., Peking University Press, Beijing, **2001**, p. 262 (in Chinese).
(黄春辉, 李富友, 黄岩谊, 光电功能超薄膜, 第一版, 北

- 京大学出版社, 北京, **2001**, p. 262.)
- 7 Zhu, W. H.; Tian, H.; Zhu, S. Q. *Prog. Chem.* **2002**, *14*, 18 (in Chinese).
(朱为宏, 田禾, 朱世琴, 化学进展, **2002**, *14*, 18.)
- 8 Charles, E. W. *J. Am. Chem. Soc.* **1959**, *81*, 1348.
- 9 Zhou, X.; Nimoth, J. B.; Pfeiffer, M.; Maennig, B.; Drechsel, J.; Werner, A.; Leo, K. *Synth. Met.* **2003**, *138*, 193.
- 10 Lee, M. T.; Yen, C. K.; Yang, W. P.; Chen, H. H.; Liao, C. H.; Tsai, C. H.; Chen, C. H. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 1241.
- 11 Chen, Y.; Geh, J. L. *Polymer* **1996**, *37*, 4473.
- 12 Chen, Y.; Geh, J. L. *Polymer* **1996**, *37*, 4481.
- 13 Jiang, J. Q.; Qi, B.; Lepage, M.; Zhao, Y. *Macromolecules* **2007**, *40*, 790.
- 14 Dahmane, S.; Lasia, A.; Zhao, Y. *Macromol. Chem. Phys.* **2008**, *209*, 1065.
- 15 Babin, J.; Lepage, M.; Zhao, Y. *Macromolecules* **2008**, *41*, 1246.
- 16 Fu, Q.; Cheng, L. L.; Zhang, Y.; Shi, W. F. *Polymer* **2008**, *49*, 4981.
- 17 Jiang, J. Q.; Shu, Q. Z. *Langmuir* **2010**, *26*, 14247.
- 18 Shu, Q. Z.; Jiang, J. Q.; Chen, X.; Liu, X. Y.; Ni, Z. B.; Chen, M. Q. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2010**, *26*, 2845 (in Chinese).
(舒巧珍, 江金强, 陈欣, 刘晓亚, 倪忠斌, 陈明清, 物理化学学报, **2010**, *26*, 2845.)
- 19 Jiang, J. Q.; Dai, P.; Zong, Y. W.; Liu, X. Y.; Zhang, S. W.; Chen, M. Q. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2009**, *25*, 2285 (in Chinese).
(江金强, 代鹏, 宗奕吾, 刘晓亚, 张胜文, 陈明清, 物理化学学报, **2009**, *25*, 2285.)
- 20 Nitin, C.; Arabinda, M.; Saumitra, S. *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* **2006**, *177*, 55.
- 21 Wang, B. Y.; Liu, X. Y.; Hu, Y. L.; Su, Z. X. *Polym. Int.* **2009**, *58*, 703.
- 22 Dai, Z. H.; Wu, S. K. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **1999**, *15*, 1076 (in Chinese).
(戴赵华, 吴世康, 物理化学学报, **1999**, *15*, 1076.)
- 23 Gao, F.; Yang, Y. Y. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **1999**, *15*, 550 (in Chinese).
(高放, 杨永源, 物理化学学报, **1999**, *15*, 550.)
- 24 Li, X.; Wang, T.; Zhao, Y. X.; Wu, F. P. *Photograph. Sci. Photochem.* **2006**, *24*, 187 (in Chinese).
(李雪, 王涛, 赵榆霞, 吴飞鹏, 感光科学与光化学, **2006**, *24*, 187.)
- 25 Wang, T.; Wu, F. P.; Shi, M. Q.; Gao, F.; Yang, Y. Y. *Acta Chim. Sinica* **2004**, *62*, 527 (in Chinese).
(王涛, 吴飞鹏, 施盟泉, 高放, 杨永源, 化学学报, **2004**, *62*, 527.)
- 26 Hammond, G. S.; Stout, C. A.; Lamola, A. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1964**, *86*, 31303.
- 27 Morrison, H.; Curtis, H.; McDowell, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1966**, *88*, 5415.
- 28 Liu, T. J.; Wu, S. K. *Chem. J. Chin. Univ.* **1996**, *11*, 1754 (in Chinese).
(刘天军, 吴世康, 高等学校化学学报, **1996**, *11*, 1754.)
- 29 Liu, T. J.; Wu, S. K. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **1996**, *12*, 677 (in Chinese).
(刘天军, 吴世康, 物理化学学报, **1996**, *12*, 677.)
- 30 Zhu, A. P.; Wu, S. K. *Photograph. Sci. Photochem.* **1997**, *15*, 151 (in Chinese).
(朱爱平, 吴世康, 感光科学与光化学, **1997**, *15*, 151.)
- 31 Lehn, J. M. *Supramolecular Chemistry-Concepts and Perspectives*, Wiley-VCH Press, Weinheim, **1995**, pp. 1~271.
- 32 Awood, J. L.; Davies, J. E. D.; MacNicol, D. M.; Vögtle, F.; Lehn, J. M. *Comprehensive Supramolecular Chemistry*, Pergamon Press, Oxford, **1996**, pp. 49~105.
- 33 Tong, L. H. *Cyclodextrin Chemistry-Fundamentals and Applications*, Science Press, Beijing, **2001**, pp. 92~225 (in Chinese).
(童林荟, 环糊精化学-基础与应用, 科学出版社, 北京, **2001**, pp. 92~225.)
- 34 Wenz, G.; Han, B. H.; Müller, A. *Chem. Rev.* **2006**, *106*, 782.
- 35 Huang, F.; Gibson, H. W. *Prog. Polym. Sci.* **2005**, *30*, 982.
- 36 Nepogodiev, S. A.; Stoddart, J. F. *Chem. Rev.* **1998**, *98*, 1959.
- 37 Rusa, C. C.; Wei, M.; Bullions, T. A.; Rusa, M.; Gomez, M. A.; Porbeni, F. E.; Wang, X.; Shin, I. D.; Balik, C. M.; White, J. L.; Tonelli, A. E. *Cryst. Growth Des.* **2004**, *4*, 1431.
- 38 Martin, E. M.; Del, V. *Process. Biochem.* **2004**, *39*, 1033.
- 39 Ogoshi, T.; Harada, A. *Sensors* **2008**, *8*, 4961.
- 40 Hossain, M. A.; Mihara, H.; Ueno, A. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 11178.
- 41 Hossain, M. A.; Mihara, H.; Ueno, A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2000**, *10*, 1857.
- 42 Connors, K. A. *Chem. Rev.* **1997**, *97*, 1325.
- 43 Wen, Z. L.; Zhang, Z. J. *Analyst* **1996**, *121*, 1119.
- 44 Lu, J. Z.; Zhang, Z. J. *Analyst* **1995**, *120*, 453.
- 45 Agjit, S.; Alarie, T. P.; Dinh, T. N. *Talanta* **1995**, *42*, 1567.
- 46 Paul, S.; Bate, S. *Analyst* **1994**, *19*, 181.
- 47 Loukas, Y. L.; Vyza, E. A.; Valiraki, A. P. *Analyst* **1995**, *120*, 533.
- 48 Dang, Z.; Song, L. X.; Pan, S. Z.; Wang, M. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2009**, *25*, 1059 (in Chinese).
(党政, 宋乐新, 潘淑臻, 王莽, 物理化学学报, **2009**, *25*, 1059.)
- 49 Gao, Y. Y.; Liu, L. H.; Ou, Z. Z.; Li, Y.; Yang, G. Q.; Wang, X. S. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2010**, *26*, 495 (in Chinese).
(高云燕, 刘丽华, 欧植泽, 李好, 杨国强, 王雪松, 物理化学学报, **2010**, *26*, 495.)
- 50 Dang, Z.; Song, L. X. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2010**, *26*, 1837 (in Chinese).
(党政, 宋乐新, 物理化学学报, **2010**, *26*, 1837.)