• 研究论文 •

邻甲酚在类水滑石、焙烧及改性类水滑石上的吸附

李 燕* 施利文 刘志山 杨国庆

(长治学院化学系 长治 046011)

摘要 用液相非稳态共沉淀法制备了 Mg-Al 类水滑石(HTlc); Mg-Al HTlc 于 450 °C 下焙烧得焙烧类水滑石(CHTlc); 采用结构重建法由 CHTlc 制备了十二烷基硫酸根(DS⁻)插层(改性)类水滑石(DS•HTlc). 研究了邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附行为: 邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附动力学和等温式均分别符合准二级动力学方程和 Freundlich 方程, 且吸附速率和吸附量大小均依次为: DS•HTlc >> CHTlc > HTlc; 在初始 pH=5.00~13.00 范围内, 邻甲酚在 HTlc 和 CHTlc 上的吸附量随 pH 值的增加先增加后减小, 随温度的增加而增加, 邻甲酚在 DS•HTlc 的吸附量随 pH 值和温度的增加而降低; 邻甲酚在 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附量均随电解质(NaCl)浓度的增加而增加, 探讨了吸附机理. 研究结果表明, DS•HTlc 有望成为一种新型的高效酚类有机污染物处理剂.

关键词 类水滑石; 焙烧类水滑石; 改性类水滑石; 邻甲酚; 吸附

Sorption of *o*-Cresol on Pristine, Calcined and Modified Hydrotalcite-like Compounds

Li, Yan* Shi, Liwen Liu, Zhishan Yang, Guoqing

(Department of Chemistry, Changzhi College, Changzhi 046011)

Abstract Mg-Al hydrotalcite-like compound (HTlc), calcined HTlc (CHTlc) and dodecylsulfate anion-intercalated Mg-Al HTlc (DS•HTlc) were prepared. The sorption behavior of *o*-cresol on the HTlc, CHTlc and DS•HTlc was investigated. The sorption kinetics and sorption isotherms of *o*-cresol on the HTlc, CHTlc and DS•HTlc can all be well fitted with the pseudo-second order kinetic and Freundlich equation, respectively. The results indicated that the sorption rate and sorption amount of *o*-cresol on the DS•HTlc is much higher than that on the CHTlc, which is little higher than that on the HTlc. The sorption amount of *o*-cresol on the HTlc and CHTlc increased firstly and then decreased with increasing pH in the initial pH range of 5.00~13.00 and increased with increasing temperature. The sorption amount of *o*-cresol on the DS•HTlc decreased gradually with increasing initial pH and temperature. The sorption amount of *o*-cresol on the HTlc, CHTlc and DS•HTlc increased with the increasing electrolyte (NaCl) concentration. The sorption mechanism was discussed in detail and the DS•HTlc will be a new kind of highly effective adsorbent for phenolic pollution.

Keywords Mg-Al hydrotalcite-like compound (HTlc); calcined HTlc; dodecylsulfate ion-intercalated HTlc; *o*-cresol; sorption

酚类有机物属极性、疏水、可离子化的弱酸性有机化合物, 是一类含有芳香环和多种活性官能团的毒性化

合物. 酚类化合物种类繁多, 有苯酚、甲酚、氨基酚、硝基酚、萘酚、氯酚等, 其中以苯酚、甲酚的污染最

* E-mail: liyan_china@126.com

Received October 8, 2011; revised January 10, 2012; accepted January 20, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 20573065), the project of Shanxi Province Higher Educational Science and Technology Program (No. 20091038) and 2010 Shanxi Province College of Innovative Pilot Project.

国家自然科学基金(No. 20573065)、山西省高校科技开发(No. 20091038)和 2010 年山西省普通高等本科学校大学生创新性实验资助项目.

为突出. 化学工业和医药工业等排出的大量含酚废水对环境造成的污染日益严重, 不仅造成农业和渔业的损失, 而且危害人体健康. 因此, 研究开发高效酚类有机污染物处理剂对污水处理具有重要意义.

目前, 处理废水中酚类化合物的方法主要有生化法、萃取法和吸附法等^[1]. 吸附法因具有能耗低、使用方便、处理效果较高等优点而被广泛应用. 常用的酚类化合物吸附剂主要有活性炭^[1,2]、大孔吸附树脂^[3,4]等. 虽然活性炭和大孔树脂吸附量大, 但处理废水成本较高, 再生困难, 一定程度上影响了其实际应用.

类水滑石化合物(hydrotalcite-like compounds, 简称 HTlc)是由二价金属离子和三价金属离子组成的具有水滑石层状结构的氢氧化物^[5-7]. HTlc 合成容易、带有结构正电荷、层间有可交换的阴离子且具有较大比表面积、具有较好的吸附性能, 可通过静电引力吸附去除废水中的阴离子污染物, 如以阴离子形式存在的金属(如 Cr(VI), As(V), Se(IV))^[8-17], 腐殖质^[18]、农药^[19]等. HTlc 焙烧后失去层间水和层间阴离子而形成的混合金属氧化物, 具有结构尺寸小而均匀、比表面积大、稳定性好等特点, 且具有“记忆效应”(与水溶液接触时可重新吸收水和阴离子而恢复 HTlc 结构^[5,17]), 因此, 焙烧类水滑石(HTlc)也可用作污水阴离子污染物的处理剂^[20-23]. 应用插层化学方法将 HTlc 主体层板与表面活性剂阴离子进行组装可制备得到表面活性剂改性 HTlc, 改性 HTlc 具有表面活性剂特有的亲油性, 从而增加 HTlc 材料对有机物的吸附能力^[24,25]. 另外, 吸附于改性 HTlc 上的有机物较易脱附, 可使改性 HTlc 循环和重复利用^[26]. 本文研究了 Mg-Al HTlc, CHTlc 和十二烷基硫酸根(DS⁻)改性类水滑石(DS•HTlc)对水溶液中邻甲酚(*o*-cresol)的吸附作用, 分析了影响因素, 探讨了吸附机理, 以期为进一步研究开发高效酚类有机污染物处理剂提供依据.

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

IRIS Intrepid II XSP 型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES, 美国 Thermo Electron Corporation 公司); Vario ELIII 型元素分析仪(德国 Elementar 公司); H-800 型透射电子显微镜(TEM, 日本日立公司); Rigaku D/MAX- γ B 型 X 射线衍射(XRD)分析仪(日本理学公司, Cu K α 射线, 管电压 40 kV, 管电流 100 mA, 扫描速度 4 (°)/min, 扫描范围 5°~70°); Avatar 370 型傅里叶变换红外光谱(FT-IR)仪(美国 Nicolet 公司, KBr 压片, 分辨率 1 cm⁻¹); JS94H 型微电泳仪(上海中晨数字设备技术有限公司); TU-1900 双光束紫外可见分光光度计(北京普析

通用仪器有限公司).

MgCl₂•6H₂O, AlCl₃•6H₂O, NH₃•H₂O, NaOH, HCl, 十二烷基硫酸钠(SDS)、邻甲酚、NaCl 等均为分析纯试剂; 实验用水为三次蒸馏水.

1.2 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 的合成与表征

Mg-Al HTlc 采用非稳态共沉淀法合成. 配制 Mg²⁺和 Al³⁺总浓度为 0.5 mol•L⁻¹, $n(\text{Mg}) : n(\text{Al}) = 2 : 1$ 的 MgCl₂•6H₂O 和 AlCl₃•6H₂O 混合盐溶液, 室温搅拌下加入 1 : 5 (NH₃•H₂O 与 H₂O 的体积比)的共沉淀剂 NH₃•H₂O, 调节体系 pH 值在 9~10 之间, 静置老化 1 h 后, 抽滤洗涤, 将滤饼置于广口瓶中, 于恒温干燥箱中 80 °C 密闭胶溶 24 h, 得 Mg-Al HTlc 溶胶, 其固含量为 101.6 g/L.

Mg-Al HTlc 样品于 100 °C 烘干, 研磨后于马弗炉中 450 °C 焙烧 4 h, 即得焙烧类水滑石(CHTlc), 置于干燥器中保存备用.

DS⁻改性类水滑石(DS•HTlc)采用结构重建法制备. 称取 $n(\text{SDS}) : n(\text{Al}) = 1 : 1$ 的 SDS 溶于除 CO₂ 的蒸馏水, 用 NaOH 溶液调节 pH 值约为 10, 再加入前述制备的 CHTlc, 40 °C 时通氮搅拌 48 h, 抽滤洗涤, 60 °C 烘干至恒重, 得 DS•HTlc.

用 ICP-AES 仪测定 Mg-Al HTlc 和 DS•HTlc 中 Mg, Al 元素含量; 用 Vario ELIII 型元素分析仪测定 DS•HTlc 中 C, H, S 元素含量; 对 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 分别进行 TEM, XRD, FT-IR, Zeta 电位表征.

1.3 吸附实验

在系列 100 mL 的玻璃离心管中分别加入一定量的蒸馏水和邻甲酚, 摇匀, 并用 0.1 mol/L NaOH 或 HCl 调节溶液 pH 值, 将一定量预先调节至相同 pH 值的 Mg-Al HTlc (CHTlc 或 DS•HTlc)悬浮液加入离心管中, 混合均匀并再次调节 pH 值, 悬浮液总体积为 25 mL, 吸附剂(Mg-Al HTlc, CHTlc 或 DS•HTlc)的质量恒为 0.1 g, 邻甲酚的初始浓度(c_0)为 0~100 mg/L. 离心管置于 SHA-C 多功能水浴恒温振荡器中 25(35 或 45)±0.2 °C 下恒温振荡一定时间(t)后, 16000 r/min 高速离心 30 min, 紫外分光光度法测定上清液中邻甲酚的浓度(c_t)(测定条件: pH = 8.00±0.05, $\lambda_{\text{max}} = 270$ nm, 1 cm 石英比色皿, 检出限为 0.01 mg/L). 同时做空白实验以消除误差. 根据吸附前后邻甲酚的浓度变化计算吸附量(q_e). 每个实验平行测定 3 次. 同时, 对吸附邻甲酚($c_0 = 100$ mg/L)后的 Mg-Al HTlc (CHTlc 或 DS•HTlc)样品进行 XRD 分析.

取上述悬浮体(邻甲酚 $c_0 = 100$ mg/L), 调节 pH 值为 9.00, 24 h 内测定吸附量(q_t)随时间(t)的变化, 研究吸附动力学.

2 结果与讨论

2.1 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 的表征

表 1 所示为 Mg-Al HTlc 样品的 Mg/Al 物质的量比及 DS•HTlc 样品的 Mg/Al 和 Al/DS 物质的量比. 由表 1 可知, Mg-Al HTlc 样品的 Mg/Al 物质的量比小于制备原料的 Mg/Al 物质的量比(2:1), 这可能缘于常温下 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶度积(1.8×10^{-11})大于 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的溶度积(1.3×10^{-33}), 故 Mg^{2+} 在抽滤洗涤过程中溶解量较大, 致使 Mg-Al HTlc 的 Mg/Al 物质的量比降低. 同理, 结构重建法制备 DS•HTlc 时, 抽滤洗涤仍导致少量 Mg^{2+} 溶解, DS•HTlc 的 Mg/Al 物质的量比继续降低; DS•HTlc 的 $n(\text{Al}):n(\text{DS})=1.08$, 说明结构重建过程中 CHTlc(镁铝复合氧化物)吸附了 SDS 水溶液的 DS^- 阴离子, 且 Al^{3+} 离子与 DS^- 离子的量基本相等.

表 1 Mg-Al HTlc 和 DS•HTlc 样品的 Mg/Al(和 Al/DS)物质的量比

Table 1 Mole ratios of Mg/Al and Al/DS for Mg-Al HTlc and DS•HTlc

Sample	Mole ratio	
	Mg/Al	Al/DS
Mg-Al HTlc	1.84	—
DS•HTlc	1.69	1.08

Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 样品的 XRD 图谱见图 1. Mg-Al HTlc 的 XRD 图具有尖锐的衍射峰, d_{003} , d_{006} 和 d_{009} 分别为 7.72, 3.86 和 2.58 Å, 满足类水滑石的层状结构 $d_{003}=2d_{006}=3d_{009}$, 证明合成的 HTlc 样品是结晶度良好、具有六方晶系的类水滑石相, 且层间距(d_{003})^[27] 为 7.72 Å. CHTlc 的 XRD 图谱中无 HTlc 的尖锐衍射峰,

图 1 吸附邻甲酚前后 Mg-Al HTlc (a 和 d), CHTlc (b 和 e) 和 DS•HTlc (c 和 f) 的 XRD 图谱

Figure 1 XRD patterns for Mg-Al HTlc (a, d), CHTlc (b, e) and DS•HTlc (c, f) before and after sorption of *o*-cresol

只有几个低强度衍射峰, 说明原有的 HTlc 层状晶体结构已被破坏并形成无定型氧化物. DS•HTlc 的 XRD 图谱在低角度有尖锐衍射峰, 说明 DS•HTlc 恢复了 HTlc 的层状结构且层间距(d_{003})增加为 27.6 Å. DS•HTlc 层间距减去 HTlc 层板高度(4.8 Å)^[28], 则为 DS•HTlc 层间通道高度(22.8 Å), 表明 DS^- 离子(约 22.3 Å)^[29] 通过静电引力、范德华力等作用力在 HTlc 层间按单层、垂直层板的方向有序排列.

Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 样品的 FT-IR 图谱见图 2, HTlc 样品出现了类水滑石的特征吸收峰: 3348 cm^{-1} 处的吸收峰对应于层板上羟基的伸缩振动, 1632 cm^{-1} 处的吸收峰对应于层间水分子 $\nu_{\text{H-O-H}}$ 弯曲振动, 200~1000 cm^{-1} 范围的吸收峰为层间阴离子和金属-氧键产生的红外吸收, 1362 cm^{-1} 处的吸收峰对应于 CO_3^{2-} 的特征振动峰, 这主要缘于实验用水中溶有 CO_2 及制备过程中体系溶入 CO_2 . CHTlc 在 3445 和 1630 cm^{-1} 处的吸收峰缘于 CHTlc 吸附空气中少量水分, 1362 cm^{-1} 处 CO_3^{2-} 的特性振动峰消失, 证明焙烧后 CO_3^{2-} 被完全分解. DS•HTlc 图谱中除具有类水滑石的特征吸收峰外, 还有以下吸收峰: 2943, 2918 和 2850 cm^{-1} 处的吸收峰对应于 C—H 伸缩振动, 1465 cm^{-1} 处的吸收峰对应于 CH_2 剪式振动; 1380 cm^{-1} 处的吸收峰对应于 CH_3 对称弯曲振动; 1205 cm^{-1} 处的吸收峰对应于 SO_4 的特征振动峰, 820~1080 cm^{-1} 处的吸收峰为烷基的振动峰, 以上均表明 DS•HTlc 中 DS^- 离子的存在.

图 2 (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和 (c) DS•HTlc 的 FT-IR 图谱
Figure 2 FT-IR spectra of (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc

Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 的 TEM 图分别见图 3a~3c, HTlc 为较规则的六角形片状颗粒, CHTlc 样品为不规则形状颗粒间的聚集, DS•HTlc 颗粒形貌与 HTlc 相似, 说明焙烧复原后 DS•HTlc 基本恢复了原 HTlc 的结构形貌.

图3 (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和(c) DS•HTlc 的 TEM 照片
Figure 3 TEM images of (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc

图4显示了25℃和支持电解质为0.001 mol/L NaCl条件下0.1 wt% Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 悬浮液的 Zeta 电位随 pH 值的变化曲线. 由图4可知, 三者的

图4 不同pH值时(a)Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和(c) DS•HTlc 悬浮液的 Zeta 电位(0.001 mol/L NaCl)
Figure 4 Zeta potentials of (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc at different pH values

Zeta 电位均随 pH 值的增加而降低, 等电点(pH_{IEP})分别为: 11.40, 8.20 和 10.10. Mg-Al HTlc 胶粒中由于部分 Mg^{2+} 被 Al^{3+} 同晶取代, 带结构正电荷, 其等电点(pH_{IEP})显著大于 7. CHTlc 为混合镁铝氧化物, 其 pH_{IEP} 减小. DS•HTlc 为一价有机阴离子(DS^-)插入的 HTlc, DS^- 的插入一方面可平衡 HTlc 部分结构正电荷, 另一方面使颗粒粒径增加, pH_{IEP} 降低.

2.2 吸附动力学

测定了初始 $pH=9.00$, 25℃和不同初始浓度(c_0)的邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附动力学曲线. 图5是 $c_0=100$ mg/L 时的实验结果, 其它条件下($c_0=20, 50$ 和 80 mg/L)的结果与之相似. 由图5可知, 邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上基本达吸附平衡的时间分别为 10, 8 和 1.5 h.

图5 邻甲酚在(a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和(c) DS•HTlc 上的吸附动力学曲线
Figure 5 Sorption kinetics of *o*-cresol on (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc

分别用准一级、准二级动力学速率方程对图5动力学实验数据进行拟合, 结果见表2. 根据相关系数(R^2)的大小可看出, 邻甲酚在 HTlc, CHTlc 及 DS•HTlc 上的吸附动力学曲线均符合准二级动力学方程.

由图5和表2可知, 邻甲酚($c_0=100$ mg/L)在 HTlc, CHTlc 及 DS•HTlc 上的吸附量递增, 吸附平衡时间递减, 表明 DS•HTlc 比 CHTlc 和 HTlc 更易吸附邻甲酚.

2.3 吸附等温线

图6a~6c 分别显示了 25, 35 和 45℃时邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附等温线(初始 $pH=9.00$). 由图6可知, 在相同温度下, 邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的平衡吸附量(q_e)均随平衡浓度(c_e)的增加而增加, 且相同 c_e 时吸附量大小为: $DS\cdot HTlc \gg CHTlc > HTlc$. 另外, 实验条件下邻甲酚在 HTlc 和 CHTlc 上的吸附量均随温度的升高而增大, 而在 DS•HTlc 上的吸附量随温度的升高而减小.

表 2 邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附动力学方程

Table 2 Sorption kinetic equations of *o*-cresol on Mg-Al HTlc, CHTlc and DS•HTlc

Sample	Pseudo-first order kinetic equation	Pseudo-second order kinetic equation
Mg-Al HTlc	$\ln(q_e - q_t) = -0.3537t + 1.0106 \quad (R^2 = 0.9574)$	$\frac{t}{q_t} = 0.3392t + 0.6433 \quad (R^2 = 0.9937)$
CHTlc	$\ln(q_e - q_t) = -0.487t + 1.4447 \quad (R^2 = 0.9813)$	$\frac{t}{q_t} = 0.2195t + 0.4743 \quad (R^2 = 0.9945)$
DS•HTlc	$\ln(q_e - q_t) = -2.7783t + 4.5418 \quad (R^2 = 0.9811)$	$\frac{t}{q_t} = 0.0115t + 0.0029 \quad (R^2 = 0.9960)$

图 6 不同温度时邻甲酚在(a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和(c) DS•HTlc 上的吸附等温线

Figure 6 Sorption isotherms of *o*-cresol on (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc at different temperatures

分别用 Langmuir 和 Freundlich 等温方程对图 6 中各条吸附等温线进行拟合, 表明邻甲酚在 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附等温线均(更)符合 Freundlich 等温方程($\ln q_e = \ln K + n \ln c_e$, 式中, K 为分配系数, n 为与温度有关的常数), 实验结论与文献^[30,31]中 HTlc 和 CHTlc 吸附酚类化合物的结论一致, 结果见表 3. 由表 3 可知, 相同温度下, Freundlich 等温方程中 K 值随吸附剂 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 的改变依次增加, 表明吸附剂对邻甲酚的亲和力大小依次为: DS•HTlc >> CHTlc > HTlc. 对于 HTlc 和 CHTlc, K 值随温度的增加而增加, 表明升温有利于邻甲酚的吸附; 对于 DS•HTlc, K 值随温度的增加而降低, 表明升温不利于吸附.

比较吸附邻甲酚前后 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 的 XRD 图谱(图 1)可知: Mg-Al HTlc 层间距在吸附前后无明显变化; CHTlc 的吸附产物完全恢复了类水滑石的层状结构, 其 XRD 衍射峰强度明显低于原 HTlc, 表明其结晶度显著低于 HTlc, 但层间距与原 HTlc 无明显变化; DS•HTlc 层间距在吸附前后无明显变化.

2.4 初始 pH 值对吸附的影响

图 7 是初始 pH 值对 25 °C 时邻甲酚($c_0 = 100 \text{ mg/L}$) 在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上吸附量的影响. 由图 7 可知, 初始 pH 值对邻甲酚在 Mg-Al HTlc 和 CHTlc 上的吸附量影响不大, 但均随初始 pH 值的增加先增加后减小. 邻甲酚在 DS•HTlc 上的吸附量随初始 pH 值的增加逐渐减小, 且初始 pH > 10.00 时显著减小.

2.5 电解质对吸附的影响

图 8a~8c 分别显示了外加电解质(NaCl)对邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上吸附的影响(初始 pH = 9.00). 由图 8 可知, 电解质 NaCl 的加入可以显著提高邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附量.

2.6 吸附机理探讨

初始 pH = 9.00 时, HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 表面分别带有正、负和正电荷(图 4). 但随吸附时间的延长, CHTlc 可逐渐吸附水和阴离子恢复 HTlc 结构, 故其表面的 Zeta 电位随吸附进程由负变正.

表3 邻甲酚在 HTlc, CHTlc 及 DS•HTlc 上的 Freundlich 等温方程 $\ln q_e = \ln K + n \ln c_e$ Table 3 Freundlich sorption equations of *o*-cresol on Mg-Al HTlc, CHTlc and DS•HTlc

Sample	Freundlich equation		
	25 °C	35 °C	45 °C
Mg-Al HTlc	$\ln q_e = -4.5241 + 1.1848 \ln c_e$, $R^2 = 0.9995$	$\ln q_e = -3.7304 + 1.0892 \ln c_e$, $R^2 = 0.9926$	$\ln q_e = -2.7962 + 0.9042 \ln c_e$, $R^2 = 0.9979$
CHTlc	$\ln q_e = -0.4841 + 0.3884 \ln c_e$, $R^2 = 0.9985$	$\ln q_e = 0.0612 + 0.3440 \ln c_e$, $R^2 = 0.9861$	$\ln q_e = 0.4618 + 0.3257 \ln c_e$, $R^2 = 0.9945$
DS•HTlc	$\ln q_e = 2.3362 + 0.4997 \ln c_e$, $R^2 = 0.9948$	$\ln q_e = 2.1634 + 0.5238 \ln c_e$, $R^2 = 0.9927$	$\ln q_e = 2.0243 + 0.5492 \ln c_e$, $R^2 = 0.9946$

图7 初始 pH 值对邻甲酚在(a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和(c) DS•HTlc 上吸附的影响

Figure 7 Effect of initial pH on the sorption of *o*-cresol on (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc

邻甲酚在 HTlc 上的吸附缘于: (1) pH=9.00 时, 邻甲酚首先部分电离成阴离子, 再通过 HTlc 的静电吸引作用而被吸附; (2)pH 约为 11.40 时, HTlc 表面净正电荷密度为零, HTlc 与邻甲酚负离子的静电作用力为零, 而图 6 的实验结果表明此时 HTlc 对邻甲酚仍有明显吸附, 这可归因于邻甲酚与 HTlc 层板羟基的范德华作用力和氢键作用力. 所以, HTlc 对邻甲酚的吸附缘于静电吸引作用、范德华作用和氢键作用. 邻甲酚的电离度较低, 故在 HTlc 上的吸附速率较低, 吸附量较小. 依据 Kameda 计算方法^[32], 邻甲酚分子中 C(苯环)—C(苯环)键长 1.4 Å, C(苯环)—C 键长 1.5 Å, C(苯环)—O 键长 1.4 Å, O—H 键长 1.0 Å, C—H 键长 1.1 Å, H 原子共价半径为 0.3 Å, 所以邻甲酚分子最小长度为 $2 \times 1.4 + 1.4 + 1.0 + 0.3 = 5.5$ Å; 而 HTlc 层间通道约为 3 Å^[23], 显著小于邻甲酚的分子长度, 故邻甲酚分子(离子)不能插入 Mg-Al HTlc 层间, 只吸附于 HTlc 表面, 故吸附邻甲酚前后 Mg-Al HTlc 层间距无变化(图 1). 邻甲酚的 $pK_a = 10.29$ ^[33], pH 增大, 邻甲酚解离成阴离子的比例增大, 同时, 由图 4 可知, 在 pH=7.00~9.00 范围内 HTlc 表面 Zeta 电位降低不显著, 故邻甲酚在 HTlc 上的吸附随 pH 值的增加而增加; 在 pH=9.00~11.40 范围内, HTlc 表面 Zeta 电位

图8 电解质(NaCl)对邻甲酚在 Mg-Al HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上吸附的影响

Figure 8 Effect of NaCl on the sorption of *o*-cresol on (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc

随 pH 值的增加显著降低, 且溶液中 OH^- 会与邻甲酚阴离子产生竞争吸附, 吸附量下降, 而当 $\text{pH} > 11.40$ 时, HTlc 表面带负电, 且随 pH 的增加负电量增加, HTlc 和邻甲酚离子的静电排斥作用增加, 吸附量随 pH 值增加继续减小(图 7).

邻甲酚在 CHTlc 上的吸附是在结构重建过程中发生的, 且邻甲酚只吸附于结构重建后 HTlc 的表面, 对层间距无影响(图 1). CHTlc 对邻甲酚的吸附机理与 HTlc 一致, 但 CHTlc 在结构重建过程中需吸收大量 H^+ 离子而恢复原来的 HTlc 层状结构, 溶液具有较高 pH 值, 故邻甲酚在 CHTlc 上的吸附速率和吸附量均高于其在 HTlc 上的吸附速率和吸附量. 与 pH 值对邻甲酚在 HTlc 上吸附的影响一致, 邻甲酚在 CHTlc 上的吸附量也随 pH 值的增加先增加后降低(图 7).

邻甲酚在 DS•HTlc 上的吸附主要缘于两方面作用: (1) DS^- 阴离子在 DS•HTlc 层间形成了疏水区, 根据相似相溶原理, 邻甲酚更易溶于 DS•HTlc 层间的疏水区, 即通过分配作用^[34]进入 DS•HTlc 层间, 且为了维持 DS•HTlc 的电中性, 大量邻甲酚以分子而非离子形态溶入疏水区; 由于邻甲酚分子长度(5.5 Å)明显小于 DS•HTlc 层间通道高度(22.8 Å), 邻甲酚分子的溶入不改变 DS•HTlc 的层间距(图 1). (2) 由于 DS•HTlc 表面带有正电荷, 邻甲酚亦可通过静电作用、范德华作用和氢键作用被 DS•HTlc 吸附于表面. 这种层间有机相分配与表面吸附作用的协同效应使 DS•HTlc 对邻甲酚的吸附速率和吸附量显著高于 HTlc 和 CHTlc. pH 值(尤其 $\text{pH} > 10.00$)的增加使邻甲酚解离度增加, 邻甲酚分子减少, 溶解于层间疏水区邻甲酚分子的量显著减少, 因此, 吸附量随 pH 值增加而降低(图 7).

图 9 邻甲酚在(a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc 和(c) DS•HTlc 上吸附时 $\ln K$ 与 $1/T$ 关系曲线

Figure 9 $\ln K$ vs. $1/T$ plots of the adsorption of *o*-cresol on (a) Mg-Al HTlc, (b) CHTlc and (c) DS•HTlc

利用表 3 数据, 以 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图 ($\ln K = -\frac{\Delta H^\ominus}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\ominus}{R}$), 结果如图 9 所示. 从图 9

可看出, $\ln K$ 与 $1/T$ 呈较好的线性关系, 由直线的斜率可求得 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 对邻甲酚吸附的焓变 $\Delta H^\ominus$ 分别为 63.99, 37.51 和 -12.36 kJ/mol, 由直线的截距可求得熵变 $\Delta S^\ominus$ 分别为 190.72, 122.14 和 -22.19 J/(mol•K). HTlc 和 CHTlc 的 $\Delta H^\ominus$ 及 $\Delta S^\ominus$ 均为正值, 说明吸附为吸热、熵增的过程, 随温度升高, 吸附量增加; DS•HTlc 的 $\Delta H^\ominus$ 和 $\Delta S^\ominus$ 为负值, 说明吸附为放热、熵减的过程, 吸附量随温度升高而减小. $\Delta S^\ominus$ 出现正或负值是因为: 吸附剂表面存在水, 邻甲酚的吸附必然伴随着水的脱附(离开表面相进入溶液中). 邻甲酚吸附于吸附剂上, 混乱度减小, 是熵减小过程; 而水分子的脱附则是熵增大过程, 吸附过程的熵变是两者的总合. 吸附于 HTlc 和 CHTlc 表面的邻甲酚体积大, 被置换下来的水分子多, 过程的总熵变为正; 而溶于 DS•HTlc 层间疏水区的邻甲酚和吸附于 DS•HTlc 表面的邻甲酚多于从 DS•HTlc 表面置换下来的水分子, 过程的总熵变为负.

外加电解质 NaCl 对邻甲酚在 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附可产生两方面影响: (1) 电解质的加入(离子强度的增加)使邻甲酚的憎水效应加强, 有利于邻甲酚从溶液向 HTlc 和 CHTlc 表面迁移或更易溶于 DS•HTlc 层间疏水区, 增加吸附量; (2) 电解质的加入可降低邻甲酚阴离子和 HTlc, CHTlc(吸附过程中可带正电)和 DS•HTlc 间的静电作用力, 降低吸附量. 但前者的影响较显著, 故吸附量随电解质浓度的增加而增加(图 8).

3 结论

邻甲酚可吸附于 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上, 其吸附动力学和吸附等温式均分别符合准二级动力学方程和 Freundlich 方程, 且吸附速率和吸附量大小均依次为: DS•HTlc $\gg$ CHTlc $>$ HTlc. DS•HTlc 有望成为一种新型的高效酚类有机污染物处理剂. 在初始 $\text{pH} = 5.00 \sim 13.00$ 范围内, 邻甲酚在 HTlc, CHTlc 上的吸附量随 pH 值的增加先增加后减小, 在 DS•HTlc 的吸附量随 pH 值的增加而减小; 邻甲酚在 HTlc, CHTlc 上的吸附量随温度的升高而增加, 在 DS•HTlc 的吸附量随温度的升高而减小; 邻甲酚在 HTlc, CHTlc 和 DS•HTlc 上的吸附量随 NaCl 浓度的增加而增加.

References

- Yue, Q.-Y.; Yang, J.; Gao, B.-Y.; Li, R.-B.; Li, Y.; Yu, H. *Environ. Sci.* **2008**, 29, 2862 (in Chinese).

- (岳钦艳, 杨晶, 高宝玉, 李仁波, 李颖, 于慧, 环境科学, **2008**, 29, 2862.)
- 2 Streat, M.; Patrick, J. W.; Camporro Pérez, M. J. *Water Res.* **1995**, 29, 467.
- 3 Liu, F. Q.; Xia, M. F.; Yao, S. L.; Li, A. M.; Wu, H. S.; Chen, J. L. *J. Hazard. Mater.* **2008**, 152, 715.
- 4 Meng, G.-H.; Ou, C.-H.; Tao, D.-M.; Liu, B.-H. *Acta Polym. Sin.* **2009**, (12), 1245 (in Chinese).
(孟冠华, 欧承慧, 陶冬民, 刘宝河, 高分子学报, **2009**, (12), 1245.)
- 5 Cavani, F.; Trifiro, F.; Vaccari, A. *Catal. Today* **1991**, 11, 173.
- 6 Khan, A. I.; O'Hare, D. *J. Mater. Chem.* **2002**, 12, 3191.
- 7 Rives, V. *Layered Double Hydroxides: Present and Future*, Nova Science Publishers, New York, **2001**.
- 8 Das, N. N.; Konar, J.; Mohanta, M. K.; Srivastava, S. C. *J. Colloid Interface Sci.* **2004**, 270, 1.
- 9 Álvarez-Ayuso, E.; Nugteren, H. W. *Water Res.* **2005**, 39, 2535.
- 10 Lazaridis, N. K.; Asouhidou, D. D. *Water Res.* **2003**, 37, 2875.
- 11 Patricia, A. T. *Chemosphere* **2004**, 57, 541.
- 12 Martínez-Gallegos, S.; Bulbulian, S. *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **2005**, 266, 285.
- 13 Doušová, B.; Machovič, V.; Koloušek, D.; Kovanda, F.; Drničák, V. *Water Air Soil Poll.* **2003**, 149, 251.
- 14 Dadwhal, M.; Sahimi, M.; Tsotsis, T. T. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2011**, 50, 2220.
- 15 Zhu, L.; Liang, C.-Z.; Yu, J.-J.; Tan, C.-H.; Zeng, Q.-W. *Environ. Sci. Technol.* **2010**, 33(5), 39 (in Chinese).
(朱玲, 梁存珍, 於俊杰, 谭朝洪, 曾庆蔚, 环境科学与技术, **2010**, 33(5), 39.)
- 16 Zang, Y.-B.; Hou, W.-G.; Wang, W.-X. *Acta Chim. Sinica* **2007**, 65, 773 (in Chinese).
(臧运波, 侯万国, 王文兴, 化学学报, **2007**, 65, 773.)
- 17 You, Y. W.; Vance, G. F.; Zhao, H. T. *Appl. Clay Sci.* **2001**, 20, 13.
- 18 Seida, Y.; Nakano, Y. *Water Res.* **2000**, 34, 1487.
- 19 Barriga, C.; Gaitan, M.; Pavlovic, I.; Ulibarri, M. A.; Hermosin, M. C.; Cornejo, J. *J. Mater. Chem.* **2002**, 12, 1027.
- 20 You, Y. W.; Zhao, H. T.; Vance, G. F. *Appl. Clay Sci.* **2002**, 21, 217.
- 21 Álvarez-Ayuso, E.; Nugteren, H. W. *Water Res.* **2005**, 39, 2535.
- 22 Lazaridis, N. K.; Asouhidou, D. D. *Water Res.* **2003**, 37, 2875.
- 23 Martínez-Gallegos, S.; Bulbulian, S. *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **2005**, 266, 285.
- 24 Celis, R.; Koskinen, W. C.; Cecchi, A. M.; Bresnahan, G. A.; Carrizosa, M. J.; Ulibarri, M. A.; Pavlovic, I.; Hermosin, M. C. *J. Environ. Sci. Health B* **1999**, 34, 929.
- 25 Villa, M. V.; Sanchez-Martin, M. J.; Sanchez-Camazano, M. *J. Environ. Sci. Health B* **1999**, 34, 509.
- 26 Kameda, T.; Saito, M.; Umetsu, Y. *J. Alloys Compd.* **2005**, 402, 46.
- 27 dos Reis, M. J.; Silvério, F.; Tronto, J.; Valim, J. B. *J. Phys. Chem. Solids* **2004**, 65, 487.
- 28 Mohanambe, L.; Vasudevan, S. *J. Phys. Chem. B* **2005**, 109, 15651.
- 29 Kopka, H.; Beneke, K.; Lagaly, G. *J. Colloid Interface Sci.* **1988**, 123, 427.
- 30 Yapar, S.; Yilmaz, M. *Adsorption* **2004**, 10, 287.
- 31 Chen, S.; Xu, Z. P.; Zhang, Q.; Max Lu, G. Q.; Hao, Z. P.; Liu, S. *Sep. Purif. Technol.* **2009**, 67, 194.
- 32 Kameda, T.; Saito, M.; Umetsu, Y. *J. Alloys Compd.* **2005**, 402, 46.
- 33 Xing, Q.-Y.; Xu, R.-Q.; Zhou, Z.; Pei, W.-W. *Organic Chemistry*, China Higher Education Press, Beijing, **1993**, p. 759 (in Chinese).
(邢其毅, 徐瑞秋, 周政, 裴伟伟, 基础有机化学, 高等教育出版社, 北京, **1993**, p. 759.)
- 34 You, Y. W.; Zhao, H. T.; Vance, G. F. *Colloids Surf. A* **2002**, 205, 161.

(A1110081 Cheng, F.)