• 研究论文 •

三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的制备与结构 及其立构复合体的结晶行为

赵辰阳 石文鹏 马 艳 李速明 范仲勇*

(复旦大学材料科学系 上海 200433)

摘要 以环氧丙烷聚醚三元醇(PPO)为起始剂, 开环聚合 *D* 型丙交酯(DLA), 合成三臂环氧丙烷聚醚三元醇-聚右旋乳酸(PPO-PDLA)嵌段预聚体. 采用端基活化技术对预聚体进行端羟基活化, 再与 *L* 型丙交酯(LLA)进行逐步开环聚合, 合成了不同分子量的三臂环氧丙烷聚醚三元醇-聚右旋乳酸-聚左旋乳酸(PPO-PDLA-PLLA)嵌段共聚物. 采用红外(FTIR)、核磁(NMR)和凝胶渗透色谱(GPC)等对三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的测试表明, 合成的嵌段共聚物分子链具有很高的立构规整度; 通过调节 LLA 单体与 PPO-PDLA 预聚体的投料比, 不仅可控制产物的分子序列结构, 而且样品的数均分子量可大于 100 kDa. 差示扫描量热仪(DSC)和广角 X 射线衍射(WAXD)结果显示, 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的异构体链段分子间生成立构复合晶体, 其熔点约为 200 °C, 且没有 PLLA 均聚物链段结晶现象. 实验结果表明, 这是一类具有实际应用价值的新型耐热聚乳酸(PLA)材料.

关键词 聚环氧丙烷; 聚乳酸; 立构复合物; 嵌段共聚物

Synthesis, Structures and Characterization of Triarm PPO-PDLA- PLLA Block Copolymers and Its Stereocomplex Crystallization Behavior

Zhao, Chenyang Shi, Wenpeng Ma, Yan Li, Suming Fan, Zhongyong*

(Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433)

Abstract The triarm poly(propylene oxide)-poly(*D*-lactide) (PPO-PDLA) copolymer was prepared by ring-opening polymerization (ROP) of *D*-lactide (DLA) with low unsaturated poly(propylene oxide) triols (PPO) as an initiator. The terminal hydroxyls of the prepolymer were activated by stannous octanoate [Sn(Oct)₂]. Then a series of novel triarm poly(propylene oxide)-poly(*D*-lactide)-poly(*L*-lactide) (PPO-PDLA-PLLA) block copolymers were synthesized by ROP of *L*-lactide (LLA) with functioned PPO-PDLA prepolymer as a macroinitiator. Fourier transform infrared (FTIR), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and gel permeation chromatography (GPC) results confirmed the configuration of triarm PPO-PDLA-PLLA block copolymers with high isotacticity, and the number average molecular weight of the samples could be greater than 100 kDa. The block structure of copolymer chain could be readily adjusted in terms of LLA units and molecular weight of PPO-PDLA prepolymer. Differential scanning calorimetry (DSC) and wide-angle X-ray diffraction (WAXD) demonstrated that the stereocomplex PLAs (sc-PLAs) were formed between intermolecular PLLA and PDLA blocks without PLLA crystallization process. The melting temperature (T_m) of sc-PLA crystal was about 200 °C, which was much higher than

* E-mail: zyfan@fudan.edu.cn

Received October 15, 2011; revised December 18, 2011; accepted February 6, 2012.

Project was supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 51073041).

国家自然科学基金(No. 51073041)资助项目.

that of pure PLLA. These results show that the triarm PPO-PDLA-PLLA block copolymers could be promising as a heat-resistant poly(lactic acid) (PLA) material.

Keywords poly(propylene oxide); polylactide; stereocomplex; block copolymer

在生物可降解绿色环保型聚合物材料中,虽然聚乳酸[(Poly(lactic acid), PLA)链刚性最高.但是,由于材料的耐热性和韧性较差,如在 0.45 MPa 载荷下,PLA 材料的热变形温度仅为 55 °C 左右, Izod 缺口冲击强度约 2~3 kJ·m⁻², 使 PLA 不能作为工程塑料得以应用.因而,研究者通过采用 PLA 与柔性链聚合物共聚,提高分子链的柔性,实现改善材料韧性的目的^[1].在耐热性能上,分别采用化学或物理方法,如提高 PLA 材料的结晶度、高能辐射交联技术或与耐热型聚合物共混等方法.近年,利用乳酸左旋(*L*)或右旋(*D*)不同旋光性的两种对映异构体,制备聚左旋乳酸[Poly(*L*-lactic acid), PLLA]和聚右旋乳酸[Poly(*D*-lactic acid), PDLA]聚合物, PLLA 和 PDLA 链段生成的立构复合体(Stereocomplex polylactide, sc-PLA), 利用 sc-PLA 结晶能力强、晶体的熔点(*T_m*)高的特点^[2], 进行耐热型 PLA 材料的开发^[3].

PLLA 与 PDLA 溶液共混技术是发现 PLLA-PDLA

立构体,也是最早利用 PLA 立构复合结构进行 PLA 热性能提高的方法.但是,采用该方法得到的 sc-PLA 含量低,产物中难以避免存在大量熔点仅为 180 °C 的 PLLA 或 PDLA 均聚物晶体,因此,对材料热性能的提高有限^[4].采用 PLLA-PDLA 嵌段共聚法,从聚合物分子结构上提高了 PLLA 和 PDLA 两种异构体链段的相容性,避免了 PLLA 与 PDLA 共混法异构体链段间微相分离易生长均聚物晶体的缺陷,得到的 sc-PLA 结晶度高,材料性能优.近年,分别采用逐步开环聚合、立构选择开环聚合或固相聚合等技术制备 PLLA-PDLA 共聚物及其 sc-PLA 结构、材料性能的研究已有文献报道^[5~7].

基于我们对 PLA 材料的前期研究工作^[8], 本文报道以低不饱和度聚环氧丙烷聚醚三元醇(PPO)为起始剂,合成了三臂星型聚环氧丙烷聚醚三元醇-聚右旋乳酸(PPO-PDLA)预聚体(图式 1).针对预聚体大分子链末端羟基活性差的问题,采用辛酸亚锡(Sn(Oct)₂)对预聚物

图式 1 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的分子结构与合成路线图

Scheme 1 Synthesis and molecular structures of triarm PPO-PDLA-PLLA block copolymers

进行活化处理, 得到高活性端基的 PPO-PDLA 预聚体. 再以此为高分子引发剂引发 *L* 型丙交酯(LLA)开环聚合, 制备数均分子量高的三臂环氧丙烷聚醚三元醇-聚右旋乳酸-聚左旋乳酸(PPO-PDLA-PLLA)嵌段共聚物. 研究三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段枝链共聚物的合成条件与分子结构, 探讨 PDLA 与 PLLA 异构体链段生成 sc-PLA 及其结晶行为和热性能. 为开发具有工业应用前景的耐热型 PLA 材料提供新的技术方法.

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

低不饱和度 PPO 由上海石油化工研究院提供, 使用前在 110 °C 条件下减压蒸馏 90 min 进行脱水处理. *L* 型乳酸、*D* 型乳酸、乙酸乙酯、乙醚、甲苯、乙醇、盐酸、二氯甲烷、三氯甲烷均为 AR 级试剂. LLA, *D* 型丙交酯(DLA)按照文献[9]的方法, 由 *L* 型乳酸和 *D* 型乳酸合成, 再用乙酸乙酯重结晶三次得到.

FTIR 在 Nicolet Magna-IR560 傅里叶红外光谱仪上完成, 扫描范围 400~4000 cm^{-1} , 分辨率 2 cm^{-1} .

凝胶渗透色谱(GPC)采用 Perkin Elmer Series 200 高效液相色谱仪, 色谱柱温为 40 °C, 三氯甲烷为流动相, 流速 1.0 mL/min, 以聚苯乙烯为标样进行校正.

核磁共振 H 谱(^1H NMR)和核磁共振 C 谱(^{13}C NMR)在 BRUKER 核磁共振仪上进行, 共振频率分别为 400 和 100 MHz. 溶剂为氘代氯仿, 以四甲基硅烷为内标.

差示扫描量热计(DSC)在 TA DSC Q2000 上完成. 样品质量约为 5 mg, 氮气流量 30 mL/min. 样品在 225 °C 熔融后用液氮淬冷, 再以 10 °C/min 的速率由 0 °C 升温至 225 °C, 测得其玻璃化转变温度(T_g)、冷结晶温度(T_c)、结晶放热焓(ΔH_c)、 T_m 和熔融热焓(ΔH_m).

广角 X 射线衍射(WAXD)测试在 Burker D8 型 X 射线衍射仪上完成. 主单色器为 Cu $K\alpha$ 辐射, $\lambda=0.154$ nm, 扫描速率 4 (°)/min, 扫描范围 4°~40°.

1.2 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的制备

三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的合成路线如图式 1 所示. 其中, PPO-PDLA (2)及 PLLA 的制备已在文献[8]报道. 得到 PPO-PDLA 预聚物后, 将 5 g 样品 2 和过量的 $\text{Sn}(\text{Oct})_2$ 溶解于无水甲苯中. 在氮气保护下, 在 60 °C 进行活化反应约 4 h. 反应结束后, 抽滤除去未反应的 $\text{Sn}(\text{Oct})_2$, 真空干燥, 得到经过端基改性的三臂 PPO-PDLA- $\text{Sn}(\text{Oct})_2$ 二嵌段共聚物(3).

将计量的 3 与定量的 LLA 单体加入到聚合管中, 充入氩气作保护排除空气, 再抽真空, 重复三次. 最后, 在聚合管中保持真空度 1~10 kPa 条件下, 进行热封管.

将聚合管在 130 °C 反应 48 h, 得到初产物. 随后, 将所得产物置于三氯甲烷中, 用甲醇作沉淀剂纯化处理. 纯化后的样品在 40 °C 真空干燥至恒重, 得到图 1 所示的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物(4). 按合成的分子结构, 将 PPO-PDLA 和三种不同 *D/L* 比例的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物分别记作 PD-1/5, PDL-1/5/8, PDL-1/5/14 和 PDL-1/5/25.

2 结果与讨论

2.1 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的化学结构及分子量

图 1 为三臂 PPO-PDLA 和三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 FTIR 谱图. 由图可见, 共聚物在 1760 cm^{-1} 处均表现出一强吸收峰, 归属于丙交酯单元上 C=O 的伸缩振动. 1088, 1131, 1183 以及 1214 cm^{-1} 处的吸收峰归属于聚醚和聚乳酸链段上 C—O—C 的伸缩振动^[10]. 说明 PDLA 链段成功引入到了 PPO 分子链上, 生成了嵌段共聚物. 再者, 由于形成分子内(间)氢键, 分子链末端 OH 的谱带变宽, 位移至 3300~3600 cm^{-1} 的范围内. 从样品羟基吸收峰的面积可见, 随着 PD-1/5, PDL-1/5/8, PDL-1/5/14 和 PDL-1/5/25 组成的变化, 合成样品的分子量逐渐增大, 分子链端 OH 的相对含量则逐渐减少. 表明 PPO-PDLA 预聚体引发 LLA 开环聚合, 生成了 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物结构.

图 1 三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的红外谱图

Figure 1 FTIR spectra of triarm PPO-PDLA and PPO-PDLA-PLLA block copolymers

图 2 为三臂 PPO-PDLA, PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 ^1H NMR 谱图, 各质子的化学位移归属如图 2 所示. 其中, PO 单元中甲基和亚甲基上 H 原子的化学位移为 δ 3.3~3.7; PO 和乳酸(LA)单元中 CH_3 上 H 原子的化

学位移分别为 δ 1.14 和 1.58; 而链末端 LA 单元上 CH_2 的质子峰出现在 δ 4.35^[11], 与共聚物链段链节中 CH_2 质子峰的化学位移(δ 5.16)不同. 与 PD-1/5 相比, 样品 PDL-1/5/8, PDL-1/5/14 和 PDL-1/5/25 在 δ 1.14, 3.3~3.7 和 4.35 处的峰强度依次减弱, 表明 PPO 链段以及分子链末端的 LA 单元在共聚物链段中含量逐渐降低, 也说明了三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物分子量依次提高. 根据 ^1H NMR 的积分面积与 H 原子数量的定量关系, 三臂 PPO-PDLA 及三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的分子量及其组成可分别由下式求得:

$$M_n(\text{PPO}) = 58A_{3\text{-H}+4\text{-H}}/A_{5\text{-H}} \quad (1)$$

$$M_n(\text{PLA}) = 3 \times 72 \times A_{6\text{-H}}/A_{5\text{-H}} \quad (2)$$

$$n(\text{LA})/n(\text{PO}) = 3 \times A_{6\text{-H}}/A_{3\text{-H}+4\text{-H}} \quad (3)$$

式中, $A_{5\text{-H}}$ 和 $A_{6\text{-H}}$ 分别表示 5-H 和 6-H 的峰面积; $A_{3\text{-H}+4\text{-H}}$ 表示 3-H 和 4-H 的峰面积之和. $\overline{M}_n(\text{PDLA})$ 可由样品 PD-1/5 按照 Eq. 2 求得; 而 $\overline{M}_n(\text{PLLA}) = \overline{M}_n(\text{PLA}) - \overline{M}_n(\text{PDLA})$. 计算所得的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物分子量列于表 1. 与文献[3]报道的 PDLA-PLLA 复合立构材料制备方法相比, 本文报道的以三臂 PPO-PDLA 嵌段共聚物为预聚体, 进行端羟基活化处理得到端基改性的三臂 PPO-PDLA-Sn(Oct)₂ 二嵌段共聚物, 再与 LLA 进行逐步开环聚合, 可成功制备不同分子量范围的样品. 其中 PDL-1/5/25 的数均分子量高于 10⁵ kDa; 且可通过控制 DLA 和 LLA 单体的投料物质的量之比进行共聚物分子链序列结构控制, 为三臂 PPO-PDLA-PLLA 材料性能的设计和调控提供了基础.

作为对比, 由 GPC 测得的聚合物分子量也在表 1 中列出. 由表 1 可见, GPC 测得的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的分子量远小于相应的 ^1H NMR 结果, 这是由于 GPC 是利用体积排除效应原理求得的相对分子量, 与溶质分子在溶液中的状态密切相关. 而三氯甲烷是 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的不良溶剂, 聚合物链段之间的相互作用力大于链段与溶剂之间的相互作用力, 导致高分子无规线团紧缩, 流体力学体积减小. 然而, 随着 L 组分的增加, GPC 与 ^1H NMR 测得的结果均逐渐

图 2 三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 ^1H NMR 谱

Figure 2 ^1H NMR spectra of triarm PPO-PDLA and PPO-PDLA-PLLA block copolymers

增大, 也说明 LLA 单元被成功地引入到了分子链中.

2.2 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物枝链的序列结构

为了进一步阐明三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的序列结构, 样品 PDL-1/5/8, PDL-1/5/14 和 PDL-1/5/25 的 ^{13}C NMR 谱如图 3 所示. 其中, LA 和 PO 单元中甲基 C 原子的化学位移分别为 δ 16.6 和 17.4. PO 单元中亚甲基上 C 原子的化学位移为 δ 73.4 和 72.9(二重峰), 分别对应于 PP 二单元组序列的全同(m)和间同(r)立构; 次甲基上 C 原子的化学位移为 δ 75.5, 75.3 和 75.1(三重峰), 与 PPP 三单元组序列的 mm, mr(rm)和 rr 结构相对应^[10]. 由于在三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物分子链中所占的比例较低, PPO 链段 C 原子的特征峰较弱. 对于 LA 单元^[6,12,13], 其羰基 C 原子的化学位移出现在 δ 169.6 (图 3, 6a)和 169.3 (图 3, 6b)处, 分别对应于六单元组序列的 mmmmm, rmmmm, mmmmr 和 mmmrm 结构, 表明三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物具有高的立构规整度. 而通常在 PDLA-PLLA 逐步聚合过程中发生酯交换反应而生成的 rmmmr (δ 169.5)和 mrmrm

表 1 三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的组成和分子量

Table 1 Molecular weight and characterization of the samples

Sample	$\overline{M}_n^a$	$\overline{M}_n(\text{PPO})^a$	$\overline{M}_n(\text{PDLA})^a$	$\overline{M}_n(\text{PLLA})^a$	n	m	l	$\overline{M}_n^b$	$\overline{M}_w^b$	$\overline{M}_w/\overline{M}_n^b$
PD-1/5	24800	3200	21600	—	18	100	—	22600	39800	1.8
PDL-1/5/8	59400	3200	21600	34600	18	100	160	8500	21900	2.6
PDL-1/5/14	85300	3200	21600	60480	18	100	280	11500	23800	2.1
PDL-1/5/25	132800	3200	21600	108000	18	100	500	24000	51900	2.2

^a Determined by ^1H NMR. ^b Determined by GPC.

图3 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 ^{13}C NMR 谱
Figure 3 ^{13}C NMR spectra of triarm PPO-PDLA-PLLA block copolymers

(δ 169.2) 序列羰基 C 原子的化学位移则在图 3 中没有出现。同样, LA 单元中次甲基上 C 原子的化学位移出现在 δ 69.0(图 3, 3a)和 69.2(图 3, 3b)处, 分别对应于四单元组序列的 mmm, mmr, rmm 和 mrm 结构, 表明 PLLA 链段成功地接入到了 PPO-PDLA 分子链上, 生成相应的 r 构型。同样, 典型的酯交换反应产物连续的 r 构型序列如 mrr (δ 69.3)以及 rrr (δ 69.4)等特征峰亦没有出现。显然, 采用活化改性的三臂 PPO-PDLA-Sn(Oct)₂ 二嵌段共聚物与 LLA 单体进行逐步开环聚合, 制备的三臂

PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物具有很高立构规整度。综上所述, 与文献[3]报道的固相缩聚法及立构选择聚合法在 150~170 °C 范围的反应相比, 在 130 °C 较低的温度进行的逐步开环聚合过程可以有效地减少酯交换反应的发生, 所制备的 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物具有立构规整度高和分子序列结构可控的特点, 这对有效地提高 sc-PLA 材料的性能有利。

2.3 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的热性能测试

研究结果表明^[14], 无论是采取熔融共混技术还是嵌段共聚制备 sb-PLA 材料, 当异构体含量非等物质的量比, 或 PLLA 链段远长于 PDLA 链段时, 在生成 sb-PLA 结构的同时, 材料本体极易发生 PLLA 富集区域的微相分离。通常在 DSC 测试时易出现结晶和熔融双峰(或单宽峰)现象。通常较低的结晶峰归属于 sb-PLA 结晶放热, 在与 PLLA 均聚物接近的较高温区的结晶峰归属于富集的 PLLA 链段结晶, 生成 T_m 约 180 °C 的均聚物晶体, 从而对 PLA 材料的耐热性提高不利。玻璃态的三臂 PPO-PDLA 和三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 DSC 测试曲线如图 4 所示, 由其所得样品的热性能数据亦列于表 2。由图 4 可见, 所有的样品均表现出单一的 T_g , 表明嵌段共聚物样品中 PPO, PDLA 和 PLLA 链段具有很好的相容性。再者, 由于柔性的 PPO 链段对 PLA 链段具有内增塑作用, 使得 PD-1/5, PDL-1/5/8, PDL-1/5/14 和 PDL-1/5/25 的 T_g 均介于 PPO (-60.1 °C)^[8]和 PLLA (59.7 °C)之间, 随着每一枝链或单臂上 PLLA 链段的生长而升高。实验发现, 在三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物体系中, 共聚物的 T_g 与每一枝链或单臂上 PLLA 和 PDLA 嵌段的单体数比(l/m)呈线性关系。在 PPO 链段长度不变的情况下, 从 PDL-1/5/8 的 $l:m$ 值 1:1.6 到 PDL-1/5/25 的 $l:m$ 值 1:5.0, 样品的 T_g 升高了约 9.6 °C, 如图 5 所示。

图4 PLLA, PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 的 DSC 曲线
Figure 4 DSC curves of PLLA, PPO-PDLA and PPO-PDLA-PLLA block copolymers

表 2 由 DSC 曲线计算的三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物数据

Table 2 The results of triarm PPO-PDLA and PPO-PDLA-PLLA block copolymers calculated from DSC curves

Sample	$T_g/^\circ\text{C}$	$T_c/^\circ\text{C}$	$\Delta H_c/(\text{J}\cdot\text{g}^{-1})$	$T_m/^\circ\text{C}$	$\Delta H_m/(\text{J}\cdot\text{g}^{-1})$	$f_c/\%$
PLLA	59.7	102.5	63.9	170.9	71.2	76
PD-1/5	45.9	83.1	29.8	164.7	52.9	57
PDL-1/5/8	45.0	77.3	37.9	198.1	57.6	41
PDL-1/5/14	49.3	81.0	29.2	202.1	47.4	33
PDL-1/5/25	54.4	89.4	26.5	199.7	37.5	26

图 5 样品的 T_g 和 T_c 随 l/m 的变化曲线

Figure 5 Plots of T_g and T_c versus l/m of the samples

另一方面, 图 4 中所有的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物均呈现出一个冷结晶峰, 与之相对应的在 200 $^\circ\text{C}$ 附近仅出现一个晶体熔融峰. 说明本工作制备的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物仅发生 sb-PLA 结晶. 与均聚物 PLLA 冷结晶行为相比, PD-1/5 的 T_c 为 83.1 $^\circ\text{C}$, 比 PLLA 的 T_c 低约 20 $^\circ\text{C}$, 这是由于柔性 PPO 链段的内增塑效应也使得 PDLA 链段的结晶温度下降. 由于 PD-1/5 分子的三臂枝链构型, 其结晶度相应降低, 这与我们前期报道的三臂 PPO-PLLA 嵌段共聚物的结论一致^[8]. 在三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物中, PDL-1/5/8 的 T_c 仅为 77.3 $^\circ\text{C}$, 低于 PD-1/5 和 PLLA 的值. 这是因为在三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物体系中, 不仅存在 PPO 的内增塑效应(虽然该效应随 PLLA 链段的生长而逐渐减弱), 而且不同旋光异构的 PDLA 和 PLLA 链段形成 sb-PLA 时, 材料的结晶机制也发生改变^[15,16]. 研究表明, 当两种异构体链段长度比为 1:1 时, sb-PLA 结晶能力最强, 生成的晶体结构完善度最高, T_m 可达 230 $^\circ\text{C}$. 而 PDL-1/5/8 的 $l:m$ 值为 1:1.6, 最为接近形成最佳(1:1) sb-PLA 的结构. 因此, 其结晶温度比 PD-1/5 还低 5.8 $^\circ\text{C}$, 同时呈现出一个温区狭窄的尖锐型结晶峰. 同理, 随着枝链上 PLLA 链段的生长, 过量的

非晶态的 PLLA 链段阻碍了 sb-PLA 的结晶, 不仅使得样品的 T_c 升高, 峰型亦逐渐变宽. 有趣的是, 随着 $l:m$ 值的增大, 样品的 T_c 亦呈线性提高, 如图 5 所示. 这点通过对分子设计进一步改善 PLA 材料性能具有参考价值.

聚合物样品的结晶度(f_c)可通过关系式 $f_c=(\Delta H_m/\Delta H_m^0)\times 100\%$ 求得, 式中, ΔH_m 为 DSC 测得样品的熔融焓值, PLLA 和 sb-PLA 的平衡熔融焓 ΔH_m^0 分别为 93.6^[17] 和 155.0 $\text{J}\cdot\text{g}^{-1}$ ^[18], 计算结果列于表 2. 从图 4 的峰形上来看, PLLA 曲线表现出了特有的边熔融边结晶现象, 归结为缺陷多、规整度差的晶粒随温度的升高发生熔融-结晶-再熔融过程, 测得样品的 f_c 高达 76%. 同样, 三臂 PD-1/5 谱图在 150 $^\circ\text{C}$ 附近也表现出一再结晶放热峰, 与前文^[19]报道三臂 PPO-PLLA 行为一致. 在三臂分子构型不利于结晶和 PPO 内增塑效应这一矛盾作用下, PD-1/5 结晶时生长的晶体厚度较薄但晶粒大小均匀, 在 164.7 $^\circ\text{C}$ 出现一个尖锐的熔融峰, f_c 降低为 57%. 与之相比, 由于 sb-PLA 结晶温度低、速度快, 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物在 DSC 升温过程中均生成立构复合晶体, 其 T_m 达到 198 $^\circ\text{C}$ 以上, 比 PLLA 或 PD-1/5 高出约 30 $^\circ\text{C}$. 与上述 T_g 和 T_c 与共聚物链段组成关系不一样的是, 随着每一枝链上 $l:m$ 的增大, sb-PLA 样品的 T_m 几乎不变, 约为 (200 ± 2) $^\circ\text{C}$. 这是由于本文报道的不同分子量的三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物分子链中 PDLA 链段的长度不变, 所以能够生成的 sb-PLA 链段的长度一样, 因此生成厚度相近的高熔点 sb-PLA 晶体. 但是, 链中富余的非晶态 PLLA 链段对 sb-PLA 的结晶度有很大影响, PDL-1/5/8, PDL-1/5/14 和 PDL-1/5/25 的 f_c 分别逐渐下降为 41%, 33% 和 26%, 熔融峰面积逐渐变小.

2.4 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的晶体结构

众所周知, PLLA 和 PDLA 的晶体为 α 晶型, 其分子链通过 10₃ 螺旋堆积形成一种准正交晶系, 晶胞参数 $a=1.06$ nm, $b=0.61$ nm, $c=2.88$ nm, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$, 每个晶胞内含有 20 个单体单元^[16]. 采用 WAXD 对三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的晶体结构和尺寸进行了测试, 结果如图 6 所示. 由图可见, PD-1/5 在 2θ 为 16.8 $^\circ$ 和 19.2 $^\circ$ 处出现了特征衍射峰, 分别对应于 PDLA α 晶型的(110)/(200)和(203)生长面, 这点与我们前文^[1]报道的三臂 PPO-PLLA 嵌段共聚物晶体结构一样, PPO 链段的存在并不影响 PDLA 链段的晶型. 而 sb-PLA 的晶体则为 β 晶型, $a=0.912$ nm, $b=0.913$ nm, $c=0.93$ nm, $\alpha=\beta=110^\circ$, $\gamma=109^\circ$. 在这种 3₁ 螺旋构成的 β 堆积中, 左旋和右旋的分子链间隔排列形成互补结构, 使得链堆积更加紧密, 晶胞尺寸较小^[16]. 其特征衍射峰

出现在 $2\theta=11.9^\circ$, 20.7° 和 23.9° , 分别对应于 sc-PLA β 晶型的(110), (300)和(220)生长面^[20]. 此外, 在 WAXD 谱图中 2θ 为 16.8° 和 19.2° 处无衍射特征峰出现, 也证明了在 sb-PLA 结晶过程中, 样品中富余的 PLLA 链段处于非晶态.

图 6 三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 WAXD 谱

Figure 6 WAXD profiles for triarm PPO-PDLA and PPO-PDLA-PLLA block copolymers

基于衍射峰的半峰宽, 晶粒在各个生长面的平均侧向尺寸(L)可以根据 Scherrer 公式^[21]求得, 即 $L = K\lambda/(\beta \cos \theta)$. 式中 λ 是 X 射线的波长, β 是衍射峰的半峰宽, θ 是衍射角, $K=0.89$ 为常数. 由上式计算的样品在不同生长面的平均侧向尺寸列于表 3. 由表 3 的数据可见, 三臂 PD-1/5/8 的 sb-PLA 晶体沿(110), (300)和(220)生长面的晶体尺寸最小, 这与其晶体中分子链的密堆积有关. 由 DSC 结果可知, 其 f_c 最大, T_m 最低为 198.1°C , 说明 PD-1/5/8 生成的晶粒虽然小, 但是数量多. 三臂 PD-1/5/14 的晶体尺寸最大, 衍射峰亦尖锐, 因此相应的在 DSC 上的熔点最高. 随着 $l:m$ 值的增大, 非晶态的 PLLA 链段对 sb-PLA 链段的热扩散不利, 阻碍了 sb-PLA 晶体的生长. 因此三臂 PD-1/5/25 生成的晶粒尺寸有所减小、晶体的完善度也有所降低. 由 DSC 测得其 T_m 也比三臂 PD-1/5/14 的低约 2.6°C , f_c 亦降为最低值.

表 3 三臂 PPO-PDLA 和 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物晶体结构(nm)

Table 3 The crystal structures (nm) of triarm PPO-PDLA and PPO-PDLA-PLLA block copolymers

Sample	110	203	110	300	220
PD-1/5	27.3	16.6	—	—	—
PD-1/5/8	—	—	18.4	11.7	13.6
PD-1/5/14	—	—	30.4	19.0	20.1
PD-1/5/25	—	—	23.2	13.1	20.1

3 结论

(1)以 PPO 为起始剂, 合成了三臂星型 PPO-PDLA 预聚体. 为增强预聚体链末端羟基活性, 采用 $\text{Sn}(\text{Oct})_2$ 对大分子预聚物进行端基活化, 再以此为大分子引发剂进行 LLA 开环聚合, 成功制备了三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物新材料.

(2)在 130°C , 对端基活化的大分子预聚物进行逐步开环聚合可有效地减少酯交换反应, 制备的 PDLA-PLLA 嵌段共聚物具有链段立构规整度高、结构可控和分子量高的特点.

(3)对样品结构与性能的研究结果表明, 该体系三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的异构体链段间易生成 sb-PLAs, 其不仅结晶温度低于 PLLA, 而且生成晶体的熔点高于 PLLA 30°C , 约 200°C . 样品中无 PLLA 均聚物晶体与立构复合晶体共存现象, 对于提高 sc-PLA 材料的耐热性能十分有利.

(4)当枝链上 PLLA 链段远长于 PDLA 链段时, 三臂 PPO-PDLA-PLLA 嵌段共聚物的 T_g 和 T_c 均随两种异构体链段的相对长度比线性升高. 富余的非晶态 PLLA 链段对 sb-PLA 的结晶能力和晶体尺寸有很大的影响.

References

- Wei, Z.-F.; Lu, Q.; Yang, D.-M.; Shi, W.-P.; Yu, Y.; Li, S.-M.; Fan, Z.-Y. *Acta Chim. Sinica* **2009**, 67, 2239 (in Chinese). (魏正方, 逯琪, 杨冬梅, 石文鹏, 于瀛, 李速明, 范仲勇, 化学学报, **2009**, 67, 2239.)
- Ikada, Y.; Jamshidi, K.; Tsuji, H.; Hyon, S. H. *Macromolecules* **1987**, 20, 904.
- Kakuta, M.; Hirata, M.; Kimura, Y. *J. Macromol. Sci., Polym. Rev.* **2009**, 49, 107.
- Tsuji, H.; Hyon, S. H.; Ikada, Y. *Macromolecules* **1991**, 24, 5657.
- Fukushima, K.; Kimura, Y. *Polym. Int.* **2006**, 55, 626.
- Spassky, N.; Wisniewski, M.; Pluta, C.; Le Borgne, A. *Macromol. Chem. Phys.* **1996**, 197, 2627.
- Fukushima, K.; Hirata, M.; Kimura, Y. *Macromolecules* **2007**, 40, 3049.
- Lu, Q.; Yang, D. M.; Zhang, Y. T.; Yu, Y.; Li, S. M.; Tu, J. J.; Wang, W.; Fan, Z. Y. *Acta Chim. Sinica* **2009**, 67, 249 (in Chinese). (逯琪, 杨冬梅, 张宇婷, 于瀛, 李速明, 涂建军, 王巍, 范仲勇, 化学学报, **2009**, 67, 249.)
- Kubota, K.; Murakami, Y. *US 5463086*, **1995** [*Chem. Abstr.* **1995**, 122, 81380].
- Yang, D.-M.; Fan, Z.-Y.; Tu, J.-J. *J. Fudan Univ. (Nat. Sci. Ed.)* **2006**, 45, 380 (in Chinese). (杨冬梅, 范仲勇, 涂建军, 复旦学报(自然科学版), **2006**,

- 45, 380.)
- 11 Arvanitoyannis, I.; Nakayama, A.; Kawasaki, N.; Yamamoto, N. *Polymer* **1995**, *36*, 2947.
- 12 Tang, Z.-H.; Chen, X.-S.; Pang, X.; Yang, Y.-K.; Zhang, X. F.; Jing, X. B. *Biomacromolecules* **2004**, *5*, 965.
- 13 Fukushima, K.; Furuhashi, Y.; Sogo, K.; Miura, S.; Kimura, Y. *Macromol. Biosci.* **2005**, *5*, 21.
- 14 Hirata, M.; Kimura, Y. *Polymer* **2008**, *49*, 2656.
- 15 Cartier, L.; Okihara, T.; Lotz, B. *Macromolecules* **1997**, *30*, 6313.
- 16 Brizzolara, D.; Cantow, H. J.; Diederichs, K.; Keller, E.; Domb, A. J. *Macromolecules* **1996**, *29*, 191.
- 17 SolarSKI, S.; Ferreira, M.; Devaux, E. *Polymer* **2005**, *46*, 11187.
- 18 Sawai, D.; Tsugane, Y.; Tamada, M.; Kanamoto, T.; Sungil, M.; Hyon, S. H. *J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys.* **2007**, *45*, 2632.
- 19 Liu, Y.-F.; Wang, L.; He, Y.; Fan, Z.-Y.; Li, S.-M. *Polym. Int.* **2010**, *59*, 1616.
- 20 Sun, L.; Zhu, L.; Rong, L.-X.; Hsiao, B. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 7373.
- 21 Patterson, A. L. *Phys. Rev.* **1939**, *56*, 978.

(A1110151 Zhao, C.)