Au@SiO₂ 核壳结构-表面增强拉曼光谱原位检测食品中的酸性橙 II

张宗绵^a 刘睿^a 徐敦明^b 刘景富^{*,a}

(^a 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085)

(^b 中华人民共和国厦门出入境检验检疫局 厦门 361026)

摘要 以具有核壳结构的 Au@SiO₂ 纳米颗粒为基底, 建立了一种以表面增强拉曼(SERS)原位、快速检测食品中非法添加剂酸性橙 II 的新方法. 研究了活性硅加入量对所形成的 Au@SiO₂ 纳米颗粒的 SERS 活性的影响, 制备了具有最佳 SERS 活性的 Au@SiO₂, 并以此为 SERS 基底建立了酸性橙 II 的分析方法, 可实现 0.17 mg/L 酸性橙 II 的 SERS 检测. 将合成的 Au@SiO₂ 滴加到瓜子表面后, 可以实现对瓜子表面酸性橙 II 浓度为 0.01 mg/g 时的 SERS 检测, 能够满足食品中酸性橙 II 的测定要求, 有望用于瓜子及其它可能被非法添加该物质的食品的现场、快速检测.

关键词 金胶体; 核壳结构; 表面增强拉曼光谱; 酸性橙 II; 食品安全

In Situ Detection of Acid Orange II in Food Based on Shell-Isolated Au@SiO₂ Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy

Zhang, Zongmian^a Liu, Rui^a Xu, Dunming^b Liu, Jingfu^{*,a}

(^a State Key Laboratory of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environment Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085)

(^b Xiamen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Xiamen 361026)

Abstract As a strong carcinogen to humans, acid orange II is forbidden to be added as an additive into foodstuff. Because the foods colored with acid orange II showed stable and colorful appearance, acid orange II is broadly utilized by illegally producers for their low costing. Currently available analytical methods for acid orange II are mainly based on fluorescence and liquid chromatography, which are time-consuming and tedious as acid orange II has to be extracted from the samples before determination. For efficient detection and insurance of food safety, it is urgent to develop fast and low-cost *in situ* assay methods for field detection of acid orange II on foods. In this study, shell-isolated Au@SiO₂ nanoparticles is prepared for detecting acid orange II on food. Gold colloidal solution with good size distribution (50 nm) is prepared using the standard sodium citrate reduction method, followed by coating a thin layer of SiO₂ on Au nanoparticle surface. This shell-isolated Au@SiO₂ is obtained by the addition of active silica to the gold colloidal solution, with the (3-aminopropyl)trimethoxysilane (APTMS) as the coupling agent at pH 8.5. By regulating the amount of the active silica, the Au@SiO₂ with different silica shell thickness is synthesized. Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis) and transmission electron microscope (TEM) are employed to characterize the optical property and morphology of the as-synthesized Au@SiO₂ nanoparticles. The amount of the active silica added in preparation of the Au@SiO₂ is optimized through comparing the surface enhanced Raman scattering (SERS) intensity of acid orange II, using the synthetic Au@SiO₂ structure as the SERS substrate. Under the optimized experimental conditions, acid orange II on the Si wafer can be detected at concentrations below 0.17 mg/L. The feasibility of the proposed method for detecting acid orange II in real samples is verified by spreading the Au@SiO₂ nanoparticles on the surface of the watermelon seeds stained with acid orange II. Results showed that this novel method is capable of detecting 0.01 mg/g acid orange II stained on the watermelon seeds. This proposed method was applied to assay sunflower seeds and watermelon seeds purchased from local stores. It is expected that this proposed method is applicable for *in situ* detection of acid orange II on the surface of other food samples.

Keywords gold sol; shell-isolated; surface enhanced Raman scattering; acid orange II; food safety

1 引言

近年来, 食品安全问题层出不穷, 各种非法添加剂的大量使用严重威胁消费者的生命健康. 如何对食品中

的非法添加剂进行简单、快速和高灵敏度的检测是目前亟待解决的问题. 作为一种偶氮类染料, 酸性橙 II (acid orange II, AO II), 具有强致癌作用, 我国禁止将其作为食品添加剂使用. 但因其具有着色稳定、价格低廉等特

* E-mail: jfliu@rcees.ac.cn; Tel.: 010-62849192; Fax: 010-62849192

Received May 14; published August 6, 2012.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Science Fund for Distinguished Young Scholars (No. 21025729) and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China (No. 2012IK193).

项目受国家杰出青年科学基金(No. 21025729)和国家质检总局科技项目(No. 2012IK193)资助.

点,被很多不法商贩用于食品的生产和加工,特别是瓜子、辣椒面等食品的着色,因此,原位、快速检测食品中的酸性橙 II 具有重要意义。

酸性橙 II 的常用的检测方法包括荧光光谱法^[1]、极谱法^[2]、高效液相色谱(HPLC-UV)^[3]和薄层色谱^[4]等,这些方法虽然有较高的灵敏度,但是普遍存在分析时间较长、前处理步骤繁琐等问题。而实际生产过程中,商家为了使商品的外观颜色更为鲜艳,添加的酸性橙 II 浓度往往很高^[5]。为保证食品安全,急需发展食品中酸性橙 II 的原位、快速分析新方法。

表面增强拉曼光谱/技术(Surface Enhanced Raman Scattering, SERS)^[6,7],因其样品制备简单、易于操作、并且对样品损伤小等优点,在拉曼标记^[8]、化学反应过程原位监控^[9]、文物鉴定^[10]、国土安全以及化学/生化分析中发挥着日益重要的作用^[11]。近年来便携式拉曼光谱技术的进一步发展使得该技术有望在食品中非法添加剂的监测和污染物的现场分析方面获得应用^[12,13]。传统的基于 SERS 的检测方法都需要将目标物吸附在 SERS 基底(通常为 Au, Ag 或 Cu 的纳米结构)表面^[14,15]。最近,田中群等^[16]的研究显示将具有核壳结构的纳米金(SiO_2 或 Al_2O_3 薄层包裹的金纳米颗粒)分散在目标物表面也可以使目标分子拉曼信号增强 10^8 以上。通过可控厚度的 SiO_2 层, Au 纳米粒子之间可以在原子平面上靠得非常近,此可控的纳米级的距离可以激发局部的表面共振,产生一个强大的电磁场,使得靠近粒子表面的探针分子拉曼光谱强度急剧增加,因此可以检测底物的单分子层吸附物质。硅壳的存在不仅可防止 Au 纳米颗粒的聚集,还可以避免金纳米颗粒与探针分子的直接接触,从而不会与之发生反应。这种核壳结构的最大好处就是不仅可以获得较高的检测灵敏度,并且还适用于实际生活中不同表面形貌物质的检测。该方法已用于农产品中农药的原位检测,如橘子表面对硫磷的检测^[16]。

本研究制备了具有不同 SiO_2 壳厚度的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 纳米颗粒,并研究了 SiO_2 层厚度对该结构的 SERS 活性的影响;再以具有最高 SERS 活性的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 颗粒作为基底,将其直接分散于样品表面,对样品表面酸性橙 II 进行 SERS 检测,建立了简单、快速的食物表面酸性橙 II 原位分析新方法。

2 结果与讨论

2.1 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 的紫外可见吸收光谱及 TEM 表征

Au 纳米颗粒(50 nm)按照文献^[17]方法合成。在 pH 大于 8.5 时,以 3-氨丙基三甲氧基硅烷(APTMS)为偶联剂,通过加入不同浓度的活性硅溶液,在 Au 纳米颗粒的表面包裹一层不同厚度的 SiO_2 。对加入活性硅前后 Au 胶体的 pH 值进行测定,并对合成的具有核壳结构的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 进行紫外可见吸收光谱测定和透射电子显微镜表征。结果显示,随着活性硅加入量的不断增加, Au 胶体

的 pH 值不断降低,并逐渐接近中性(pH 由 8.56 降低为 7.65, 7.48, 7.24, 7.11)。硅酸在 Au 表面的水解反应受到 pH 的影响,故我们在相应的 TEM 图(图 1)中可以看到在不同浓度活性硅合成的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 纳米颗粒的外层均包裹了一层极薄的 SiO_2 壳层(其厚度均小于 5 nm)^[18,19],但由于电镜的分辨率较低,没有在图中观测到明显的厚度变化。对 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 颗粒形成前后紫外可见吸收光谱进行表征,发现其最大吸收波长没有发生明显变化。

图 1 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 的紫外可见吸收光谱及透射电子显微镜(TEM)图
Figure 1 UV-Vis absorption spectra and TEM images of $\text{Au}@\text{SiO}_2$
Au 胶液中硅酸的加入浓度(mg/L): (a) 54, (b) 108, (c) 162, (d) 216

但是当活性硅的加入量较少时,所形成的核壳结构纳米颗粒的吸光度显著降低,这是因为所加入的活性硅的浓度太小, Au 纳米颗粒外层 SiO_2 的包裹不完全,导致其发生了部分团聚而沉积在离心管底部,不能重新分散而使溶液中 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 浓度降低,故测得的紫外可见吸收光吸光度降低。

2.2 Au NPs 与核壳结构的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ SERS 活性比较

为比较核壳结构的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 和 Au 纳米颗粒的 SERS 性能,将二者分别与相同浓度的酸性橙 II 相混合,并滴加到干净的硅片表面,进行 SERS 测定。从图 2 中可以看出,二者都可以作为 SERS 底物,具有较好的增强效果,但是与 Au 纳米颗粒相比,核壳结构的 $\text{Au}@\text{SiO}_2$ 作为 SERS 底物对目标分子具有更高的分辨

率. 这是由于核壳结构的纳米粒子既避免了与基底的直接接触, 降低了体系的干扰, 并且以 Au 核增强的电磁场可以增强到超薄的 SiO₂ 层之外的目标分子, 其作用类似于尖端增强拉曼光谱(TERS). 将核壳结构的纳米粒子单层铺在样品表面, 其光斑探测区约有上千个纳米粒子, 可以提供远强于 TERS 的检测灵敏度. 故核壳结构的 Au 纳米颗粒具有更好的 SERS 活性.

图2 Au 与 Au@SiO₂ 的 SERS 活性比较(酸性橙 II 的特征拉曼位移已经用星号标出)

Figure 2 SERS response of Au and Au@SiO₂
 1605 cm⁻¹: $\nu(\text{Ph})$ 8a, $\delta(\text{Ph})$ 9a, $\delta(\text{NH})$; 1508 cm⁻¹: $\delta(\text{NH})$, $\delta(\text{naph})$, $\nu(\text{CN})$; 1395 cm⁻¹: $\nu(\text{Ph})$ 19b, $\delta(\text{Ph})$ 18b, $\delta(\text{NH})$, $\nu(\text{CN})$; 1343 cm⁻¹: $\nu(\text{Ph})$ 14, $\delta(\text{Ph})$ 3, $\delta(\text{naph})$, $\delta(\text{NH})$, $\nu(\text{NN})$; 1266 cm⁻¹: $\nu(\text{NN})$, $\delta(\text{NH})$, $\delta(\text{naph})$, $\delta(\text{Ph})$ 9a; 1237 cm⁻¹: $\nu(\text{Ph})$, $\delta(\text{Ph})$ 18a, $\delta(\text{naph})$, $\nu(\text{CN})$, $\delta(\text{NH})$.

2.3 活性硅浓度对 Au@SiO₂ SERS 活性的影响

为研究活性硅加入浓度对所形成的 Au@SiO₂ 纳米颗粒 SERS 活性的影响, 我们将不同浓度活性硅合成的 Au@SiO₂ 和酸性橙 II 相混合, 滴加到干净的硅片上, 进行 SERS 测定. 所有的测定均在 Renishaw invia plus microscope 拉曼光谱仪上完成. 因为酸性橙 II 具有较强荧光, 同时考虑到方便将来与便携式拉曼相结合, 所以在以下的 SERS 实验中我们选定激发波长为 785 nm, 激发功率为 5 mW. 以 1600 cm⁻¹ [$\nu(\text{Ph})$ 8a, $\delta(\text{Ph})$ 9a, $\delta(\text{NH})$]处的峰面积作为定量依据, 对 20 次扫描结果进行平均计算, 结果如图 3 所示: 当 Au 溶胶中加入硅酸的浓度为 108 mg/L 时, 所制备的 Au@SiO₂ 对目标分子显示出最佳 SERS 响应. 这是因为, 当硅酸的量太小时, Au 颗粒外层的 SiO₂ 层虽然较薄, 但是包裹不完全, 纳米颗粒会发生一定程度的团聚(见图 1 紫外光谱图曲线 a), 影响其 SERS 效果. 而 SiO₂ 层厚度增加过多, 纳米金核之间的间隔变远, 产生的电磁场效应减弱, 所能形成的热点区域就会减少, 增强的效果就会下降. 综合实验结果, 选定加入硅酸的浓度为 108 mg/L 时所形成的 Au@SiO₂ 进行以下实验.

2.4 Au@SiO₂ 的表面增强拉曼活性

为研究 Au@SiO₂ 的 SERS 活性, 将 10 μL Au@SiO₂ 胶体与 10 μL 不同浓度的酸性橙 II 溶液混合后将其滴加于干净的硅片上, 进行 SERS 测定. 结果如图 4A 所示,

图3 不同浓度活性硅合成的 Au@SiO₂ 的 SERS 活性

Figure 3 SERS responses of Au@SiO₂ synthesized with different concentration of active silica

图4 不同浓度酸性橙 II (A)及 10⁻⁵ mol·L⁻¹ 酸性橙 II (n=11)(B)的 SERS 信号

Figure 4 SERS Spectra of acid orange II with different concentrations (A) and at concentration of 10⁻⁵ mol·L⁻¹ (n=11) (B)

SERS 信号的强度随着酸性橙 II 浓度的增加而不断增强, 在酸性橙 II 的浓度为 0.17 mg/L 时, 仍然可以看到明显的拉曼信号. 为验证该方法的重现性, 参照文献[20, 21] 方法, 以 1600 cm⁻¹ 处的峰面积作为定量依据, 对 17 mg/L 的酸性橙 II 进行 11 次平行测定, 得其 RSD 为 5.7% (图 4B). 同时从图 4 中可以看出, 在酸性橙 II 的浓度降低到 0.17 mg/L 时, 拉曼谱图中的一些谱峰在强度上发

生了变化,这是由于酸性橙 II 分子在 Au@SiO_2 颗粒表面的浓度降低引起了其分子吸附状态的变化,吸附 Au@SiO_2 表面的分子由原来的较高浓度时的直立状态变为低浓度的平面斜躺所致^[22].

2.5 样品表面酸性橙 II 的测定

为研究将合成的 Au@SiO_2 用于食品中酸性橙 II 原位快速检测的可能性,我们在干净的西瓜子上吸附不同浓度的酸性橙 II,并向其表面滴加 Au@SiO_2 胶体,然后将瓜子置于拉曼光谱仪上,进行扫描测定.如图 5 所示,瓜子表面酸性橙 II 的浓度为 0.010 mg/g 时,仍然可以很好地进行检测.和干净的硅片相比,在瓜子表面酸性橙 II 的 SERS 检测灵敏度比较低.这是因为瓜子表面是凹凸不平的,酸性橙 II 的分布不均匀,从而导致 Au@SiO_2 颗粒在瓜子表面不能与酸性橙 II 分子均匀密切地接触,大量的 Au@SiO_2 颗粒与目标分子的距离较远,不能产生 SERS 信号.另外,与瓜子表面相比,干净的硅片更有利于 SERS 谱图的收集.所以在瓜子表面的 SERS 检测灵敏度要低于干净的硅片表面.

图 5 瓜子上不同浓度酸性橙 II 的测定

Figure 5 SERS spectra of AO II with different concentrations on the surface of seeds

Concentration of AO II on the seeds was: (a) 0, (b) 0.010, (c) 0.013, (d) 0.017, (e) 0.021 mg/g

我们利用所建立的方法检测了市场购买的 3 种瓜子(葵花籽和 2 种西瓜籽),均未检测到酸性橙 II 的 SERS 信号.另外将瓜子在超纯水中进行浸泡,对浸泡液进行紫外可见吸收光谱的测定并与酸性橙 II 的吸收光谱进行比对,也未观察到酸性橙 II 的特征吸收.因此推断购买到的瓜子表面不含待测物质.

3 结论

通过硅酸的水解在 Au 纳米颗粒外面包裹一层极薄的 SiO_2 , 形成具有核壳结构的 Au@SiO_2 纳米颗粒,将其

用于酸性橙 II 的 SERS 测定,发现它可以显著增强目标分子的拉曼信号,表明极薄的 SiO_2 层拉近了 Au 纳米粒子之间的距离,激发了局部的表面共振,产生了强大的电磁场,从而获得了极强的 SERS 信号.

将 Au@SiO_2 纳米颗粒分散于瓜子表面,可以检测到瓜子表面的酸性橙 II 浓度为 0.01 mg/g 时的 SERS 信号.本方法满足食品中酸性橙 II 的测定要求,有望用于不同表面形貌的物质表面目标分子的测定.实验过程中采用 785 nm 光源作为激光器,有望与便携式拉曼光谱仪相结合,进行食品中非法添加剂的现场检测.

References

- [1] Liu, Z.-Y.; Zhu, T.; Gu, E.-D.; Liu, Y. *Acta Optica Sin.* **2008**, *28*, 1106. (刘周忆, 朱拓, 顾恩东, 刘莹, 光学学报, **2008**, *28*, 1106.)
- [2] Chen, D.-Y.; Gou, J.-R.; Yu, R. *Chin. J. Health Lab. Technol.* **2001**, *11*, 170. (陈大义, 苟家蓉, 余蓉, 中国卫生检验杂志, **2001**, *11*, 170.)
- [3] Liu, N.; Xiao, B.-M.; Zhang, J.-F. *Med. J. Chin. People Health* **2006**, *18*, 104. (刘宁, 肖白曼, 张剑峰, 中国民康医学, **2006**, *18*, 104.)
- [4] Xia, L.-Y.; Han, Y.-Y.; Kuang, L.-H.; Liu, Z.-H.; Wu, G.-C. *Chin. J. Anal. Lab.* **2010**, *29*, 15. (夏立娅, 韩媛媛, 匡林鹤, 刘峥颖, 吴广臣, 分析实验室, **2010**, *29*, 15.)
- [5] Xiang, Z.-C.; Gong, G.-L. *Mod. Prev. Med.* **2003**, *30*, 172. (向仲朝, 龚光隆, 现代预防医学, **2003**, *30*, 172.)
- [6] Ge, M.; Bao, F.; Yao, J.-L.; Sun, R.; Gu, R.-A. *Acta Chim. Sinica* **2009**, *67*, 2285. (葛明, 鲍芳, 姚建林, 孙如, 顾仁敖, 化学学报, **2009**, *67*, 2285.)
- [7] Haynes, C. L.; McFarland, A. D.; Duyn, R. P. V. *Anal. Chem.* **2005**, *77*, 338A.
- [8] Küstner, B.; Gellner, M.; Schütz, M.; Schöppler, F.; Marx, A.; Ströbel, P.; Adam, P.; Schmuck, C.; Schlücker, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 1950.
- [9] Heck, K. N.; Janesko, B. G.; Scuseria, G. E.; Halas, N. J.; Wong, M. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 16592.
- [10] Leona, M. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2009**, *106*, 14757.
- [11] Golightly, R. S.; Doering, W. E.; Natan, M. J. *ACS Nano* **2009**, *3*, 2859.
- [12] Jones, C. L.; Bantz, K. C.; Haynes, C. L. *Anal. Bioanal. Chem.* **2009**, *394*, 303.
- [13] Li, D.; Li, D.-W.; Fossey, J. S.; Long, Y.-T. *Anal. Chem.* **2010**, *82*, 9299.
- [14] Liu, R.; Liu, J.-F.; Yu, S.-J.; Jiang, G.-B. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 1613.
- [15] Liu, R.; Liu, J.-F.; Zhou, X.-X.; Jiang, G.-B. *Anal. Chem.* **2011**, *83*, 3668.
- [16] Li, J.-F.; Huang, Y.-F.; Ding, Y.; Yang, Z.-L.; Li, S.-B.; Zhou, X.-S.; Fan, F.-R.; Zhang, W.; Zhou, Z.-Y.; Wu, D.-Y.; Ren, B.; Wang, Z.-L.; Tian, Z.-Q. *Nature* **2010**, *464*, 392.
- [17] Jana, N. R.; Gearheart, L.; Murphy, C. J. *Chem. Mater.* **2001**, *13*, 2313.
- [18] Liz-Marzán, L. M.; Giersig, M.; Mulvaney, P. *Langmuir* **1996**, *12*, 4329.
- [19] Ung, T.; Liz-Marzán, L. M.; Mulvaney, P. *J. Phys. Chem. B* **2001**, *105*, 3441.
- [20] Que, R.-H.; Shao, M.-W.; Zhuo, S.-J.; Wen, C.-Y.; Wang, S.-D.; Lee, S.-T. *Adv. Funct. Mater.* **2011**, *21*, 3337.
- [21] Bian, J.-C.; Chen, Z.-D.; Li, Z.; Yang, F.; He, H.-Y.; Wang, J.; Tan, J. Z. Y.; Zeng, J.-L.; Peng, R.-Q.; Zhang, X.-W.; Han, G.-R. *Appl. Surf. Sci.* **2012**, *258*, 6632.
- [22] Erol, M.; Han, Y.; Stanley, S. K.; Stafford, C. M.; Du, H.; Sukhishvili, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 7480.

(Zhao, C.)