三氟丙基修饰的有机-无机杂化二氧化硅膜制备、氢气分离及水热稳定性能

王学伟 韦奇* 洪志发 李群艳 聂祚仁

(北京工业大学材料科学与工程学院 北京 100124)

摘要 以三氟丙基三甲氧基硅烷(TFPTMS)和 1,2-双(三乙氧基硅基)乙烷(BTESE)为前驱体,通过溶胶-凝胶法在酸性条件下制备三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 膜材料,并深入研究三氟丙基修饰对溶胶粒径和疏水性能的影响以及膜材料的氢气渗透分离性能和长期水热稳定性.结果表明三氟丙基已成功修饰到有机-无机杂化 SiO_2 膜材料中,且随着 TFPTMS 修饰量的增加,溶胶粒径有减小趋势,膜材料的疏水性能逐渐提高.当 $n(\text{TFPTMS})/n(\text{BTESE})=0.6$ 时,溶胶平均粒径为 2.11 nm,膜材料对水的接触角达到 $111.6^\circ \pm 0.7^\circ$. H_2 在修饰后膜材料中的输运主要遵循微孔扩散机理,300 $^\circ\text{C}$ 时 H_2 的渗透率为 $8.86 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$, H_2/CO_2 的理想分离系数达到 5.4,且当进气摩尔比例为 1:1 时 H_2/CO_2 的双组分气体分离系数达到了 4.82,均高于 Knudsen 扩散分离因子($\text{H}_2/\text{CO}_2=4.69$),膜材料呈现出良好的分子筛分性能.膜材料在 250 $^\circ\text{C}$ 及水蒸气摩尔含量为 5%的水热环境中能稳定工作 300 h 以上.

关键词 三氟丙基; 有机-无机杂化 SiO_2 膜; 氢气分离; 水热稳定性

Preparation, Gas Separation and Hydrothermal Stability Property of Organic-inorganic Hybrid Silica Membranes Modified by Trifluoropropyl Groups

Wang, Xuewei Wei, Qi* Hong, Zhifa Li, Qunyan Nie, Zuoren

(College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124)

Abstract Organic-inorganic hybrid silica membranes modified with trifluoropropyl groups were synthesized by acid-catalyzed co-hydrolysis and polycondensation reaction of (3,3,3-trifluoropropyl)trimethoxysilane (TFPTMS) and bridged silsesquioxane 1,2-bis(triethoxysilyl)ethane (BTESE) as co-precursors. The effect of trifluoropropyl groups on the sol particle size and the hydrophobic property, the hydrogen permeation and separation behavior and the hydrothermal stability of the obtained membranes were investigated in detail. The results show that trifluoropropyl groups have been successfully incorporated onto the surface of membranes. The sol particle size decreases gradually and hydrophobic properties of the modified silica membranes are enhanced with increasing amount of TFPTMS in the mixture. When the molar ratio of TFPTMS/BTESE increases to 0.6, the organic-inorganic hybrid silica membranes exhibit water contact angles of $111.6^\circ \pm 0.7^\circ$ and a narrow sol particle size distribution centered at 2.11 nm. The transport of hydrogen in the modified hybrid silica membranes complies with a micropore diffusion mechanism, with a high hydrogen permeance of $8.86 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$, a H_2/CO_2 permselectivity of 5.4, and a H_2/CO_2 binary gas (molar ratio=1:1) separation factor of 4.82 at 300 $^\circ\text{C}$, higher than the corresponding Knudsen value ($\text{H}_2/\text{CO}_2=4.69$). The modified organic-inorganic silica membranes are hydrothermally stable while aging at a humid atmosphere with a temperature of 250 $^\circ\text{C}$ and a steam concentration of 5% for more than 300 hours.

Keywords trifluoropropyl groups; organic-inorganic hybrid silica membranes; hydrogen separation; hydrothermal stability

1 引言

微孔 SiO_2 无机膜与有机膜相比,具有耐高温和腐蚀、机械强度高、污染小和使用寿命长等特点,而且 SiO_2

膜孔径小,分布狭窄,小分子气体透过率高,在分离过程中不易受 Knudsen 扩散的限制并能够顺利实现分子筛分,被认为是极有发展前景的气体分离膜材料之一^[1~3],在石油化工,能源等涉及到中低温氢气分离以及膜催化反应的领域中具有极广泛的应用前景.1998 年,de Vos

* E-mail: qiwei@bjut.edu.cn; Tel.: 0086-010-67396206

Received August 20, 2012; published November 26, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21171014 and 50502002), the National High Technology Research and Development Program of China (863 Program) (No. 2009AA03Z213) and the Open Foundation of State Key Laboratory Breeding Base of Green Chemistry-Synthesis Technology of Zhejiang Province (No. GCTKF2012016).

项目受国家自然科学基金(Nos. 21171014, 50502002)、国家 863 计划(No. 2009AA03Z213)和浙江省绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地开放基金(No. GCTKF2012016)资助.

等^[4]采用溶胶-凝胶(Sol-gel)法研制出气体选择透过性良好的 SiO₂ 膜, 但此膜材料的水热稳定性较差, 归咎于膜表面存在大量的羟基(Si-OH), 而羟基基团本身具有较强的亲水性. 当膜材料长期置于湿热环境时, 孔道表面羟基作为活性物理吸附中心极易吸附水蒸气, 这会使二氧化硅膜继续发生缩聚反应, 造成孔结构致密化甚至崩溃, 严重影响膜材料的气体渗透分离性能^[5~7]. 因此, 降低膜表面羟基浓度以增强其疏水效果, 无疑是改善膜材料水热稳定性的有效途径^[8,9]. 国内外研究表明, 可采用表面修饰方法, 即在溶胶制备阶段, 用疏水基团取代膜表面部分羟基来实现. Maier 等^[10]首次利用 Sol-gel 技术成功地将甲基(CH₃)修饰到膜表面, 制备了疏水性较好的微孔二氧化硅膜. Wei 等采用乙烯基^[11], 苯基^[12]对以正硅酸乙酯(TEOS)为前驱体制备的纯二氧化硅膜进行了表面修饰, 研究表明不同疏水基团修饰后, 膜材料的疏水性均得以明显改善, 并且具有较高的 H₂/CO₂ 分离系数. Wang 等^[13]以 TEOS 为硅源前驱体制备了碳氟基团表面修饰的疏水 SiO₂ 膜材料, 尽管 H₂/CO₂ 分离系数可达到 7.0, 但其 H₂ 渗透率较低.

基于 TEOS 的无机 SiO₂ 膜结构主要由溶胶-凝胶反应所得的-Si-O-Si-结构单元组成的低聚物经过进一步缩合而得. 而近期研究表明, 采用溶胶-凝胶技术在无机硅氧网络结构中引入柔性的有机链段, 得到有机-无机杂化二氧化硅膜材料, 可弥补无机二氧化硅柔软度与厚度的缺陷, 有助于提高膜的韧性, 并可有效防止涂层在成膜过程中的收缩开裂, 这就是所谓的骨架修饰^[14,15]. 目前, SiO₂ 膜的骨架修饰一般是以倍半硅氧烷单体(如 1,2-双(三乙氧基硅基)乙烷等)为前驱体通过水解缩聚反应而得, 基于 BTESE 的膜材料骨架中的硅原子间通过有机基团桥联, 即存在-Si-(CH₂)₂-Si-结构, 使得膜材料骨架结构更加疏松, 有利于提高膜材料的气体渗透性能. Kanezashi^[16]和 Chang^[17,18]等以 TEOS 和 BTESE 为前驱体, 分别制备出具有不同骨架结构的二氧化硅膜, 研究表明基于 BTESE 的有机-无机杂化 SiO₂ 膜与传统无机 SiO₂ 膜相比, 气体渗透性和水热稳定性得到显著地提高, 但 H₂/CO₂ 分离系数却有所降低. 段小勇等分别制备了苯基^[19], 十七氟癸基^[20]修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜, 300 °C 时的 H₂ 渗透率分别为 $8.71 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$ 和 $5.99 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$, H₂/CO₂ 分离系数分别达 5.53 和 5.2, 极大地改善了膜材料的氢气渗透分离性能, 且该膜材料的水热稳定性较之前也均提高不少. Castricum 等^[21,22]以甲基三乙氧基硅烷(MTES)和 BTESE 为前驱体制备出甲基修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜, 经长时间置于水热环境后, 膜材料在混合气体渗透分离过程中依然保持较高的小分子(如 He 和 H₂)选择透过性. 众所周知, 有机桥联基团仅存在于膜材料的骨架结构中, 膜孔道表面的羟基在水热环境中仍可吸附水分子, 使得基于 BTESE 的有机-无机杂化 SiO₂

膜仍然具有一定的亲水性. 若能通过表面修饰的方法, 在有机-无机杂化膜表面修饰上疏水基团, 以得到骨架和表面双重修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜, 必将提高膜材料的疏水性和水热稳定性能. 本文采用溶胶-凝胶法, 以三氟丙基三甲氧基硅烷(TFPTMS)和 BTESE 为前驱体, 通过改变 TFPTMS/BTESE 的摩尔比例在酸性条件下制备出三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜, 并研究修饰后膜材料的疏水性、氢气渗透和分离行为以及水热稳定性能.

2 结果与讨论

2.1 溶胶粒径及其分布

不同 TFPTMS 修饰量的有机-无机杂化 SiO₂ 溶胶胶粒粒径分布如图 1 所示, 从图中可以看出, 无修饰有机-无机杂化 SiO₂ 溶胶的粒径较大(平均粒径为 7.59 nm), 且粒径分布较宽(3.12~32.67 nm). 随着 TFPTMS 修饰量的逐渐增加, 有机-无机杂化 SiO₂ 溶胶的平均粒径随之减小, 且粒径分布也逐渐变得狭窄, 当控制 TFPTMS/BTESE 的摩尔比为 0.6 时, 溶胶的粒径最小(平均粒径为 2.11 nm), 粒径分布也较窄(0.96~5.62 nm). 这是因为溶胶-凝胶反应主要包括前驱体的水解过程以及水解产物的缩聚/络合过程, 从而形成具有一定空间网络结构的低聚物粒子. 所谓的溶胶胶粒指的便是这些低聚物粒子. BTESE 的水解反应速度较快, 极易生成大量 Si-OH 键, 促进了水解产物缩聚/络合反应的进行, 使生成的低聚物的聚合度明显增大, 从而形成具有较大空间网络结构的低聚物粒子, 故其粒径较大. TFPTMS 的分子结构中存在不参与水解的三氟丙基基团, 可以发挥网络改性的作用. 当 BTESE 和 TFPTMS 进行共水解缩聚反应形成溶胶时, 三氟丙基可取代部分羟基基团, 从而使三氟丙基修饰到有机-无机杂化网络的表面. BTESE 经水解缩聚反应后形成具有一 Si-(CH₂)₂-Si-O-Si-网络结构的粒子, 且每个 SiO₂ 粒子是向 6 个方

图 1 不同 TFPTMS 修饰量的溶胶粒径分布

Figure 1 Particle size distributions of sol with different TFPTMS/BTESE molar ratios

向延伸生长的, 而经由三氟丙基修饰后, 被修饰的那个方向被封闭起来, 也就会在这个方向上停止生长. 这在一定程度上减小了 BTESE 自身聚合反应速度, 从而形成较低聚合度和较小空间网络结构的低聚物粒子, 其粒径也有所减小.

2.2 膜材料的形貌

图 2 为有支撑有机-无机杂化 SiO_2 膜的断面和表面的扫描电镜照片. 从图 2(a)中可以清晰看出, 该膜体系主要由三部分构成, 顶层为起分离作用的三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 膜, 厚度大约为 $0.5\ \mu\text{m}$; 中间一层为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 过渡层, 其厚度约 $4.5\ \mu\text{m}$; 底层为疏松多孔的片状 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 陶瓷支撑体. 这说明三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 溶胶已成功涂覆到 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 衬体上, 且该膜材料与衬体牢固地结合为一体, 没有中断或脱落的现象. 另由图 2(b)可见, 该膜材料的表面较为平整光洁, 无明显的微裂纹、针孔或其他严重缺陷等.

图 2 有支撑有机-无机杂化 SiO_2 膜的 SEM 照片(a.断面图, b.表面图)
Figure 2 SEM micrographs of a supported organic-inorganic hybrid silica membrane (a. Cross-section, b. Surface)

2.3 膜材料的疏水性能

图 3 是水滴在修饰前后有支撑有机-无机杂化 SiO_2 膜表面的视频截图. 从图中可以清晰看出, 水滴在无修饰 SiO_2 膜表面较为铺展, 接触角(CA)仅有 $50.2^\circ \pm 1.3^\circ$ [如图 3(a)], 表明存在于无修饰 SiO_2 膜骨架网络结构中的有机基团(CH_2), 并不能有效地减少膜表面羟基对水分子的物理吸附, 膜材料的亲水性依然较强. 从图 3(b)、3(c)和 3(d)可以看出, 三氟丙基修饰后的膜材料呈现出良好的疏水性能, 且随着 TFPTMS 修饰量逐渐增加, 膜材料对水的接触角依次增大, 这是由于膜孔道表面吸附水的活性基团(OH)被疏水的三氟丙基所取代,

羟基浓度逐渐降低, 使得膜材料的疏水性能得到显著提高, 且当 TFPTMS/BTESE 的摩尔比为 0.6 时, 接触角达到了 $111.6^\circ \pm 0.7^\circ$.

图 3 不同三氟丙基修饰量有机-无机杂化 SiO_2 膜的接触角照片
Figure 3 Water drop profiles of supported organic-inorganic hybrid silica membranes with molar ratios of TFPTMS/BTESE of 0 (a), 0.2 (b), 0.4 (c) and 0.6 (d)

为进一步揭示修饰前后膜材料疏水性明显不同的原因, 采用红外光谱研究了膜材料中有机基团的分布情况. 修饰前后有机-无机杂化 SiO_2 膜材料的 FT-IR 谱图见图 4. 从图中可以看出, 波数 1068 和 $781\ \text{cm}^{-1}$ 处的吸收峰分别为 Si-O-Si 的反对称伸缩振动和对称伸缩振动特征峰. $1031\ \text{cm}^{-1}$ 为 C-C 键伸缩振动峰. 2918 和 $2962\ \text{cm}^{-1}$ 处为亚甲基的 C-H 键对称与反对称伸缩振动峰. $3435\ \text{cm}^{-1}$ 处为物理吸附水分子的伸缩振动峰, $1640\ \text{cm}^{-1}$ 处的吸收峰对应于膜表面羟基 Si-OH . 波数 $1451\ \text{cm}^{-1}$ 处的吸收峰对应于 CH_2 基团的变角振动, 波数 1378 和 $1320\ \text{cm}^{-1}$ 处为 CH_2 的弯曲振动峰. 对于 TFPTMS 修饰的样品, 波数 $1271\ \text{cm}^{-1}$ 对应于 CF_3 的反对称伸缩振动峰, $1219\ \text{cm}^{-1}$ 对应于 CF_3 的对称伸缩振动峰^[23], 901 和 $840\ \text{cm}^{-1}$ 处吸收峰分别对应于 Si-C 键的伸缩及平面摇摆振动, 而未修饰的 SiO_2 样品在上述波数处均未出现吸收峰, 由此说明三氟丙基已经成功地修饰到有机-无机杂化 SiO_2 膜的孔道表面, 且经过 $400\ ^\circ\text{C}$ 的热处理, C-F 基团并没有被破坏掉. 从图 4 中还可看出, 未修饰的膜材料在 $3435\ \text{cm}^{-1}$ 处的物理吸附水分子的伸缩振动峰非常强烈, 这也验证了表面未经修饰的 SiO_2 膜疏水性较差的结果, 而经 TFPTMS 修饰后的膜材料, 其物理吸附水分子的伸缩振动峰明显减弱, 说明其疏水性能得到有效改善. 另外, 修饰后的样品在 $1640\ \text{cm}^{-1}$ 处的 Si-OH 吸收峰有所减弱, 表明膜表面的羟基浓度降低, 也说明三氟丙基修饰后膜材料的疏水性得到了增强, 这与图 3 中修饰前后膜材料接触角的变化规律是一致的. 总之, 红外光谱分析结果能够间接地证明三氟丙基已经成功地修饰到膜材料的孔道表面.

图 5 是经 $400\ ^\circ\text{C}$ 热处理无支撑有机-无机杂化 SiO_2 膜材料在湿热环境(温度 $40\ ^\circ\text{C}$, 相对湿度 $70\% \sim 80\%$)中

图4 修饰前后有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料的 FT-IR 图谱

Figure 4 FT-IR spectra of (0TFPTMS)Hybrid-SiO₂ (a) and (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ (b) membranes

陈化前后的热重分析结果. 据图可知, 相比于未陈化的 (0TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 样品, 陈化 15, 30 和 45 天的无修饰有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料在低温阶段均有比较明显的失重, 失重开始时温度约 55 °C, 这是由于物理吸附水的脱附所引起的, 约 160 °C 这一阶段的失重基本结束, 失重量分别为 1.4%, 2.0% 和 2.5%. 而陈化前后的 (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 样品在这一温度段基本都没有失重, 这说明三氟丙基修饰的膜材料在室温和湿热环境中基本都没有吸附水蒸气. 这一结论从一阶微商热重分析图[见图 5(B)]中可以更清晰的看出, 无修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料在 130 °C 处有失重峰的存在, 而 (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 样品无论是否陈化, 在此温度段基本都没有出现失重峰; 而在 570 °C 左右两种样品均存在失重峰, 且 (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 样品的失重峰远大于无修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料. 这是因为这两种膜材料的骨架网络结构中均存在有机基团—(CH₂)₂, 经高温(≥460 °C)热处理后部分有机基团分解所致. 而 (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 样品中有修饰基团(三氟丙基)的存在, 三氟丙基和部分有机基团在高温阶段同时分解, 故产生很大的失重峰, 从图 5(A)得知其失重量约为 25%. 这一较大失重峰也说明了三氟丙基已经成功修饰到有机-无机杂化 SiO₂ 膜的孔道表面. 由于三氟丙基是疏水基团, 故修饰后的膜材料无疑具有优异的疏水性能(见图 3), 这一结果与红外光谱分析所得结论是相辅相成的.

图 6 为煅烧前后无支撑(0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 膜材料固体 ²⁹Si 魔角旋转核磁共振(²⁹Si MAS NMR)图谱. 由图可知, 两个样品在化学位移 δ 50~70 范围内出现明显的 T 峰, 说明膜材料骨架网络中存在—Si—(CH₂)₂—Si—O—Si—和—Si—CH₂CH₂CF₃ 结构; 然而在化学位移 δ 95~120 范围内却没有看到 Q 峰^[24,25]的存在. 两者对比说明了修饰后膜材料骨架中的有机桥联基团—(CH₂)₂(亚乙基)经 400 °C 热处理后并没有发生断裂, 膜材料的骨架网络结构保持完整.

图5 修饰前后有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料不同陈化时间的热重曲线(A)和一阶微商热重分析曲线(B)

Figure 5 TG (A) and DTG (B) curves of unsupported organic-inorganic hybrid silica membranes exposed to a humid atmosphere for different time [Aging days for (0TFPTMS)Hybrid-SiO₂: a. 0; b. 15; c. 30; d. 45; Aging days for (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂: e. 0; f. 15; g. 30; h. 45]

图6 无支撑(0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 膜材料的 ²⁹Si MAS NMR 图谱 (a. 未煅烧, b. 400 °C 煅烧)

Figure 6 ²⁹Si MAS NMR spectra of unsupported (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ membranes (a. No calcination, b. calcinated at 400 °C)

2.4 膜材料的氢气渗透和分离性能

表 1 为(0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 膜材料在不同温度下单组分气体(H₂, CO, CO₂ 和 SF₆)的渗透率. 表 2 列举了不同温度下 H₂/CO, H₂/CO₂, H₂/SF₆, CO/SF₆ 和

CO₂/SF₆ 的理想分离系数及其 Knudsen 扩散分离因子。从表 1 可以看出, 随着温度的升高, SF₆ 分子的渗透率逐渐降低, 其输运呈现出典型的 Knudsen 扩散机制。SF₆ 具有较大的分子动力学直径(0.55 nm), 其分子难以进入到孔径小于 0.55 nm 的孔道中, 因此只能在尺寸大于 0.55 nm 的孔道及微缺陷中输运, 而气体在介孔和微缺陷中的输运一般只遵循 Knudsen 扩散机制。从整体上看, H₂, CO₂ 和 CO 的渗透率均随着温度的升高而减小, 其气体分子的输运似乎完全符合 Knudsen 扩散机制, 但是 H₂, CO₂ 和 CO 的分子动力学直径分别为 0.289 nm, 0.33 nm 和 0.376 nm, 从理论上说它们能够在直径小于 0.55 nm 的微孔孔道中输运, 并且从表 2 中可以看出, H₂/SF₆, CO₂/SF₆ 和 CO/SF₆ 在不同温度下的理想分离系数均大于各自的 Knudsen 扩散分离因子, 这说明 H₂, CO₂ 和 CO 分子的输运也确实受到了微孔扩散机理的控制。如前所述, 从 H₂, CO₂ 和 CO 的渗透率与温度的关系来看, 气体的输运似乎完全符合 Knudsen 扩散机制, 原因有两方面, 其一是确实有一部分的气体在少许介孔和微缺陷中输运, 遵循 Knudsen 扩散机制, 其二是气体在膜材料中的输运受到支撑体的影响^[7,10], 然而从气体分离效果来看, 这三种气体更偏向于受到微孔扩散机制的控制。我们还注意到, H₂/CO 的理想分离系数在任何温度下, H₂/CO₂ 的理想分离系数在温度高于 150 °C 的情况下均高于其 Knudsen 扩散分离因子, 而且 300 °C 时 H₂ 的渗透率达到了 $8.86 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$, 说明该膜材料对 H₂ 和 CO₂, CO 的分离确实起到了明显的分子筛分效应, 这在中低温水煤气变换反应制氢等涉及到 H₂ 和 CO₂, CO 分离的能源化工过程中具有重要意义。

表 1 三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料的气体渗透率

Table 1 Gas permeance ($\times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$) of (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ membranes

Gas	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C
H ₂	8.89	9.06	9.00	8.88	8.81	8.86
CO ₂	2.24	2.06	1.91	1.79	1.69	1.64
CO	2.33	2.24	2.10	2.01	1.94	1.89
SF ₆	0.868	0.823	0.763	0.720	0.669	0.598

表 2 三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO₂ 膜材料不同气体的理想分离系数

Table 2 Permselectivity of (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ membranes

Gas	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	f_{Knudsen}
H ₂ /CO ₂	3.97	4.40	4.71	4.96	5.21	5.40	4.69
H ₂ /CO	3.81	4.04	4.29	4.42	4.54	4.69	3.74
H ₂ /SF ₆	10.2	11.0	11.8	12.3	13.2	14.8	8.54
CO ₂ /SF ₆	2.58	2.50	2.50	2.49	2.53	2.74	1.82
CO/SF ₆	2.68	2.72	2.75	2.79	2.90	3.16	2.28

f_{Knudsen} : Knudsen diffusion separation factor.

图 7 为(0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 膜材料在 H₂/CO₂

不同进气比例条件下各温度段混合气体的分离系数 SF_{H₂/CO₂}。从图中可以看出, 混合气体的分离系数随着温度的升高而逐渐增加, 且在 300 °C 进气摩尔比例 H₂/CO₂ 为 1:1 时的分离系数 SF_{H₂/CO₂} 达到 4.82, 高于其 Knudsen 扩散分离因子(4.69), 达到了 H₂ 和 CO₂ 分离的目的。但结合表 2 可知, 不同温度下的双组分气体分离系数相对单组分气体渗透与分离结果都有所减小。Battersby 等^[26]曾指出混合气体的渗透与分离效果是由多种因素决定的。对于 Ar 气作为吹扫气的 H₂ 和 CO₂ 双组分混合气体, 具有较大分子动力学直径的 CO₂(0.33 nm)和 Ar(0.34 nm)气在混合气体同时输运的过程中, 可能会暂时堵塞一部分只允许 H₂ 透过的微孔孔道, 致使 H₂ 的渗透率下降, 进而导致双组分气体分离系数有所减小。另外由图 7 可知, 随着 H₂/CO₂ 进气摩尔比例的增加, 混合气体的分离系数 SF_{H₂/CO₂} 呈现出逐渐增大的趋势, 这可能是由于 H₂ 和 CO₂ 在双组分气体同时渗透过程中的竞争效果, 故各组分进气比例的不同也会影响双组分混合气体中小分子(如 H₂)的分离效果。

图 7 修饰后有机-无机杂化 SiO₂ 膜的 H₂/CO₂ 双组分气体分离系数
Figure 7 Binary gas separation factors of (0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ membranes with different H₂/CO₂ molar ratios

2.5 膜材料的水热稳定性

图 8 为(0.6TFPTMS)Hybrid-SiO₂ 膜材料置于 250 °C 及水蒸气摩尔含量为 5% 的水热环境中单组分气体的渗透率和 H₂/CO₂ 理想分离系数与陈化时间的关系。从图中可以看出, 该膜材料的 H₂ 渗透率和 H₂/CO₂ 理想分离系数除了在初始 15 h 内有小幅度下降以外, 在其后长达 300 h 时间内基本没有变化。H₂ 和 CO₂ 的气体渗透率分别保持在 $8.40 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$ 和 $1.58 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$ 左右, H₂/CO₂ 理想分离系数基本稳定在 5.15~5.25 之间, 高于其 Knudsen 扩散分离因子(4.69)。初始阶段, 由于膜材料初置于水热环境中后吸附了部分水蒸气, 转化为膜材料层间的物理吸附水, 并占据膜孔道中的部分空间, 一定程度上阻碍了气体分子在膜孔道中的输运, 因而 H₂ 和 CO₂ 的单组分渗透率有所下降, 但随着水蒸气吸附的饱和, 气体渗透通道趋于

畅通, 气体的渗透率和理想分离系数也随之保持基本恒定. 由此可知, 三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 膜材料长时间置于水热环境中, 水蒸气基本未破坏其孔道结构, 这说明修饰后的膜材料表现出优异的水热稳定性, 可在水热条件下长时间使用.

图8 修饰后有机-无机杂化 SiO_2 膜材料的水热稳定性
Figure 8 Hydrothermal stability of (0.6TFPTMS)Hybrid- SiO_2 membranes

3 结论

综上所述, 采用溶胶-凝胶和 Dip-coating 涂膜工艺, 在溶胶制备阶段通过三氟丙基三甲氧基硅烷(TFPTMS)和 1,2-双(三乙氧基硅基)乙烷(BTESE)的共水解缩聚反应, 得到三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 膜材料. 溶胶粒径随着 TFPTMS 修饰量的增加呈现减小趋势, $n(\text{TFPTMS})/n(\text{BTESE})=0.6$ 时的溶胶平均粒径为 2.11 nm, 且膜材料对水的接触角达到了 $111.6^\circ \pm 0.7^\circ$, 且将 (0.6TFPTMS)Hybrid- SiO_2 膜材料置于 250 °C 水热环境中陈化 300 h 后, H_2 和 CO_2 的单组分渗透率基本保持不变, H_2/CO_2 理想分离系数稳定在 5.2 左右, 说明三氟丙基修饰量为 0.6 时, 该膜材料具有良好的疏水性和水热稳定性能. 300 °C 时, 该膜材料的 H_2 渗透率达到了 $8.86 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$, H_2/CO_2 , H_2/CO 和 H_2/SF_6 的分离系数分别达到了 5.40, 4.69 和 14.8, 均高于其 Knudsen 扩散分离因子; 且当混合气 H_2/CO_2 进气摩尔比例为 1 : 1 时, 膜材料的双组分气体分离系数 $\text{SF}_{\text{H}_2/\text{CO}_2}$ 达到了 4.82, 说明气体在 (0.6TFPTMS)Hybrid- SiO_2 膜材料中的输运能够突破 Knudsen 扩散的限制, 达到 H_2 和 CO_2 分离的目的. 因此, 该膜材料可在多组分气体分离中呈现出良好的分子筛分性能.

4 实验部分

4.1 试剂

三氟丙基三甲氧基硅烷, 分析纯, Alfa Aresa(天津)化学有限公司; 1,2-双(三乙氧基硅基)乙烷, 分析纯,

Sigma-Aldrich 化学试剂公司; 65%浓硝酸, 优级纯, 广东汕头市西陇化工厂; 无水乙醇(EtOH), 分析纯, 北京化工厂; 去离子水, 实验室自制.

4.2 溶胶及膜材料的制备

采用溶胶-凝胶法制备双重修饰 SiO_2 溶胶. 首先按摩尔比 $n(\text{BTESE}) : n(\text{TFPTMS}) : n(\text{EtOH}) : n(\text{H}_2\text{O}) : n(\text{HNO}_3) = 1 : x : 12 : 5 : 0.1$, 将 BTESE, 无水乙醇与修饰剂 TFPTMS 相继加入反应器中, 并置于冰水浴中磁力搅拌器剧烈搅拌(转速 600 r/min), 使之充分混合至均相溶液, 之后逐滴加入预先按比例混好的浓硝酸和去离子水, 再继续搅拌一段时间后, 将反应器置于 60 °C 水浴中搅拌回流 3 h, 冷却后即得三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 溶胶. 将所制溶胶和无水乙醇以 1 : 14 体积比稀释后, 在 100 级洁净室中用浸渍提拉法将其涂覆在片状 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 多孔陶瓷支撑体上. 将涂膜后的陶瓷片置于室温中短时间干燥后, 在保护气 N_2 气氛下 400 °C 焙烧 4 h, 保持升降温速率 0.5 °C/min. 上述涂膜和焙烧工艺重复五次, 以修补顶层膜可能出现的微裂纹等缺陷. 将剩余部分 SiO_2 溶胶按同等体积比稀释后, 倒入培养皿中室温干燥至凝胶, 按有支撑 SiO_2 膜的焙烧程序进行焙烧, 得到无支撑三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 膜, 用于热重, 红外光谱和固体 ^{29}Si 魔角旋转核磁共振分析. 修饰后的有机-无机杂化 SiO_2 膜材料依据 TFPTMS 的化学计量标记为 (xTFPTMS)Hybrid- SiO_2 ($x=0/0.2/0.4/0.6$).

4.3 仪器与膜材料的表征

采用日本日立公司 S-3400N 型高分辨扫描电子显微镜观察有支撑有机-无机杂化 SiO_2 膜的表面和断面形貌, 加速电压 0.3~30 kV, 晶格分辨率 3.0 nm. 采用动态光散射技术(DLS), 在英国马尔文仪器有限公司 Zetasizer Nano ZS90 型高灵敏激光粒度分析仪上测试溶胶粒径及其分布, 测量角度为 $0^\circ \sim 90^\circ$. 采用德国 Dataphysics 公司 OCA20 型视频光学接触角测量仪测试有支撑膜材料对水的接触角, 室温下水滴体积 2 μL , 注射速度 1 $\mu\text{L/s}$. 膜材料的红外光谱分析采用美国 Thermo Electron 公司 Nicolet 5700 型傅立叶变换中红外光谱分析仪, 光谱范围 $500 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$, KBr 压片法. 采用德国 Netzsch 公司 STA 449C/1/G 型热分析仪对样品进行热重分析, Al_2O_3 坩埚, N_2 作为保护气和吹扫气, 流量 30 mL/min, 升温速率控制 10 K/min, 升温范围 20~670 °C. 德国 Bruker AV300 核磁共振仪对修饰后样品进行固体 ^{29}Si MAS 核磁共振分析, 魔角旋转 5 kHz, 共振频率 59.63 MHz, 脉冲宽度 6.0 μs , $\pi/2$ 脉冲, 扫描次数 200, 化学位移参照四甲基硅烷. 单组分气体渗透和分离性能测试在自制的气体渗透和分离实验装置上完成, 膜材料采用耐高温的柔性石墨垫圈密封, 膜两端压力差由陕西创威科技公司精密数字压力表(CWY100)测量, 压差控

制在 (100 ± 0.5) kPa, 气体的流量由 Alicat Scientific 公司电子气体质量流量计(Mass flow controller, MFC)测量, 其中 SF_6 气体的流量由皂泡流量计测量。

4.4 H_2/CO_2 双组分气体分离实验

在图 9 自制的气体分离装置中, 采用柔性石墨垫圈将三氟丙基修饰的有机-无机杂化 SiO_2 膜密封于管状炉体中, 进气端 H_2 流量为 $30 \sim 90$ mL/min, CO_2 流量为 90 mL/min, 渗透端吹扫气 Ar 流量为 280 mL/min, 气体流量均由 MFC 控制, 两端压力保持 1.01×10^5 Pa, 温度范围控制在 $50 \sim 300$ °C, 气体通过膜材料后进入渗透端, 通过 Ar 气的吹扫作用, 将渗透气体(H_2 和 CO_2 混合气)带入气相色谱仪(日本岛津公司 GC-2014AT)中检测其浓度。 H_2/CO_2 气体的分离系数由下式计算。

$$\text{SF}_{\text{H}_2/\text{CO}_2} = \frac{C_{\text{H}_2 \text{ permeate}} / C_{\text{CO}_2 \text{ permeate}}}{C_{\text{H}_2 \text{ Feed}} / C_{\text{CO}_2 \text{ Feed}}} = \frac{C_{\text{H}_2 \text{ permeate}} \cdot C_{\text{CO}_2 \text{ Feed}}}{C_{\text{CO}_2 \text{ permeate}} \cdot C_{\text{H}_2 \text{ Feed}}} \quad (1)$$

式中 $C_{\text{H}_2 \text{ Feed}}$ 和 $C_{\text{H}_2 \text{ permeate}}$ 分别为 H_2 进气端和渗透端的浓度, $C_{\text{CO}_2 \text{ Feed}}$ 和 $C_{\text{CO}_2 \text{ permeate}}$ 分别为 CO_2 进气端和渗透端的浓度。

图 9 双组分气体分离实验装置系统图

Figure 9 Schematic diagram of the experimental set-up for binary gas mixture separation measurements

References

- [1] Dong, J. H.; Lin, Y. S.; Kanezashi, M.; Tang, Z. *J. Appl. Phys.* **2008**, *104*, 121301.
- [2] Battersby, S.; Smart, S.; Ladewig, B.; Liu, S. M.; Duke, M. C.; Rudolph, V.; da Costa, J. C. D. *Sep. Purif. Technol.* **2009**, *66*, 299.
- [3] Lu, G. Q.; da Costa, J. C. D.; Duke, M.; Giessler, S.; Socolow, R.; Williams, R. H.; Kreutz, T. *J. Colloid Interface Sci.* **2007**, *314*, 589.
- [4] de Vos, R. M.; Verweij, H. *Science* **1998**, *279*(5357), 1710.
- [5] Castricum, H. L.; Sah, A.; Geenevasen, J. A. J.; Kreiter, R.; Blank, D. H. A.; Vente, J. F.; ten Elshof, J. E. *J. Sol-Gel Sci. Technol.* **2008**, *48*, 11.
- [6] Wei, Q.; Li, J. L.; Song, C. L.; Liu, W.; Chen, C. S. *J. Inorg. Mater.* **2004**, *19*(2), 417. (韦奇, 李健林, 宋春林, 刘卫, 陈初升, 无机材料学报, **2004**, *19*(2), 417.)
- [7] de Vos, R. M. *Ph.D. Dissertation*, University of Twente, Enschede, **1998**.
- [8] Bhagat, S. D.; Rao, A. V. *Appl. Surf. Sci.* **2006**, *252*, 4289.
- [9] Jeong, H. J.; Kim, D. K.; Lee, S. B.; Kwon, S. H.; Kadono, K. *J. Colloid Interface Sci.* **2001**, *235*(1), 130.
- [10] de Vos, R. M.; Maier, W. F.; Verweij, H. *J. Membr. Sci.* **1999**, *158*(1), 277.
- [11] Wei, Q.; Wang, Y. L.; Nie, Z. R.; Yu, C. X.; Li, Q. Y.; Zou, J. X.; Li, C. J. *Microporous Mesoporous Mater.* **2008**, *111*, 97.
- [12] Li, Z. J.; Wei, Q.; Wei, N. N.; Li, Q. Y.; Nie, Z. R. *Chem. J. Chin. Univ.* **2010**, *31*(12), 2482. (李振杰, 韦奇, 魏娜娜, 李群艳, 聂祚仁, 高等学校化学学报, **2010**, *31*(12), 2482.)
- [13] Wang, F.; Wei, Q.; Wang, Y. L.; Yu, C. X.; Zhong, Z. X.; Li, Q. Y.; Nie, Z. R. *Acta Chim. Sinica* **2008**, *66*(1), 44. (王飞, 韦奇, 王艳丽, 于春晓, 钟振兴, 李群艳, 聂祚仁, 化学学报, **2008**, *66*(1), 44.)
- [14] Kanezashi, M.; Kawano, M.; Yoshioka, T.; Tsuru, T. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2012**, *51*, 944.
- [15] Kanezashi, M.; Shioda, T.; Gunji, T.; Tsuru, T. *AIChE J.* **2012**, *58*(6), 1733.
- [16] Kanezashi, M.; Yada, K.; Yoshioka, T.; Tsuru, T. *J. Membr. Sci.* **2010**, *348*, 310.
- [17] Chang, K. S.; Yoshioka, T.; Kanezashi, M.; Tsuru, T.; Tung, K. L. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 9140.
- [18] Chang, K. S.; Kanezashi, M.; Tung, K. L.; Yoshioka, T.; Tsuru, T. *J. Membr. Sci.* **2011**, *381*, 90.
- [19] Duan, X. Y.; Wei, Q.; He, J.; Yan, J. P.; Li, Q. Y.; Nie, Z. R. *Chem. J. Chin. Univ.* **2011**, *32*(10), 2256. (段小勇, 韦奇, 何俊, 闫建平, 李群艳, 聂祚仁, 高等学校化学学报, **2011**, *32*(10), 2256.)
- [20] Song, L.; Wei, Q.; Hao, R. Q.; Nie, Z. R.; Li, Q. Y. *Chem. J. Chin. Univ.* **2012**, *33*(8), 1670. (宋霖, 韦奇, 郝润秋, 聂祚仁, 李群艳, 高等学校化学学报, **2012**, *33*(8), 1670.)
- [21] Castricum, H. L.; Sah, A.; Kreiter, R.; Blank, D. H. A.; Vente, J. F.; ten Elshof, J. E. *Chem. Commun.* **2008**, (9), 1103.
- [22] Castricum, H. L.; Sah, A.; Kreiter, R.; Vente, J. F.; ten Elshof, J. E.; Blank, D. H. A. *J. Mater. Chem.* **2008**, *18*, 2150.
- [23] Wei, Q.; Wang, F.; Nie, Z. R.; Song, C. L.; Wang, Y. L.; Li, Q. Y. *J. Phys. Chem. B* **2008**, *112*(31), 9354.
- [24] da Costa, J. C. D.; Lu, G. Q.; Rudolph, V. *Colloids Surf. A* **2001**, *179*, 243.
- [25] da Costa, J. C. D.; Lu, G. Q.; Lin, Y. S.; Rudolph, V. *J. Membr. Sci.* **2002**, *198*, 9.
- [26] Battersby, S.; Tasaki, T.; Smart, S.; Ladewig, B.; Liu, S. M.; Duke, M. C.; Rudolph, V.; da Costa, J. C. D. *J. Membr. Sci.* **2009**, *329*, 91.

(Cheng, B.; Lu, Z.)