星型多支化 p - n 结构窄带隙共轭分子的设计合成与性能研究

赵玲玲 酒元达 王建云 张新稳 赖文勇* 黄维*

(有机电子与信息显示国家重点实验室培育基地 南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院 南京 210023)

摘要 通过 Suzuki 偶联反应合成了三种多支化 p - n 结构窄带隙材料 P1, P2 和 P3. 通过 ^1H NMR, ^{13}C NMR, GC-MS/MALDI-TOF 等表征了其化学结构, 并研究了其光物理性质、热力学性质、电化学性质及其电子结构与光电性能等. 结果表明这三种星型分子具有溶解性好、能隙窄、吸收光谱宽及热稳定性高等特点.

关键词 共轭分子; 噻吩衍生物; 星型多支化分子; 窄带隙; 有机电致发光

Synthesis and Characterization of Starburst Conjugated Molecules with Multiple p - n Branches for Narrow Band Gap Modulation

Zhao, Lingling Jiu, Yuanda Wang, Jianyun Zhang, Xinwen
Lai, Wenyong* Huang, Wei*

(Key Laboratory for Organic Electronics & Information Displays (KLOEID) and Institute of Advanced Materials (IAM),
Nanjing University of Posts & Telecommunications, 9 Wenyuan Road, Nanjing 210023)

Abstract Well-defined π conjugated molecules have attracted much attention in the field of organic electronics, due to their promising optoelectronic properties, good monodispersity, high purity, excellent reproducibility and facile functionalization. Here, a series of starburst molecules (P1, P2 and P3) with truxene as the core, thiophene unit as p -type electron donating segments, and benzothiadiazole chromophore as the n -type electron accepting segments, have been designed and synthesized. The aim of the systematic investigation of these structural variations was to provide insight into the relationship between the effective conjugation length and the photophysical properties, the intramolecular energy transfer process, which would shed light for the rational design of novel optoelectronic materials for organic electronic devices. The resulting molecules, P1, P2, and P3, possess a series of advantages, including high solubility, broad absorption, low band gap and good thermal stability, etc. The chemical structures of the intermediates and resulting molecules were confirmed by ^1H NMR, ^{13}C NMR, GC-MS/MALDI-TOF. P1, P2, and P3 exhibited good thermal stability according to thermogravimetric analysis (TGA) and low-lying HOMO and LUMO energy levels as well as narrow band gaps according to cyclic voltammetry (CV). P1 and P3 possessed amorphous properties, while P2 exhibited crystalline properties as revealed by differential scanning calorimetry (DSC). The electronic properties have also been investigated by DFT calculation. The HOMO/LUMO energy levels and band gaps could be fine tuned by varying the content of p and/or n type moieties. Compared to P1 and P2, the maximum absorption and emission of P3 were obviously red-shifted due to increased effective conjugation with introducing additional thiophene units into the p - n branches and modulating the substituted position of the alkyl group. To investigate the primarily optoelectronic properties of these molecules, OLEDs were fabricated using the following configuration: ITO/PEDOT: PSS (50 nm)/EML (74 nm)/TPBi (30 nm)/LiF (1.3 nm)/Al (80 nm). Maximum luminance of 2908, 4683, 1085 and 4730 cd/m^2 were demonstrated with maximum current efficiency of 1.18, 0.50, 0.16 and 2.50 cd/A , respectively.

Keywords conjugated molecules; thiophene; star-shaped molecules; narrow band gap; organic light-emitting diodes

1 引言

结构明确的 π 共轭有机分子材料由于其单分散性好、化学纯度高、可重现性佳以及易于进行化学结构剪裁等突出优势, 在有机光电子领域中受到广泛关注和研

究^[1-6]. 噻吩是常见的 p 型给电子单元, 苯并噻二唑是典型的 n 型受电子结构单元, 常用于精确调控目标材料的 HOMO、LUMO 能级, 并在有效调节材料能隙、设计开发窄带隙有机光电功能材料方面发挥了重要作用^[7-12].

* E-mail: iamwylai@njupt.edu.cn; iamwhuang@njupt.edu.cn

Received April 24, 2013; published June 27, 2013.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2009CB930601), the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20904024, 51173081, 61136003, 61106036, 61204048), the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No. BK2011760), the NUPT Scientific Foundation (Nos. NY210016, NY212072), the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions (PAPD), the Qing Lan Project of Jiangsu Province and the Research Fund for Graduate Innovation Project of Jiangsu Province (No. CXLX11_0399).

项目受国家重大基础研究发展计划项目(No. 2009CB930601)、国家自然科学基金(Nos. 20904024, 51173081, 61136003, 61106036, 61204048)、江苏省自然科学基金(No. BK2011760)、南京邮电大学攀登计划(Nos. NY210016, NY212072)、江苏高校优势学科建设工程资助项目、江苏省“青蓝工程”项目和江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(No. CXLX11_0399)资助。

对于共轭结构光电功能材料而言, 将分子设计成星型多支化结构有助于抑制刚性分子链间的聚集, 降低结晶倾向, 提高材料的玻璃化转变温度^[10~16]. 在星型多支化结构中还可以通过引入 *p*, *n* 型结构基元有效调节材料的能级和带隙等, 并实现载流子注入/传输平衡^[17~20].

本课题组^[21~25]前期工作中报道了一类新颖的多臂结构苝基共轭大分子材料, 获得了高效的宽带隙蓝光有机电致发光和有机激光. 本文拟在多臂结构共轭分子体系中引入 *p* 型、*n* 型结构基元, 构筑窄带隙多臂结构共轭分子体系, 并研究其光物理性质. 设计合成了一类星型多支化具有 *p*-*n* 结构(给受体结构或推拉电子结构)窄带隙有机光电功能材料 P1, P2 和 P3, 其中以三并苝为核, 以噻吩-苯并噻二唑 *p*-*n* 结构衍生物为臂. 研究了材料结构与其光物理性质和光电性能之间的相互作用机制和影响规律. 实验研究结果显示, 通过调节 *p*, *n* 基元的数量和含量可以有效调控多臂结构材料的带隙; 获得了较窄的能隙结构和较宽的光谱吸收, 这对于设计合成

宽光谱吸收的高效有机太阳能电池给体材料以及发光波长可调的高效有机电致发光材料具有重要的启示和指导意义.

2 结果与讨论

2.1 化合物的合成及结构表征

通过 Suzuki 偶联反应合成化合物 P1, P2 和 P3, 其相应的中间体及目标产物的合成步骤见 Scheme 1.

2.2 化合物的热力学性质

P1, P2 和 P3 的热性能分别通过热失重法(TGA)和差示扫描量热法(DSC)进行考察.

化合物的 TGA 曲线如图 1 所示, P1, P2 和 P3 都表现出较好的热稳定性, 热失重 5% 时的温度依次为 409, 429 和 391 °C, 其中化合物 P3 的热分解温度(T_d)相对于 P1 和 P2 的 T_d 分别低了 18 和 38 °C. 这是由于 P3 中的烷基噻吩基团含量较高的缘故.

图1 化合物 P1~P3 的 TGA 曲线

Figure 1 TGA plots of P1~P3

2.3 化合物的光谱性质

图 2 为化合物 P1, P2 和 P3 在四氢呋喃(THF)溶液 (10^{-5} mol/L)和薄膜态下经归一化的紫外吸收(UV)和荧光发射(PL)光谱, 相关数据列于表 1.

如图 2(a)所示, P1 在 THF 中有两个吸收峰分别在 324 和 453 nm 处, 其中 324 nm 处为三并茚基元的吸收峰, 而 453 nm 处为分子内给体和受体基元之间电荷转移带来的吸收. P2 的 THF 溶液在 331 和 448 nm 附近出现了与 P1 类似的吸收峰. 与 P1 和 P2 相比, 化合物 P3 的吸收峰发生了明显的红移, 这说明在化合物臂上引入烷基噻吩显著降低了化合物的能隙.

为进一步考察化合物的光物理性质, 我们研究了化合物在 THF(10^{-5} mol/L)中的荧光发射性能. 选取最大吸收波长作为激发波长, 相关数据列于表 1 中. 如图 2(a)所示, 三种化合物具有相似的发射峰形. 化合物 P1, P2 和 P3 的最大发射峰分别位于 559, 551 和 593 nm. 相对于 P1 和 P2, P3 的最大发射峰也发生了较大的红移.

如图 2(b)所示, 化合物 P1, P2 和 P3 在固态薄膜下的最大吸收峰和最大发射峰较溶液中都发生了不同程度的红移(P1: 19 和 12 nm; P2: 10 和 16 nm; P3: 14 和 12 nm, 见表 1, 这是由于固态时分子链的自由运动受阻, 使得分子平面性增强, 发生了明显的分子间相互作用^[26,27].

2.4 化合物的电化学性质

图 3 为三种化合物的循环伏安曲线图, 在扫描时都出现了明显的可逆氧化过程, 但是没有出现清晰的还原过程.

其中化合物的电化学氧化电位 $E_{\text{onset}}^{\text{ox}}$ 从循环伏安

表 1 化合物的光学性质和电化学性质

Table 1 Optical and electrochemical properties of the compounds

	Solution $\lambda_{\text{max}}/\text{nm}$		Film $\lambda_{\text{max}}/\text{nm}$		$\lambda_{\text{edge}}/\text{THF}$	HOMO/eV	LUMO/eV	$E_g^{\text{cv}}/\text{eV}$
	UV	PL	UV	PL				
P1	324/453	559	327/464	571	518	-5.79	-3.40	2.39
P2	331/448	551	336/458	567	509	-5.60	-3.16	2.44
P3	347/482	593	367/496	605	557	-5.45	-3.22	2.23

图2 P1~P3 在 THF 溶液(a)和薄膜态(b)的 UV 和 PL 曲线

Figure 2 UV-vis absorption and PL spectra of P1~P3: (a) in THF solution; and (b) in the solid state as thin films

曲线中读出; 化合物的光学能隙(E_g^{opt})根据紫外-可见吸收光谱中读出. 依据下列公式计算得到化合物的 HOMO 能级和 LUMO 能级:

$$E_g^{\text{opt}} = 1240/\lambda_{\text{edge}} \text{ (eV)} \quad (1)$$

$$E_{\text{HOMO}} = -e(E_{\text{onset}}^{\text{ox}} + 4.76) \text{ (eV)} \quad (2)$$

$$E_{\text{LUMO}} = e(E_{\text{HOMO}} + E_g^{\text{opt}}) \text{ (eV)} \quad (3)$$

所得化合物电化学的相关数据如表 1 所示. 其中, 由实验测得, $E(\text{Fc}^+/\text{Fc})$ 为 0.04 eV. 化合物 P1, P2 和 P3 的 HOMO 能级分别为 -5.79, -5.60 和 -5.45 eV, LUMO 能级分别为 -3.40, -3.16 和 -3.22 eV. 可以看出三种小分子的 LUMO 能级较低, 有利于电子的注入和传输.

化合物 P1, P2 和 P3 都表现出可逆的电化学氧化过程, 表明它们具有良好的电化学稳定性. 根据 P1, P2 和 P3 的氧化还原电位可以推断分子的能隙分别为 2.39,

图3 化合物 P1~P3 的循环伏安曲线
Figure 3 CVs of P1~P3 thin films

2.44 和 2.23 eV.

2.5 化合物的理论计算研究

为了进一步了解 P1, P2 和 P3 的几何构型和电子性质, 我们使用密度泛函方法(DFT)在 B3LYP (Becke's three parameter hybrid functional with the Lee-Yang-Parr correlation functional)水平下对化合物进行基态结构优化, 并计算其前沿轨道电子云分布. 在计算过程中, 对化合物中所有原子均采用 6-31G(d)基组进行计算. 所有计算结果均使用 Gaussian 03 程序完成.

从图 4 中可以看出, 化合物 P1 的 HOMO 能级的电子云主要分布在 *p* 型给电子结构基元三并茛及臂上的烷基噻吩上, 化合物 P2 的 HOMO 能级的电子云与 P1 很相似, 说明烷基链的位置变化没有显著影响分子的电子云分布. 化合物 P3 的 HOMO 能级的电子云主要分布在三并茛基元上.

图4 化合物 P1~P3 的 HOMO 和 LUMO 电子云分布
Figure 4 HOMO and LUMO electronic cloud distribution of P1~P3

化合物 P1, P2 和 P3 的 LUMO 能级的电子云均主要分布在 *n* 型吸电子结构单元苯并噻二唑上. 这表明分子内电荷从 *p* 型给电子的噻吩和三并茛结构基元转移到了 *n* 型吸电子的苯并噻二唑上. 此外, 与 P1 和 P2 相比, 化合物 P3 具有较低的 LUMO 能级和较高的 HOMO 能级, 能隙更窄, 这与电化学测试和光学带隙的结果基本吻合, 说明在星型多支化 *p-n* 结构共轭分子中引入更多的噻吩单元, 可以有效降低化合物的光学能隙, 拓宽化合

物的吸收光谱. 相关数据整理在表 2 中.

表2 化合物 P1~P3 的构型及相应能级轨道分布

Table 2 The configurations and the corresponding energy level orbital distributions of P1~P3

	P1	P2	P3
LUMO			
E_{LUMO}	-2.48 eV	-2.53 eV	-2.55 eV
HOMO			
E_{HOMO}	-5.38 eV	-5.43 eV	-5.34 eV
E_g	2.90 eV	2.90 eV	2.79 eV

2.6 化合物的电致发光性能

为了考察三种化合物的光电性能, 通过旋涂法分别制备了以 P1, P2 和 P3 作为发光层(EML)的有机电致发光器件 D1, D2 和 D3, 其器件结构为:

ITO/PEDOT: PSS (50 nm)/EML (45 nm)/TPBi (30 nm)/LiF (1.3 nm)/Al (80 nm)

同时通过旋涂方法制备了以 P3 (2 wt%)和 2-甲基-9,10-二(萘-2-基)蒽(MADN)掺杂作为发光层的有机电致发光器件 D4, 其器件结构为:

ITO/PEDOT: PSS (50 nm)/EML (60 nm)/TPBi (30 nm)/LiF (0.8 nm)/Al (80 nm)

图 5(a)为四种器件在 9 V 驱动电压下的电致发光光谱图(EL), 最大发射峰分别为 574, 555, 630 和 604 nm, 获得从红橙光到红光的有机电致发光. EL 光谱图与图 2(a)中的 PL 光谱图几乎相同. 图 5(b)是器件的亮度-电压-电流密度曲线, 其开启电压都较低, D1, D2, D3 和 D4 分别为 3.9, 4.8, 5.1 和 4.1 V. D1 在 9.2 V 时最大亮度为 2908 cd/m², D2 在 11.9 V 时最大亮度为 4683 cd/m², D3 在 12.4 V 时最大亮度为 1085 cd/m², D4 在 12.4 V 时最大亮度为 4730 cd/m². 实验表明化合物 P3 经掺杂后的器件性能明显大幅度提高(如表 3 所示).

图 5(c)为红光器件的电流效率-电流密度曲线, 其器件的电流效率分别为 1.18, 0.50, 0.16 和 2.50 cd/A, 其中 D1 和 D4 的电流效率衰减较快. 研究表明器件 D1, D2 和 D4 是比较理想的有机发光薄膜器件, 这与发光材料的分子结构有较大的相关性.

3 结论

设计合成了以三并茛为核, 噻吩-苯并噻二唑衍生

图5 (a)四种 OLED 器件在 9 V 下的 EL 曲线; (b)四种 OLED 器件亮度-电压和电流密度-电压曲线; (c)四种 OLED 器件电流效率-电流密度曲线

Figure 5 (a) EL spectra of the four OLEDs at 9 V; (b) luminance versus voltage (left ordinate) and current density versus voltage (right ordinate) characteristics for the four OLEDs; (c) Current efficiency versus current density characteristics of the four OLEDs

表3 器件的电致发光性质

Table 3 Luminance characteristics of the devices

Device	V_{on}/V	$L_{max}/(cd \cdot m^{-2})$ (Voltage/V)	$\eta_{max}/(cd \cdot A^{-1})$	EL/ nm	PL/nm	CIE (x, y) @7 V
D1	3.9	2908 (9.2)	1.18	574	571	(0.50, 0.50)
D2	4.8	4683 (11.9)	0.50	555	567	(0.45, 0.54)
D3	5.1	1085 (12.4)	0.16	630	605	(0.63, 0.37)
D4	4.1	4730 (11.8)	2.50	604	605	(0.57, 0.39)

物为臂的星型多支化 *p-n* 结构共轭分子 P1, P2 和 P3. 研究了材料的光物理性质、热力学性质、电化学性质及其光电性能等. 研究结果显示, P1~P3 具有溶解性好、热稳定性高、能隙窄、吸收光谱宽等特点. 分子结构与材

料性能密切相关. 通过调节 *p, n* 基元的数量和含量以及改变烷基的取代位置可以精确调控材料的光学及电学性质. 通过构筑星型多支化 *p-n* 结构, 获得了较窄的能隙结构和较宽的光谱吸收. 这些化合物发出红橙光或红光, 由于该类化合物的 LUMO 能级较低, 因此电子的注入和传输能力得到了有效的提高, 有作为有机电致发光材料的潜力.

4 实验部分

单体及 P1、P2 和 P3 的合成路线如 Scheme 1 所示.

4.1 三并茚(1)

将茚酮(13.20 g, 100 mmol)置于 250 mL 二口烧瓶中, 先注入盐酸(80 mL), 再注入乙酸, 温度升至 100°C, 反应过夜. 冰水淬灭反应, 抽滤, 加入固体 K₂CO₃, 多洗几次. 用丙酮多次洗涤, 再用氯仿洗一次. 干燥后得到乳白色固体 12.46 g, 产率 36%.

4.2 5,5,10,10,15,15-六己基三并茚(2)

无水无氧条件下, 将三并茚(3.18 g, 9.29 mmol), 重蒸 THF (50 mL)加入两口烧瓶中. 在室温下, 用针筒缓慢注入 *n*-BuLi (22 mL, 13.75 mmol, 1.6 mol/L), 滴加完后, 反应 0.5 h, 逐滴加入 1-溴正己烷(5 mL, 4.50 mmol), 反应 4 h. 再用针筒缓慢注入 *n*-BuLi (22 mL, 13.75 mmol, 1.6 mol/L), 滴加完后, 反应 0.5 h, 逐滴加入 1-溴正己烷(5 mL, 4.50 mmol), 反应 12 h. 冰水淬灭反应, 用去离子水洗多次, 用石油醚萃取两三次, 有机相用无水硫酸镁干燥后, 抽滤, 浓缩溶剂后柱层析(淋洗液为石油醚), 得到浅绿色固体 6.79 g, 产率 86%.

¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.38 (d, *J*=7.6 Hz, 3H), 7.48 (d, *J*=7.2 Hz, 3H), 7.35~7.42 (m, 6H), 2.94~3.12 (m, 6H), 2.05~2.13 (m, 6H), 0.86~0.93 (m, 36H), 0.59~0.63 (m, 18H), 0.47~0.55 (m, 12H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 153.65, 144.83, 140.36, 138.38, 126.33, 125.96, 124.64, 122.18, 55.62, 36.97, 31.51, 29.52, 23.91, 22.30, 13.90.

4.3 5,5,10,10,15,15-六正己基-2,7,12-三溴三并茚(3)

在避光下, 将 5,5,10,10,15,15-六正己基三并茚(4.20 g, 5.00 mmol)溶于二氯甲烷(DCM) (60 mL)后, 倒入 250 mL 的二口烧瓶中, 搭建尾气装置, 用针筒缓慢注入液溴, 反应过夜. 用饱和 Na₂S₂O₃ 溶液洗涤至颜色消失以除去过量的液溴. 二氯甲烷萃取有机物, 水洗多次. 用无水硫酸镁干燥, 抽滤, 浓缩溶剂后柱层析(淋洗液为石油醚), 得到白色固体 7.22 g, 产率 89%.

¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.18 (d, *J*=8.4 Hz, 3H), 7.51~7.57 (m, 6H), 2.81~2.88 (m, 6H), 1.98~2.06 (m, 6H), 0.81~0.95 (m, 36H), 0.61~0.64 (m, 18H), 0.41~0.48 (m, 12H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.88, 144.90, 138.86, 137.64, 129.38, 125.90, 125.53,

121.05, 55.99, 36.83, 31.45, 29.71, 29.37, 23.88, 22.25, 13.88.

4.4 2,2',2''-(5,5,10,10,15,15-六正己基三并茚-2,7,12)-三(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷)(4)

在无水无氧及避光下, 将三-(5,5,10,10,15,15-六正己基)三并茚(3.03 g, 3.00 mmol), 双联(2,4-二甲基-2,4-戊二醇)硼酸酯(4.23 g, 6.00 mmol), KOAc (2.72 g, 10 mmol), 催化剂 Pd(dppf)₂Cl₂, 置于 100 mL 的三口烧瓶中, 注入经蒸馏鼓泡除氧的 1,4-二氧六环(50 mL), 温度升至 100 °C, 反应 24 h. 冰水淬灭反应, 二氯甲烷萃取有机相, 并用去离子水洗多次, 无水硫酸镁干燥, 抽滤. 真空减压浓缩粗产物, 柱层析[淋洗液为 *V*(DCM) : *V*(PE)=1 : 4], 在 DCM/MeOH 溶液中重结晶, 得到白色固体 2.358 g, 产率 78%.

¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.38 (d, *J*=8.0 Hz, 3H), 7.87 (d, *J*=9.2 Hz, 6H), 2.89~2.96 (m, 6H), 2.11~2.19 (m, 6H), 1.42 (s, 36H), 0.79~0.91 (m, 36H), 0.568 (t, *J*=7.2 Hz, 18H), 0.42~0.46 (m, 12H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 152.76, 146.45, 143.24, 138.34, 132.87, 128.22, 123.95, 55.78, 36.85, 31.53, 29.52, 25.00, 22.30, 13.88.

4.5 2-(5-正己基噻吩-2)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷(5)

在无水无氧下, 将 3-正己基噻吩(8.64 g, 50.00 mmol)完全溶于重蒸的 THF 中, -78 °C 下, 用针筒缓慢注入 *n*-BuLi (39 mL, 62.50 mmol, 1.6 mol/L), 滴加完后, 反应 2h, 然后将异丙醇频哪醇硼酸酯(15 mL, 75.00 mmol)快速注入, 在室温下反应过夜. 冰水淬灭反应, 用去离子水洗多次, 用二氯甲烷萃取多次, 有机相用无水硫酸镁干燥后, 抽滤, 浓缩溶剂后柱层析[淋洗液为 *V*(DCM) : *V*(PE)=1 : 10], 得到浅黄色粘稠液体 11.75 g, 产率 80%.

4.6 4,7-二(4-正己基噻吩)-2,1,3-苯并噻二唑(6)和 4-(4-正己基噻吩)-7-溴-2,1,3-苯并噻二唑(7)

在 N₂ 保护及避光下, 2-(4-正己基噻吩-2-基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷(5.88 g, 20 mmol), 4,7-二溴-2,1,3-苯并噻二唑(1.459 g, 5 mmol), 催化剂 Pd(PPh₃)₄ (5.82 mg), 置于 250 mL 二口烧瓶中. 注入经鼓泡除氧的甲苯(60 mL)溶剂和 K₂CO₃ 水溶液(20 mL, 2 mol/L), 95 °C 搅拌 48 h. 冰水淬灭反应, 用二氯甲烷萃取有机相, 去离子水洗两三次后, 无水硫酸镁干燥, 抽滤. 真空减压浓缩粗产物, 柱层析[淋洗液为 *V*(DCM) : *V*(PE)=1 : 5]纯化, 得到橙黄色固体(6) 1.536 g, 产率 66%, 和黄绿色固体(7) 0.372 g, 产率 16%.

4,7-二(4-正己基噻吩)-2,1,3-苯并噻二唑(6): ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.98 (s, 2H), 7.83 (s, 2H), 7.04 (s, 2H), 2.69 (t, *J*=8.0 Hz, 4H), 1.67~1.72 (m, 4H),

1.33~1.42 (m, 12H), 0.90 (t, *J*=7.2 Hz, 6H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 154.31, 141.72, 132.22, 129.93, 129.25, 127.49, 125.90, 31.60, 30.72, 29.39, 29.14, 22.57, 14.08. MS (MALDI-TOF) *m/z*: [M]⁺ calcd for C₂₆H₃₂N₂S₃: 468.7; found 468.3.

4-溴-7-(4-正己基噻吩)-2,1,3-苯并噻二唑(7): ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.94 (s, 1H), 7.81 (d, *J*=7.6 Hz, 1H), 7.66 (d, *J*=7.6 Hz, 1H), 7.06 (s, 1H), 2.68 (t, *J*=7.6 Hz, 2H), 1.65~1.69 (m, 2H), 1.32~1.43 (m, 6H), 0.90 (t, *J*=7.0 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 153.80, 151.80, 144.52, 138.09, 132.23, 129.62, 127.36, 125.53, 122.06, 112.05, 31.70, 30.62, 30.46, 29.03, 22.64, 14.11. MS (GC) *m/z*: calcd for C₁₆H₁₇BrN₂S₂: 381.4, found 382 [M]⁺.

4.7 4-(5-溴-4-正己基噻吩)-7-(4-正己基噻吩)-2,1,3-苯并噻二唑(8)

在避光下, 将 4,7-二(4-正己基噻吩-2-基)-2,1,3-苯并噻二唑(2.341 g, 5 mmol)完全溶于二氯甲烷(20 mL)后, 置于 100 mL 的两口烧瓶中. 在冰浴中缓慢滴加溶解在 50 mL 的 DMF 中的 *N*-溴代丁二酰亚胺(NBS, 0.861 g, 5 mmol), 反应过夜. 冰水淬灭反应后用二氯甲烷萃取有机相, 并用去离子水洗多次, 无水硫酸镁干燥, 抽滤, 真空浓缩溶剂, 柱层析(淋洗液为石油醚), 得到红色固体 2.40 g, 产率 89%.

¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.97 (s, 1H), 7.70~7.78 (m, 3H), 7.04 (s, 3H), 2.61~2.71 (m, 4H), 1.65~1.72 (m, 4H), 1.34~1.41 (m, 12H), 0.91 (t, *J*=6.4 Hz, 6H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 152.48, 152.31, 144.42, 142.99, 138.86, 138.66, 129.18, 127.86, 126.31, 125.33, 124.94, 121.72, 111.36, 31.73, 31.67, 30.67, 30.49, 29.77, 29.72, 29.71, 29.08, 29.00, 22.66, 22.65, 14.14. MS (MALDI-TOF) *m/z*: calcd for C₂₆H₃₁BrN₂S₃: 547.6, found 548.4 [M]⁺.

4.8 2-(4-正己基噻吩-5-溴-2)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷(9)

在无水无氧下, 将 2-正己基噻吩(3.366 g, 20 mmol)完全溶于重蒸的 THF 中, -78 °C 下, 用针筒缓慢注入 *n*-BuLi (15.63 mL, 25 mmol, 1.6 mol/L), 滴加完后, 反应 2 h, 然后将异丙醇频哪醇硼酸酯(5.58 mL, 30 mmol)快速注入, 在室温下反应过夜. 冰水淬灭反应, 用去离子水洗多次, 用二氯甲烷萃取多次, 有机相用无水硫酸镁干燥后, 抽滤, 浓缩溶剂后柱层析[淋洗液为 *V*(DCM) : *V*(PE)=1 : 4], 得到咖啡色粘稠液体 5.63 g, 产率 97%.

4.9 4-溴-7-(5-正己基噻吩)-2,1,3-苯并噻二唑(10)

在 N₂ 保护及避光下, 2-(5-正己基噻吩-2-基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷(1.177 g, 4 mmol), 4,7-二溴-2,1,3-苯并噻二唑(3.502 g, 12 mmol), 催化剂

$\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (6.625 mg), 置于 250 mL 二口烧瓶中. 注入经鼓泡除氧的甲苯(50 mL)溶剂和 K_2CO_3 水溶液(20 mL, 2 mol/L), 95 °C 搅拌 48 h. 冰水淬灭反应, 用二氯甲烷萃取有机相, 去离子水洗两三次后, 无水硫酸镁干燥, 抽滤. 真空减压浓缩粗产物, 柱层析[淋洗液为 $V(\text{DCM}):V(\text{PE})=1:6$]纯化, 得到黄绿色固体 1.097 g, 产率 72%.

^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.90 (d, $J=3.6$ Hz, 1H), 7.78 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.60 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.86 (d, $J=3.6$ Hz, 1H), 2.87 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 1.70~1.78 (m, 2H), 1.25~1.43 (m, 6H), 0.90 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 153.79, 151.78, 148.54, 135.84, 132.28, 128.17, 127.44, 125.37, 125.05, 111.52, 31.94, 31.59, 31.59, 31.56, 30.31, 29.72, 29.68, 28.83, 22.59, 14.10. MS (GC) m/z : calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{B}_1\text{N}_2\text{S}_2$: 381.4; found 382 $[\text{M}]^+$.

4.10 P1 的合成

在 N_2 保护及避光下, 在 100 mL 三口烧瓶中, 将(三硼酸酯-5,5,10,10,15,15-六正己基)三并茚(0.613 g, 0.5 mmol), 4-溴-7-(5-正己基噻吩-2-基)-2,1,3-苯并噻二唑(0.8582 g, 2.25 mmol), 催化剂 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (5.78 mg), 注入经鼓泡除氧的甲苯(20 mL)溶剂和 K_2CO_3 水溶液(10 mL, 2 mol/L), 95 °C 搅拌 48 h. 冰水淬灭反应, 用二氯甲烷萃取有机相, 去离子水洗两三次后, 无水硫酸镁干燥, 抽滤. 真空减压浓缩粗产物, 柱层析[淋洗液为 $V(\text{DCM}):V(\text{PE})=1:6$]纯化, 得到橙黄色固体 0.536 g, 产率 61%.

^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 8.57 (d, $J=8.4$ Hz, 3H), 8.16 (d, $J=7.6$ Hz, 6H), 8.02 (d, $J=3.6$ Hz, 3H), 7.96 (d, $J=7.5$ Hz, 3H), 7.90 (d, $J=7.6$ Hz, 3H), 3.05~3.12 (m, 6H), 2.93 (t, $J=7.6$ Hz, 6H), 2.24~2.31 (m, 6H), 1.75~1.83 (m, 6H), 1.35~1.48 (m, 18H), 0.87~1.01 (m, 48H), 0.61~0.71 (m, 27H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 154.17, 154.12, 153.01, 147.93, 146.02, 140.51, 138.17, 136.94, 135.32, 132.39, 127.98, 127.54, 126.58, 125.30, 125.25, 124.76, 122.95, 56.00, 37.13, 31.94, 31.66, 31.60, 30.36, 29.71, 29.63, 29.37, 28.88, 24.15, 22.70, 22.62, 22.37, 14.14, 13.96. MS (MALDI-TOF) m/z : calcd for $\text{C}_{111}\text{H}_{138}\text{N}_6\text{S}_6$: 748.7; found 1748.9 $[\text{M}]^+$, 1681.1, 1663.7 $[\text{M}-\text{C}_6\text{H}_{13}]^+$. Anal. calcd for $\text{C}_{111}\text{H}_{138}\text{N}_6\text{S}_6$: C 76.24, H 7.95, N 4.81, S 11.00; found C 76.20, H 7.55, N 4.51, S 11.14.

4.11 P2 的合成

在 N_2 保护及避光下, 将(三硼酸酯-5,5,10,10,15,15-六正己基)三并茚(0.5207 g, 0.425 mmol), 4-溴-7-(4-正己基噻吩-2-基)-2,1,3-苯并噻二唑(0.8582 g, 1.913 mmol), 催化剂 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (5.78 mg), 置于 100 mL 三口烧瓶中. 注入经鼓泡除氧的甲苯(20 mL)溶剂和 K_2CO_3 水溶液(10 mL, 2 mol/L), 95 °C 搅拌 48 h. 冰水淬灭反应, 用二氯甲

烷萃取有机相, 去离子水洗两三次后, 无水硫酸镁干燥, 抽滤. 真空减压浓缩粗产物, 柱层析[淋洗液为 $V(\text{DCM}):V(\text{PE})=1:8$]纯化, 得到橙黄色固体 0.4258 g, 产率 57%.

^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 8.58 (d, $J=9.2$ Hz, 3H), 8.15~8.17 (m, 6H), 8.06 (s, 3H), 8.00 (d, $J=7.6$ Hz, 3H), 7.91 (d, $J=7.2$ Hz, 3H), 7.09 (s, 3H), 3.07~3.11 (m, 6H), 2.74 (t, $J=7.6$ Hz, 6H), 2.25~2.32 (m, 6H), 1.71~1.79 (m, 6H), 1.26~1.38 (m, 18H), 0.91~1.00 (m, 48H), 0.61~0.72 (m, 27H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 154.17, 154.13, 153.01, 146.07, 144.41, 140.57, 139.19, 138.17, 135.28, 132.80, 129.10, 127.90, 127.27, 126.46, 125.76, 124.77, 123.02, 121.51, 56.00, 37.75, 31.750, 31.60, 30.73, 30.53, 29.10, 22.67, 22.38, 14.14, 13.96. MS (MALDI-TOF, m/z): Calcd. for $\text{C}_{111}\text{H}_{138}\text{N}_6\text{S}_6$: 1748.7; found: 1749.9 $[\text{M}]^+$, 1681.3, 1663.9 $[\text{M}-\text{C}_6\text{H}_{13}]^+$. Anal. calcd for $\text{C}_{111}\text{H}_{138}\text{N}_6\text{S}_6$: C 76.24, H 7.95, N 4.81, S 11.00; found C 76.33, H 7.81, N 4.51, S 10.99.

4.12 P3 的合成

在 N_2 保护及避光下, 将三硼酸-(5,5,10,10,15,15-六正己基)三并茚(0.3676 g, 0.3 mmol), 4(5-溴-4-正己基噻吩-2-基)-7-(4-正己基噻吩-2-基)-2,1,3-苯并噻二唑(0.7393 g, 1.35 mmol), 催化剂 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (4.45 mg), 置于 100 mL 三口烧瓶中. 注入经鼓泡除氧的甲苯(20 mL)溶剂和 K_2CO_3 水溶液(10 mL, 2 mol/L), 95 °C 搅拌 48 h. 冰水淬灭反应, 用二氯甲烷萃取有机相, 去离子水洗两三次后, 无水硫酸镁干燥, 抽滤. 真空减压浓缩粗产物, 柱层析[淋洗液为 $V(\text{DCM}):V(\text{PE})=1:6$]纯化, 得到暗红色固体 0.572 g, 产率 85%.

^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 8.45 (d, $J=8.0$ Hz, 3H), 8.10 (s, 3H), 8.02 (s, 3H), 7.87~7.93 (m, 6H), 7.61~7.64 (m, 6H), 7.06 (s, 3H), 3.02~3.09 (m, 6H), 2.89 (t, $J=7.6$ Hz, 6H), 2.72 (t, $J=7.6$ Hz, 6H), 2.15~2.19 (m, 6H), 1.80~1.84 (m, 6H), 1.71~1.74 (m, 6H), 1.57 (s, 6H), 1.26~1.44 (m, 36H), 0.91~1.01 (m, 46H), 0.63~0.67 (m, 32H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 153.93, 152.74, 152.71, 145.45, 144.42, 140.23, 139.90, 139.71, 139.10, 138.13, 137.09, 132.56, 130.52, 129.01, 127.36, 127.34, 125.96, 125.90, 125.65, 125.24, 124.78, 124.75, 122.72, 121.56, 55.83, 37.10, 31.94, 31.77, 31.74, 31.56, 31.20, 30.70, 30.51, 29.71, 29.67, 29.55, 29.44, 29.38, 29.35, 29.08, 24.04, 22.70, 22.66, 22.33, 24.15, 22.70, 22.62, 22.37, 14.14, 13.96; MS (MALDI-TOF) m/z : calcd for $\text{C}_{141}\text{H}_{180}\text{N}_6\text{S}_9$: 2247.6; found 2246.8 $[\text{M}]^+$, 2178.3 $[\text{M}-\text{C}_5\text{H}_{11}+2\text{H}]^+$, 2161.4 $[\text{M}-\text{C}_6\text{H}_{13}]^+$. Anal. calcd for $\text{C}_{141}\text{H}_{180}\text{N}_6\text{S}_9$: C 75.35, H 8.07, N 3.74, S 12.84; found C 75.64, H 8.04, N 3.64, S 12.98.

References

- [1] Burroughes, J. H.; Bradley, D. D. C.; Brown, A. R.; Marks, R. N.; Mackay, K.; Friend, R. H.; Burn, P. L.; Holmes, A. B. *Nature* **1990**, *347*, 539.
- [2] Xu, Z.; Moore, J. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1993**, *32*, 1354.
- [3] Jiang, D. L.; Aida, T. *Nature* **1997**, *388*, 454.
- [4] Thompson, B. C.; Frechet, J. M. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 58.
- [5] Yuan, Y.; Yan, Z. J.; Ren, H.; Liu, Q. Y.; Zhu, G. S.; Sun, F. X. *Acta Chim. Sinica* **2012**, *70*, 1446. (元野, 闫卓君, 任浩, 刘青英, 朱广山, 孙福兴, 化学学报, **2012**, *70*, 1446.)
- [6] Zhu, M. L.; Luo, H.; Wang, L. P.; Yu, G.; Liu, Y. Q. *Acta Chim. Sinica* **2012**, *70*, 1599. (朱敏亮, 罗皓, 王丽萍, 于贵, 刘云圻, 化学学报, **2012**, *70*, 1599.)
- [7] Ma, H.; Jen, A. K.-Y. *Adv. Mater.* **2001**, *13*, 1201.
- [8] Loiseau, F.; Campagna, S.; Hameurlaine, A.; Dehaen, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 11352.
- [9] Shin, W. S.; Jeong, H.-H.; Kim, M.-K.; Jin, S.-H.; Kim, M.-R.; Lee, J.-K.; Lee, J. W.; Gal, Y.-S. *J. Mater. Chem.* **2006**, *16*, 384.
- [10] Wang, J. L.; Tang, Z. M.; Xiao, Q.; Ma, Y. G.; Pei, J. *Org. Lett.* **2008**, *10*(19), 4271.
- [11] Wang, J. L.; Xiao, Q.; Pei, J. *Org. Lett.* **2010**, *12*(18), 4164.
- [12] Chen, L.; Wang, L. X.; Jing, X. B.; Wang, F. S. *J. Mater. Chem.* **2011**, *21*, 10265.
- [13] Yan, W. Y.; Kan, Y. H.; Ma, H.; Li, C. M.; Su, Z. M. *Acta Chim. Sinica* **2011**, *69*, 1497. (闫文艳, 阚玉和, 马慧, 李春敏, 苏忠民, 化学学报, **2011**, *69*, 1497.)
- [14] Ma, C.; Li, L.; Sun, J. S.; Zhao, F.; Li, Y. L. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 1977. (马茶, 李龙, 孙金声, 赵丰, 李易隆, 有机化学, **2011**, *31*, 1977.)
- [15] Li, L.; Ma, C.; Sun, J. S.; Zhao, F.; Pang, Z. L.; Li, Y. L. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 304. (李龙, 马茶, 孙金声, 赵丰, 庞正炼, 李易隆, 有机化学, **2012**, *32*, 304.)
- [16] Shang, H. X.; Fan, H. J.; Liu, Y.; Hu, W. P.; Li, Y. F.; Zhan, X. W. *Adv. Mater.* **2011**, *23*, 1554.
- [17] Yu, W.-L.; Meng, H.; Pei, J.; Huang, W. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 11808.
- [18] Huang, W.; Meng, H.; Yu, W.-L.; Gao, J.; Heeger, A. J. *Adv. Mater.* **1998**, *11*, 593.
- [19] Yu, W.-L.; Meng, H.; Pei, J.; Huang, W.; Li, Y.; Heeger, A. J. *Macromolecules* **1998**, *31*, 4838.
- [20] Huang, W.; Yu, W.-L.; Meng, H.; Pei, J.; Li, S. F. Y. *Chem. Mater.* **1998**, *10*, 3340.
- [21] Lai, W. Y.; Chen, Q. Q.; He, Q. Y.; Fan, Q. L.; Huang, W. *Chem. Commun.* **2006**, 1959.
- [22] Lai, W. Y.; Zhu, R.; Fan, Q. L.; Hou, L. T.; Huang, W. *Macromolecules* **2006**, *39*, 3707.
- [23] Lai, W. Y.; He, Q. Y.; Zhu, R.; Chen, Q. Q.; Huang, W. *Adv. Funct. Mater.* **2008**, *18*, 265.
- [24] Lai, W. Y.; Xia, R. D.; He, Q. Y.; Levermore, P. A.; Huang, W.; Bradley, D. D. C. *Adv. Mater.* **2009**, *21*, 355.
- [25] Lai, W. Y.; Xia, R. D.; Bradley, D. D. C.; Huang, W. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 8471.
- [26] Huang, J.; Liu, Q.; Zou, J. H.; Zhu, X. H.; Li, A. Y.; Li, J. W.; Wu, S.; Peng, J. B.; Cao, Y.; Xia, R. D.; Bradley, D. D. C.; Roncali, J. *Adv. Funct. Mater.* **2009**, *19*, 2978.
- [27] Khanasa, T.; Prachumrak, N.; Rattanawan, R.; Jungsuttiwong, S.; Keawin, T.; Sudyoasuk, T.; Tuntulani, T.; Promarak, V. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 3401.

(Lu, Y.)