石墨烯纳米孔的制备及 λ -DNA 穿孔初步研究

王跃^a 余旭丰^b 刘芸芸^c 谢骁^d

程秀兰^b 黄少铭^c 王志民^{*a}

(^a 上海交通大学农业与生物学院 上海 200240)

(^b 上海交通大学微电子学院 上海 200240)

(^c 温州大学化学与材料工程学院 温州 325027)

(^d 东南大学-FEI 纳米皮中心 南京 210096)

摘要 纳米孔测序是有可能实现“\$1,000 Genome”目标的技术之一。近年来, 研究较多的纳米孔有蛋白质纳米孔和硅基材料的固态纳米孔。蛋白孔寿命比较短, 而基于硅基底的固态纳米孔深度显著超过单链DNA相邻碱基的间距, 所以, 无法实现DNA的单个碱基的分辨。作者用聚焦离子束先制造氮化硅基底, 并在该基底上铺设石墨烯, 再用聚焦电子束刻蚀石墨烯, 获得直径10 nm以下的纳米孔, 初步分析了DNA穿越纳米孔时产生的电信号及穿孔噪音, 向单层石墨烯纳米孔测序DNA迈出了一步。

关键词 石墨烯; 纳米孔; 测序; 聚焦离子束; 聚焦电子束

Fabrication of Graphene Nanopores and a Preliminary Study on λ -DNA Translocation

Wang, Yue^a Yu, Xufeng^b Liu, Yunyun^c Xie, Xiao^d
Cheng, Xiulan^b Huang, Shaoming^c Wang, Zhimin^{*a}

(^a School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240)

(^b School of Microelectronics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240)

(^c College of Chemistry and Materials Engineering, Wenzhou University, Wenzhou 325027)

(^d SEU-FEI Nano-Pico Center, Southeast University, Nanjing 210096)

Abstract Nanopore sequencing is among the most promising technologies to achieve the goals of the “\$1,000 Genome.” Two major types of nanopores have been extensively investigated, protein and silicon-based solid-state nanopores. However, protein pores are short-lived and the length of solid-state nanopores is much larger than the distance between adjacent bases, resulting in incapability to discriminate individual bases along the single-stranded DNA molecules. In this paper, we report λ -DNA translocations through graphene nanopore. A large nanopore with diameter of about 30 nm on silicon nitride substrates were first fabricated using focused ion beam (FIB) system under the beam current of 2 pA, accelerating voltage of 30 kV and sculpting time of 1 s. Individual graphene membranes were suspended onto the substrates to cover the large pore, and nanopores with a diameter less than 10 nm are sculpted in the graphene sheet by focused electron beam (FEB) from a transmission electron microscope (TEM) under a 400 kx magnification times and 300 kV accelerating voltage at $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5$ A/m² current density for 2~3 min. The edges of these graphene nanopores became smoother and sharper when the temperature was increased to about 450 °C, which might help to lower interactions between graphene nanopores and the analytes. The signals of DNA translocation through graphene nanopores had been recorded using a patch clamp amplifier at 10 kHz sampling frequency filtered at 5 kHz via an integrated four-pole low-pass Bessel filter. Analyses of the DNA translocation current traces indicated that different conformations of DNA molecules may exist during entrance into nanopores. In addition, our overall detection platform had a low noise amplitude of around 10 pA, which allowed more sensitive signal detection. Taken together, our observations demonstrate that graphene nanopores are feasible for DNA sensing, leading a forward step towards single-molecule DNA sequencing using monolayered graphene nanopores.

Keywords graphene; nanopore; sequencing; focused ion beam; focused electron beam

* E-mail: zmwang@sjtu.edu.cn

Received December 3, 2013; published January 12, 2014.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National High Technology Research and Development Program of China (No. 2012AA02A104), the National Natural Science Foundation of China (No. 51302037), the Innovative Research Team fund of Shanghai Jiaotong University (No. X198775) and the Shanghai Key Discipline fund (No. B209).

项目受国家“863”计划(No. 2012AA02A104)、自然科学基金(No. 51302037)、上海交通大学重大项目及创新团队培育基金(No. X198775)和上海市重点学科建设项目基金(No. B209)资助。

1 引言

DNA 测序技术可划分为三代, 第一代 Sanger 双脱氧终止法测序, 除 Sanger 测序技术外, 所有靶 DNA 片段经扩增后而测序的技术为第二代测序技术^[1], 其突出优点是速度快、通量高和费用低, 已广泛应用于生命科学的多个领域, 如致癌突变^[2]、基于基因组测序的个性化医疗^[3]、法医学^[4]等。虽然在近十多年第二代测序技术使费用降低了约 5 个量级^[5], 但测序费用仍然是个性化基因组测序的主要限制因素, 另外, 测序精度、读长和通量也未达到人们所期待的标准。第三代测序技术则是以单分子 DNA 为对象的非标记测序技术^[1], 在多种单分子测序技术中, 许多人认为纳米孔测序是有望在测序精度、读长、通量和费用(简称四项黄金标准)方面取得突破的测序技术之一^[6]。纳米孔测序的理念由哈佛大学的 Church 及其同事^[7]在 20 世纪 90 年代提出, 1996 年, Branton 小组^[8]报道了用 α -溶血素(α -hemolysin)纳米孔检测 DNA 穿越纳米孔的实验结果, 创造性地预测了纳米孔 DNA 测序的可能性^[9]。这一方法引领了近 20 年来的纳米孔研究浪潮^[10], 但由于蛋白纳米孔易老化、不耐受高压等缺点^[11], 研究者致力于寻找新的替代纳米孔。2001 年, Branton 小组^[12]用聚焦离子束(FIB)首次在氮化硅(Si_3N_4)基底上制备了固态纳米孔。紧接着, Dekker 小组^[13]利用 TEM 电子束在二氧化硅(SiO_2)基底上也刻蚀出纳米孔, 并实现了精确控制。更多其他的制造固态纳米孔的方法也在这一时期被报道, 包括重离子潜径迹刻蚀纳米孔^[14]、DNA 折纸术纳米孔^[15]、单壁碳纳米管纳米孔^[16,17]、玻璃纳米孔^[18]等。同时, 制造固态纳米孔的材料也随之得到了极大的发展, 最初的氮化硅、二氧化硅, 到塑料^[14]、氮化硼^[19]等都促进了纳米孔制备技术的发展。更重要的是, 使用纳米孔的检测物范围也不断扩大, 从传统的寡核苷酸^[20-22]到蛋白质^[23]、金纳米颗粒^[24]、有毒分子^[25]等。

虽然固态纳米孔有蛋白孔所不具备的优点, 如大小可控、稳定性好, 但相对于蛋白孔, 这些纳米孔都不太适合在原子级别上检测 DNA 穿孔时特异碱基的信号, 因为它们厚度普遍太大, 远远超过单链 DNA 中相邻碱基之间的间距(约 0.7 nm)。最近, 有 5 个独立的研究小组相继报道了石墨烯纳米孔的制备与测序研究^[26-30], 向真实测序迈进了一步。如果未来所用石墨烯能准确达到单层厚度, 再加上其他手段, 就有望突破逐一识别碱基的难关。

本研究将利用多层石墨烯铺设到经 FIB 刻蚀而带有直径约 30 nm 纳米孔的氮化硅基底上, 再利用 TEM 的 FEB 刻蚀石墨烯, 从而获得 10 nm 以下纳米孔。制备好的石墨烯纳米孔再置于连接膜片钳放大器的电泳装置(图 1)中, 检测 λ -DNA 穿孔的电信号。初步结果表明这一检测装置是可行的, 为将来更加精密的 DNA 穿孔检测奠定了基础。

图 1 石墨烯纳米孔 DNA 穿孔检测原理图

Figure 1 Schematic of DNA translocation detection in graphene nanopores

2 结果与讨论

2.1 氮化硅纳米孔表征

采用射束电流 2 pA, 加速电压 30 kV, 离子束作用时间为 1 s 的操作参数, 得到了直径在 30 nm 左右的氮化硅纳米孔(图 2)。

图 2 FIB 刻蚀纳米孔结果

Figure 2 FIB-sculpted nanopore

A SEM image indicated that the Si_3N_4 nanopore fabricated by focused ion beam had a tapered angle

不同于 TEM 直接在氮化硅上打孔形成的沙漏形结构^[31], FIB 制孔通常会形成一边开口大一边开口小的单面锥体(图 2), 并有利于 DNA 穿孔^[32]。

2.2 石墨烯纳米孔表征

在透射电镜(Titan 80~300 kV, 美国 FEI 公司, 装备像差校正器)上刻蚀出的石墨烯纳米孔(图 3), 通常在 300 kV 下, 使用 400~550 KX 放大倍数, 显示打孔时的电流密度为 $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5 \text{ A/m}^2$ 。其中图 3a 是在聚碳酸酯薄膜上的石墨烯; 图 3b 是在氮化硅纳米孔上的石墨烯, 可以看到衬度变化明显的区域就是氮化硅基底上的纳米孔边缘; 图 3c 是图 3b 的局部放大, 可以看到在石墨烯边缘层数较多。这也印证了实验打孔中所要时间比较长(约 2~3 min), 而通常在 20 s 即可在单层石墨烯

上打出纳米孔. 当电子束辐照时间延长时, 其边缘缺陷会相对增多, 直至最后完全无定形化.

图3 TEM 刻蚀石墨烯结果图

Figure 3 TEM sculpted graphene

(a) A graphene nanopore on polycarbonate. (b) A graphene nanopore on Si_3N_4 . (c) A magnified image of the area outlined in (b). (d) An FEB-sculpted Si_3N_4 nanopore.

此外, 刻蚀温度对石墨烯纳米孔的边缘有明显影响. 在同一电镜下, 当温度升到 $300\text{ }^\circ\text{C}$ 时, 纳米孔边缘通常会呈现环状; 当温度升高到 $450\text{ }^\circ\text{C}$, 纳米孔边缘就会更加锐利, 这是由于高温能促进碳材料的自修复所致. 同时, 我们发现在氮化硅薄膜上直接使用 FEB 刻蚀纳米孔, 会耗时更长, 图 3d 中的氮化硅纳米孔在采用上述刻蚀条件下的打孔时间就接近 1 h, 虽然用 FEB 在较厚的氮化硅薄膜上打孔耗时较长, 但纳米孔边缘比 FIB 加工的纳米孔更加光滑.

2.3 λ -DNA 穿孔初步信号

使用 λ -DNA 作为初步研究可以帮助我们建立起整个石墨烯纳米孔的检测系统, 为 DNA 测序奠定基础. 通常对于较小孔径的纳米孔, DNA 穿孔速度会更快, 而孔径较大时, 其滞留时间则会变长. 实验结果显示, DNA 穿孔事件本身的滞留时间(τ)较长, 这可能是由于 λ -DNA 本身在溶液状态会产生构象折叠并与纳米孔边缘相互作用导致的^[33], 所以会得到特征不同的信号图像(图 4).

对称折叠的 λ -DNA, 由于单位时间内更多部分的 DNA 分子链穿过纳米孔, 此时阻滞电流(I_b)下降的程度也更大, 同时, 也会缩短整个分子的滞留时间, 这与以往 DNA 穿越纳米孔的现象相符^[34]. 实际上, DNA 在溶液中存在不止图中的三种形态. 通过对其电流信号求积分可以获得事件电荷补偿(event charge deficit, ecd)数^[34],

图4 DNA 穿孔信号

Figure 4 Signal detection of DNA translocation through nanopore (a) Folded DNA first entered the pore. (b) Unfolded DNA first entered the pore. (c) Linear DNA translocation.

即 $ecd = \int_{\text{start}}^{\text{end}} \Delta I(t) dt = I_b \cdot \tau = \text{常数}$, 其中 start 和 end 指一个穿孔事件的起始时间和结束时间, $\Delta I(t)$ 指特定时间时的电流阻滞. 可见任意构型的 DNA 穿孔所产生的阻滞电流对滞留时间的积分是一个常数.

2.4 DNA 穿孔噪音分析

固态纳米孔的噪音普遍高于生物纳米孔^[35]. 采用 α -溶血素纳米孔, 电流基线波动幅度在 10 pA 以下^[36], 而用氮化硅纳米孔, 电流波动则在 25 pA 以上^[37]. 通过分析纳米孔的噪音, 不仅有助于提升纳米孔的加工工艺, 也能更深刻地认识纳米孔检测中噪音的来源, 为高信噪比的纳米孔传感器制作提供依据. 实验结果显示, 我们的纳米孔检测装置保持了较低的噪音水平, 噪音幅度与 α -溶血素相当(图 5a).

图5 纳米孔穿孔信号幅值及功率谱密度

Figure 5 Current amplitude and power spectral density (a) The baseline amplitude of graphene nanopore at 120 mV . (b) The power spectral density of the baseline currents in (a).

分析实验装置,使用封闭的法拉第屏蔽盒、通过PDMS固定纳米孔的三明治结构以及在深夜检测都可能有助于低噪音水平的数据获取。同时,纳米孔内由于带电离子扰动^[38]或表面电荷扰动^[39]会导致 $1/f$ 低频噪音的产生,我们对同一测试装置的石墨烯纳米孔(直径约6 nm)进行功率谱密度分析得出,在1 kHz以下低频区域,噪音功率(图5b)优于Drndić小组^[27]的石墨烯纳米孔(直径约7.5 nm)的检测结果。

3 结论

石墨烯纳米孔首先突破了纳米孔测序中的空间分辨率的限制,有望实现对单碱基的识别。实验中建立起来的检测平台,完成了氮化硅基底的制备、石墨烯向基底的转移、FEB制备石墨烯纳米孔传感器,并对 λ -DNA穿越纳米孔做了初步研究,获得了低噪音信号,为今后更多数据的获取奠定了基础。石墨烯纳米孔还可以应用于单链DNA、单碱基突变(SNP)分析以及纳米孔测序;石墨烯本身作为一种平面导电材料,已用作平面电极与纳米孔离子流纵向检测相结合,横向检测DNA穿孔事件,成为现有纳米孔分析化学的突破性变革^[40]。

References

- [1] Bayley, H. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2006**, *10*, 628.
- [2] Meyerson, M.; Gabriel, S.; Getz, G. *Nat. Rev. Genet.* **2010**, *11*, 685.
- [3] Hayden, E. C. *Nature* **2008**, *451*, 378.
- [4] Kayser, M.; de Knijff, P. *Nat. Rev. Genet.* **2011**, *12*, 179.
- [5] Zhou, X.; Ren, L.; Li, Y.; Zhang, M.; Yu, Y.; Yu, J. *Sci. China, Life Sci.* **2010**, *53*, 44.
- [6] Wanunu, M. *Phys. Life Rev.* **2012**, *9*, 125.
- [7] Church, G.; Deamer, D. W.; Branton, D.; Baldarelli, R.; Kasianowicz, J. *US 5795782*, **1998** [*Chem. Abstr.* **1996**, *126*, 4207].
- [8] Kasianowicz, J. J.; Brandin, E.; Branton, D.; Deamer, D. W. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **1996**, *93*, 13770.
- [9] Schneider, G. F.; Dekker, C. *Nat. Biotech.* **2012**, *30*, 326.
- [10] Venkatesan, B. M.; Bashir, R. *Nat. Nanotech.* **2011**, *6*, 615.
- [11] Deamer, D. W.; Akeson, M. *Trends Biotech.* **2000**, *18*, 147.
- [12] Li, J.; Stein, D.; McMullan, C.; Branton, D.; Aziz, M. J.; Golovchenko, J. A. *Nature* **2001**, *412*, 166.
- [13] Storm, A. J.; Chen, J. H.; Ling, X. S.; Zandbergen, H. W.; Dekker, C. *Nat. Mater.* **2003**, *2*, 537.
- [14] Siwy, Z.; Fuliński, A. *Phys. Rev. Lett.* **2002**, *89*, 198103.
- [15] Langecker, M.; Arnaut, V.; Martin, T. G.; List, J.; Renner, S.; Mayer, M.; Dietz, H.; Simmel, F. C. *Science* **2012**, *338*, 932.
- [16] Liu, H.; He, J.; Tang, J.; Liu, H.; Pang, P.; Cao, D.; Krstic, P.; Joseph, S.; Lindsay, S.; Nuckolls, C. *Science* **2010**, *327*, 64.
- [17] Wang, Z.; Huang, S. *CN ZL200610147236.3*, **2006** [*Chem. Abstr.* **2007**, *147*, 230108].
- [18] Sha, J.; Hasan, T.; Milana, S.; Bertulli, C.; Bell, N. A. W.; Privitera, G.; Ni, Z.; Chen, Y.; Bonaccorso, F.; Ferrari, A. C.; Keyser, U. F.; Huang, Y. Y. S. *ACS Nano* **2013**, *7*, 8857.
- [19] Liu, S.; Lu, B.; Zhao, Q.; Li, J.; Gao, T.; Chen, Y.; Zhang, Y.; Liu, Z.; Fan, Z.; Yang, F.; You, L.; Yu, D. *Adv. Mater.* **2013**, *25*, 4549.
- [20] Meller, A.; Nivon, L.; Brandin, E.; Golovchenko, J.; Branton, D. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2000**, *97*, 1079.
- [21] Venta, K.; Shemer, G.; Puster, M.; Rodriguez-Manzo, J. A.; Balan, A.; Rosenstein, J. K.; Shepard, K.; Drndić, M. *ACS Nano* **2013**, *7*, 4629.
- [22] Ying, Y.-L.; Zhang, J.; Gao, R.; Long, Y.-T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 13154.
- [23] Ying, Y.; Zhang, X.; Liu, Y.; Xue, M.; Li, H.; Long, Y. *Acta Chim. Sinica* **2013**, *71*, 44. (应佚伦, 张星, 刘钰, 薛梦竹, 李洪林, 龙亿涛, 化学学报, **2013**, *71*, 44.)
- [24] Venta, K.; Wanunu, M.; Drndić, M. *Nano Lett.* **2013**, *13*, 423.
- [25] Liu, A.; Zhao, Q.; Guan, X. *Anal. Chim. Acta* **2010**, *675*, 106.
- [26] Garaj, S.; Hubbard, W.; Reina, A.; Kong, J.; Branton, D.; Golovchenko, J. *Nature* **2010**, *467*, 190.
- [27] Merchant, C. A.; Healy, K.; Wanunu, M.; Ray, V.; Peterman, N.; Bartel, J.; Fischbein, M. D.; Venta, K.; Luo, Z.; Johnson, A. T. C.; Drndić, M. *Nano Lett.* **2010**, *10*, 2915.
- [28] Nelson, T.; Zhang, B.; Prezhd, O. V. *Nano Lett.* **2010**, *10*, 3237.
- [29] Postma, H. W. *Nano Lett.* **2010**, *10*, 420.
- [30] Schneider, G. F.; Kowalczyk, S. W.; Calado, V. E.; Pandraud, G.; Zandbergen, H. W.; Vandersypen, L. M.; Dekker, C. *Nano Lett.* **2010**, *10*, 3163.
- [31] Kim, M. J.; McNally, B.; Murata, K.; Meller, A. *Nanotechnology* **2007**, *18*, 205302.
- [32] Liu, Q.; Wu, H.; Xie, X.; Kong, J.; Ye, X.; Liu, L. *Plos One* **2012**, *7*, e46014.
- [33] Wanunu, M.; Sutin, J.; McNally, B.; Chow, A.; Meller, A. *Biophys. J.* **2008**, *95*, 4716.
- [34] Fologea, D.; Gershow, M.; Ledden, B.; McNabb, D. S.; Golovchenko, J. A.; Li, J. *Nano Lett.* **2005**, *5*, 1905.
- [35] Tabard-Cossa, V.; Trivedi, D.; Wiggan, M.; Jetha, N. N.; Marziali, A. *Nanotechnology* **2007**, *18*, 305505.
- [36] Clarke, J.; Wu, H.-C.; Jayasinghe, L.; Patel, A.; Reid, S.; Bayley, H. *Nat. Nanotech.* **2009**, *4*, 265.
- [37] Li, J.; Gershow, M.; Stein, D.; Brandin, E.; Golovchenko, J. A. *Nat. Mater.* **2003**, *2*, 611.
- [38] Smeets, R. M. M.; Keyser, U. F.; Dekker, N. H.; Dekker, C. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2008**, *105*, 417.
- [39] Hoogerheide, D. P.; Garaj, S.; Golovchenko, J. A. *Phys. Rev. Lett.* **2009**, *102*, 256804.
- [40] Bayley, H. *Nature* **2010**, *467*, 164.

(Zhao, C.)