光电多孔共价有机材料的研究进展

万刚 付宇昂 郭佳宁 向中华*

(有机无机复合材料国家重点实验室 分子能源材料研发中心 北京化工大学 北京 100029)

摘要 多孔共价有机材料(Coalent Organic Materials: COMs)是一类通过共价键将不同几何构型和长度的有机配体组装成多维度多功能的多孔材料。在 COM 材料体系中, 共轭结构赋予它优异的光电性质, 高的比表面积为静电电荷的分离提供了充裕的界面, 固有的可裁剪孔结构允许离子的传输, 加上高度有序的结构, 为载流子迁移提供了通道, 已经在半导体和能源转化与存储领域展示出诱人的潜力。本综述围绕着 COM 材料, 总结其在半导体、能源转化(光解水、太阳能电池、燃料电池中的阴极氧化还原反应)、能源存储(锂电、锂硫、超级电容器)中的应用, 并根据当前研究现状, 提出了设计光电 COM 材料原理。尽管光电 COM 材料的发展还处于萌芽期, 但它已经展示出不可低估的影响, 在半导体和新能源领域扮演着越来越重要的作用, 同时也给光电领域带来了新的机遇。

关键词 共价有机骨架材料; 共价有机聚合物; 半导体; 光解水; 太阳能电池; 氧化还原反应; 锂电池; 超级电容

Photoelectronic Porous Covalent Organic Materials: Research Progress and Perspective

Wan, Gang Fu, Yu'ang Guo, Jianing Xiang, Zhonghua*

(State Key Laboratory of Organic-Inorganic Composites, Molecular Energy Materials R&D Center, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029)

Abstract Porous covalent organic materials (COM) are a class of multi-dimensional and multi-functional porous materials, which are built via covalent bond of colorful organic building blocks. COM materials possess inherent optimized pore size allowing ion migration, and high specific surface area, providing the possibility of formation of an electrostatic charge-separation layer, a conjugated system resulting in light-harvesting properties and a highly ordered structure, enabling the formation of conductive paths. In this review, we summary the applications on semiconductor, photolysis of water, solar cell, oxygen reduction reaction in fuel cell, lithium-ion/sulfur battery basing on COM materials. Meanwhile, we also propose the design strategy for photoelectronic materials. Although the development of COMs as photoelectronic materials is still in its infancy, COM materials has being attracting ever-increasing attention and open a new window in this field.

Keywords covalent organic frameworks; covalent organic polymers; semiconductor; photolysis of water; solar cell; oxygen reduction reaction; lithium ion battery; supercapacitor

1 引言

近年来, 随着金属有机骨架(metal-organic frameworks: MOF)^[1~10]的高速发展, 共价有机材料(Coalent organic materials: COMs; 一类类似 MOF 材料的有机多孔材料)也得到了蓬勃发展^[11]。COM 材料和 MOF 材料最大的区别就是没有金属离子参与配位, 而是通过轻质元素(主要是元素周期表中第一和第二排主族元素)间的共价键, 如: B—O, C—C, C—H, C—N 等, 连接而成。如图 1 所示, 可以和 MOF 材料一样, 通过调节构筑的有机配体的空间几何构型和长度来定向裁剪孔结构和多孔性, 也可进一步通过有机配体的修饰, 对材料结构表面

进行功能修饰。根据结构分类, 可将 COM 材料分成两大类: (1)晶型结构, 如共价有机骨架材料(Coalent organic frameworks: COFs)^[12,13], 噁基多孔聚合物(Coalent triazine-based Frameworks: CTFs)^[14,15]。这一类材料是通过化学动力学可逆反应制备出来的; (2)无定型结构, 比如固有微孔聚合物(Polymer of intrinsic microporosity: PIMs)^[16], 共轭微孔聚合物(Conjugated microporous polymers: CMPs)^[17~22], 超交联聚合物(Hyper-crosslinked Polymers: HCPs)^[23,24], 多孔聚合物骨架材料(porous polymer networks: PPNs)^[25,26], 多孔芳香骨架聚合物(Porous Aromatic Frameworks: PAFs)^[27~30]和共价有机聚合物(Coalent organic polymers:

* E-mail: xiangzh@mail.buct.edu.cn; Tel.: 010-64423647.

Received February 11, 2015; published April 13, 2015.

Project supported by the National Hi-tech R&D Program of China (No. 863 Program, 2012AA101809), the Start-up fund for talent introduction of Beijing University of Chemical Technology (No. buctrc201420), Talent cultivation of State Key Laboratory of Organic-Inorganic Composites (Nos. OIC201403003, OIC201503002) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities (ZY1508).

项目受国家高技术研究发展计划(No. 863 计划, 2012AA101809)、北京化工大学人才科研启动(No. buctrc201420)、有机无机复合材料国家重点实验室人才培养(Nos. OIC201403003, OIC201503002)和中央高校基本科研业务费专项资金(No. ZY1508)资助。

COPs)^[11,31~36], 这一类材料是通过不可逆反应合成出来的. 丰富多彩的 COM 材料合成方法在近年来发表综述^[11~13,16,19,20,37~42]里做了详细的介绍. COM 材料具有优异的多孔性, 如 PAF-1^[29]和 PPN-4^[25]的 BET 比表面积分别达到 5640 和 6461 m²·g⁻¹. 较稳定的共价键赋予了很多人创制的 COM 材料高水热稳定性, 加上有序共轭体系, 使得 COM 在能源气体储存和分离^[11,37,43,44], 催化剂^[45,46], 荧光传感^[47~49], 半导体光电应用^[50~54], 新能源存储与转化^[55~58], 生物医药等重要领域^[62,63], 具有广泛的应用前景.

COM 材料中的共轭结构使得它表现出良好的光电性能, 高的比表面积为静电电荷的分离提供了充裕的界面, 固有的可裁剪孔结构允许离子的传输, 加上高度有序的结构, 为载流子迁移提供了通道. 由于高度有序堆垛模式导致大的静电耦合和电荷非定域化, 使得 COM 材料表现出优异的载流子迁移率, 理论结果预测有望超过目前最大的寡并苯 10 cm²·V⁻¹·s⁻¹^[64]. 近年来, 伴随着多尺度模型化的高速发展^[3,32], 可以定向设计 COM 材料, 调控能带和光吸收性能, 来实现定制合成特定功能光电材料, 因此近年来, COM 材料被广泛地应用于光电领域. 本论文将综述近年来 COM 材料在半导体光电领域的研究进展, 同时也对 COM 材料在能源转化与存储领域中的研究进行了总结. 具体分成以下几个小节: 光电 COM 材料的设计原理, 半导体 COM 材料(多并苯类、酞菁、卟啉类、噻吩类等), 能源转化 COM 材料(光解水、太阳能电池、氧还原反应)和储能 COM 材料(锂电池、锂硫电池、超级电容器), 最后对该领域做了总结与展望.

2 光电 COM 材料的设计原理

由于有机半导体材料的易加工和化学调控性, 给柔性和印刷型的电子器件提供了广阔的空间^[65]. 然而, 传统有机半导体小分子电子器件的稳定性和效率比较低, 是该领域面临的重要挑战. 效率偏低的主要原因常常是, 由于有机半导体材料结构不规则排列或无效或紊乱的供体-受体界面导致的低载流子迁移率和载流子的复合引起的. COM 材料的便捷的化学调控和高度有序的结构, 为突破这一关键科学问题, 提供了平台. 为了获得较高载流子迁移率, 常常采用有序二维的结构. 这些完美规则的二维结构可通过图 1 中构筑单元合成, 如: 六边形、四边形或是其组合式结构. 其中, 由于空间结构的制约, 目前还未见图 1 中 T 型 P_T 材料的报道^[61].

在目前文献报道中, 除 COF-1^[66]外, 大部分二维 COM 材料的结构是以 eclipsed AA 的模式形成的, 而这一结果也受到理论计算的挑战. Lukose 等^[67,68]通过紧束缚密度泛函的计算 (Density Functional based tight-binding: DFTB) 方法计算了 COF 材料的结构和能

量. 他们将二维 COF 材料结构的堆垛模式分为图 2 中四类: eclipsed AA、staggered AB、serrated 和 inclined 堆垛模式. 计算发现在完美 AA 堆垛模式中, 层与层间结极化作用形成的库仑力会让 AA 堆垛模式发生错位或扭曲等现象, 而在 serrated 和 inclined 堆垛模式的结构具有比 eclipsed AA 和 staggered AB 堆垛模式的更高的稳定能量. 在 serrated 和 inclined 堆垛模式, 层与层之间的轨道互斥作用会变小, 使得结构比简单的 eclipsed AA 模式更加稳定, 也就是说材料的结构可能会以 serrated 和 inclined 堆垛模式而成. Dichtel 课题组在硼酸酯基的 COF 案例中, 也发现了类似现象^[69]. 他们的计算也表明相邻层会水平错位 0.17~0.18 nm, 而不是完美的 AA 堆垛模式. 在 Lukose 设计的 COF 体系中, 所有的 COF 材料均表现出半导体特性, 能带在 1.7~4.0 eV 之间. 随着碳原子的个数增加, 其能带逐渐变小, 也就是构筑 COM 材料的有机配体中并苯类单元越多, 其能带越小. 值得一提的是, 尽管单层和多层的态密度非常相似, COM 材料的能带与材料堆垛模式和层间距有着非常大的关系. 从某种意义上讲, 材料的堆垛模式会影响材料的光电性能. 尽管如此, serrated 和 inclined 堆垛模式的结构与 eclipsed AA 模式的理论 XRD 谱图常常相似, 很难通过实验 XRD 谱图判断具体的模式, 因此关于 COM 材料的堆垛模式还需进一步探究.

Siebbeles 等^[64]介绍了一种新的计算方法来计算含有不同分子间距和扭转角度的三苯基 COF 材料的离域电子范围. 他们的计算结果表明片状间的电子耦合主要取决于层间的距离和扭转角度, 同时也说明了最好的电子耦合将产生在 eclipsed 堆垛结构中. 因此, 离域的电子能够沿着堆垛方向, 以依赖于温度的带状机制方式发生迁移, COFs 材料可被期待具有较高的电子迁移性能. 不同温度下实验的方法研究了电子的迁移揭示了电子的传输机理. 理论计算促进实验研究发现了这类材料的光电子性能, 同时也表明在这类材料中能够找到用于具有潜力的光电材料. 因此总结起来, 为获得良好光电性质, 最好以 serrated 和 inclined 堆垛模式组装的二维 COM 材料.

在进一步器件制作中, 为获得优异器件效率, 需要将这些微管规整结构的 COM 材料, 组装或排列成宏观有序的膜. Medina 等^[70]通过在不同的多晶表面(如: ITO 玻璃、金表面)原位生长并苯双噻吩基的 COF 膜. 这种以原位生长膜形成的器件中, 载流子迁移比将直接合成出的 COF 再成膜组装成器件的高效得多, 规则有序的膜给器件载流子的传输更好的传输通道. Dichtel 课题组^[71]和 Liu 课题组^[72], 也在单层石墨烯表面原位生长了平整规则的二维 COF 膜. Gunasinghe 等借助于离差修正密度泛函理论研究了石墨烯上的平面 COM 材料的电子传输性能, 研究了在石墨烯表面定向生长六边形和方形

图1 多维度的共价有机聚合物的结构和常见配体。除上半部分 COF-1-fullerene/tube^[59]和多边形 COP-tube^[60]是理论构筑外,其余结构均为实验报道的结构。在上半部分的二维结构中,使用了卡通示意图,直线型构筑单元可以与其他构筑单元联合延伸材料结构。B 代表 building block, P 代表聚合物。下半部分图中配体中的 R 基团可为卤素、氨基、氰基、醇羟基、醛基和噻吩基团中任何一种^[61]

Figure 1 The multidimensional covalent organic polymers and the related monomers. Except for the hypothetical COF-1-fullerene/tube^[59] and polygonal COP-tube^[60], all the other materials are experimentally reported. In the upper figure show the main building blocks for 2D covalent organic polymers, and the strategies for 2D polymerization. A linear building block B_2 can be combined with other building blocks in other shape to extend the structures of 2D COPs. 'B' refers to the 'building block' and 'P' refers to the resulting 'polymer'. In the bottom figure, R in each of the organic linkers can be one of Br, B(OH)₂, NH₂, CN, CHO, I, Cl, OH, N₃, alkyl, or thienyl group^[61]

图2 二维 COM 材料的堆垛模式: 高对称的 eclipsed AA、staggered AB 堆垛模式和低对称的 serrated、inclined 堆垛模式(从左至右)^[67]

Figure 2 The packing model of COM materials: high-symmetry eclipsed AA and staggered AB stacking form, and low-symmetry serrated and inclined stacking form (from left to right)^[67]

的 COFs^[73]. 离域的电子从石墨烯进入到 COF 的 HOMO-LOMO 能级有助于 COFs 在石墨烯表面上的自组装过程, 也产生了轨道之间的强烈交互作用, 使得 COF 材料以平面的形式生长在石墨烯表面上.

3 半导体 COM 材料

到目前, 许多具有半导体和导体性能的 COMs 材料已经合成出来, 并用于相应的光电器件上, 大体集中在多并苯、卟啉、酞菁、噻吩类有序 COF 材料, 在本小节中, 将逐一详细介绍.

3.1 多并苯类

2008 年, Jiang 课题组^[74]通过 2,3,6,7,10,11-六羟基三苯基(HHTP)和 2,7-二硼酸茚(PDBA)的缩合反应(图 3a), 合成了一种具有荧光性、半导体性质的 COF 材料: TP-COF. TP-COF 的 BET 比表面积为 $868 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$, 孔体积为 $0.79 \text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$, 孔径大小为 3.14 nm. 采用两探针法, 测试材料的半导体性能. 通常对于半导体材料的 $I-V$ 曲线会呈线性关系. 在室温条件下, 通过将 TP-COF 材料在丙酮分散滴涂在 $10 \mu\text{m}$ 宽的铂电极上, 测试的 $I-V$ 曲线近似为线性关系, 而不含有 TP-COF 材料的 $I-V$ 曲线

电流值恒定为零(图 3b), 表明 TP-COF 材料具有半导体性能. 碘负载的 TP-COF 的电流增加, 表明 TP-COF 为 P 型半导体. 此外, 在外加偏压 2 V 的条件下, 其电流达到 4.3 nA, 远大于单体 HHTP:PDBA (2:3)混合物的 79 pA, 说明通过 π 堆垛的共轭体系会大大提高材料的本征半导体性质. 经重复进行电流开关实验, 发现电流值几乎没有衰减(图 3c), 具有良好的电学稳定性.

为了获得光致导电性能, Jiang 课题组通过 2,7-二硼酸茚(PDBA)自缩聚反应制备出 PPy-COF 材料(图 3d)^[75]. PPy-COF 材料能吸收可见光, 在可见光辐射下能快速产生光电流. 通过光电性能测试, 在波长为 414 nm 光的辐射下, PPy-COF 能激发 484 nm 的波长. PPy-COF 材料也表现出半导体特性, 碘掺杂后, 电流增加, 表明 PPy-COF 材料为空穴传播材料. 光致导电器件, 通过将 PPy-COF 分散在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)溶液中, 形成 $100 \mu\text{m}$ 厚的薄膜, 制备 Al/PPy-COF/Au 三明治结构的光电器件, 在氙灯的照射下, PPy-COF 高度响应, 得到一条快速增长的线性 $I-V$ 曲线(图 3e). 此外, 在 8.0×10^4 次的重复光电开关测试中, 光电流没有出现很大的衰减, 呈现出良好的稳定性(图 3f).

图 3 (a) TP-COF 合成和结构示意图(结构中, B 紫色, O 红色, triphenylene 绿色, pyrene 蓝色, 氢原子省略); (b) $10 \mu\text{m}$ 宽的铂片间隔器件所测的 $I-V$ 曲线(黑线: 无 TP-COF; 蓝线: 有 TP-COF; 红线: 掺碘的 TP-COF); (c) 偏压为 2 V 时的开关电流. (d) PPy-COF 合成和结构示意图. (结构中, B 白色, O 红色, pyrene 蓝色, 氢原子省略); (e) 三明治结构(Al/PPy-COF/Au)器件的 $I-V$ 曲线(黑色: 无光照; 红色: 有光照); (f) 光照下的开关电流

Figure 3 (a) Schematic representation of TP-COF (structure is based on quantum calculation and crystal lattice parameters; B purple, O red, triphenylene green, pyrene blue, H atoms are omitted for clarity). (b) $I-V$ profile of a $10 \mu\text{m}$ width Pt gap (black curve: without TP-COF; blue curve: with TP-COF; red curve: with iodine-doped TP-COF). (c) Electric current when 2 V bias voltage is turned on or off. (d) Schematic representation of the structure of PPy-COF. The structure is based on quantum-chemical calculations and crystal-lattice parameters (B white, O red, pyrene blue; H atoms are omitted for clarity). (e) $I-V$ profile of PPy-COF between sandwich-type Al/Au electrodes (black curve: without light irradiation; red curve: upon light irradiation). (f) Photocurrent when the light was turned on or off

图4 D-A-COF结构示意图^[76]Figure 4 D-A-COF co-condensed from benzothiadiazole diboronic acid and HHTP^[76]

Feng 等^[76]通过 HHTP 和苯并噻二唑二硼酸缩聚(图 4), 制备了一种双极导电的 D-A-COF 材料. 电子能沿着苯并噻二唑单元构成的通道传输, 而空穴沿着 HHTP 构成的通道传输, 电子和空穴迁移率分别为 0.04 和 $0.01 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

3.2 酞菁、卟啉类

酞菁类分子因具大平面共轭体系, 具有较强吸光性能, 被广泛地用于光电领域. 2010 年, Dichtel 课题组^[77]报道了由酞菁骨架构建的 Pc-PBBA COF(图 5a), 具有较宽的光谱响应范围, 能够吸收至 1250 nm 的近红外光(图 5b). 2011 年, Jiang 课题组^[78]用 $[(\text{OH})_8\text{PcNi}]$ 和对苯二硼酸(1,4-benzenediboronic acid: BDDBA)反应合成了 NiPc COF(图 5c). 这种材料具有大的 π 共轭体系和层状叠加排列结构, 有利于电荷的传输与转移. NiPc COF 材料的孔径为 1.9 nm , 比表面积是 $624 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$, 孔体积为 $0.4854 \text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$. NiPc COF 能吸收可见光和近红外光的光子, 具有良好的吸光能力. NiPc COF 在氙灯的照射下, 偏压 1 V 时产生的电流从 20 nA 增加到 $3 \mu\text{A}$, 并且能进行重复性电流开关切换, 光电流并没有减弱. Au/NiPc COF/Al 三明治结构的器件, 在传导测试中发现 $I-V$ 曲线呈线性关系(图 5d), 说明 NiPc COF 具有半导体的特性.

为了制备电子传输型的 COM 材料, Jiang 课题组^[79]采用取电子基团苯并噻二唑二硼酸和酞菁 Ni 环 $[(\text{OH})_8\text{PcNi}]$ 缩聚, 合成出第一个电子传输的 COF 材料, 即 2D-NiPc-BTDA COF(图 5e). 2D-NiPc-BTDA COF 表现出很强的光导性, 采用瞬时光照微波传导测试方法证实了电子的传输, 电子迁移率为 $0.6 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. 在氙气的氛围中, 355 nm 的激光以 1.6×10^{15} 的光电流密度照射下, 测得总的载流子迁移率为 $5.8 \times 10^{-4} \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (图 5f), 电子和空穴的瞬间迁移导致总的载流子迁移率出现双指数的衰减, 第一次加速衰减是在 SF_6 (电子猝

灭剂)的氛围内测试, 再在 SF_6 或者氧气低温退火, 主要是因为电子的迁移导致载流子迁移率迅速地衰减; 第二次衰减几乎不受 SF_6 和氧气低温退火的影响, 此时的空穴迁移率是 $2.9 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. 他们^[80]进一步以酞菁作为电子供体, 萘四羧酸酞亚胺作为电子受体, 合成了一种双极半导体: $\text{D}_{\text{ZnPc}}\text{-A}_{\text{NDI}}\text{-COF}$ (图 5g), 采用时间分辨光谱的方法揭示了电子从产生到离域, 以及停留的过程. $\text{D}_{\text{ZnPc}}\text{-A}_{\text{NDI}}\text{-COF}$ 能够在 2 ps 内快速的实现自由电子的激发并从供体传输到受体的过程.

与酞菁类似的卟啉环单元, 在光电 COF 材料的构建中也起到了非常重要的作用. 2011 年, Yaghi 课题组^[81]采用希夫碱反应, 由卟啉分别和对苯二甲醛及四甲醛缩聚合成 COF-366(图 6a)和 COF-66(图 6b)材料. 以氧化锡和铝为电极, 中间夹层为 $1.5 \mu\text{m}$ 的 COF/异丁烯酸甲酯(60 : 40 wt%)的三明治器件, 采用微波电导率的实验方法测得二者的空穴迁移率高达 8.1 和 $3.0 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. 研究表明二维的卟啉基 COF 材料的电子传输速率不仅和卟啉的大环骨架结构有关, 还和卟啉大环中心耦合的离子有关. Jiang 等^[82]合成了三种中心位点不同的二维 MP-COFs 材料, 分别为 $\text{H}_2\text{P-COF}$ 、 ZnP-COF 和 CuP-COF (图 6e). ZnP-COF 的电子传输速率和空穴迁移速率分别为 5.4×10^{-5} 和 $3.36 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, 二者相差不大, ZnP-COF 材料可以作为两性导电材料, 而 CuP-COF 的电子传输速率大于空穴迁移速率, CuP-COF 材料可以作为电子导电材料. $\text{H}_2\text{P-COF}$ 的电子传输速率小于空穴迁移速率, $\text{H}_2\text{P-CO}$ 材料可以作为电子导电材料. 在氙灯的照射下, 三种 COF 材料均会产生光电流, 且三者的光电流相差很大, ZnP-COF 产生的光电流约为 26.8 nA , CuP-COF 和 $\text{H}_2\text{P-COF}$ 产生的光电流分别为 0.6 和 0.01 nA (图 6f). ZnP-COF 具有最大的光开关电流值 5×10^4 , 分别是 $\text{H}_2\text{P-COF}$ 和 CuP-COF 的 150 倍和 1000 倍. 因此, 材料中卟啉环中的金属原子有着重要的作用,

图 5 (a) Pc-PBBA COF 的结构图; (b) Pc-PBBA COF 在可见光和近红外光的吸光谱图; (c) NiPc COF 的结构图; (d)以 NiPc COF(红线)和 [(MeO)₈PcNi](黑线)为夹层铝金为电极材料的三明治器件的 I - V 曲线; (e) 2D-NiPc-BTDA COF 的结构图; (f)光电流密度为 1.6×10^{15} , 355 nm 的脉冲激光照射, 氩气(红线), SF₆(蓝线)气氛下, 以及 SF₆ 气氛退火 1 h(橙线), 24 h(绿线), 氧气气氛退火 24 h(黑线)时的瞬时电导率; (g) DZnPc-ANDI-COF 的结构图; (h) 2×2 超晶格, 层距为 0.8 Å 的 AA 堆垛模式结构图和其光化学过程示意图

Figure 5 (a) Schematic representation of Pc-PBBA COF. (b) Pc-PBBA COF absorbs light over a broad range of the visible and near-infrared spectral regions. (c) Schematic representation of NiPc COF. (d) I - V curves of NiPc COF (red curve) and [(MeO)₈PcNi] (black curve) sandwiched between Al/Au electrodes. (e) Schematic representation of 2D-NiPc-BTDA COF. (f) Transient conductivities irradiated with a 355 nm pulsed laser at the photon density of 1.6×10^{15} under Ar (red curve), SF₆ (blue curve), and after annealing under SF₆ for 1 h (orange curve) and 24 h (green curve) or under O₂ for 24 h (black curve). (g) Schematic representation of DZnPc-ANDI-COF; (h) Illustration of a 2×2 cell of the 0.8 Å slipped AA-stacked COFs and photochemical events

图6 (a) COF-366 的结构示意图; (b) COF-66 的结构示意图; (c) MP-COFs 示意图(M=H₂, Zn 和 Cu); (d) 非手性层层堆积的二维 MP-COFs 材料含有 2×2 超级晶格示意图(碳: 亮蓝色; 氮: 深蓝色; 氢: 白色; 氧: 红色; 硼: 粉色; 锌: 绿色; 铜: 紫色); (e) 二维柱状形卟啉 COF 上, 金属对金属和大环对大环通道表示的电子传输和空穴传输图示; (f) 二维卟啉 COFs 光照下的重复开关电流; (g) ZnP-COF 在偏压 1.0 V 不同波长光照下的开关电流

Figure 6 (a) Schematic representation of COF 366. (b) Schematic representation of COF 66. (c) Schematic representation of MP-COFs (M=H₂, Zn, and Cu). (d) Schematic graphs of a 2×2 grid of MP-COFs with achiral AA stacking 2D sheets (C: light blue; N: deep blue; H: white; O: red; B: pink; Zn: green; Cu: violet). (e) Graphical representation of metal-on-metal and macrocycle-on-macrocycle channels for respective electron and hole transport in stacked porphyrin column of 2D porphyrin COF. (f) Photocurrents for 2D porphyrin COFs upon repeated switching of the light on and off. (g) Wavelength-dependent on-off switching of photocurrent of ZnP-COF at a bias voltage of 1.0 V

在一定程度上影响 COF 材料中电子的迁移方式, 从而影响材料的整体性质.

3.3 噻吩类

噻吩是一种重要的单体用于合成错综复杂的有机聚合物. 噻吩弯曲的单体结构可以有效地调控 COM 材料的构型, 然而对于需要一定晶型、具有传导功能的 COM 材料来说, 弯曲的结构会影响结构内部的电子传输, 削弱材料的传导性能. 为了克服这个困难, Bertrand 等^[83]采用一种连接两个噻吩分子在一个反并联的构型中, 可以形成一种线性且具有高度晶型的 COFs. 他们采用这种方法合成的 4 种含有噻吩基的 COFs 材料分别为 T-COF-1, T-COF-2, T-COF-3 和 T-COF-4(图 7a). 他们采用噻吩硼酸单元和酞二甲烷证实了电子转移的过程,

但是并没有发现电子从 COF 转移到酞二甲烷的过程. Bein 和 Knochel 等^[84]采用 thieno[3,2-*b*]thiophene-2,5-diylidiboronic acid (TTBA)和 HHTP 合成了能够作为电子供体的噻吩基 TT-COF. TT-COF 的具有较大的比表面积和开放的多孔通道使得它能够作为电子传输的材料, TT-COF 能够与电子受体 [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM)构成一种新的结构有序的电子供体-受体体系, 光谱分析证实了光诱导激发产生的电子从 TT-COF 进入到 PCBM 的多孔通道中的过程. 而利用 TT-COF 和 PCBM 制作的光伏器件能够测得开路电压 622 mV, 短路电流密度为 $0.213 \text{ mA} \cdot \text{cm}^{-2}$ (图 7b), 这些结果也说明了 TT-COF 光电传导的特性, 具有一定的有机光伏器件应用潜力.

图 7 (a) T-COF 1,2,3,4 的构筑单元和结构示意图; (b) TT-COF 的共缩聚合成过程和模拟太阳光照射下 TT-COF 太阳能电池的 *I-V* 曲线

Figure 7 (a) Building blocks and the partial structure viewed normal and parallel to the AB plane of T-COF 1,2,3,4. (b) Reaction scheme for the co-condensation of TT-COF and *I-V* characteristics of the TT-COF-based photovoltaic cell measured under illumination with simulated solar light

4 能源 COM 材料

利用上述 COM 材料的本征半导体性能, 可以设计制作相应的能源器件, 如光解水和太阳能电池. 除此之外, COM 材料也是一类丰富的可调模板材料, 经过高温裂解, 可以制备很多多功能高活性的电催化与储能材料, 如在氧还原、锂电、锂硫电池以及超级电容等领域也有着广泛的应用, 下面将分别详细总结近年来 COM 材料在这些领域中的应用. 此外, 值得一提的是: 作为氧还原、锂电、锂硫电池和超级电容器等器件的电极材料, 均需要材料具有良好的本征导电性. 而目前大部分报道的 COM 材料表现出的是半导体特性, 本征导电性较差. 因此, 当前大部分工作是以 COM 材料为前驱体, 经高温碳化提高其导电性. 而高温碳化过程可能会破坏 COM 材料原始的规则可控结构, 给衍生碳材料结构的表征带来了很大的挑战. 合成具有良好的本征导电性的 COM 材料, 有利于借助可控的化学调控手段, 定向调控材料的性能, 更容易实现光电材料的“私人定制”.

4.1 光解水

光催化分解水制氢(光解水)一直是研究关注的焦点, 光催化能把太阳能转化为化学能, 而能够有效地将光能转化为化学能的光催化剂是实现太阳能光催化分解水制氢的关键. 对于半导体材料, 光辐射在半导体上, 当辐射的能量大于或相当于半导体的禁带宽度时, 半导体内的电子受激发从价带(VB)跃迁到导带(CB), 从而在导带和价带分别产生自由电子(e^-)和电子空穴(h^+), 然后发生光氧化还原反应. 其中电子具有还原性, 当电子的电势比 H^+/H_2 电势更负时, 就可能将水还原成氢气; 产生的空穴具有氧化性, 当空穴的电势比 O_2/H_2O 的电势更正时, 就可能将水氧化成氧气^[85], 其过程如图 8 所示.

除金属氧化物半导体^[86]材料外, 一种类似于石墨烯的层状材料: 氮化碳($g-C_3N_4$)材料也被广泛地用于光

裂解水中^[87]. $g-C_3N_4$ 是以三均三嗪为基本连接单元形成的共价有机结构, 是一类类石墨烯结构的层状 COM 材料, 具有良好的化学稳定性和热稳定性, 它的带宽是 2.7 eV, 可以吸收太阳光谱中波长小于 475 nm 的蓝紫光, 在催化领域表现出广阔的应用前景.

2008 年, Wang 课题组^[88]以三均三嗪(tri-s-triazine)为基本连接单元形成 $g-C_3N_4$ (图 9a), 发现其在可见光的照射下可催化水的光解, $g-C_3N_4$ 能够吸收到 540 nm 左右的可见光(图 9b). $g-C_3N_4$ 单独进行光解水时, 产氢速率只有 $0.1 \sim 4 \mu\text{mol} \cdot \text{h}^{-1}$, 光解水的效率也很低. 之后, 在 $g-C_3N_4$ 结构中载入 Pt 纳米颗粒修饰, 其产氢速率明显提高. 反应 72 h 后, 总产氢量达到 770 μmol , 且保持良好的稳定性. 为进一步提高产氢量, Wang 课题组^[89]又以介孔二氧化硅为模板合成介孔 $g-C_3N_4$ (mpg- C_3N_4), 因其具有大比表面和多次散射的作用, 故 mpg- C_3N_4 的光解水的效率有很大的提高. mpg- C_3N_4 材料的 BET 比表面积分布从 $37 \sim 373 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$. 当将 3% 的 Pt 纳米颗粒与 mpg- C_3N_4 复合后, 光解水产氢的速率提高到 $149 \mu\text{mol} \cdot \text{h}^{-1}$. 反应 25 h 后, 总产氢量达到 3.5 mmol.

2010 年, Ye 课题组^[90]报道了用氮掺杂的钼酸敏化氮化碳聚合物, 吸收光谱红移, 可吸收可见光. 在可见光的照射下掺杂的氮化碳也有良好的制氢能力, 在 420 nm 下量子产率可以达到 4.8%. 2014 年, Wang 等^[46]报道了二维的共轭聚合物 $g-CN$ 半导体, 这种低维度的氮化碳通过芳香异构结构来改性. 四种典型的有机处理剂, barbituric acid (BA), 2-aminobenzonitrile (ABN), 2-aminothiophene-3-carbonitrile (ATCN) 和 diamino-maleonitrile (DAMN) 被选做共聚单体与氮化碳前驱体缩合, 将简单的尿素经高温得到改性的主体氮化碳纳米片. 改性的 $g-CN$ 吸收光子波长向红光方向移动, 范围扩大为 460~600 nm, 提高了光的吸收能力, 且电荷分离和转移率也有很大提高. 掺杂噻吩的 CNU-ATCN, 产氢率是密集主体氮化碳的 74 倍, 在 420 nm 的光下

图 8 半导体光催化原理图

Figure 8 Schematic photoexcitation in a solid followed by deexcitation events

Pt/CNU-ATCN 量子产率约为 8.8%, 在 3 h 的连续照射下, 总产氢量为 1.55 mmol.

除了以上所报道的氮化碳外, 2014 年, Lotsch 课题组将 1,3,5-tris-(4-formyl-phenyl)triazine (TFPT) 和 2,5-diethoxy-terephthalohydrazide (DETH) 采用腙键的连接方式合成了具有光催化活性的 TFPT-COF(图 10a)材料^[91]. TFPT-COF 材料为层状结构, 并层层堆垛成蜂窝状, 其 BET 比表面积达到 $1603 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$. TFPT-COF 材料的孔径大小为 3.8 nm, 它具有良好的吸光能力, 能够吸收 400 nm 左右波长的光, 并可以延伸到 600 nm. 当将金属铂催化剂载入 TFPT-COF 结构中后, 用抗坏血酸钠作为牺牲试剂时, TFPT-COF/Pt 材料能持续有效的催化光解水制氢反应, 产氢效率达 $230 \mu\text{mol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, 当改用 10% 的三乙醇胺(TEOA)作为牺牲试剂时, 产氢效率能够达到 $1970 \mu\text{mol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ (图 10b).

4.2 太阳能电池

太阳能电池是一种将光能转化为电能的储能器件, 由于太阳能是一种取之不尽, 用之不竭的绿色能源, 在近几十年里, 无机太阳能电池^[92]、有机太阳能电池^[93,94]和杂化太阳能电池^[95,96]已经引起了世界的极大关注, 各国科学家纷纷从事于太阳能的研究. 常规的杂化电池主要是由 TiO_2 ^[97], ZnO , SnO_2 , Nb_2O_5 , In_2O_3 , SrTiO_3 , Zn_2SnO 等纳米晶作为电子受体, 而贯穿在电池结构中的聚合物充当电子供体. 晶型的 COM 材料具有较高的比表面积、多孔性、含有 π 共轭体系, 能够进行功能化的修饰, 具有稳定的骨架结构, 此外, 良好的电子传输性和半导体性质可以作为电子供体应用于太阳能电池中.

Bein 和 Knochel 等^[84]采用 TTBA 和 HHTP 合成了能够作为电子供体的噻吩基 TT-COF. TT-COF 的比表面积为 $1810 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$, 孔体积为 $1.19 \text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$, 孔径大小为 3.0 nm. TT-COF 能够与电子受体 PCBM 构成一种新的

结构有序的电子供体-受体体系. 光谱分析证实了光诱导激发产生的电子从 TT-COF 进入到 PCBM 的多孔通道中(图 11a). 为了研究 TT-COF:PCBM 电子供体-受体体系的光电性能, 他们设计了一块厚 200 nm 的 ITO/TT-COF:PCBM/Al 三明治结构的器件, 在模拟太阳光为 AM 1.5 的光照条件下测得开路电压 622 mV, 短路电流密度为 $0.213 \text{ mA} \cdot \text{cm}^{-2}$, 填充因子为 40%, 光电转化效率为 0.053%(图 11b). 2013 年, Jiang 等^[53]合成了一种化学结构稳定, 具有开放通道、拓扑结构的二维 CS-COF(图 11c)材料, 采用热蒸汽法, C_{60} 能够扩散到 CS-COF 开放的通道里, 形成结构有序的 CS-COF $\supset \text{C}_{60}$. 在偏压为 1.5 V 下, 测得 Al/CS-COF $\supset \text{C}_{60}$ /Au 三明治结构的太阳能电池的光电流高达 $2.0 \mu\text{A}$, 暗电流 0.029 pA. 在室温的条件下, 利用 CS-COF $\supset \text{C}_{60}$ 材料制作的薄膜太阳能电池在光照 AM 1.5 时, 测得光电转化效率为 0.9%, 开路电压为 0.98 V, 短路电流密度为 $1.7 \text{ mA} \cdot \text{cm}^{-2}$, 填充因子为 0.54(图 11d). 采用类似的合成方法, 该课题组又合成了一种高度有序, 开放通道的电子供体-受体的异结质 $(\text{C}_{60})\text{y-ZnPc-COFs}$ 材料^[98], 用于太阳能电池的研究.

尽管如此, 这些基于 COM 材料的太阳能电池器件, 均表现出较小的短路电流密度和较低的光电转化效率. 其原因除了材料本征光电性能外, 现报道的 COM 材料的溶解性也是不容忽视的问题. 由于材料的不溶或难溶性, 给材料加工成膜带来了困难, 使得难于控制膜的品质, 如: 膜表面粗糙度、厚度等. 而低品质的薄膜不利于提高器件效率, 给实际的应用带来了很大的挑战, 因此制备可溶性的 COM 材料以及高品质 COM 膜技术是突破此类太阳能电池的应用的关键. 此外, 提高基于 COM 材料的太阳能电池器件的短路电流密度和光电转化效率, 还可以从以下几方面着手: (i) 向 COM 材料结构添加吸光基团, 增大 COM 材料对于太阳光的吸收范围,

图 9 (a)石墨烯状氮化碳结构的构建原理图; (b)氮化碳紫外吸光谱图(插入图为光催化剂照片)^[88]

Figure 9 (a) Schematic diagram of a perfect graphitic carbon nitride sheet constructed from melem units; (b) Ultraviolet-visible diffuse reflectance spectrum of the polymeric carbon nitride (Inset: Photograph of the photocatalyst)^[88]

图 10 (a) TFPT-COF 合成示意图. (b) 抗坏血酸钠水溶液中, Pt 负载的 TFPT-COF 在可见光 ($\lambda > 420$ nm) 照射下的产氢量随照射时间的变化图. 插入图在 10 vol% 三乙醇胺水溶液中超 5 h 的析氢速率 19.7 mmol h^{-1} (红色)^[91]

Figure 10 (a) Scheme showing the condensation of the two monomers to form the TFPT-COFs. (b) Time course of hydrogen evolution from an aqueous sodium ascorbate solution by the Pt-modified TFPT-COF under visible light irradiation ($\lambda > 420$ nm). The inset shows the hydrogen evolution rate (19.7 mmol h^{-1}) from 10 vol% aqueous triethanolamine solution over 5 h (red)^[91]

图 11 (a) TT-COF 和 PCBM 主客体络合物的分子示意图(C 灰色, B 绿色, O 红色, S 黄色, 为了分辨清晰只展示了一个 PCBM 分子, 依照实验中的陈述, COF 的通道存在于 PCBM 中); (b) 由 TT-COF 制作的太阳能电池结构图示; (c) 升华结晶富勒烯负载到 CS-COF 一维的通道里合成 CS-COF@C₆₀ 的过程图示(白色: 碳; 红色: 氮; 紫色: 富勒烯)以及 CS-COF@C₆₀ 的侧视图; (d) 太阳能电池在光照强度为 1.5 AM 下的 J - V 曲线

Figure 11 (a) Schematic representation of the host-guest complex of TT-COF and a PCBM molecule to scale (C grey, O red, B green, and S yellow). For clarity only one PCBM molecule is shown, whereas in the experiments described, the COF channels are loaded with the PCBM phase. (b) Representation of TT-COF-based photovoltaic cell. (c) Schematic representation of synthesis of CS-COF@C₆₀ by sublimed crystallization of fullerenes in the open one-dimensional channels (white: carbon; red: nitrogen; purple: fullerene). A side view of CS-COF@C₆₀ is also shown. (d) J - V curve of the photovoltaic cell under irradiation with air mass 1.5 conditions

充分利用各个波长的太阳光; (ii)对 COM 材料进行有效的掺杂, 在成型或成膜的 COM 材料产生一些色散位点, 诱使发生光色散来增加光程从而增大电流密度; (iii)优化电池机构, 如添加电子传输层和电子阻挡层, 能够有效的促使激发的电子传输至外电路, 避免电子在电池内部复合, 降低电池的效率, 也可以优化各层的厚度来降低电池的内阻而起到提到太阳能电池光电转化效率的目的。

4.3 氧还原反应

制备高效稳定的阴极氧还原反应(Oxygen Reduction Reaction: ORR)催化剂材料是突破燃料电池应用技术面临的重要挑战, 是实现清洁能源开发的关键途径。目前大部分商用体系还是基于铂系催化剂^[99,100], 而高昂的价格、匮乏的铂资源, 加上较差的稳定性和对中间产物的中毒性, 制约了燃料电池的发展, 因此发展非贵金属或非金属催化剂具有重大的意义。而 COM 材料为其提供了便捷可控合成的平台, 可以利用化学的可控手段, 定向设计裁剪出特定结构的 COP 前驱体, 再经高温裂解, 可制备丰富的新型电催化碳材料。

石墨烯作为世界上电子迁移率最高的材料, 被广泛地用于能源转化与存储的领域。然而, 由于石墨烯材料缺乏良好的催化活性中心, 所以各种掺杂(N, S, B, P 等)方法被广泛地用来提高其氧还原性能。由于与 C 原子相邻且具有较大电负性, N 掺杂石墨烯研究便变得最为广泛, 因此富氮型碳材料被广泛关注。Pachfule 等以富氮型 PAF-6(由三聚氰氨和哌嗪缩聚而成^[101])作为模板, 加入呋喃醇作为补充碳源, 经高温裂解得到富氮碳材料 POF-C(N 的含量约 6 wt%), 在 0.1 mol/L 碱性电解液中起始电位比商用 20% Pt/C 高约 40 mV, 但半波电位和极限电流依然不如 Pt/C^[102]。为了更好地控制 N 掺杂的位置, 我们组通过分子的科学设计, 采用含三嗪 N, 卟啉 N 以及胺 N(图 12a)的单体, 可控合成不同含 N 的 COP 前驱体, 然后经过高温裂解, 制备出一系列 N 掺杂碳材料(因结构类似石墨烯, 我们将这些由 COP 材料衍生的碳材料叫做 COP 石墨烯), 来调控其电催化活性^[36]。为了更好地理解 N 掺杂对 COP 材料的电学性质的影响, 我们采用密度泛函理论计算了 4 种 COP 石墨烯材料的电学性质。如图 12b 所示: 巴德电荷密度显示, N 周围的电荷密度较高, 说明电子主要集中在 N 原子周围, 而噻吩硫原子附近的电荷密度非常低, 硫原子形成了一个断桥, 阻碍了电子的传输。而三嗪 N 的电荷密度更强, 因此, COP-4 中电荷传输比 COP-2 中的要好, 而卟啉环中电子由于被较长的四连苯隔断, 使得电子离域程度降低。因此, 理论上可推测出它们的电催化活性的顺序为: C-COP-4 > C-COP-2 > C-COP-P > C-COP-T, 这一预测也得到了实验的验证(图 12c)。在 0.1 mol/L O₂ 饱和的 KOH 溶液中, C-COP-4 和商用的 Pt/C 具有相似的半波电位, 略低的极限电流密度。进一步的第一性原理的计算

表明, 在 C-COP-4 体系中, 氧气偏好于平行吸附在三嗪 N 邻近的芳环上, 吸附后的氧气的键长从纯氧气分子的 1.216 Å 增长到 1.231 Å, 使得 O—O 分子键减弱, 加速氧气在 C-COP-4 电极上的还原(图 12d)。

为进一步提高 COM 衍生碳材料的电催化活性, 我们课题组通过卟啉环耦合非贵金属(Fe、Co 和 Mn)的方法, 如图 13a 所示。由于合成出的 COP 材料较强的水热稳定性, 首先通过卟啉分子耦合非贵金属, 合成不同金属负载的 COP 单体, 然后将“订制”的单体, 可控合成金属均匀分散二维 COP 前驱体, 最后经高温裂解制备出非贵金属掺杂的 COP 石墨烯。如图 13b, 在碱性条件下, 较未掺杂的 COP 石墨烯, 其氧还原催化活性获得极大地提高。在 Fe、Co、Mn 掺杂中, Fe 和 Co 掺杂效果较好。特别是, Co 掺杂的 COP 石墨烯催化剂表现出优于商用 Pt/C 催化剂的性能, 其动力学电流为商用 20% Pt/C 材料的 1.4 倍。而 Fe 掺杂的 COP 石墨烯起始电位也高于 Pt/C, 但半波电位稍低于 Pt/C。不仅如此, 在酸性条件下, Fe 掺杂的 COP 石墨烯的起始电位依然优于商用 Pt/C。在酸碱环境下, Fe/Co 掺杂的 COP 石墨烯材料的电子数都在 3.8 附近(图 13c), 暗示着四电子反应过程。更重要的是无论在酸、碱性条件下, Fe/Co 掺杂的 COP 石墨烯催化剂均表现出良好的抗甲醇、一氧化碳中毒性和稳定性, 展示出优异的应用前景。Feng 课题组^[103]也发现了相似的提高效果。如图 13d 所示, 他们用四苯基卟啉钴作为单体, 通过 Yamamoto 自聚, 合成了金属卟啉基的 CMP 材料, 然后经高温碳化, 得到目标碳材料。他们的实验结果也表明, Co 掺杂的 CMP 衍生的碳材料的电催化活性较未负载的样品得到了很大的提高。800 °C 裂解样品 CoP-CMP800 具有最好的电催化活性, 在 0.1 mol/L O₂ 饱和的 KOH 电解液中, CoP-CMP800 的半波电位较未负载 H₂P-CMP800 提高了约 80 mV(图 13e), 在 -0.4 ~ -0.3 (V vs. Ag/AgCl) 间 CoP-CMP800 的电子转移数为 3.83 ~ 3.86(图 13f), 暗示着反应为四电子反应。

除了以纯 COM 材料作为前驱体制备电催化材料外, 石墨烯和 COM 材料的复合材料也备受关注。2013 年, Feng 课题组^[104]制备了一类“三明治”结构的复合材料。如图 14a 所示: 首先对氧化石墨烯(GO)进行溴苯修饰, 然后通过含硫、氮或共掺杂的配体与溴苯修饰的 GO, 采用 Sonogashira-Hagihara 偶联反应聚合而成“三明治”结构的复合材料: 石墨烯基的 CMP 带(Graphene-based conjugated microporous polymer sheets: GMPs)。在碱性条件下, 氮掺杂 GMC-N, 硫掺杂 GMC-S, 以及氮硫共掺杂 GMC-NS 三种材料, 具有相似的起始电位, 而 GMC-NS 具有最高的半波电位, GMC-S 具有较高的极限电流, GMC-S 的半波电位较 20% Pt/C 相差 72 mV(图 14b 和 14c)。该课题组通过席夫碱反应也制备了 B/N 共掺杂的石墨烯与 COM 的复合材料, 经高温裂解制得碳材料: G-CBP (5.4% B, 5.3% N), 然而电

图 12 (a)不同 N 分布的 COP 材料的合成示意图及其分子结构; (b)四种 N 掺杂的 COP 石墨烯的巴德电荷密度分布; (c)N 掺杂 COP 石墨烯材料在 0.1 mol/L KOH 溶液中的极化曲线; (d) C-COP-4 材料中的吸附氧模型, 插入的表格为纯氧和氧气在 C-COP-4 体系中的最优吸附位的键长^[36]

Figure 12 (a) Schematic diagram of synthesis of N-rich COP precursors. Schematic representation of synthesis of COP-2, COP-4, COP-T and COP-P through monomers tris(4-bromophenyl)amine (TBA), 2,4,6-tris(4-bromo-phenyl)-[1,3,5] triazine (TBT), (4'-bromo-biphenyl-4-yl)-porphyrine (TBBPP) and 2,4,6-tris(5-bromothiophen-2-yl)-1,3,5-triazine (TBYT), respectively, using nickel-catalyzed Yamamoto-type Ullmann cross-coupling reaction. The actual structures of these statistical COPs will be more complex than those represented here. (b) Partial charge density of N-doped COP graphene. (c) LSV curves of COP graphitic electrodes in O₂-saturated 0.1 mol/L KOH at 1600 r/min at a sweep rate of 5 mV·s⁻¹. (d) Calculated charge distributions for the cluster for optimal O₂ adsorbed on the COP-4 graphitic carbon. The measured distance is presented in angstroms, and the measured angle is presented in degrees. The insert table is the optimal band length of O₂^[36]

图 13 (a)非贵金属掺杂的 COP 石墨烯合成路线图(掺杂金属 $M = \text{Fe, Co}$ 和 Mn); (b)在 0.1 mol/L O_2 饱和的 KOH 溶液中非贵金属掺杂的 COP 的极化曲线; (c)Fe/Co 掺杂的 COP 石墨烯的电子转移数和过氧化物的产率^[35]; (d)金属卟啉基的 CMP 材料的合成示意图; (e)在 0.1 mol/L O_2 饱和的 KOH 溶液中金属卟啉基的 CMP 材料衍生碳材料的极化曲线; (f)在不同电位下 CMP 材料衍生碳材料的电子转移数^[103]

Figure 13 (a) Scheme for synthesis of non-precious Metal doped COP graphene. (b) LSV curves of metal-incorporated C-COP-P-M in O₂-saturated 0.1 mol/L KOH at 1600 r/min at a sweep rate of 5 mV·s⁻¹. (c) The calculated percentage of peroxide (solid line) and the electron transfer number (n) (dotted line) for the metal-incorporated C-COP-P-M ($M = \text{Fe, Co}$) samples at various potentials, derived from the corresponding RRDE data^[35]. (d) Schematic representation of the chemical synthesis of metalloporphyrin-based conjugated mesoporous polymer frameworks ($M = \text{Co, H}_2$) (e) LSV curves for CoP-CMP, CoP-CMP600, CoP-CMP800, CoP-CMP1000, H₂P-CMP800, and Pt/C in O₂-saturated 0.1 mol/L KOH. (f) The n values of CoP-CMP, CoP-CMP600, CoP-CMP800, CoP-CMP1000, H₂P-CMP800, and Pt/C against electrode potential^[103]

图 14 (a)石墨烯基的 COM 材料(GMPs)和衍生碳(GMCs)的合成示意图; (b)在 O₂ 和 N₂ 饱和 0.1 mol/L KOH 溶液中 GMC 碳的循环伏安曲线; (c)在 0.1 mol/L O_2 饱和的 KOH 溶液中 GMC 碳的极化曲线^[104]

Figure 14 (a) Preparation of GMPs and related graphene-based microporous carbons (GMCs). (b) CV curves of GMCs in N₂-saturated (dashed line) and O₂-saturated (solid line) 0.1 mol/L KOH at a scan rate of 50 mV·s⁻¹; (c) LSV curves of MC-S, GMC-S, and Pt/C in O₂-saturated 0.1 mol/L KOH solution at 1600 r/min at a scan rate of 5 mV·s⁻¹^[104]

催化活性并不理想. 在碱性条件下, 半波电位较 20% Pt/C 低 90 mV^[105]. 尽管如此, 这些复合材料衍生碳材料的电催化稳定性和抗毒性均强于 20% Pt/C, 给非金属催化剂的制备依然提供了新的方案.

4.4 储能

4.4.1 锂电池

在这过去的二十多年里, 锂离子电池与镍镉、镍锰电池相比, 已经取得了巨大的进步和发展, 然而在其发展过程中也遇到一些瓶颈^[106]. 首先, 对于传统的锂离子电池阴极材料, 如 LiCoO_2 、 LiFePO_4 等, 在理论上已经很难再提升锂离子电池的电流密度; 其次, 在锂离子电池大规模的工业应用的同时, 需要消耗大量的金属材料, 比如 Mn, Fe, Co, Ni 等, 这也会引起资源和环境污染等问题. 因此, 寻找替代现有锂离子电池阴极材料仍有重要意义.

2014 年, Jiang 等^[107]报道了一种能够快速充放电的有机共价多孔聚合材料 HATN-CMP (图 15). HATN-CMP 具有较高的比表面积, 交联的结构骨架, 内置了氧化还原单元, 分层级的纳米孔道, 这些特性促进了能量充放电中的电化学进程. 采用 HATN-CMP 材料制作的锂电池, 通过多次循环充放电测试可知, 当电流密度为 $200 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$, 电池的电容量为 $100 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$; 电流密度增加到 $500 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$, 电池的电容量为 $65 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$; 随着电流密度增加到 $800\sim 1000 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$, 电池的电容容量稳定在 $50 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$. 结果表明 HATN-CMP 是一种绿色良好的电极材料运用于高能存储的器件中.

同年, Feng 课题组^[57]报道了采用二维石墨烯和多孔

的聚芳基三嗪衍生物合成的一种共价多孔 G-PPFs 材料作为锂离子电池的阴极材料. G-PPFs 呈现出多孔的纳米片状结构, 高的比表面积($651\sim 1683 \text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$), 石墨和聚芳基三嗪衍生物耦合具有很强的电化学活性, 用 G-PPFs 材料作为锂离子电池的阴极材料具有较好的稳定性, 当电流密度为 $5 \text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$, 循环测试 5100 次, 电池的电容容量稳定在 $395 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$; 随着电流密度为 $15 \text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$, 电池的电容容量稳定在 $135 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$. 此外, Feng 课题组^[108]还设计了一种大孔结构锂电池的阴极材料, 即 MGTF 材料 (Macroporous graphene/ SnO_2 frameworks: MGTF). 他们采用二维的 GO/ SnO_2 纳米片作为构筑单元, 两亲聚合物聚乙烯醇(PVA)、Pluronic®F127 (F127)、聚乙烯亚胺(PEI)作为交联剂, 合成 MGTFs, 其过程如图 16a 所示. 其中合成的 MGTF_{PEI} 锂电阴极材料表现出优良的性能, 在电流密度为 $0.1 \text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$ 时, 循环测试 120 次, 电池的电容容量仍然高达 $1227 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$ (图 16c); 随着电流密度升至 $8 \text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$, 电池的电容容量稳定在 $273 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$.

Yang 和 Lee 等^[109]报道了一种处于菲醌 (phenanthrenequinone: PQ) 蒸汽压条件下, 借助于 π - π 作用力将菲醌束缚于有序结构的介孔碳材料 (ordered mesoporous carbon: CMK-3) 的 PQ/CMK-3 锂电阴极材料. PQ 紧束缚于 CMK-3 中能够缓解 PQ 在质子电解液中扩散和溶解过程, 且能够增强阴极材料的导电性, 从而提高锂电的循环充放电性能. 当电流密度为 $25.7 \text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$ (电量为 0.1 C) 时, 测得电池的电容容量约 $220 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$, 循环测试 50 次, 电池容量稳定在原电容的 89%.

图 15 (a) HATN-CMP 的合成过程图示和由 HATN-CMP 构建的骨架图示; (b) HATN-CMP 作为电极材料及组装成的锂硫电池图片^[107]

Figure 15 (a) Schematic representation of the synthesis of HATN-CMP and the elementary pore structure. (b) The photos of HATN-CMP electrodes and lithium batteries thus fabricated^[107]

图 16 (a)杂化 MGTF 的合成过程图示: (1)两亲聚合物水热作用下促使 GOT 进入 3 维结构凝胶状的 MGTF (MGTFH); (2) MGTF 的冷冻干燥和压缩; (b) MGTF PEI 在电流密度为 $0.1 \text{ mA} \cdot \text{g}^{-1}$ 时的充/放电曲线; (c) MGTF PEI, MGTF PVA 和 GT 在电流密度为 $0.1 \text{ A} \cdot \text{g}^{-1}$ 时的循环性能曲线^[108]
Figure 16 (a) Schematic illustration of synthesis procedure towards MGTF hybrids: (1) assembly of GOT into 3D architectures MGTF hydrogel (MGTFH) by hydrothermal process, which is promoted by the presence of amphiphilic polymer; (2) freeze-drying and carbonization of MGTF. (b) charge/discharge profiles of MGTF PEI at a current density of $0.1 \text{ mA} \cdot \text{g}^{-1}$. (c) the cycle performance of MGTF PEI, MGTF PVA and GT at a current density of $0.1 \text{ A} \cdot \text{g}^{-1}$ ^[108]

总之,借助于结构有序的多孔碳材料以及其 COM 材料有望设计出一些用于替代金属类的锂电电极材料,避免环境污染和资源问题,表现出潜在的研究价值和发展前景。

4.4.2 锂硫电池

锂硫电池因其较高的电流密度,被作为高效的储能原件广泛研究。然而根据单位质量的单质硫完全变为 S^{2-} 所能提供的电量可得出硫的理论放电质量比容量为 $1675 \text{ mAh} \cdot \text{g}^{-1}$,同理可得出单质锂的理论放电质量比容量为 $3860 \text{ mAh} \cdot \text{g}^{-1}$ 。锂硫电池的理论放电电压为 2.287 V ,当硫与锂完全反应生成硫化锂(Li_2S)时,相应锂硫电池的理论放电质量比能量为 $2600 \text{ Wh} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。在过去的几十年里,由于锂硫电池较大的理论放电质量比容量和放电质量比能量,已经吸引了许多科学家在锂硫电池的研究^[56,110~112]。然而,当前也存在很多挑战和困难,阻碍锂硫电池的发展和广泛应用^[113,114]。可简要总结为以下三个主要问题: (1)硫导电性非常差,不利于电池的高倍

率性能; (2)大多聚硫化物溶于电解液; (3)硫在充放电过程中,体积的扩大、缩小程度非常大,可能会导致电池损坏。为了解决硫本身不导电的问题,通常可以采用将硫分散到导电的媒介中,如:多孔碳、导电聚合物、或者添加导体等方法。对于电解液方面,主要用醚类的电解液作为电池的电解液,电解液中加入一些添加剂,可以有效地缓解聚硫化物的溶解问题。对于重复充放电体积膨胀的问题,可以通过改进正极材料,主要是把硫和碳材料复合,或者把硫和有机物复合,且可同时解决硫的不导电和体积膨胀难题。

利用 COM 材料的规则结构和多孔性,将硫锚定在 COM 材料的纳米孔中,阻止聚硫化物的溶解,提高电池的稳定性。2013 年,Guo 和 Dai 等^[55]采用多孔芳环骨架材料 PAF 作为主体材料,与硫混合形成锂硫电池的阴极多孔材料 PAF-S 作为锂硫电池的阴极材料。PAF-S 在 $1.0 \text{ mol/L LiPF}_6\text{-MiPS}$ 的电解液中和 $0.5 \text{ mol/L LiTFSI-MPPY-TFSI}$ 的离子液中电解液中表现出稳定性

和电容性. 在 50 次的电池循环测试后, PAF-S 作阴极材料的器件的电容量为 $690 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$, 这个容量值为最初电池电容量值的 83%(图 17a). 此外, 在 25°C 时, $1.0 \text{ mol/L LiPF}_6\text{-MiPS}$ 的电解液中, PAF-S 作阴极材料的锂硫电池表现出优异的稳定性(图 17b). 实验结果表明: 负载了具有多孔结构的 PAF-S 材料制作的锂硫电池, 能有效的解决锂硫电池多次循环次数变差的问题, 且能保证电池的稳定性. 2014 年 Liao 等^[115]采用结构更规则的三嗪基材料: CTF-1, 作为硫的主体材料, 制备锂硫电池阴极材料 CTF-S, 也使得电池稳定性提高了很多, 倍率性能也较好. 在不同电流密度下表现出良好的可逆容量, 即使在高电流 1 C 的条件下, 阴极材料依然可以传输 $514 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$ 的电容. 当电流密度回到了 0.1 C 以后, 起始的 $750 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$ 的电容仍可恢复.

因此, COM 材料规则的结构可为硫的传输提供良好的通道, 可调的纳微孔可以很好地固定硫, 有效避免聚硫中间产物的溶解问题, 在锂硫电池领域展示出良好的应用前景.

4.4.3 超级电容器

超级电容器是一种介于电容器和电池之间的储能器件, 它既具有电容器可以快速充放电的特点, 又具有电池的储能特性. 此外还具有功率密度大、循环稳定性好、体积小、环境友好等特点, 得到了广泛应用^[116]. 高比表面的碳材料(比如活性炭)常被用作超级电容器电极材料. 但是其孔径分布过宽和结构无序特点, 导致电解质很难进入微孔内, 孔内的离子传递效率低. 因此超级电容器电极材料的发展方向之一是寻找含有有序的相互连通的孔隙结构、高比表面积、导电性好的碳材料. 如上所述, COM 材料只含一些轻质元素, 且 C 含量非常高, 具有高多孔性, 为良好的前驱体或者模板制备碳材

料, 再经高温裂解得到目标电极材料.

2008 年, Müllen 课题组^[117]以共轭多微孔高分子为碳前驱体直接煅烧制备多孔碳. 用刚性树枝状亚苯基低聚糖 1,3,5 反式 2'二苯并苯(oligophenylene 1,3,5-tris-2'-biphenylbenzene)做富碳单元, 通过 Hagihara-Sonogashira 耦合反应构造共轭高分子网络, 得到一维管状或纤维状多微孔聚合物. 亚苯基低聚糖单体的聚合取向决定了最终产物的形态. 在氩气气氛下热解, 碳化得多微孔碳纳米管和碳纳米纤维. 这种一步合成方法简单, 不需要模板. 得到的碳材料比表面积高达 $900 \text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, 用作超级电容器电极材料时质量比电容达 $115 \text{ F}\cdot\text{g}^{-1}$. 同年, 该课题组以阳极氧化铝(简称 AAO, 平均孔径为 200 nm , 孔长 $60 \mu\text{m}$)为模板, 在 250°C 热引发狄尔斯-阿尔德交联反应制备烷基取代超支化聚亚苯基(图 18), 然后在高温下热解, 除去模板后得到一维多介孔纳米碳^[118]. 氮气吸附脱附测试表明产物中含有大量的介孔. 热解温度为 800°C 时的产物比表面积为 $1140 \text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$. 电压扫描速率为 $5 \text{ mV}\cdot\text{s}^{-1}$ 时比电容为 $304 \text{ F}\cdot\text{g}^{-1}$, 远高于普通的多孔碳材料^[88,119]. 经过 1000 次循环后比电容保持在 $298 \text{ F}\cdot\text{g}^{-1}$.

研究表明, 在碳材料中掺入杂原子能够提高材料的电容性能^[120,121]. 通过采用富氮的 COM 材料做前驱体碳化可以得到含氮的多孔碳材料, 还可用不同的单体修饰或聚合调整, 在分子水平控制最终碳材料的化学成分和形态结构. Xiang 等^[122]采用高比表面积的 PAF-1^[29]作为前驱体, 利用氩气对其进行氮掺杂, 得到三维结构掺氮的多孔 N-PAF-Carbon 材料(图 19a). 与没有掺氮的 PAF-Carbon 材料相比, 其导电性和充放电电流得到了明显提高(图 19b~f). 未掺 N 的 PAF-carbon 材料的电容性质与 Li 等报道的结果类似^[123]. 在 $0.2 \text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$ 下的电流

图 17 (a) Li||PAF-S 锂硫电池恒电流放电/充电曲线; (b) 25°C 时, Li||PAF-S 锂硫电池以 0.05 C 的电流速率在 $1 \text{ mol/L LiPF}_6\text{/MiPS}$ 的电解液中的循环性能曲线^[55]

Figure 17 Galvanostatic discharge/charge curves (a) and cycling performance (b) of the Li||PAF-S cell under a current rate of 0.05 C in $1 \text{ mol/L LiPF}_6\text{/MiPS}$ at 25°C ^[55]

图 18 超支化聚亚苯基的化学结构图^[118]

Figure 18 Chemical structure of hyperbranched polyphenylene^[118]

密度下, 未经 N 掺杂 PAF-carbon 的充放电曲线, 便表现出明显不对称, 而经 N 掺杂的样品仍保持完美的充放电对称性. 阻抗测试结果, N-PAF-Carbon 器件电阻仅为 $0.96\ \Omega$, 仅为未掺杂样品器件阻抗的一半(图 19g). 经过 9000 次的充放电, N-PAF-Carbon 材料仍保持较高的比电容 $385\ \text{F}\cdot\text{g}^{-1}$, 且几乎没有损失(图 19h), 表现出了很好的稳定性.

通过合理的选择前驱体和合成方法可以制备不同孔径和结构形态的多孔有机材料,还可以在孔表面引入不同的官能团,从而实现增强材料某方面性能的目的. Liu 等^[124]报道了一种制备中空球状富氮多孔碳壳的方法,其过程如图 20 所示. 通过在不同温度下氮气保护中直接碳化结构可控的 COF-LZU1,得到的碳材料(记为 NPC-X, X 为碳化温度)BET 比表面积在 $357\sim 525\text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$ 范围,在 1 mol/L 的 KOH 溶液中进行循环伏安测试,电流密度为 0.5 和 $3\text{ A}\cdot\text{g}^{-1}$ 时比电容分别为 230 和 $190\text{ F}\cdot\text{g}^{-1}$;循环 1500 次以后电容为初始电容的 98% . 保持

良好的循环稳定性. Feng 课题组^[125]通过耦合石墨烯, 合成了一种可以量产富氮的二维多孔聚合材料 TPC, 在 800 °C 氮气保护下热解得到的 TPC-1 材料, 氮含量达 8.8%, 在 6 mol/L 的 KOH 溶液中进行循环伏安测试, 电流密度为 0.1 A·g⁻¹ 时电容量高达 424 F·g⁻¹, 这个数值远远大于希夫碱没有复合石墨烯的超级电容器材料和目前报道石墨烯掺氮所得到的电容器材料. 另外, Feng 和 Mai 等^[126]通过一种巧妙而有效的方法合成了一种三维结构的石墨烯耦合希夫碱的多孔聚合物 GS-HPPs. 采用三聚氰胺高分子聚合物和 1,4-苯二醛生成希夫碱多孔聚合物耦合在汽溶三维石墨烯多孔结构中. GS-HPP 材料含有大孔、介孔、微孔, 可以形成高达 776 m²·g⁻¹ 的比表面积, 在 800 °C 氮气保护下热解, 形成了稳定、富氮、孔道层级有序的结构. 在 6 mol/L KOH 溶液中进行循环伏安测试, 电流密度为 0.1 A·g⁻¹ 时电容量高达 335 F·g⁻¹, 在 10000 次的循环测试中, 电容量几乎没有损失, 是一种性能良好的超级电容器材料.

图 19 (a) N 掺杂 PAF-Carbon 合成示意图; (b), (d) 分别为在不同扫描速率下未掺杂和 N 掺杂的 PAF-Carbon 材料的 CV 曲线; (c), (e) 分别为不同电流密度下未掺杂和 N 掺杂的 PAF-Carbon 材料的充放电曲线; (f) 不同电流密度下的电容值; (g) 未掺杂和 N 掺杂的 PAF-Carbon 材料的 Nyquist 图, 插入图为等效电路和高中频率下的阻抗谱图; (h) 在 $5 \text{ A} \cdot \text{g}^{-1}$ 的电流密度下, 9000 次充放电过程的电容百分比^[122]

Figure 19 (a) The scheme for synthesis of PAF-1 materials. The cyan sphere in the right structure refers to the pore in PAF-1 and the purple lines refer to the framework of diamond structure. The actual structures of the statistical PAF-1 materials will be more complex than represented. (b) and (d) CV curves for CPAF-1 and N-CPAF-1 at scan rates of 10, 25, 50, 100, 200 and $500 \text{ mV} \cdot \text{s}^{-1}$. (c) and (e), Charge-discharge profiles for CPAF-1 and N-CPAF-1 at current densities of 10, 5, 2, 1, 0.5, and $0.2 \text{ A} \cdot \text{g}^{-1}$, respectively. (f) Specific capacitance of CPAF-1 and N-CPAF-1 at different current densities. (g) Nyquist plots of CPAF-1 and N-CPAF-1. Inset shows the impedance in the high and medium-frequency regions and an equivalent circuit as electrode materials is also inserted. (h) Capacitance percentage of N-CPAF-1 for a 9000-cycle charge-discharge test at a current density of $5 \text{ A} \cdot \text{g}^{-1}$ ^[122]

改变前驱体的种类和合成的工艺可以控制最终产物的结构形态和成分组成, 从而提高材料的性能。Jiang 课题组^[127]采用离子热方法合成的氮杂 π -多微孔聚合物 (简称 Aza-CMP@X, X 为温度), 它们具有以下特点: (1) 框架具有导电性; (2) 骨架中的含氮单元能与电解质阳离子和孔壁上积累的质子发生偶极相互作用; (3) 微孔孔径得到优化, 有利于充放电过程中离子的快速传递; (4) 比表面积大, 为孔内静电分离层的形成提供大的界面。Aza-CMP 作电极材料其电容性能远超过其他的含氮多孔碳材料^[128]。在电流密度为 $0.1 \text{ A} \cdot \text{g}^{-1}$ 下,

Aza-CMP@450 电极材料的比电容高达 $946 \text{ F} \cdot \text{g}^{-1}$, 能量密度可达 $53 \text{ Wh} \cdot \text{kg}^{-1}$, 功率密度为 $2.25 \text{ kW} \cdot \text{kg}^{-1}$, 且有较好的循环稳定性。

综上所述, COM 材料种类繁多, 在一定条件下热解可以得到特定形态结构的碳材料。通过合理选择前驱体材料和模板以及合成工艺, 可以实现控制最终产物组成、孔隙结构和分布、比表面积以及导电性等性质, 从而更好的应用于高性能超级电容器。COM 材料衍生碳材料在超级电容器电极材料领域有着良好的应用前景。

图 20 合成富氮多孔碳的示意图^[124]

Figure 20 Schematic illustration of the synthesis of nitrogen-rich porous carbon^[124]

6 总结与展望

近年来, 共价有机材料(Covalent organic materials: COMs), 因高比表面积, 可裁剪孔结构, 和丰富的合成平台, 得到了蓬勃发展. 在COM材料体系中, 共轭结构赋予它优异的光电性质, 高的比表面积为静电电荷的分离提供了充裕的界面, 固有的可裁剪孔结构允许离子的传输, 加上高度有序的结构, 为载流子迁移提供了通道, 已经在半导体和能源转化与存储领域展示出诱人的潜力. 伴随着多尺度模型化的高速发展, 可以定向设计调控能带和光吸收性能, 来实现定制合成特定功能光电COM材料. 本综述围绕着COM材料, 总结COM材料在半导体、能源转化(光解水、太阳能电池、燃料电池中的阴极氧化还原反应)、能源存储(锂电、锂硫、超级电容器)中的应用, 并根据当前研究现状, 提出了设计光电COM材料原理. 近年来, 除了利用COM材料本征半导体性质制备光电器件外, 以COM材料为前驱体或模板, 借助COM材料丰富便捷的化学和结构调控, 制备高效多功能的COM衍生碳, 也得到了飞速的发展, 已经在氧还原和储能领域得到广泛的应用.

虽然光电COM材料被大量快速地报道了, 但其发展仍处于萌芽期, 许多基础科学问题依然有待于解决:

第一, 控制合成特定能级的COM材料依然面临着挑战. 在光电应用领域, 分子轨道能级: 最高分子占据轨道和最低分子空轨道和能带起着关键作用. 理论上可以很容易地定向设计甚至调控特定能级的COM材料, 然而最终实验合成出来的COM材料性质, 不一定能与理论设计的结构完美吻合, 难于精确控制目标能级, 仍需要进一步探索来攻克这一难题.

第二, 基于COM材料的光电器件加工依然面临很大的挑战. 因COM材料结构是经过高度有序地组装起来, 使得许多合成的COM材料具有很大的分子量, 导致较差的溶解性, 甚至不溶解, 这给本征材料的结构表征和器件加工成膜带来很大的挑战. 而通过引入亲水或者相溶的基团, 又有可能影响本征导电性, 因此在COM材料不溶和难溶性质还有待于进一步研究突破.

第三, 合成具有良好本征导电性的COM材料有待

于取得更大突破. 当前报道中的COM材料, 大部分表现出半导体特性, 而拓宽COM材料在新能源存储与转化应用, 需要具有良好的本征导电性材料. 尽管基于COM材料为模板, 可以高温裂解出很多多功能、高活性的电催化材料. 然而, 经高温裂解后, 其原始规则可控的结构变得不可预测. 尽管可借助一些先进的原子尺度表征, 但像母体一样清晰解析碳化后的结构, 依然面临着巨大的挑战. 合成具有良好的本征导电性的COM材料, 有利于借助可控的化学调控手段, 定向调控材料的性能, 更容易实现光电材料的“私人定制”.

综上所述, COM材料在光电领域已经展示出不可低估的影响, 在半导体和新能源领域扮演着越来越重要的作用, 我们相信不久的将来会有越来越多的基于COM材料组装成的光电器件和新能源产品被研发出来.

作者简介

万刚, 北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室2013级研究生, 目前主要的研究方向为染料敏化太阳能电池阳极改性研究以及新型结构钙钛矿太阳能电池研究.

向中华, 北京化工大学教授. 2013年在北京化工大学取得博士学位, 之后在Case Western Reserve University大分子工程

与科学系 Kent Hale Smith Prof. Liming Dai 实验室从事博士后研究。2014年8月加入北京化工大学化工学院及有机无机复合材料国家重点实验室,同时被聘为“分子能源材料研发中心”负责人(PI)。现主要从事分子能源材料的基因设计与定向制备。近五年内,以第一作者在《Angew. Chem. Int. Ed.》、《Adv. Mater.》、《Energy Environ. Sci.》等SCI期刊发表论文18篇。被《Science》、《Nat. Chem.》等SCI他引超600次。于2013年获得教育部自然科学一等奖(排名第二)。

References

- [1] Zhou, H.-C.; Long, J. R.; Yaghi, O. M. *Chem. Rev.* **2012**, *112*, 673.
- [2] Furukawa, H.; Cordova, K. E.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. *Science* **2013**, *341*, 974.
- [3] Xiang, Z. H.; Cao, D. P.; Lan, J. H.; Wang, W. C.; Broom, D. P. *Energy Environ. Sci.* **2010**, *3*, 1469.
- [4] Xiang, Z. H.; Hu, Z.; Cao, D. P.; Yang, W. T.; Lu, J. M.; Han, B. Y.; Wang, W. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 491.
- [5] Xiang, Z. H.; Peng, X.; Cheng, X.; Li, X. J.; Cao, D. P. *J. Phys. Chem. C* **2011**, *115*, 19864.
- [6] He, Y.; Tan, Y.; Zhang, J. *Acta Chim. Sinica* **2014**, *72*, 1228. (何燕萍, 谭衍曦, 张健, 化学学报, **2014**, *72*, 1228.)
- [7] Liu, B.; Lian, Y.; Li, Z.; Chen, G. *Acta Chim. Sinica* **2014**, *72*, 942. (刘蓓, 廉源会, 李智, 陈光进, 化学学报, **2014**, *72*, 942.)
- [8] Jia, J.; Wang, L.; Zhao, Q.; Sun, F.; Zhu, G. *Acta Chim. Sinica* **2013**, *71*, 1492. (贾江涛, 王蕾, 赵晴, 孙福兴, 朱广山, 化学学报, **2013**, *71*, 1492.)
- [9] Zhu, W.-H.; Wang, Z.-M.; Gao, S. *Inorg. Chem.* **2007**, *46*, 1337.
- [10] Li, W.; Gao, S.; Cheetham, A. K. *Appl. Mater.* **2014**, *2*, 123902.
- [11] Xiang, Z. H.; Cao, D. P. *J. Mater. Chem. A* **2013**, *1*, 2691.
- [12] Feng, X.; Ding, X.; Jiang, D. *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 6010.
- [13] Ding, S. Y.; Wang, W. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 548.
- [14] Puthiaraj, P.; Pitchumani, K. *Chem. Eur. J.* **2014**, *20*, 8761.
- [15] Zhao, Y.; Yao, K. X.; Teng, B.; Zhang, T.; Han, Y. *Energy Environ. Sci.* **2013**, *6*, 3684.
- [16] McKeown, N. B.; Budd, P. M. *Macromolecules* **2010**, *43*, 5163.
- [17] Ren, S.; Dawson, R.; Laybourn, A.; Jiang, J. X.; Khimyak, Y.; Adams, D. J.; Cooper, A. I. *Polym. Chem.* **2012**, *3*, 928.
- [18] Xu, Y. H.; Jin, S. B.; Xu, H.; Nagai, A.; Jiang, D. L. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 8012.
- [19] Cooper, A. I. *Adv. Mater.* **2009**, *21*, 1291.
- [20] Vilela, F.; Zhang, K.; Antonietti, M. *Energy Environ. Sci.* **2012**, *5*, 7819.
- [21] Cheng, G.; Bonillo, B.; Sprick, R. S.; Adams, D. J.; Hasell, T.; Cooper, A. I. *Adv. Funct. Mater.* **2014**, *24*, 5219.
- [22] Zhang, T.; Wang, H.; Ma, H.; Sun, F.; Cui, X.; Zhu, G. *Acta Chim. Sinica* **2013**, *71*, 1598. (张婷婷, 王海, 孙海, 马和平, 孙福兴, 崔小强, 朱广山, 化学学报, **2013**, *71*, 1598.)
- [23] Jeon, H.-J.; Kim, D.-O.; Park, J.-S.; Kim, J.-S.; Kim, D.-W.; Jung, M.-S.; Shin, S.-W.; Lee, S.-W. *Polymer-Korea* **2011**, *35*, 66.
- [24] Valderrama, C.; Gamisans, X.; Cortina, J. L.; Farran, A.; de Las Heras, F. X. *J. Chem. Technol. Biotechnol.* **2009**, *84*, 236.
- [25] Yuan, D.; Lu, W.; Zhao, D.; Zhou, H.-C. *Adv. Mater.* **2011**, *23*, 3723.
- [26] Lu, W. G.; Yuan, D. Q.; Sculley, J. L.; Zhao, D.; Krishna, R.; Zhou, H. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 18126.
- [27] Gao, X.; Lu, P.; Ma, Y. *Chem. J. Chinese Univ.* **2014**, *35*, 1795.
- [28] Ben, T.; Qiu, S. *CrystEngComm* **2013**, *15*, 17.
- [29] Ben, T.; Ren, H.; Ma, S.; Cao, D.; Lan, J.; Jing, X.; Wang, W.; Xu, J.; Deng, F.; Simmons, J. M.; Qiu, S.; Zhu, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 9457.
- [30] Wang, W.; Yan, Z.; Yuan, Y.; Sun, F.; Zhao, M.; Ren, H.; Zhu, G. *Acta Chim. Sinica* **2014**, *72*, 557. (王维, 闫卓君, 元野, 孙福兴, 赵明, 任浩, 朱广山, 化学学报, **2014**, *72*, 557.)
- [31] Xiang, Z. H.; Cao, D. P. *Macromol. Rapid Commun.* **2012**, *33*, 1184.
- [32] Xiang, Z. H.; Wang, W. C.; Cao, D. P. *Sci. China Chem.* **2012**, *42*, 235. (向中华, 汪文川, 曹达鹏, 中国科学化学, **2012**, *42*, 235.)
- [33] Xiang, Z. H.; Cao, D. P.; Wang, W. C.; Yang, W. T.; Han, B. Y.; Lu, J. M. *J. Phys. Chem. C* **2012**, *116*, 5974.
- [34] Xiang, Z. H.; Zhou, X.; Zhou, C. H.; Zhong, S.; He, X.; Qin, C. P.; Cao, D. P. *J. Mater. Chem.* **2012**, *22*, 22663.
- [35] Xiang, Z. H.; Xue, Y. H.; Cao, D. P.; Huang, L.; Chen, J. F.; Dai, L. M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2014**, *53*, 2433.
- [36] Xiang, Z. H.; Cao, D. P.; Huang, L.; Shui, J. L.; Wang, M.; Dai, L. M. *Adv. Mater.* **2014**, *26*, 3315.
- [37] Dawson, R.; Cooper, A. I.; Adams, D. J. *Prog. Polym. Sci.* **2012**, *37*, 530.
- [38] Zou, X.; Ren, H.; Zhu, G. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 3925.
- [39] Bunz, U. H. F.; Seehafer, K.; Geyer, F. L.; Bender, M.; Braun, I.; Smarsly, E.; Freudenberg, J. *Macromol. Rapid Commun.* **2014**, *35*, 1466.
- [40] Thomas, A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 8328.
- [41] Zhu, G. S.; Ren, H. *Porous Organic Frameworks: Design, Synthesis and Their Advanced Applications*, Springer, **2014**.
- [42] Liu, X.-H.; Guan, C.-Z.; Wang, D.; Wan, L.-J. *Adv. Mater.* **2014**, *26*, 6912.
- [43] Chang, Z.; Zhang, D. S.; Chen, Q.; Bu, X. H. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2013**, *15*, 5430.
- [44] Dawson, R.; Cooper, A. I.; Adams, D. J. *Polym. Int.* **2013**, *62*, 345.
- [45] Xu, H.; Chen, X.; Gao, J.; Lin, J.; Addicoat, M.; Irle, S.; Jiang, D. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 1292.
- [46] Zhang, M.; Wang, X. *Energy Environ. Sci.* **2014**, *7*, 1902.
- [47] Gu, C.; Huang, N.; Gao, J.; Xu, F.; Xu, Y. H.; Jiang, D. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 4850.
- [48] Altarawneh, S.; Nahar, L.; Arachchige, I. U.; Ala'a, O.; Hallal, K. M.; Kaafarani, B. R.; Rabbani, M. G.; Arvapally, R. K.; El-Kaderi, H. M. *J. Mater. Chem. A* **2015**.
- [49] Sang, N.; Zhan, C.; Cao, D. *J. Mater. Chem. A* **2015**, *3*, 92.
- [50] Chen, L.; Honsho, Y.; Seki, S.; Jiang, D. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 6742.
- [51] Jiang, J.-X.; Trewin, A.; Adams, D. J.; Cooper, A. I. *Chem. Sci.* **2011**, *2*, 1777.
- [52] Xu, Y.; Chen, L.; Guo, Z.; Nagai, A.; Jiang, D. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 17622.
- [53] Guo, J.; Xu, Y. H.; Jin, S. B.; Chen, L.; Kaji, T.; Honsho, Y.; Addicoat, M. A.; Kim, J.; Saeki, A.; Ihee, H.; Seki, S.; Irle, S.; Hiramoto, M.; Gao, J.; Jiang, D. L. *Nat. Commun.* **2013**, *4*, 2736.
- [54] Dogru, M.; Bein, T. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 5531.
- [55] Guo, B.; Ben, T.; Bi, Z.; Veith, G. M.; Sun, X.-G.; Qiu, S.; Dai, S. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 4905.
- [56] Choi, N.-S.; Han, J.-G.; Ha, S.-Y.; Park, I.; Back, C.-K. *RSC Adv.* **2015**, *5*, 2732.
- [57] Su, Y.; Liu, Y.; Liu, P.; Wu, D.; Zhuang, X.; Zhang, F.; Feng, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 1812.
- [58] Filer, A.; Choi, H.-J.; Seo, J.-M.; Baek, J.-B. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2014**, *16*, 11150.
- [59] Lino, M. A.; Lino, A. A.; Mazzoni, M. S. C. *Chem. Phys. Lett.* **2007**, *449*, 171.
- [60] Huang, L.; Xiang, Z. H.; Cheng, D. J.; Lan, J. H.; Wang, W. C.; Ben, T.; Cao, D. P. *Nanotechnology* **2012**, *23*, 395702.
- [61] Xiang, Z. H.; Cao, D. P.; Dai, L. M. *Polym. Chem.* **2015**, *6*, 1896.
- [62] Phillip, W. A.; O'Neill, B.; Rodwogin, M.; Hillmyer, M. A.; Cussler, E. L. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2010**, *2*, 847.
- [63] Kimmins, S. D.; Cameron, N. R. *Adv. Funct. Mater.* **2011**, *21*, 211.
- [64] Patwardhan, S.; Kocherzhenko, A. A.; Grozema, F. C.; Siebbeles, L. D. A. *J. Phys. Chem. C* **2011**, *115*, 11768.
- [65] Mei, J.; Diao, Y.; Appleton, A. L.; Fang, L.; Bao, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 6724.
- [66] Côté, A. P.; Benin, A. I.; Ockwig, N. W.; O'Keeffe, M.; Matzger, A. J.; Yaghi, O. M. *Science* **2005**, *310*, 1166.
- [67] Lukose, B.; Kuc, A.; Frenzel, J.; Heine, T. *Beilstein J. Nanotechnol.* **2010**, *1*, 60.
- [68] Lukose, B.; Kuc, A.; Heine, T. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 2388.
- [69] Koo, B. T.; Dichtel, W. R.; Clancy, P. J. *J. Mater. Chem.* **2012**, *22*, 17460.
- [70] Medina, D. D.; Werner, V.; Auras, F.; Tautz, R.; Dogru, M.; Schuster, J.; Linke, S.; Doeblinger, M.; Feldmann, J.; Knochel, P.; Bein, T. *ACS Nano* **2014**, *8*, 4042.
- [71] Colson, J. W.; Woll, A. R.; Mukherjee, A.; Levendorf, M. P.; Spitler, E. L.; Shields, V. B.; Spencer, M. G.; Park, J.; Dichtel, W. R. *Science* **2011**, *332*, 228.
- [72] Xu, L.; Zhou, X.; Tian, W. Q.; Gao, T.; Zhang, Y. F.; Lei, S.; Liu, Z. F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 9564.
- [73] Gunasinghe, R. N.; Reuven, D. G.; Suggs, K.; Wang, X.-Q. *J. Phys. Chem. Lett.* **2012**, *3*(20), 3048.
- [74] Wan, S.; Guo, J.; Kim, J.; Ihee, H.; Jiang, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *120*, 8958.
- [75] Wan, S.; Guo, J.; Kim, J.; Ihee, H.; Jiang, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 5439.
- [76] Feng, X.; Chen, L.; Honsho, Y.; Saengsawang, O.; Liu, L.; Wang, L.;

- Saeki, A.; Irle, S.; Seki, S.; Dong, Y.; Jiang, D. *Adv. Mater.* **2012**, *24*, 3026.
- [77] Spittler, E. L.; Dichtel, W. R. *Nat. Chem.* **2010**, *2*(8), 672.
- [78] Ding, X.; Guo, J.; Feng, X.; Honsho, Y.; Guo, J.; Seki, S.; Maitarad, P.; Saeki, A.; Nagase, S.; Jiang, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 1289.
- [79] Ding, X.; Chen, L.; Honsho, Y.; Feng, X.; Saenpawang, O.; Guo, J.; Saeki, A.; Seki, S.; Irle, S.; Nagase, S.; Parasuk, V.; Jiang, D. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 14510.
- [80] Jin, S. B.; Ding, X. H.; Feng, X.; Super, M.; Furukawa, K.; Takahashi, S.; Addicoat, M.; El-Khouly, M. E.; Nakamura, T.; Irle, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*(7), 2017.
- [81] Gandara, Y.; Asano, A.; Furukawa, H.; Sasaki, A.; Dey, S. K.; Liao, L.; Ambrogio, M. W.; Botros, Y. Y.; Duan, X. F.; Seki, S.; Stoddart, J. F.; Yaghi, O. M. *Chem. Mater.* **2011**, *23*(18), 4094.
- [82] Feng, X.; Liu, L.; Honsho, Y.; Saeki, A.; Seki, S.; Irle, S.; Dong, Y.; Nagai, A.; Jiang, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 2618.
- [83] Bertrand, G. H.; Michaelis, V. K.; Ong, T.-C.; Griffin, R. G.; Dincă, M. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **2013**, *110*, 4923.
- [84] Dogru, M.; Handloser, M.; Auras, F.; Kunz, T.; Medina, D.; Hartschuh, A.; Knochel, P.; Bein, T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 2920.
- [85] Linsebigler, A. L.; Lu, G.; Yates Jr, J. T. *Chem. Rev.* **1995**, *95*, 735.
- [86] Kudo, A.; Miseki, Y. *Chem. Soc. Rev.* **2009**, *38*, 253.
- [87] Groenewolt, M.; Antonietti, M. *Adv. Mater.* **2005**, *17*, 1789.
- [88] Wang, X.; Maeda, K.; Thomas, A.; Takanabe, K.; Xin, G.; Carlsson, J. M.; Domen, K.; Antonietti, M. *Nat. Mater.* **2008**, *8*, 76.
- [89] Wang, X.; Maeda, K.; Chen, X.; Takanabe, K.; Domen, K.; Hou, Y.; Fu, X.; Antonietti, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 1680.
- [90] Li, Q.; Yue, B.; Iwai, H.; Kako, T.; Ye, J. *J. Phys. Chem. C* **2010**, *114*, 4100.
- [91] Stegbauer, L.; Schwinghammer, K.; Lotsch, B. V. *Chem. Sci.* **2014**, *5*, 2789.
- [92] Habas, S. E.; Platt, H. A.; van Hest, M. F.; Ginley, D. S. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 6571.
- [93] Hoppe, H.; Sariciftci, N. S. *J. Mater. Res.* **2004**, *19*, 1924.
- [94] Joshi, D.; Shivanna, R.; Narayan, K. S. *J. Mod. Optic.* **2014**, *61*, 1703.
- [95] Chang, J. A.; Rhee, J. H.; Im, S. H.; Lee, Y. H.; Kim, H.-J.; Seok, S. I.; Nazeeruddin, M. K.; Gratzel, M. *Nano Lett.* **2010**, *10*, 2609.
- [96] Heo, J. H.; Im, S. H.; Noh, J. H.; Mandal, T. N.; Lim, C.-S.; Chang, J. A.; Lee, Y. H.; Kim, H.-J.; Sarkar, A.; Nazeeruddin, M. K.; Gratzel, M.; Seok, S. I. *Nat. Photonics* **2013**, *7*, 487.
- [97] O'Regan, B.; Gratzel, M. *Nature* **1991**, *353*, 737.
- [98] Chen, L.; Furukawa, K.; Gao, J.; Nagai, A.; Nakamura, T.; Dong, Y.; Jiang, D. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 9806.
- [99] Gasteiger, H. A.; Kocha, S. S.; Sompalli, B.; Wagner, F. T. *Appl. Catal. B-Environ.* **2005**, *56*, 9.
- [100] Feng, Y. J.; Alonso-Vante, N. *Phys. Status Solidi B* **2008**, *245*, 1792.
- [101] Zhao, H.; Jin, Z.; Su, H.; Jing, X.; Sun, F.; Zhu, G. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 6389.
- [102] Pachfule, P.; Dhavale, V. M.; Kandambeth, S.; Kurungot, S.; Banerjee, R. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 974.
- [103] Wu, Z. S.; Chen, L.; Liu, J. Z.; Parvez, K.; Liang, H. W.; Shu, J.; Sachdev, H.; Graf, R.; Feng, X. L.; Mullen, K. *Adv. Mater.* **2014**, *26*, 1450.
- [104] Zhuang, X.; Zhang, F.; Wu, D.; Forler, N.; Liang, H.; Wagner, M.; Gehrig, D.; Hansen, M. R.; Laquai, F.; Feng, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 9668.
- [105] Zhang, Y.; Zhuang, X.; Su, Y.; Zhang, F.; Feng, X. *J. Mater. Chem. A* **2014**, *21*(2), 7742.
- [106] Song, Z.; Zhou, H. *Energy Environ. Sci.* **2013**, *6*, 2280.
- [107] Xu, F.; Chen, X.; Tang, Z.; Wu, D.; Fu, R.; Jiang, D. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 4788.
- [108] Huang, Y.; Wu, D.; Wang, J.; Han, S.; Lv, L.; Zhang, F.; Feng, X. *Small* **2014**, *10*, 2226.
- [109] Kwon, M.-S.; Choi, A.; Park, Y.; Cheon, J. Y.; Kang, H.; Jo, Y. N.; Kim, Y.-J.; Hong, S. Y.; Joo, S. H.; Yang, C.; Lee, K. T. *Sci. Rep.* **2014**, *4*, 7404.
- [110] Poizat, P.; Laruelle, S.; Grugeon, S.; Dupont, L.; Tarascon, J. *Nature* **2000**, *407*, 496.
- [111] Bruce, P. G.; Scrosati, B.; Tarascon, J.-M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 2930.
- [112] Xiao, L.; Cao, Y.; Xiao, J.; Schwenzer, B.; Engelhard, M. H.; Saraf, L. V.; Nie, Z.; Exarhos, G. J.; Liu, J. *Adv. Mater.* **2012**, *24*, 1176.
- [113] Tarascon, J. M.; Armand, M. *Nature* **2001**, *414*, 359.
- [114] Goodenough, J. B.; Kim, Y. *Chem. Mater.* **2010**, *22*, 587.
- [115] Liao, H.; Ding, H.; Li, B.; Ai, X.; Wang, C. *J. Mater. Chem. A* **2014**, *2*, 8854.
- [116] Winter, M.; Brodd, R. J. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 4245.
- [117] Feng, X.; Liang, Y.; Zhi, L.; Thomas, A.; Wu, D.; Lieberwirth, I.; Kolb, U.; Müllen, K. *Adv. Funct. Mater.* **2009**, *19*, 2125.
- [118] Liang, Y.; Feng, X.; Zhi, L.; Kolb, U.; Müllen, K. *Chem. Commun.* **2009**, 809.
- [119] Bao, Q.; Bao, S.; Li, C. M.; Qi, X.; Pan, C.; Zang, J.; Lu, Z.; Li, Y.; Tang, D. Y.; Zhang, S. *J. Phys. Chem. C* **2008**, *112*, 3612.
- [120] Béguin, F.; Szostak, K.; Lota, G.; Frackowiak, E. *Adv. Mater.* **2005**, *17*, 2380.
- [121] Raymundo-Piñero, E.; Leroux, F.; Béguin, F. *Adv. Mater.* **2006**, *18*, 1877.
- [122] Xiang, Z. H.; Wang, D.; Xue, Y. H.; Dai, L. M.; Chen, J. F.; Cao, D. P. *Sci. Rep.* **2015**, *5*, 8307.
- [123] Li, Y.; Roy, S.; Ben, T.; Xua, S.; Qiu, S. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2014**, *16*, 12909.
- [124] Liu, X.; Zhou, L.; Zhao, Y.; Bian, L.; Feng, X.; Pu, Q. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2013**, *5*, 10280.
- [125] Zhuang, X.; Zhang, F.; Wu, D.; Feng, X. *Adv. Mater.* **2014**, *26*, 3081.
- [126] Yang, X.; Zhuang, X.; Huang, Y.; Jiang, J.; Tian, H.; Wu, D.; Zhang, F.; Mai, Y.; Feng, X. *Polym. Chem.* **2015**, *6*, 1088.
- [127] Kou, Y.; Xu, Y.; Guo, Z.; Jiang, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 8753.
- [128] Yamada, H.; Nakamura, H.; Nakahara, F.; Moriguchi, I.; Kudo, T. *J. Phys. Chem. C* **2007**, *111*, 227.

(Qin, X.)