动态氢气泡/牺牲铜模板法制备蜂窝 AuPt_{Cu} 电催化剂用于甲酸氧化

陈莹莹 刘欢 程彦 谢青季*

(湖南师范大学化学化工学院 化学生物学及中药分析教育部重点实验室 长沙 410081)

摘要 微/纳多孔金属材料具有高比表面积等优点, 在电化学等领域广受关注. 本工作通过动态氢气泡模板法, 在镀金玻璃碳电极(Au_{pl}/GCE)上电沉积三维蜂窝状多孔纳米 AuPtCu (3DHPN-AuPtCu)复合材料, 再阳极溶出 Cu, 制备了 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE. 采用循环伏安法(CV)、金相显微镜、扫描电子显微镜、能量色散谱和电感耦合等离子体-原子发射光谱等手段表征了相关修饰电极. 所制 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE 在含 0.2 mol/L HCOOH 的 0.5 mol/L H₂SO₄ 水溶液中, 电催化氧化甲酸的峰电流密度为 12.5 mA·cm⁻² (CV, -0.3~1.0 V, 50 mV/s), 优于有关对照电极和很多已报道的 Pt 复合物修饰电极, 表明通过这种动态氢气泡/牺牲铜双模板法可制备出电催化性能优异的金属蜂窝结构.

关键词 动态氢气泡模板; 牺牲铜模板; 蜂窝结构 AuPtCu 电催化剂; 甲酸氧化

Preparation of Honeycomb-structured AuPt_{Cu} Electrocatalyst by Dynamic Hydrogen Bubble and Sacrificial Cu Templates for Oxidation of Formic Acid

Chen, Yingying Liu, Huan Cheng, Yan Xie, Qingji*

(Key Laboratory of Chemical Biology & Traditional Chinese Medicine Research (Ministry of Education of China), College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan Normal University, Changsha 410081)

Abstract Improving the performance of electrocatalytic formic acid oxidation is the key issue to develop high-performance direct formic acid fuel cells (DFAFC). Pt-based and Pd-based materials are the important electrocatalysts for formic acid oxidation. Micro/nano-porous metal materials are widely concerned in the electrochemistry field due to the high specific electrode-surface area. The dynamic hydrogen bubble template (DHBT) method has been widely used for preparing the three-dimensional honeycomb-like porous nano-metals (3DHPNMs). However, as far as we know, the use of a sacrificial metal template to prepare the 3DHPNMs with improved performance for the electrocatalytic oxidation of small organic molecules has not been reported. Herein, a three-dimensional honeycomb-like porous nano-AuPtCu (3DHPN-AuPtCu) composite was electrodeposited on a gold-plated glassy carbon electrode (Au_{pl}/GCE) by the DHBT method, followed by anodic stripping of Cu to yield a 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE. The relevant modified electrodes were characterized by cyclic voltammetry (CV), metallographic microscopy, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy and inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. The SEM results clearly revealed that the use of the sacrificial Cu template can modulate the metal-honeycomb structure, and the 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE can thus possess the better micro/nano-porous structure and the improved electrocatalytic performance than a Cu-template-free 3DHPN-AuPt/Au_{pl}/GCE. In our opinion, the simultaneous electrodeposition of Cu can intervene in the electrodeposition of Au and Pt, and thus a new structure with more active sites exposed and the electrocatalysis performance improved can be obtained after the anodic stripping of electrodeposited Cu. As a result, the 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE exhibited high anti-poisoning nature and high stability, because many discontinuous Pt atoms on this electrode can suppress the formation of adsorption-state CO_{ads} during the electrocatalytic oxidation of formic acid. The electrocatalytic oxidation peak current density on 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE in 0.5 mol/L aqueous H₂SO₄ containing 0.2 mol/L HCOOH was 12.5 mA·cm⁻² (CV, -0.3~1.0 V, 50 mV/s), which is superior to the control electrodes and many reported Pt-based electrocatalysis electrodes. The suggested double-template method for preparing honeycomb-structured micro/nano-porous metal materials with improved performance has the potential for wider electrocatalysis and electroanalysis applications.

Keywords dynamic hydrogen bubble template; sacrificial Cu template; honeycomb-structured AuPtCu electrocatalyst; formic acid oxidation

1 引言

改善甲酸电催化氧化性能是研发高性能直接甲酸

燃料电池(DFAFC)的基础, Pt 基和 Pd 基材料是甲酸氧化的重要电催化剂. 甲酸的氧化途径有两条: (1) 脱氢途

* E-mail: xieqj@hunnu.edu.cn

Received November 12, 2019; published March 11, 2020.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21675050, 21475041 and 21775137), Hunan Lotus Scholars Program (2011) and Foundation of the Science & Technology Department of Hunan Province (No. 2016SK2020).

项目受国家自然科学基金(Nos. 21675050, 21475041 和 21775137)、湖南芙蓉学者计划(2011)和湖南省科技厅基金(No. 2016SK2020)资助.

径,即直接氧化成 CO_2 ; (2) 脱水途径,即先得到 CO ,然后在更正电位下进一步氧化成 CO_2 ^[1~3]. 显然,脱氢途径的DFAFC发电效率高于脱水途径. 对于Pt基电催化剂,甲酸的电氧化途径主要取决于3个Pt原子相邻(原子Pt三邻近位)的结构,甲酸的直接氧化(脱氢)不需要连续相邻的Pt原子,而甲酸氧化形成 CO (脱水)需要3个Pt原子相邻的位点. 因此,抑制相邻Pt原子的形成有利于甲酸直接氧化^[4]. Pd基电催化剂用于催化电氧化甲酸,也存在类似的3个Pd原子相邻的结构的问题,尽管Pd基电催化剂表面的甲酸氧化通常以脱氢途径为主^[4~9]. 如何改善Pt催化剂的甲酸电催化氧化性能,长期以来一直是该领域的关键科学问题. Huang等^[10]采用湿化学法制备了高指数{411}晶面Pt纳米晶体, Xia等^[11]采用一锅法制备了Pt纳米线, Ji等^[12]将PtBi双金属纳米粒子分散到有序介孔碳孔隙中, Wang等^[13]制备了超低铂负载量的NPG-Pt₁-Au_x双金属电催化剂, Zhang等^[14]采用化学-电化学法制备了Ag/Au/Pt复合催化剂, Zhou等^[15]制备了Pt-Au双金属催化剂,均实现了对甲酸的高效电催化氧化.

微/纳多孔金属材料在电化学领域已得到广泛研究和应用^[16~18]. 制备多孔金属材料常采用硬模板法和软模板法. 动态氢气泡模板法(DHBT, 属软模板法)通过同时的金属电沉积和析氢反应来制备三维蜂窝状多孔纳米金属(3DHPNMs)^[19,20], 具有操作简便和结构可控等优点, 目前已制备出Au^[21]、Cu^[22]、Ag^[23]、PdNi^[24]、AuPt^[20]和AgCu^[25]等多种3DHPNMs. 虽然牺牲金属模板法有望用于便利调控3DHPNMs的蜂窝结构尤其是其金属壁的孔结构, 但是结合DHBT和牺牲金属模板法来制备3DHPNMs并用于有机小分子电催化氧化的研究, 迄今尚未见文献报道.

本工作中, 通过DHBT在镀金玻璃碳电极($\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$)上一步电化学共沉积制得3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$, 再阳极溶出铜制得3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$. 该电极具有优异的甲酸电催化氧化性能.

2 结果与讨论

2.1 材料和电极的表征

对相关材料和电极进行了扫描电子显微镜(SEM)、能量色散谱(EDS)、电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)、金相显微镜和电化学法表征, 分别阐述如下. 图1为不同修饰电极的SEM和EDS图. GCE表面较光滑. 纳米颗粒均匀分散在 $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 表面, EDS表征揭示了Au元素的存在, 表明Au纳米颗粒已成功沉积在GCE表面. 3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 呈现三维蜂窝结构, EDS表征揭示了Au、Pt和Cu元素的存在. 阳极溶出Cu后, 3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 仍保持良好的三维蜂窝结构, 且蜂窝壁上出现更多纳米孔, EDS表征仅见

Au和Pt能谱峰; ICP-AES测得其Au和Pt质量百分数分别为87.63%和1.02%, 还有11.35%的组分可能为未溶解完全的内层铜和痕量杂质(表S1). 在搅拌的0.2 mol/L $\text{HCOOH} + 0.5 \text{ mol/L H}_2\text{SO}_4$ 水溶液中进行0.2 V恒电位催化测试1200 s后, 3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 表面无明显形貌变化; ICP-AES测得其Au和Pt质量百分数分别为92.47%和1.13%, 还有6.4%可能为未溶解完全的内层铜和痕量杂质(表S1), 表明甲酸氧化测试后的材料组分变化不明显. 对照电极3DHPN-Au/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 和3DHPN-AuPt/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 的SEM和EDS表征均得到合理结果(详见图S1及其讨论).

金相显微镜技术(MM)具有操作简便、视野大和价格低等优点, 是一种具有(亚)微米级空间分辨率的光学显微镜, 可观测不透光材料表面^[19]. 本文采用MM观测蜂窝形貌, 如图2和图S2~S6所示. 3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 蜂窝结构跟电沉积电位/时间以及硫酸/氯金酸/氯铂酸/硫酸铜浓度有关. 如图2所示, H_2SO_4 浓度 $< 3 \text{ mol/L}$ 时无蜂窝结构, 而 H_2SO_4 浓度 $> 4 \text{ mol/L}$ 时蜂窝结构良好, 跟我们所报道的纯Au蜂窝结构的酸浓度依赖性吻合^[19]. 如图S2所示, 沉积电位负于-2 V时无蜂窝结构, -3~-6 V蜂窝结构良好. 如图S3所示, 随电沉积时间从50 s增至300 s, 蜂窝孔径呈逐渐变大趋势. 如图S4所示, HAuCl_4 浓度为2 mmol/L时无蜂窝结构, HAuCl_4 浓度在10~40 mmol/L区间的蜂窝结构良好, 且随 HAuCl_4 浓度增大而金属蜂窝壁增厚. 如图S5所示, 高浓度的共存 H_2PtCl_6 不利于形成蜂窝结构. 根据我们提出的蜂窝挤压成型机理, 这可能是因为电生氢气泡难以将大量富含“硬”Pt材料的沉积物挤压成蜂窝结构^[19]. 如图S6所示, CuSO_4 浓度太大时, 牺牲铜模板的阳极溶出可引起3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 蜂窝壁严重破裂. 综合权衡各种相关因素后, 我们选择电沉积电位/时间以及硫酸/氯金酸/氯铂酸/硫酸铜浓度分别为-4 V/200 s和5 mol/L/20 mmol/L/0.3 mmol/L/1.5 mmol/L.

图3A为0.5 mol/L H_2SO_4 水溶液中相关电极的CV图. GCE上无明显氧化还原峰, $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 在约0.88 V处出现金氧化物(AuO_x)的还原峰^[26,27]. 因沉积蜂窝金显著增大了金活性面积, 故3DHPN-Au/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 的 AuO_x 还原峰明显增大. 与3DHPN-Au/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 相比, 3DHPN-AuPt/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 在约0.45 V处新出现的还原峰归因于铂氧化物(PtO_y)的还原(以及该溶液中溶解氧的还原); -0.3 V附近出现的斜坡电流源于Pt表面析氢; -0.28~0 V区间的电流峰归因于原子氢在Pt表面的吸附/脱附^[27~29]. 与3DHPN-AuPt/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 相比, 3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 上的 PtO_y 还原峰、氢吸/脱附峰及 AuO_x 还原峰均明显增大, 表明共沉积铜的阳极溶出可使更多的Au和Pt活性位点暴露出来. 如图3B所示, 3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 在0.2~0.4 V区间有一对明显的CV氧化还原峰, 可归因于3DHPN-AuPtCu/ $\text{Au}_{\text{pla}}/\text{GCE}$ 上铜

图1 GCE (A, A₁ 和 A₂), Au_{pl}/GCE (B, B₁, B₂ 和 F), 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE (C, C₁, C₂, C₃ 和 G), 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE (D, D₁, D₂, D₃ 和 H) 和搅拌的 0.2 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H₂SO₄ 水溶液中 0.2 V 恒电位催化测试 1200 s 后 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE (E, E₁, E₂, E₃ 和 I) 的 SEM 图和 EDS 结果

Figure 1 SEM images and EDS results of bare GCE (A, A₁ and A₂), Au_{pl}/GCE (B, B₁, B₂ and F), 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE (C, C₁, C₂, C₃ and G), 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE (D, D₁, D₂, D₃ and H) and 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE (E, E₁, E₂, E₃ and I, after 1200 s catalytic test at 0.2 V in stirred 0.2 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H₂SO₄)

图2 Au_{pl}/GCE 在含 20 mmol/L HAuCl₄ + 0.3 mmol/L H₂PtCl₆ + 1.5 mmol/L CuSO₄ 的不同浓度 (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 或 9 mol/L) H₂SO₄ 水溶液中, 在 -4 V 下电沉积 200 s, 再阳极溶出 Cu 后的 MM 图

Figure 2 MM pictures of Au_{pl}/GCE after electrodeposition at -4.0 V for 200 s in 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 or 9 mol/L H₂SO₄ containing 20 mmol/L HAuCl₄ + 0.3 mmol/L H₂PtCl₆ + 1.5 mmol/L CuSO₄, and then anodic stripping of Cu

的氧化还原反应。随扫描圈数增加, 阳极溶出的 Cu²⁺会逐渐扩散远离电极表面, 故铜氧化还原峰逐渐减小直至消失。无 Pt 影响时类似制备的对照电极 3DHPN-AuCu/Au_{pl}/GCE 上, 亦得到 Au 和 Cu 的类似 CV 行为和

结论(详见图 S7 及其讨论)。

2.2 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE 上甲酸的电催化氧化

按照实验条件优化、电催化活性、抗毒化性能和稳定性的顺序, 详细讨论如下。以 0.2 mol/L HCOOH + 0.5

图3 (A) GCE (a), Au_{pla} /GCE (b), 3DHPN-Au/ Au_{pla} /GCE (c), 3DHPN-AuPt/ Au_{pla} /GCE (d) and 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE (e, 第8圈)在0.5 mol/L H_2SO_4 水溶液中的CV曲线图; (B) 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE在0.5 mol/L H_2SO_4 水溶液中的CV曲线图. 扫描速率: 50 mV/s

Figure 3 (A) CV curves on GCE (a), Au_{pla} /GCE (b), 3DHPN-Au/ Au_{pla} /GCE (c), 3DHPN-AuPt/ Au_{pla} /GCE (d) and 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE (e, 8th cycle) in 0.5 mol/L aqueous H_2SO_4 ; (B) CV curve on 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE in 0.5 mol/L aqueous H_2SO_4 . Scan rate: 50 mV/s

mol/L H_2SO_4 水溶液中的甲酸电催化氧化峰电流信号(CV, $-0.3 \sim 1.0$ V, 50 mV/s)为定量指标, 优化了镀金时间、3DHPN-AuPtCu 电沉积条件(电沉积电位/时间、硫酸/氯金酸/氯铂酸/硫酸铜浓度)以及铜的溶出电位/时间. 如图 S8 所示, 甲酸氧化峰电流随镀金时间增加而增加, 镀金 400 s 后, 甲酸氧化峰电流趋于稳定. 甲酸氧化峰电流随 H_2SO_4 浓度增大而增加, 当 H_2SO_4 浓度高于 5 mol/L 时趋于稳定. 甲酸氧化峰电流随 3DHPN-AuPtCu 电沉积电位负移而增大, -4 V 和更负沉积电位时峰电流趋于稳定. 甲酸氧化峰电流随 3DHPN-AuPtCu 电沉积时间增加而增加, 电沉积时间 200 s 后趋于稳定. 甲酸氧化峰电流随 HAuCl_4 浓度增加而增加, HAuCl_4 浓度增至 20 mmol/L 后趋于稳定. 甲酸氧化峰电流随 H_2PtCl_6 浓度增加而增加, 增至 0.3 mmol/L 后趋于稳定. 甲酸氧化峰电流随 CuSO_4 浓度增加而增加, 增至 1.5 mmol/L 后稍有下降, 这归因于大浓度 CuSO_4 会增大铜沉积量, 后续的 Cu 阳极溶出可使 3DHPN-AuPtCu 的蜂窝墙壁结构部分破裂. 甲酸氧化峰电流随铜阳极溶出电位的正移而增加, 正移至 0.6 V 后峰电流趋于稳定, 表明 0.6 V 处

铜可充分溶出而使铂活性位点充分暴露. 甲酸氧化峰电流随铜阳极溶出时间增加而增加, 150 s 后趋于稳定. 综合权衡各种相关因素后, 我们选择镀金时间、3DHPN-AuPtCu 电沉积电位/时间、硫酸/氯金酸/氯铂酸/硫酸铜浓度、以及铜溶出电位/时间分别为 300 s、 -4 V/200 s、5 mol/L/20 mmol/L/0.3 mmol/L/1.5 mmol/L、0.6 V/200 s. 至此, 也可得出蜂窝形貌更好(图 2 和图 S2~S6), 则电催化性能也更好(图 S8)的结论.

图 4A 为相关电极在 0.5 mol/L H_2SO_4 水溶液中的 CV 表征图. 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 上的 H 吸/脱附峰最大, 表明其 Pt 活性位点最多. 根据原子氢吸/脱附电量, 对各电极的 Pt 活性面积(cm_{Pt}^2)进行了测算(转换因子为 $210 \mu\text{C}\cdot\text{cm}_{\text{Pt}}^{-2}$)^[30-32], 结果为 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE ($1.08 \text{ cm}_{\text{Pt}}^2$) > PtCu/ Au_{pla} /GCE ($1.03 \text{ cm}_{\text{Pt}}^2$) > Pt/ Au_{pla} /GCE ($0.82 \text{ cm}_{\text{Pt}}^2$) > 3DHPN-AuPt/ Au_{pla} /GCE ($0.8 \text{ cm}_{\text{Pt}}^2$) > Nafion/Pt/C/ Au_{pla} /GCE ($0.28 \text{ cm}_{\text{Pt}}^2$). 图 4B 为所制电极在 0.2 mol/L $\text{HCOOH} + 0.5$ mol/L H_2SO_4 水溶液中的 CV 图. 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 上具有最大阳极峰电流和 Pt 的面积比电催化活性(SECA, 表示为氧化峰电流密度) (13.3 mA 和 $12.5 \text{ mA}\cdot\text{cm}_{\text{Pt}}^{-2}$). 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 的氧化峰电流密度分别是 3DHPN-AuPt/ Au_{pla} /GCE、PtCu/ Au_{pla} /GCE、Pt/ Au_{pla} /GCE 和 Nafion/Pt/C/ Au_{pla} /GCE 的 1.79、2.9、3.1 和 11.7 倍, 而 3DHPN-Au/ Au_{pla} /GCE 和 3DHPN-AuCu/ Au_{pla} /GCE 对甲酸氧化的催化作用很弱. 以上结果证实了采用 DHBT 和牺牲铜双模板法可制备出活性更高的电催化剂. 在 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 上, HCOOH 的氧化主要通过脱氢路径, 其根本原因可能在于 Pt 原子三邻近位的缺失, 从而能抑制脱水路径^[4]. 同时, Au 原子的电子效应也有重要作用^[33]. 与文献比较, 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 具有突出的甲酸电催化氧化性能(表 1).

采用多电位阶跃法, 分别考察了不同修饰电极在不同电位下电催化氧化甲酸时可能生成的 CO_{ads} 的阳极溶出, 如图 S9 所示. Nafion/Pt/C/ Au_{pla} /GCE, Pt/ Au_{pla} /GCE 和 PtCu/ Au_{pla} /GCE 均在第一圈正扫时约 0.55 V 处出现 CO_{ads} 的氧化溶出峰(第二圈正扫时消失)^[43,44], 表明这三个电极上甲酸的氧化涉及间接氧化途径而生成了 CO_{ads} 中间体. 这三个电极在 0.2 mol/L $\text{HCOOH} + 0.5$ mol/L H_2SO_4 水溶液中恒电位电解氧化产生 CO_{ads} 最多的电位分别为 0, 0.3 和 0.5 V. 3DHPN-AuPt/ Au_{pla} /GCE 和 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 上第一圈正扫时未观察到 CO_{ads} 氧化峰, 表明此时甲酸的电催化氧化遵循直接氧化途径.

比较考察了 3DHPN-AuPtCu/ Au_{pla} /GCE 上甲酸电催化氧化性能的稳定性. 如图 S10A 所示, 各电极置于电磁搅拌的 0.2 mol/L $\text{HCOOH} + 0.5$ mol/L H_2SO_4 水溶液中, 在 0.2 V 处恒电位电解 1200 s, 呈现出不同的电流衰减行为. 测量了 500 s 后的催化电流准线性衰减速率

图 4 Pt/Au_{pl}/GCE (a), Pt_{Cu}/Au_{pl}/GCE (b), 3DHPN-Au/Au_{pl}/GCE (c), 3DHPN-Au_{Cu}/Au_{pl}/GCE (d), 3DHPN-AuPt/Au_{pl}/GCE (e), 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE (f) 和 Nafion/Pt/C/Au_{pl}/GCE (g) 在 0.5 mol/L H₂SO₄ (A) 或 0.5 mol/L H₂SO₄ + 0.2 mol/L HCOOH (B) 水溶液中的 CV 曲线图. 扫描速率: 50 mV/s

Figure 4 CV curves on Pt/Au_{pl}/GCE (a), Pt_{Cu}/Au_{pl}/GCE (b), 3DHPN-Au/Au_{pl}/GCE (c), 3DHPN-Au_{Cu}/Au_{pl}/GCE (d), 3DHPN-AuPt/Au_{pl}/GCE (e), 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE (f) and Nafion/Pt/C/Au_{pl}/GCE (g) in 0.5 mol/L aqueous H₂SO₄ (A) or in aqueous 0.5 mol/L H₂SO₄ + 0.2 mol/L HCOOH (B). Scan rate: 50 mV/s

表 1 一些典型 Pt 基修饰电极的甲酸电催化氧化性能

Table 1 Electrocatalytic formic acid oxidation performance of some typical Pt-modified electrodes

Catalyst fabrication	Investigated solution	Scan rate/(mV·s ⁻¹)	SECA/(mA·cm _{Pt} ⁻²)	Reference
PtCu@PdIr	0.1 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	1.46	[34]
Pt/CeO ₂ _NBs	1 mol/L HCOOH + 0.1 mol/L HClO ₄	50	4.52	[35]
Pt ₁ Au ₁ /NG	0.5 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	15	[36]
PtCu/C	0.25 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	1.07	[37]
np-Au _{99.5} Pt _{0.5}	0.5 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	10.2	[38]
Pt-around-Au/C	0.5 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	1.48	[39]
3D porous Au ₁₀₀ Pt ₁	0.5 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	7.53	[20]
NPG-Pt	0.5 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	10.6	[40]
Pt ₃ Pd-Pt	0.5 mol/L HCOOH + 0.1 mol/L H ₂ SO ₄	20	1.03	[41]
PtAgCu@PtCu	0.5 mol/L HCOOH + 0.1 mol/L H ₂ SO ₄	50	2	[42]
3DHPN-AuPt/Au _{pl} /GCE	0.2 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	6.9	This work
3DHPN-AuPt _{Cu} /Au _{pl} /GCE	0.2 mol/L HCOOH + 0.5 mol/L H ₂ SO ₄	50	12.5	This work

SECA: specific electrochemical surface area of Pt; NBs: nanoboxes; NG: N-doped graphene; np: nano porous; NPG: nanoporous gold.

(δ , %·s⁻¹)^[45], $\delta = (100/I_0) \times (dI/dt)_{t > 500s}$, 式中 $(dI/dt)_{t > 500s}$ 为电流准线性衰减部分的斜率, I_0 为从准线性区外延出的初始电流. δ 顺序为 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE (0.0032%·s⁻¹) < 3DHPN-AuPt/Au_{pl}/GCE (0.02%·s⁻¹) < Pt_{Cu}/Au_{pl}/GCE (0.035%·s⁻¹) < Pt/Au_{pl}/GCE (0.042%·s⁻¹) < Nafion/Pt/C/Au_{pl}/GCE (0.068%·s⁻¹), 表明 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE 的电催化性能最稳定. 如图 S10B 所示, 连续扫描 200 圈后, 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE 的 CV 峰电流响应仍保留初始值的 94%, 扫描 500 圈后保留 85%, 表明所制电极具有很好的抗毒化能力和稳定性.

3 结论

总之, 通过 DHBT 和牺牲铜双模板法, 制备了具有高活性 Pt 比表面积的 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE. 研究

了各种优化蜂窝形貌和电催化性能的实验参数. 优化的 3DHPN-AuPt_{Cu}/Au_{pl}/GCE 具有很高的甲酸电催化氧化活性, 优于各种对照电极和很多已报道的 Pt 基电催化剂. 这种制备高性能蜂窝金属结构的策略有望用于更多蜂窝金属材料的制备以及电化学研究和应用.

4 实验部分

按照电极预处理、修饰电极制备以及仪器与试剂的顺序, 分别阐述如下. 玻璃碳电极预处理如下. 首先, 用细砂纸打磨电极, 再用氧化铝粉末 (0.03~0.05 μm) 抛光打磨, 超纯水冲洗, 再依次在超纯水、乙醇和超纯水中各超声 3 min. 然后在电极表面滴浓硫酸清洗 15 s, 再用超纯水冲洗, 重复三次. 清洗好后, 将玻璃碳电极置于 0.5 mol/L H₂SO₄ 水溶液中进行电化学清洗, 多圈循环

伏安扫描至 CV 曲线重现 ($-1.0 \sim 1.0$ V, 50 mV/s). 再将电极置于 2.0 mmol/L $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 0.10$ mol/L Na_2SO_4 水溶液中进行电化学表征 (CV, $-0.1 \sim 0.5$ V, 扫速 50 mV/s), $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-/4-}$ 电对氧化还原峰的峰电位宽在 75 mV 以内, 表明该玻璃碳电极表面已清洗干净.

图5 制备 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE 的示意图

Figure 5 Illustration of the preparation of 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE

3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE 制备如图 5 所示, 简述如下. (1) 将 GCE 置于 2.0 mmol/L $\text{HAuCl}_4 + 0.5$ mol/L H_2SO_4 中, 采用计时安培法 ($1.1 \sim 0$ V, 脉冲宽度 0.25 s) 电沉积 400 s, 得 Au_{pl}/GCE, 其计时安培曲线如图 S11A 所示. (2) 将 Au_{pl}/GCE 置于 20 mmol/L $\text{HAuCl}_4 + 1.5$ mmol/L $\text{CuSO}_4 + 0.3$ mmol/L $\text{H}_2\text{PtCl}_6 + 5$ mol/L H_2SO_4 电解液中, -4 V 电沉积 200 s, 得 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE, 其计时安培曲线如图 S11B 所示. 其显著的电流波动应源于剧烈的电生气泡搅拌. 我们发现, 在打磨成镜面的裸 GCE 上直接电沉积 AuPtCu 难以形成较好的蜂窝形貌, 最后的电催化性能也较差, 故选用 Au_{pl}/GCE. 根据我们提出的蜂窝挤压成型机理^[19], 这可能是由于裸 GCE 表面沉积的金属结构的动态附着力较小、不耐受氢气泡挤压, 所以难以形成良好的蜂窝金属结构的缘故. (3) 将 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE 置于 0.5 mol/L H_2SO_4 水溶液中, 0.6 V 下阳极溶出铜 200 s, 得 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE, 其计时安培曲线如图 S11C 所示.

制备了 6 个不同的对照电极. (1)~(3): Au_{pl}/GCE 分别在含 0.3 mmol/L H_2PtCl_6 、20 mmol/L HAuCl_4 和 20 mmol/L $\text{HAuCl}_4 + 0.3$ mmol/L H_2PtCl_6 的 5 mol/L H_2SO_4 水溶液中, -4 V 恒电位下沉积 200 s, 制得 Pt/Au_{pl}/GCE, 3DHPN-Au/Au_{pl}/GCE 和 3DHPN-AuPt/Au_{pl}/GCE. (4)~(5): Au_{pl}/GCE 分别在含 0.3 mmol/L $\text{H}_2\text{PtCl}_6 + 1.5$ mmol/L CuSO_4 和 20 mmol/L $\text{HAuCl}_4 + 1.5$

mmol/L CuSO_4 的 5 mol/L H_2SO_4 水溶液中, 恒电位 -4 V 下电沉积 200 s, 然后分别进行类似于 3DHPN-AuPtCu/Au_{pl}/GCE 的 Cu 阳极溶出, 制得 PtCu/Au_{pl}/GCE 和 3DHPN-AuCu/Au_{pl}/GCE. (6) 如下制备 Nafion-Pt/C/Au_{pl}/GCE. 0.5 mg 商业化 Pt/C (Pt 质量百分数为 20%) 催化剂加入 1 mL 超纯水中超声分散 1 h, 取 10 μL 悬浮液滴于 Au_{pl}/GCE 表面并室温晾干, 再取 4 μL 质量百分数为 0.5% 的 Nafion 乙醇溶液滴于电极表面, 室温晾干. 采用 CV 法 ($-0.3 \sim 1.5$ V, 50 mV/s) 在 0.5 mol/L H_2SO_4 中表征所有修饰电极, 直至 CV 曲线重现.

所有电化学实验均在 CHI660A 电化学工作站 (上海辰华) 上进行. 采用常规三电极系统, 工作电极为直径 3.0 mm 的玻璃碳电极及其修饰电极, 饱和甘汞电极 (SCE) 为参比电极, 对电极为铂丝电极. 所有电位均相对于 SCE. 采用 ICX41M 倒置金相显微镜 (浙江舜宇光学科技) 采集金相显微图片. 扫描电子显微镜 (SEM) 和能量散射 X 射线光谱 (EDS) 实验在带 EDS 附件的 Nava Nano SEM230 型场发射扫描电子显微镜 (FEI, USA) 上进行. ICP-AES 测定在电感耦合等离子体-原子发射光谱仪 (ICP-AES Baird, USA) 上进行.

$\text{HAuCl}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 均购自天津化学试剂厂. HCOOH 、 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 H_2SO_4 、Nafion 溶液和商业化 Pt/C (Pt 质量百分数为 20%) 均购自国药集团化学试剂有限公司. 化学试剂为分析纯或更高纯度. 所有溶液配制用水均采用 Milli-Q 超纯水 (Millipore, $\geq 18 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$). 所有实验均在室温下进行.

References

- [1] Kim, J.; Roh, C.-W.; Sahoo, S. K.; Yang, S.; Bae, J.; Han, J. W.; Lee, H. *Adv. Energy Mater.* **2018**, *8*, 1701476.
- [2] Marcinkowski, M. D.; Murphy, C. J.; Liriano, M. L.; Wasio, N. A.; Lucci, F. R.; Sykes, E. C. H. *ACS Catal.* **2015**, *5*, 7371.
- [3] Fan, H. s.; Cheng, M.; Wang, L.; Song, Y. j.; Cui, Y.; Wang, R. m. *Nano Energy* **2018**, *48*, 1.
- [4] Wang, X.-M.; Wang, M.-E.; Zhou, D.-D.; Xia, Y.-Y. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2011**, *13*, 13594.
- [5] Li, M.; Liu, R.; Han, G.; Tian, Y.; Chang, Y.; Xiao, Y. *Chin. J. Chem.* **2017**, *35*, 1405.
- [6] Li, N. *Chin. J. Chem.* **2016**, *34*, 1129.
- [7] Cao, J.; Zhu, Z.; Zhao, W.; Xu, J.; Chen, Z. *Chin. J. Chem.* **2016**, *34*, 1086.
- [8] Liu, J.; Wu, B.; Gao, Y. *Acta Chim. Sinica* **2012**, *70*, 1743. (刘佳佳, 郭冰, 高颖, 化学学报, **2012**, *70*, 1743.)
- [9] Shi, Y.; Li, J.; Xing, J.; Xiao, M.; Chen, Y.; Zhou, Y.; Lu, T.; Tang, Y. *Acta Chim. Sinica* **2012**, *70*, 1257. (施毅, 李建萍, 邢俊飞, 肖梅玲, 陈煜, 周益明, 陆天虹, 唐亚文, 化学学报, **2012**, *70*, 1257.)
- [10] Huang, X.; Zhao, Z.; Fan, J.; Tan, Y.; Zheng, N. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 4718.
- [11] Xia, B. Y.; Wu, H. B.; Yan, Y.; Lou, X. W.; Wang, X. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 9480.
- [12] Ji, X.; Lee, K. T.; Holden, R.; Zhang, L.; Zhang, J.; Botton, G. A.; Couillard, M.; Nazar, L. F. *Nat. Chem.* **2010**, *2*, 286.
- [13] Wang, R.; Wang, C.; Cai, W.-B.; Ding, Y. *Adv. Mater.* **2010**, *22*, 1845.
- [14] Zhang, Q.; Yao, Z.; Zhou, R.; Du, Y.; Yang, P. *Acta Chim. Sinica* **2012**, *70*, 2149. (张强, 姚章权, 周蓉, 杜玉扣, 杨平, 化学学报, **2012**, *70*, 2149.)
- [15] Zhou, R.; Zhang, H.; Du, Y.; Yang, P. *Acta Chim. Sinica* **2011**, *69*, 1533. (周蓉, 张红梅, 杜玉扣, 杨平, 化学学报, **2011**, *69*, 1533.)
- [16] Plowman, B. J.; Jones, L. A.; Bhargava, S. K. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 4331.

- [17] Xu, M.; Sui, Y.; Xiao, G.; Yang, X.; Wei, Y.; Zou, B. *Nanoscale* **2017**, *9*, 2514.
- [18] Wang, Z.; Ning, S.; Liu, P.; Ding, Y.; Hirata, A.; Fujita, T.; Chen, M. *Adv. Mater.* **2017**, *29*, 1703601.
- [19] He, F.; Qiao, Z.; Qin, X.; Chao, L.; Tan, Y.; Xie, Q.; Yao, S. *Sens. Actuators B: Chem.* **2019**, *296*, 126679.
- [20] Liu, J.; Cao, L.; Huang, W.; Li, Z. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2011**, *3*, 3552.
- [21] Plowman, B. J.; O'Mullane, A. P.; Selvakannan, P. R.; Bhargava, S. K. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 9182.
- [22] Qiu, H.; Tang, T.; Asif, M.; Huang, X.; Hou, Y. *Adv. Funct. Mater.* **2019**, *29*, 1808468.
- [23] Mattarozzi, L.; Cattarin, S.; Comisso, N.; Guerriero, P.; Musiani, M.; Verlati, E. *Electrochim. Acta* **2016**, *198*, 296.
- [24] Li, R.; Mao, H.; Zhang, J.; Huang, T.; Yu, A. *J. Power Sources* **2013**, *241*, 660.
- [25] Kottakkat, T.; Klingan, K.; Jiang, S.; Jovanov, Z. P.; Davies, V. H.; El-Nagar, G. A. M.; Dau, H.; Roth, C. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2019**, *11*, 14734.
- [26] Yuan, W.; Zhang, J.; Shen, P. K.; Li, C. M.; Jiang, S. P. *Electrochim. Acta* **2016**, *190*, 817.
- [27] Pilapil, B. K.; van Drunen, J.; Makonnen, Y.; Beauchemin, D.; Jerkiewicz, G.; Gates, B. D. *Adv. Funct. Mater.* **2017**, *27*, 1703171.
- [28] Xi, Z.; Lv, H.; Erdosy, D. P.; Su, D.; Li, Q.; Yu, C.; Li, J.; Sun, S. *Nanoscale* **2017**, *9*, 7745.
- [29] Wang, C.; van der Vliet, D.; More, K. L.; Zaluzec, N. J.; Peng, S.; Sun, S.; Daimon, H.; Wang, G.; Greeley, J.; Pearson, J.; Paulikas, A. P.; Karapetrov, G.; Strmcnik, D.; Markovic, N. M.; Stamenkovic, V. R. *Nano Lett.* **2011**, *11*, 919.
- [30] Al Amri, Z.; Mercer, M. P.; Vasiljevic, N. *Electrochim. Acta* **2016**, *210*, 520.
- [31] You, H.; Zhang, F.; Liu, Z.; Fang, J. *ACS Catal.* **2014**, *4*, 2829.
- [32] Sneed, B. T.; Young, A. P.; Jalalpoor, D.; Golden, M. C.; Mao, S.; Jiang, Y.; Wang, Y.; Tsung, C.-K. *ACS Nano* **2014**, *8*, 7239.
- [33] Wang, X.; Orikasa, Y.; Uchimoto, Y. *ACS Catal.* **2016**, *6*, 4195.
- [34] Saleem, F.; Xu, B.; Ni, B.; Liu, H.; Nosheen, F.; Li, H.; Wang, X. *Adv. Mater.* **2015**, *27*, 2013.
- [35] Ramani, S.; Sarkar, S.; Vemuri, V.; Peter, S. C. *J. Mater. Chem. A* **2017**, *5*, 11572.
- [36] Xu, H.; Yan, B.; Li, S.; Wang, J.; Wang, C.; Guo, J.; Du, Y. *Chem. Eng. J.* **2018**, *334*, 2638.
- [37] Huang, Y.; Zhao, T.; Zeng, L.; Tan, P.; Xu, J. *Electrochim. Acta* **2016**, *190*, 956.
- [38] Li, D.; Meng, F.; Wang, H.; Jiang, X.; Zhu, Y. *Electrochim. Acta* **2016**, *190*, 852.
- [39] Zhang, S.; Shao, Y.; Yin, G.; Lin, Y. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 2211.
- [40] Wang, R.; Liu, J.; Liu, P.; Bi, X.; Yan, X.; Wang, W.; Ge, X.; Chen, M.; Ding, Y. *Chem. Sci.* **2014**, *5*, 403.
- [41] Kang, Y.; Qi, L.; Li, M.; Diaz, R. E.; Su, D.; Adzic, R. R.; Stach, E.; Li, J.; Murray, C. B. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 2818.
- [42] Fu, G.-T.; Xia, B.-Y.; Ma, R.-G.; Chen, Y.; Tang, Y.-W.; Lee, J.-M. *Nano Energy* **2015**, *12*, 824.
- [43] Choi, M.; Ahn, C.-Y.; Lee, H.; Kim, J. K.; Oh, S.-H.; Hwang, W.; Yang, S.; Kim, J.; Kim, O.-H.; Choi, I.; Sung, Y.-E.; Cho, Y.-H.; Rhee, C. K.; Shin, W. *Appl. Catal. B: Environ.* **2019**, *253*, 187.
- [44] Tao, X.; Li, L.; Qi, X.; Wei, Z. *Acta Chim. Sinica* **2017**, *75*, 237. (陶熊新, 李莉, 齐学强, 魏子栋, 化学学报, **2017**, *75*, 237.)
- [45] Guo, J. W.; Zhao, T. S.; Prabhuram, J.; Chen, R.; Wong, C. W. *J. Power Sources* **2006**, *156*, 345.

(Cheng, B.; Fan, Y.)