基于发光共振能量转移的比率型上转换荧光纳米探针检测次硝酸

王培培^a 梁涛^a 左苗苗^b 李贞^{*,b} 刘志洪^{*,a}

(^a 武汉大学 化学与分子科学学院 武汉 430072)

(^b 湖北大学 化学化工学院 武汉 430062)

摘要 次硝酸(Nitroxyl, HNO)由一氧化氮(NO)经单电子还原和质子化作用产生,在生理和病理过程中都有着重要作用。本工作构建了一种基于发光共振能量转移(Luminescence resonance energy transfer, LRET)的比率型上转换纳米探针用于检测生物体系中HNO含量。该探针以上转换纳米颗粒(Upconversion nanoparticles, UCNPs)为能量供体,有机染料FI-TP为能量受体构建。FI-TP能特异性识别HNO并与之反应生成FI-HNO, FI-HNO在400~500 nm处具有明显的吸收峰,与UCNPs的蓝色发射光谱重叠,从而发生LRET过程。随着HNO浓度增加, FI-HNO的荧光强度($F_{525\text{ nm}}$)逐渐增强, UCNPs的荧光强度($F_{480\text{ nm}}$)逐渐下降,比率信号($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$)逐渐增加,并与HNO浓度对数呈良好的线性关系,该探针的线性检测范围为3~100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,检出限23.4 $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。实验结果表明该比率探针特异性强,灵敏度高,并可成功实现在活细胞和生物组织中HNO的检测。

关键词 上转换荧光纳米颗粒; 发光共振能量转移; 比率信号; 次硝酸; 荧光成像

A Ratiometric Upconversion Nanoprobe for Detection of HNO Based on Luminescence Resonance Energy Transfer

Wang, Peipei^a Liang, Tao^a Zuo, Miaomiao^b Li, Zhen^{*,b} Liu, Zhihong^{*,a}

(^a College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072)

(^b College of Chemistry and Chemical Engineering, Hubei University, Wuhan 430062)

Abstract Nitroxyl (HNO), produced by nitric oxide (NO) with one-electron reduction and protonation, has recently received substantial interest due to its important roles in various biological functions and pharmacological activities. Research indicates that HNO also has many potential pharmacological applications for different diseases. Therefore, the development of a reliable method for HNO assay in biosystems is highly desired. Ratiometric fluorescent probes show significant advantages over traditional “turn-on” ones, because simultaneous measurement of two emission signals can provide a built-in correction and thus minimize the inaccurate fluorescence signal readouts. As far as we know, there is no ratiometric fluorescent probe for HNO detection based on upconversion nanoparticles (UCNPs). Herein, a ratiometric nanoprobe for HNO assay was constructed based on the luminescence resonance energy transfer (LRET) principle by using UCNPs with a core-shell structure ($\text{NaYbF}_4\text{:}30\%\text{Gd@NaYF}_4\text{:}2\%\text{Yb:}1\%\text{Tm}$) as the energy donor and an organic dye FI-TP as the potential energy acceptor. The oleate-coated UCNPs (OA-UCNPs) and FI-TP were assembled through hydrophobic interaction to construct the upconversion nanoprobe (termed as FI-TP-UCNPs). Because of the ring-closed form, FI-TP displayed weak absorption and was non-fluorescent, which blocked the LRET process. After reaction with HNO, the triphenylphosphine moiety left and released FI-HNO with the fluorescent ring-open form. FI-HNO showed strong absorption in the range of 400~500 nm, which completely overlapped with the blue luminescence of UCNPs and triggered the LRET process between UCNPs and FI-HNO. Thus, the luminescence from UCNPs around 480 nm decreased and the emission from FI-HNO around 525 nm increased with a [HNO]-dependent manner. The ratiometric luminescence intensity $F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$ showed a good linear relationship ($R^2=0.9914$) to the logarithm of AS (Angeli's salt, a generally used HNO donor) concentration in the range of 3~100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ and the limit of detection was 23.4 $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$. The excellent sensitivity, stability, selectivity and low cytotoxicity endow FI-TP-UCNPs with the superior capability for HNO assay *in vitro* and *in vivo*. We found that FI-TP-UCNPs probe is appropriate for monitoring HNO in living cells as well as imaging HNO in liver tissues. This probe may be a powerful tool for HNO assay in various physiological processes.

Keywords upconversion nanoparticles; luminescence resonance energy transfer; ratiometric signal; nitroxyl; fluorescence bioimaging

* E-mail: zhenli@hubei.edu.cn; zhliu@whu.edu.cn

Received May 6, 2020; published June 3, 2020.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21625503, 21807028).

项目受国家自然科学基金(Nos. 21625503, 21807028)资助。

1 引言

次硝酸(Nitroxyl, HNO)由一氧化氮(NO)经过单电子还原和质子化作用产生,化学性质独特,在多种生理和病理过程中发挥着重要作用^[1-4].研究表明,HNO可与生物硫醇反应,抑制某些含硫醇的酶活性,如甘油醛-3-磷酸脱氢酶和乙醛脱氢酶等^[5].HNO还可刺激心血管扩张,因此被作为治疗酗酒和心脏衰竭的潜在药物^[6-10].在生理病理状态下,HNO含量低,半衰期短,极易发生脱水二聚反应,检测难度大^[11].因此,开发可靠的用于检测生物系统中HNO的分析方法具有极大的应用价值.

荧光分析法由于具有灵敏度高、非侵入性以及较高的时空分辨率等优点而被广泛用于生物样品的分析检测^[12-14].目前,检测HNO的荧光探针多为有机小分子探针,且主要基于将Cu(II)还原为Cu(I)^[15,16]或者2-(二苯基膦)苯甲酸与HNO之间发生施陶丁格反应(Staudinger)^[17-20]的机理构建.利用施陶丁格反应机理构建的探针能够有效降低生物还原剂如抗坏血酸、谷胱甘肽等的影响,对活性氧类物质(ROS)及活性氮类物质(RNS)均具有较好的选择性^[21-23].但是这些有机小分子探针多用可见光激发,存在生物组织穿透深度低、生物背景荧光强、易光漂白等问题.因此,开发一种新型的、适于在生物体系特异性检测HNO的荧光探针是非常必要的.

上转换荧光纳米颗粒(Upconversion nanoparticles, UCNPs)具有近红外光激发,反斯托克斯发射的特征^[24,25],能够有效消除生物样品的自发荧光,并提高生物成像的穿透深度.此外,UCNPs还具有斯托克斯位移大、光稳定性好、发射谱带窄等优点,能有效避免激发光的干扰且适合长时间成像.因此,UCNPs是制备荧光探针的优良材料,上转换荧光纳米探针已在生物传感及成像领域显示出极大的优势^[26-33].

与传统“turn-on”类型的探针相比,比率型探针同时测量两个发射信号,可以提供内置校正来降低由于探针分布不均匀、样品厚度等问题而产生的测量误差,提高在生物体系中检测的准确性^[34-37].据我们所知,目前还没有基于UCNPs的比率型HNO探针的报道.本工作基于发光共振能量转移(Luminescence resonance energy transfer, LRET)原理,以具有独特结构的UCNPs为能量供体,有机染料FI-TP为潜在能量受体,成功构建了一种用于特异性测定HNO的比率型纳米探针.如图1所示,探针与HNO反应后,FI-TP转换为FI-HNO,触发UCNPs与染料之间的LRET过程,此时UCNPs的荧光被猝灭,并出现FI-HNO的荧光发射.比率荧光信号,即FI-HNO的荧光发射强度($F_{525\text{ nm}}$)与UCNPs的上转换荧光强度($F_{480\text{ nm}}$)的比值,与HNO浓度的对数呈良好的线性关系,可用于HNO的定量检测.相比于完全依赖UCNPs的不同波长发射信号实现比率变化的探针,这

种基于染料和UCNPs发射构建的比率探针与目标物响应后,UCNPs荧光信号减弱,染料荧光信号增强,比率信号变化更加明显,可有效提高探针的检测灵敏度,使探针能更真实地反映目标物浓度的变化.

图1 基于LRET原理构建比率型FI-TP-UCNPs探针及对HNO响应的原理图

Figure 1 Schematic illustration of the construction of FI-TP-UCNPs ratiometric probe and sensing of HNO through LRET principle

2 结果与讨论

2.1 FI-TP-UCNPs的响应机理

荧光素类染料具有优良的光物理性能,分子结构易修饰,很适合作为UCNPs的能量受体.因此,本工作合成一种荧光素类衍生物FI-TP作为可特异性识别HNO的能量受体.与HNO反应前,FI-TP为无吸收的闭环状态,抑制了LRET过程.与HNO发生施陶丁格反应后,FI-TP释放三苯基膦单体并转换为开环状态的FI-HNO,FI-HNO在400~500 nm处具有明显吸收(图2A),与UCNPs的蓝色发射光谱相匹配,LRET过程得以发生.由于开环结构的FI-HNO具有强的荧光性能(图2B),LRET的发生会同时引起UCNPs荧光(480 nm)的减弱及染料荧光(525 nm)的增强,从而可根据染料与UCNPs荧光强度的比值进行HNO的定量分析.

2.2 UCNPs的表征

本文合成了核壳结构的UCNPs ($\text{NaYbF}_4\text{:}30\%\text{Gd}@ \text{NaYF}_4\text{:}2\%\text{Yb:}1\%\text{Tm}$)^[38-40],其中 Gd^{3+} 用于控制晶核生长速度,减小纳米颗粒粒径^[41].与传统结构($\text{NaYF}_4\text{:Yb,Tm}$)相比,这种结构的UCNPs具有两个优势:首先,发光离子(Tm^{3+})限域在纳米颗粒表面的薄层内,有效缩短了发光离子与受体间的距离.由于LRET效率与供-受体间距离的六次方成反比^[40,42,43],距离的减少可显著提高LRET效率;其次,核内高浓度掺杂的敏化剂 Yb^{3+} 增强了UCNPs对近红外光的吸收能力,能够显著提高UCNPs的亮度^[44].掺杂在壳层的 Yb^{3+} 起到桥联离子的作用,能提高发光离子的整体泵浦效率,因此对壳层中 Yb^{3+} 浓度进行优化,确定 Yb^{3+} 浓度为2%(图S1).

图2 (A) FI-TP、FI-HNO 的吸收光谱和 UCNP 的发射光谱; (B) FI-TP 对不同浓度 AS (Angel's salt, HNO 供体) 的响应

Figure 2 (A) Absorption spectra of FI-TP and FI-HNO as well as the emission spectrum of UCNP; (B) Emission spectra of FI-TP responding to different concentrations of AS (Angeli's salt, a generally used HNO donor)

对合成的 UCNP 进行表征, 透射电子显微镜图像 (Transmission electron microscopy, TEM) 表明本文制备的 UCNP 具有良好的形貌和均一的尺寸 (图 3A~D)。其中, 核纳米颗粒的粒径为 (20.0 ± 1.5) nm, 核壳结构 UCNP 的平均粒径为 (27.5 ± 1.7) nm, 壳层厚度为 3.8 nm。所得 UCNP 的 X 射线粉末衍射 (X-ray powder diffraction, XRD) 图像与标准六方相 NaYF_4 的谱图 (JCPDS No. 16-0034) 一致, 表明其为六方相 (图 3E)。

2.3 FI-TP-UCNPs 探针的表征

为实现能量供受体的组装, 两亲性聚合物 DSPE-PEG (分子结构式如图 S2 所示) 通过疏水作用包裹 OA-UCNP, 在 UCNP 表面形成疏水腔。随后 FI-TP 通过疏水-疏水作用负载于疏水腔内, 完成 FI-TP-UCNP 探针的构建^[45]。利用傅里叶变换红外光谱图 (Fourier transform infrared spectra, FTIR) 对 FI-TP-UCNP 探针进行表征, 如图 S3 所示, 1769 cm^{-1} 及 1640 cm^{-1} 分别对应 FI-TP 分子内酯键及 DSPE-PEG 分子内酰胺键的 $\text{C}=\text{O}$ 的伸缩振动峰^[46,47], 证明 FI-TP-UCNP 组装成功。TEM 图像表明在修饰前后, DSPE-PEG@UCNP 与 FI-TP-UCNP 的形貌均未发生明显变化 (图 S4A, B)。由于

图3 (A) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}$ 和 (B) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}@\text{NaYF}_4:\text{Yb:Tm}$ 的透射电子显微镜成像; (C) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}$ 和 (D) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}@\text{NaYF}_4:\text{Yb:Tm}$ 的粒径分布直方图; (E) 核 $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}$ 、核-壳 $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}@\text{NaYF}_4:\text{Yb:Tm}$ 、UCNP@PEG 和 FI-TP-UCNP 的 XRD 图像

Figure 3 The transmission electron microscopy (TEM) images of OA-coated (A) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}$ and (B) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}@\text{NaYF}_4:\text{Yb:Tm}$. Histograms of the size distribution of (C) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}$ and (D) $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}@\text{NaYF}_4:\text{Yb:Tm}$. (E) XRD patterns of the core structure $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}$, core-shell structure $\text{NaYbF}_4:\text{Gd}@\text{NaYF}_4:\text{Yb:Tm}$, UCNP@PEG and FI-TP-UCNP

FI-TP 分子为电中性, 与 FI-TP 结合之后, DSPE-PEG@UCNP 的 Zeta 电势未发生显著变化 (图 S5A, B)。DSPE-PEG@UCNP 的水合动力学直径为 150 nm (图 S5C), 与 FI-TP 结合之后, 水合动力学直径变为 190 nm (图 S5D)。在 980 nm 连续激光激发下, 探针与 AS 反应后, 525 nm 处可以明显察到 FI-HNO 的发射, UCNP 在 480 nm 处的发射强度相应地下降 (图 S6), 由此证明我们成功构建了一个基于 LRET 的比率型检测平台。

2.4 FI-TP-UCNPs 探针对 HNO 的响应

随后我们探究了 FI-TP-UCNP 对 HNO 的响应性能。首先, 对影响探针响应性能的因素进行优化, 图 S7 显示了 FI-TP-UCNP 与 HNO 反应的动力学曲线。由图可知比率信号 ($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$) 随时间逐渐增大, 在 50 min 时达到平台。为确保反应完全, 将孵育时间定为 1 h。染料 FI-TP 的负载量对探针的响应性能也会产生显著影响, 如图 S8 所示, 染料浓度在 $60 \sim 300\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 范围时, 随

染料浓度增加, 比率信号($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$)显著增大. 当 FI-TP 的浓度达到 $400\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 此时 FI-TP 的负载量达到饱和, 比率信号增加趋势不明显. 因此, 选择 $300\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 作为构建探针的最优染料浓度.

在最佳条件下, 探究 FI-TP-UCNPs 对 HNO 的响应. 如图 4A 所示, 在 $0\sim 100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 范围内, 随 HNO 浓度增加, UCNPs 的荧光强度($F_{480\text{ nm}}$)逐渐降低, FI-HNO 的荧光强度($F_{525\text{ nm}}$)逐渐增强. 比率信号($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$)在 $3\sim 100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 范围内与 AS 浓度对数呈良好的线性关系($R^2 = 0.9914$), 线性方程为 $F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}} = -0.0493 + 0.25239c$ (c 为 AS 浓度的对数) (图 4B), 检测限($3\sigma/s$, s 为线性方程斜率)为 $23.4\text{ nmol}\cdot\text{L}^{-1}$, 与目前报道检测 HNO 的有机小分子探针灵敏度相当(表 S1). 上述结果表明该探针在水溶液中对 HNO 有较好的响应性能.

图 4 (A) FI-TP-UCNPs 对不同浓度 AS 响应的发射光谱; (B) 比率信号($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$)与 AS 浓度的对数之间的线性关系

Figure 4 (A) Emission spectra of FI-TP-UCNPs responding to different concentrations of AS. (B) The linear relationship between ratiometric fluorescence signal ($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$) of FI-TP-UCNPs and the logarithm of AS concentration

2.5 FI-TP-UCNPs 探针的选择性与稳定性

为实现生物体系中的应用, 荧光探针需具备良好的选择性及稳定性以克服复杂生物环境产生的干扰. 为考察探针的选择性, 在相同条件下测试探针对其他干扰物的响应. 如图 S9 所示, 金属离子、氨基酸、ROS、RSS(活性硫类物质)、RNS 等干扰物对比率荧光信号的影响较

小, 探针对 HNO 有较好的选择性. 随后探究 FI-TP-UCNPs 探针的热稳定性和 pH 稳定性. 如图 S10A 所示, 在 $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下孵育 2 h , 上转换荧光强度基本无变化. 此外, 如图 S10B 所示, 在 $4.5\sim 8.0$ 的 pH 范围内, 探针的上转换荧光强度基本保持稳定. 以上结果表明探针具有良好的选择性、热稳定性和 pH 稳定性, 满足进行生物体系中 HNO 成像分析的前提.

2.6 细胞成像

为确保探针具有足够的生物相容性, 首先采用 CCK-8 试验考察探针的细胞毒性. 如图 S11 所示, 在与不同浓度 FI-TP-UCNPs ($0\sim 0.6\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$) 孵育 24 h 后, HeLa 细胞存活率无明显变化, 表明探针毒性较低, 适用于生物成像. 随后, 本工作考察了 FI-TP-UCNPs 监测活细胞中 HNO 含量变化的能力. FI-TP-UCNPs ($0.3\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$) 探针与 HeLa 细胞孵育 2 h , 通过胞吞形式进入细胞^[48], 随后用不同浓度的 AS ($0, 10, 50, 100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 处理细胞 1 h 后进行荧光成像. 如图 5A~D 所示, 随着 HNO 浓度增大, UCNPs 通道的荧光发射强度逐渐降低,

图 5 HeLa 细胞的共聚焦成像, (A~D) 用 FI-TP-UCNPs ($0.3\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$) 孵育 2 h , 然后细胞用不同浓度的 AS (A: 0 ; B: $10\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; C: $50\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; D: $100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 处理 1 h ; (E) 图(A~D)的比率信号($F_{\text{FI-HNO}}/F_{\text{UCNPs}}$). 收集 $400\sim 500\text{ nm}$ (UCNPs 通道)和 $500\sim 600\text{ nm}$ (FI-HNO 通道)的信号, 比例尺: $20\text{ }\mu\text{m}$

Figure 5 Confocal microscopic images of HeLa cells incubated with FI-TP-UCNPs ($0.3\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$) for 2 h : (A) cells incubated with FI-TP-UCNPs only; (B~D) cells treated with (B) $10\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AS; (C) $50\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AS; (D) $100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AS after pretreated with FI-TP-UCNPs. (E) Ratiometric signal of FI-HNO emission to UCNPs emission in images (A~D). The emissions were collected at $400\sim 500\text{ nm}$ (UCNPs channel) and $500\sim 600\text{ nm}$ (FI-HNO channel), respectively. Scale bar: $20\text{ }\mu\text{m}$

FI-HNO 通道的荧光发射强度逐渐增强, HNO 浓度为 $100 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 比率信号达到最大(图 5E), 这与溶液中的测试结果相符. 证明 FI-TP-UCNPs 可应用于活细胞内 HNO 浓度的变化监测.

根据文献报道, 机体内气体信号分子 H_2S 与 NO 相互作用(“串扰”机制)生成 HNO^[49]. 本文初步探究了活细胞中 H_2S 与 NO 相互作用生成 HNO 的过程. 文献报道 Na_2S 和 DETA NONOate 可作为产生 H_2S 和 NO 的供体^[50], 因此使用二者探究该过程. 如图 6C 所示, 只有同时添加了 Na_2S 与 DETA NONOate, 才可以观察到 UCNPs 通道信号减弱, FI-HNO 通道信号增强. 而只使用 FI-TP-UCNPs 处理的图 6A、未使用 DETA NONOate 处理的图 6B 及使用 *N*-乙酰-*L*-半胱氨酸(*N*-acetyl-*L*-cysteine, NAC, 巯基清除剂)处理的图 6D 中

图 6 HeLa 细胞探针的共聚焦成像, (A~D)用 FI-TP-UCNPs ($0.3 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$)孵育 2 h, 然后(A) 只用探针处理; (B) 用 $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 处理 0.5 h; (C) 用 $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 处理 0.5 h, 再用 $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ DETA NONOate 处理 1 h; (D) $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 处理 0.5 h, 再加入 $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ NAC 处理 0.5 h, 最后再用 $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ DETA NONOate 处理 1 h; (E) 图(A~D)的比率信号($F_{\text{FI-HNO}}/F_{\text{UCNPs}}$). 收集 400~500 nm (UCNPs 通道)和 500~600 nm (FI-HNO 通道)的信号, 比例尺: 20 μm . **Figure 6** Confocal microscopic images of HeLa cells incubated with FI-TP-UCNPs ($0.3 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$) for 2 h: (A) cells incubated with FI-TP-UCNPs only; (B) cells pretreated with $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ for 0.5 h; (C) cells pretreated with $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ for 0.5 h and $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ DETA NONOate for another 1 h; (D) cells pretreated with $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ for 0.5 h and then $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ NAC for another 0.5 h, finally $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ DETA NONOate was added for 1 h. (E) Ratiometric signal of FI-HNO emission to UCNPs emission in images (A~D). Images were acquired at 400~500 nm (UCNPs channel) and 500~600 nm (FI-HNO channel), respectively. Scale bar: 20 μm

均只能观察到 UCNPs 通道出现荧光, FI-HNO 通道荧光信号不明显. 基于以上测试结果, 证明 FI-TP-UCNPs 可用于活细胞中监测 H_2S 与 NO 共同作用产生的 HNO, 有望用于生理病理过程中 HNO 浓度的监测.

2.7 组织成像

为进一步考察 FI-TP-UCNPs 在活体内的分析性能, 测试了 FI-TP-UCNPs 对小鼠肝脏组织中 HNO 的响应能力^[51,52]. 因为根据文献报道, 粒径为 20~150 nm 的纳米颗粒在肝脏中富集较多, 所以选取肝脏进行成像^[53]. 将 FI-TP-UCNPs ($200 \mu\text{L}$, $5 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 分散于生理盐水)通过腹腔注射至 Balb/c 小鼠(雄性, 约 20 g), 20 min 后腹腔注射不同浓度的 AS 溶液(体积为 $100 \mu\text{L}$, 物质的量分别为 0, 0.5 μmol 和 1 μmol). 3 h 后将小鼠解剖并取肝脏组织, 切片后进行共聚焦成像. 如图 7 所示, 探针在肝脏组织内均匀分布. 随着 AS 注射量的增加, UCNPs 通道的信号逐渐减弱, FI-HNO 通道的信号逐渐增强, 该现象与溶液、细胞中的现象一致, 证明 FI-TP-UCNPs 可以测定生物组织中 HNO 的浓度变化.

图 7 小鼠肝脏切片的共聚焦成像, (A~C) 用 FI-TP-UCNPs ($0.3 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$)探针小鼠进行腹腔注射, 然后腹腔注射不同浓度的 AS (A: 0; B: 0.5 μmol ; C: 1 μmol); (D) 图(A~C)的比率信号($F_{\text{FI-HNO}}/F_{\text{UCNPs}}$). 收集 400~500 nm (UCNPs 通道)和 500~600 nm (FI-HNO 通道)的信号, 比例尺: 200 μm . **Figure 7** Confocal microscopic images of mice liver slices injected with FI-TP-UCNPs ($0.3 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$). (A~C) Mice injected with AS (A: 0 μmol ; B: 0.5 μmol ; C: 1 μmol). (D) Ratiometric fluorescence signal of images (A~C). The emissions were collected at 400~500 nm (UCNPs channel) and 500~600 nm (FI-HNO channel), respectively. Scale bar: 200 μm .

3 结论

成功构建了用于 HNO 检测的比率型上转换荧光纳米探针. 该探针基于 LRET 原理, 以 UCNP 为能量供体, 荧光素衍生物 FI-TP 为潜在能量受体. 与 HNO 特异性反应后, 由于触发了 LRET 作用, UCNP 荧光强度减弱, 受体荧光逐渐增强, 比率信号 ($F_{525\text{ nm}}/F_{480\text{ nm}}$) 与 AS 浓度对数间具有良好的线性关系. 该探针具有较高的灵敏度及良好的稳定性、选择性、生物相容性, 成功实现了对活细胞以及肝脏组织中 HNO 的检测和成像. 同时, 比率信号也提高了检测结果的可靠性. 基于其优良性能, 该探针有望用于监测各种生理病理过程中 HNO 的含量变化.

4 实验部分

4.1 FI-TP 的合成

合成路线如图 S12 所示. 化合物 **2** 和 **4** 按照文献报道合成^[45,54]. 化合物 **5** 由化合物 **2** (200 mg, 0.6 mmol) 和化合物 **4** (185 mg, 0.72 mmol) 溶解于甲磺酸中, 在 60 °C 反应 8 h, 再经过硅胶柱层析得到的. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.03 (d, $J=7.3$ Hz, 1H), 7.71~7.58 (m, 2H), 7.16 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 6.77 (dd, $J=5.1, 2.4$ Hz, 2H), 6.71~6.52 (m, 4H), 3.98 (t, $J=6.5$ Hz, 2H), 1.84~1.73 (m, 2H), 1.44 (d, $J=7.0$ Hz, 2H), 1.26 (s, 24H), 0.88 (t, $J=6.8$ Hz, 3H).

FI-TP 通过下列合成步骤得到. 将 2-(二苯基膦)苯甲酸 (0.17 mmol) 溶于无水 *N,N*-二甲基甲酰胺 (*N,N*-Dimethylformamide, DMF) 中. 在冰浴条件下, 加入 37 mg (0.2 mmol) 的 1-乙基-(3-(二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 (1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide hydrochloride, EDCI) 和 2 mg (0.02 mmol) 的 4-二甲氨基吡啶 (4-dimethylaminopyridine, DMAP). 反应 0.5 h 后, 加入 110 mg (0.2 mmol) 化合物 **5**, 升温至室温并搅拌过夜. 反应混合物倒入水中, 用乙酸乙酯萃取后旋蒸除去有机溶剂, 最后用硅胶柱层析分离, 得到产物 **FI-TP** 64 mg, 产率为 45%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.28~8.20 (m, 1H), 8.01 (d, $J=7.4$ Hz, 1H), 7.58~7.69 (m, 2H), 7.49~7.44 (m, 2H), 7.38~7.26 (m, 10H), 7.14 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.02~6.97 (m, 1H), 6.95 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 6.76~6.70 (m, 2H), 6.69~6.64 (m, 1H), 6.64~6.57 (m, 2H), 3.97 (t, $J=6.5$ Hz, 2H), 1.87~1.73 (m, 2H), 1.51~1.40 (m, 2H), 1.32~1.22 (m, 24H), 0.88 (t, $J=6.8$ Hz, 3H) (图 S13). ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ : 169.37, 164.76, 161.03, 153.13, 152.24, 151.83, 151.75, 141.72, 141.44, 137.51, 137.40, 135.08, 134.52, 134.14, 134.13, 133.93, 133.92, 132.76, 131.43, 131.41, 129.79, 128.93, 128.87, 128.86, 128.66, 128.64, 128.58, 128.57, 128.38, 126.51, 125.05, 124.08, 117.45, 116.73,

112.34, 110.61, 110.46, 101.35, 82.60, 68.42, 31.94, 29.71, 29.69, 29.67, 29.61, 29.58, 29.37, 29.09, 26.01, 22.71, 14.14 (图 S14). HRMS (m/z): $[M+Na]^+$ calcd for $[C_{55}H_{57}O_6NNa]^+$ 867.3785, found 867.377 (图 S15).

4.2 油酸修饰的上转换纳米颗粒(OA-UCNPs)合成

UCNP 根据逐层晶种生长法合成. 首先, 将 0.5 mmol 油酸盐 [$n(Yb^{3+}):n(Gd^{3+})=70:30$], 20 mmol 氟化钠 (NaF), 10 mL 油酸 (Oleic acid, OA) 和 10 mL 十八烯 (1-octadecene, ODE) 加入到三口烧瓶中. 抽真空, 在氩气保护下, 升温至 110 °C 保持 1 h, 随后升温至 320 °C 保持 75 min. 取出 4 mL 反应液用于之后的表征, 然后将分散在 8 mL OA/ODE 混合液中的 0.4 mmol 油酸盐 [$n(Y^{3+}):n(Yb^{3+}):n(Tm^{3+})=75:4:1$] 匀速加入到混合液中, 继续保持 320 °C 反应 40 min. 混合液冷却至室温, 用等体积的乙醇使纳米颗粒沉淀下来, 纳米颗粒用体积比为 1:1 的己烷/乙醇洗涤三次后, 分散在己烷里备用.

4.3 制备 FI-TP-UCNPs 探针

将 1 mg·mL⁻¹ 的 OA-UCNPs 和等质量的 DSPE-PEG 分散在氯仿中, 溶液搅拌过夜直至氯仿挥发完全, 将残留物 (DSPE-PEG@UCNPs) 分散在超纯水中. FI-TP 溶于 DMF 中, 然后缓慢滴加至搅拌中的 DSPE-PEG@UCNPs 中, 过夜搅拌. 离心除去多余的 DSPE-PEG 和 FI-TP, 沉淀用超纯水洗涤两次后并分散在超纯水中, 得到 FI-TP-UCNPs, 使其终浓度为 1 mg·mL⁻¹.

4.4 FI-TP-UCNPs 在水溶液中的响应

在 HEPES (100 mmol·L⁻¹, pH=7.2) 缓冲溶液中, 0.05 mg·mL⁻¹ 的 FI-TP-UCNPs 与不同浓度的 AS (0~100 μ mol·L⁻¹) 混合, 37 °C 反应 1 h. 以 980 nm 连续激光器为激发光源, 收集 400~600 nm 范围内的荧光信号.

4.5 选择性

在 HEPES (100 mmol·L⁻¹, pH=7.2) 缓冲溶液中, 0.05 mg·mL⁻¹ 的 FI-TP-UCNPs 与 AS (100 μ mol·L⁻¹) 和其他干扰物 (100 μ mol·L⁻¹) 在 37 °C 孵育 1 h. 以 980 nm 连续激光器为激发光源, 收集 400~600 nm 范围内的荧光信号.

4.6 稳定性

在 HEPES (100 mmol·L⁻¹, pH=7.2) 缓冲溶液中, 0.05 mg·mL⁻¹ 的 FI-TP-UCNPs 在 37 °C 孵育 2 h, 收集不同时段的上转换荧光信号, 测定探针的热稳定性. 在磷酸缓冲溶液内, 测定不同 pH 对探针的影响, 37 °C 条件下孵育 1 h, 收集上转换荧光信号, 测定探针的 pH 稳定性.

4.7 细胞毒性

探针的毒性用 CCK-8 的实验方法探究. 首先将 HeLa 细胞接种于 96 孔板中, 使用含有 10% 胎牛血清和

1%青霉素/链霉素的DMEM培养基, 37 °C培养24 h. 随后加入含有不同浓度 FI-TP-UCNPs 探针(0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6 mg·mL⁻¹)的新鲜培养基继续培养24 h. 之后每孔加入10 μL的CCK-8, 继续孵育4 h. 最后用酶标仪测定450 nm处的吸光度, 计算细胞存活率, 细胞存活率的计算方式为(FI-TP-UCNPs 组的平均吸光度/对照组的平均吸光度)×100%.

4.8 细胞成像

将 HeLa 细胞接种于共聚焦小皿中, 培养24 h. 然后用含有0.03 mg·mL⁻¹探针的新鲜培养基继续孵育2 h. 用PBS清洗三次以除去未进入细胞的探针, 接着加入含有不同浓度 AS (0、10、50、100 μmol·L⁻¹)的新鲜培养基继续孵育1 h. 用PBS清洗三次后, 共聚焦成像.

接着探究该探针能否对气体分子 H₂S 与 NO 相互作用产生的 HNO 成像. 将 HeLa 细胞接种于共聚焦小皿中, 分为四组, 培养24 h. 然后用含有0.03 mg·mL⁻¹探针的新鲜培养基继续孵育2 h. 第一组只使用 FI-TP-UCNPs 处理2 h. 第二组用 FI-TP-UCNPs 处理后继续用200 μmol·L⁻¹ Na₂S 处理30 min. 第三组重复第二组的操作后再加入1 mmol·L⁻¹ DETA NONOate 孵育1 h. 第四组依然重复第二组的操作, 在加入 DETA NONOate 前, 先用1 mmol·L⁻¹ NAC 孵育30 min. 最后, 用PBS清洗三次, 共聚焦成像.

4.9 组织成像

Balb/c 小鼠(雄性, 20 g)由中国武汉古德生物科技有限公司提供, 通过腹腔注射向小鼠($n=3$)体内注射 FI-TP-UCNPs (200 μL, 5 mg·mL⁻¹分散于生理盐水). 20 min 后, 通过腹腔注射的方法向对应小鼠体内注射不同浓度的 AS 溶液(体积为100 μL, 物质的量分别为0, 0.5 μmol 和 1 μmol). 3 h 后, 将小鼠解剖并取肝脏组织, 冰切, 共聚焦成像.

References

- [1] Chen, X.; Tian, X.; Shin, I.; Yoon, J. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 4783.
- [2] Chen, X.; Wang, F.; Hyun, J. Y.; Wei, T.; Qiang, J.; Ren, X.; Shin, I.; Yoon, J. *Chem. Soc. Rev.* **2016**, *45*, 2976.
- [3] Fukuto, J. M.; Switzer, C. H.; Miranda, K. M.; Wink, D. A. *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* **2005**, *45*, 335.
- [4] Fukuto, J. M.; Carrington, S. J. *Antioxid. Redox. Signaling* **2011**, *14*, 1649.
- [5] Wong, P. S.-Y.; Hyun, J.; Fukuto, J. M.; Shiota, F. N.; Demaster, E. G.; Shoeman, D. W.; Nagasawa, H. T. *Biochemistry* **1998**, *37*, 5362.
- [6] Jackson, M. I.; Fields, H. F.; Lujan, T. S.; Cantrell, M. M.; Lin, J.; Fukuto, J. M. *Arch. Biochem. Biophys.* **2013**, *538*, 120.
- [7] Johnson, G. M.; Chozinski, T. J.; Gallagher, E. S.; Aspinwall, C. A.; Miranda, K. M. *Free Radical Biol. Med.* **2014**, *76*, 299.
- [8] Nakagawa, H. *Nitric Oxide* **2011**, *25*, 195.
- [9] Fukuto, J. M.; Cisneros, C. J.; Kinkade, R. L. *Inorg. Biochem.* **2013**, *118*, 201.
- [10] Switzer, C. H.; Flores-Santana, W.; Mancardi, D.; Donzelli, S.; Basudhar, D.; Ridnour, L. A.; Miranda, K. M.; Fukuto, J. M.; Paolucci, N.; Wink, D. A. *Biochim. Biophys. Acta Bioenerg.* **2009**, *1787*, 835.
- [11] Shafirovich, V.; Lymar, S. V. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2002**, *99*, 7340.
- [12] Li, X.; Gao, X.; Shi, W.; Ma, H. *Chem. Rev.* **2014**, *114*, 590.
- [13] Yuan, L.; Lin, W.; Zheng, K.; Zhu, S. *Acc. Chem. Res.* **2013**, *46*, 1462.
- [14] Zhang, H.; Liu, R.; Tan, Y.; Xie, W. H.; Lei, H.; Cheung, H. Y.; Sun, H. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2015**, *7*, 5438.
- [15] Rosenthal, J.; Lippard, S. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 5536.
- [16] Wrobel, A. T.; Johnstone, T. C.; Liang, A. D.; Lippard, S. J.; Rivera-Fuentes, P. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 4697.
- [17] Li, H.; Yao, Q.; Xu, F.; Xu, N.; Ma, X.; Fan, J.; Long, S.; Du, J.; Wang, J.; Peng, X. *Anal. Chem.* **2018**, *90*, 4641.
- [18] Ali, F.; Sreedharan, S.; Ashoka, A. H.; Saeed, H. K.; Smythe, C. G. W.; Thomas, J. A.; Das, A. *Anal. Chem.* **2017**, *89*, 12087.
- [19] Jiao, C.-P.; Liu, Y.-Y.; Lu, W.-J.; Zhang, P.-P.; Wang, Y.-F. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, *39*, 591 (in Chinese). (矫春鹏, 刘媛媛, 路文娟, 张平平, 王延凤, 有机化学, **2019**, *39*, 591.)
- [20] Wang, X.-F.; Wei, C.; Li, X.-Y.; Zheng, X.-Y.; Geng, X.-W.; Zhang, P.-Z.; Li, X.-L. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, *39*, 469. (王晓芬, 魏超, 李雪艳, 郑雪阳, 耿晓维, 张平竹, 李小六, 有机化学, **2019**, *39*, 469.)
- [21] Cline, M. R.; Toscano, J. P. *J. Phys. Org. Chem.* **2011**, *24*, 993.
- [22] Zhou, Y.; Liu, K.; Li, J.-Y.; Fang, Y.; Zhao, T.-C.; Yao, C. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 1290.
- [23] Mcquade, L. E.; Lippard, S. J. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2010**, *14*, 43.
- [24] Zheng, W.; Huang, P.; Tu, D.; Ma, E.; Zhu, H.; Chen, X. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 1379.
- [25] Yang, D.; Ma, P.; Hou, Z.; Cheng, Z.; Li, C.; Lin, J. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 1416.
- [26] Chen, G.; Qiu, H.; Prasad, P.; Chen, X. *Chem. Rev.* **2014**, *114*, 5161.
- [27] Zhu, X.; Feng, W.; Chang, J.; Tan, Y.-W.; Li, J.; Chen, M.; Sun, Y.; Li, F. *Nat. Commun.* **2016**, *7*, 10437.
- [28] Zhou, L.; Wang, R.; Yao, C.; Li, X.; Wang, C.; Zhang, X.; Xu, C.; Zeng, A.; Zhao, D.; Zhang, F. *Nat. Commun.* **2015**, *6*, 7350.
- [29] Gu, B.; Zhang, Q. *Adv. Sci.* **2018**, *5*, 1700609.
- [30] Su, Q.; Feng, W.; Yang, D.; Li, F. *Acc. Chem. Res.* **2017**, *50*, 32.
- [31] Wang, S.; Liu, L.; Fan, Y.; El-Toni, A. M.; Alhoshan, M. S.; Li, D.; Zhang, F. *Nano Lett.* **2019**, *19*, 2418.
- [32] Fan, Y.; Liu, L.; Zhang, F. *Nano Today* **2019**, *25*, 68.
- [33] Fan, Y.; Zhang, F. *Adv. Optical. Mater.* **2019**, *7*, 1801417.
- [34] Li, X.; Guo, Z.; Zhao, T.; Lu, Y.; Zhou, L.; Zhao, D.; Zhang, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, *55*, 2464.
- [35] Liu, L.; Wang, S.; Zhao, B.; Pei, P.; Fan, Y.; Li, X.; Zhang, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 7518.
- [36] Lin, R.-Y.; Chen, Y.; Tao, G.-Y.; Pei, X.-J.; Liu, F.; Li, N. *Acta Chim. Sinica* **2017**, *75*, 1103 (in Chinese). (林若韵, 陈阳, 陶广宇, 裴晓静, 刘锋, 李娜, 化学学报, **2017**, *75*, 1103.)
- [37] Chen, K.; Han, B.-C.; Ji, S.-X.; Sun, J.; Gao, Z.-Z.; Hou, X.-F. *Acta Chim. Sinica* **2019**, *77*, 365 (in Chinese). (陈凯, 韩百川, 嵇思鑫, 孙瑾, 高振忠, 侯贤锋, 化学学报, **2019**, *77*, 365.)
- [38] Ma, C.; Xu, X.; Wang, F.; Zhou, Z.; Liu, D.; Zhao, J.; Guan, M.; Lang, C. I.; Jin, D. *Nano Lett.* **2017**, *17*, 2858.
- [39] Wen, S.; Zhou, J.; Zheng, K.; Bednarkiewicz, A.; Liu, X.; Jin, D. *Nat. Commun.* **2018**, *9*, 2415.
- [40] Siefert, C.; Mehlenbacher, R. D.; Peng, C. S.; Zhang, Y.; Fischer, S.; Lay, A.; McLellan, C. A.; Alivisatos, A. P.; Chu, S.; Dionne, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 16997.
- [41] Wang, F.; Han, Y.; Lim, C. S.; Lu, Y.; Wang, J.; Xu, J.; Chen, H.; Zhang, C.; Hong, M.; Liu, X. *Nature* **2010**, *463*, 1061.
- [42] Han, S.; Deng, R.; Xie, X.; Liu, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 11702.
- [43] Zhong, Y.; Tian, G.; Gu, Z.; Yang, Y.; Gu, L.; Zhao, Y.; Ma, Y.; Yao, J. *Adv. Mater.* **2014**, *26*, 2831.
- [44] Min, Q.; Zhao, L.; Qi, Y.; Lei, J.; Chen, W.; Xu, X.; Zhou, D.; Qiu, J.; Yu, X. *Nanoscale* **2018**, *10*, 19031.
- [45] Maeda, H.; Fukuyasu, Y.; Yoshida, S.; Fukuda, M.; Saeki, K.; Matsuno, H.; Yamauchi, Y.; Yoshida, K.; Hirata, K.; Miyamoto, K.; *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, *43*, 2389.
- [46] Cen, Y.; Wu, Y.-M.; Kong, X.-J.; Wu, S.; Yu, R.-Q.; Chu, X. *Anal. Chem.* **2014**, *86*, 7119.
- [47] Tao, L.; Li, Z.; Wang, P.; Zhao, F.; Liu, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 14696.
- [48] Zhao, F.; Zhao, Y.; Liu, Y.; Chang, X.; Chen, C.; Zhao, Y. *Small* **2011**, *7*, 1322.
- [49] Yang, M.; Fan, J.; Sun, W.; Du, J.; Long, S.; Shao, K.; Peng, X. *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 8583.
- [50] Suarez, S. A.; Muñoz, M.; Alvarez, L.; Venâncio, M. F.; Rocha, W. R.; Bikiel, D. E.; Marti, M. A.; Doctorovich, F. J. *Am. Chem. Soc.*

- 2017, 139, 14483.
- [51] Jing, X.; Yu, F.; Chen, L. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 14253.
- [52] Li, J.-B.; Wang, Q.; Liu, H.-W.; Yin, X.; Hu, X.-X.; Yuan, L.; Zhang, X.-B. *Chem. Commun.* **2019**, 55, 1758.
- [53] Blanco, E.; Shen, H.; Ferrari, M. *Nat. Biotechnol.* **2015**, 33, 941.
- [54] Liu, Y.; Chen, M.; Cao, T.; Sun, Y.; Li, C.; Liu, Q.; Yang, T.; Yao, L.; Feng, W.; Li, F. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, 135, 9869.

(Cheng, B.)