基于类芬顿反应的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 纳米递药体系的构建及应用蔡政^{a,b} 张颖雯^a 姜立萍^{*,a} 朱俊杰^{*,a}^(a) 南京大学 化学化工学院 生命分析化学国家重点实验室 南京 210023)^(b) 南京医科大学 药学院 南京 211166)

摘要 利用肿瘤微环境与普通组织的差异,我们设计了一种基于类芬顿反应(Fenton-like reaction)的微环境响应的纳米递药体系($\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$)。首先利用热分解法制备得到锰的氧化物(Mn_3O_4)纳米粒子,基于化疗药物阿霉素(DOX)与Mn原子的配位作用,该纳米粒子可以负载并递送DOX,其最外层包裹的酸敏脂质体能够有效防止药物在递送过程中的泄露。在肿瘤细胞的弱酸性和高浓度谷胱甘肽的微环境中,脂质体膜破裂,其中的 Mn_3O_4 纳米粒子被谷胱甘肽还原、分解,并释放出DOX。共聚焦成像结果表明,MCF-7细胞与 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 共孵育后,细胞中活性氧探针的荧光显著增加,表明该递药体系可以通过下调细胞中的谷胱甘肽的含量引发细胞中的活性氧含量增加。噻唑蓝(MTT)和流式细胞实验结果表明,相比于单一的化疗药物, $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 的细胞毒性增强,这可能归因于还原产物 Mn^{2+} 触发了类芬顿反应从而将细胞中内源性的 H_2O_2 转化为毒性更强的 $\cdot\text{OH}$ 。氧化活性物质介导的细胞凋亡与化疗药物的细胞毒性相互促进,增强了对细胞的凋亡能力。本体系利用外源性的物质激发内源性的细胞毒性,增强了化疗药物的治疗效果,为肿瘤治疗提供了新的研究策略。

关键词 锰的氧化物; 纳米递药体系; 类芬顿反应; 肿瘤微环境

The Construction and Application of $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ Nano-drug Delivery System Based on Fenton-Like ReactionZheng Cai^{a,b} Yingwen Zhang^a Liping Jiang^{*,a} Junjie Zhu^{*,a}^(a) State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210023, China)^(b) School of Pharmacy, Nanjing Medical University, Nanjing 211166, China)

Abstract The tumor microenvironment with low pH and high-level glutathione is different from other tissues, which provides more possible strategies for designing drug delivery systems (DDSs). In this manuscript, we designed a microenvironment-responsive $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ nano-DDS. Mn_3O_4 nanoparticles were prepared by thermal decomposition. Based on coordination of the chemotherapy drug doxorubicin (DOX) with Mn atom, the Mn_3O_4 nanoparticles could load and deliver DOX. A layer of sensitive liposomes was assembled on the outermost layer to further effectively prevent the leakage of DOX during the delivery process. X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis results showed the manganese oxide was Mn_3O_4 . The morphology and particle size of Mn_3O_4 were characterized by transmission electron microscope (TEM) and dynamic light scattering (DLS). Results showed that the Mn_3O_4 nanoparticles were a relatively uniform polyhedron with a particle size of around 20 nm. The drug loading of particles was 100 $\mu\text{g}/\text{mg}$. In weakly acidic microenvironment of tumor cells, the liposome membrane ruptured. In addition, the high-level glutathione microenvironment was also conducive to the decomposition of Mn_3O_4 and the DOX was released in cells. Confocal imaging results demonstrated that after co-incubation with the Mn_3O_4 particles, the fluorescence of reactive oxygen species (ROS) probe in cancer cells increased significantly, indicating that the DDS could trigger an increase of ROS in cells by down-regulating the content of glutathione. The amount of ROS depended on the concentration of added particles and the incubation time. MTT and flow cytometry experiment results showed that $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ had more cell cytotoxic compared to the single chemotherapy drug. It might be ascribed to the Fenton-like reaction triggered by the reduction product Mn^{2+} , which converted the H_2O_2 in the cell into the more toxic $\cdot\text{OH}$ and promoted apoptosis. The ROS-mediated apoptosis and chemotherapy played a synergistic effect to enhance the ability of cell apoptosis. This proposed $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ nano-DDS uses exogenous substances to stimulate endogenous cytotoxicity and enhance the effect of chemotherapy drug, providing new research strategies for tumor treatment.

Keywords manganese oxide; nano-drug delivery system; Fenton-like reaction; tumor microenvironment

* E-mail: jianglp@nju.edu.cn; jjzhu@nju.edu.cn

Received December 24, 2020; published February 2, 2021.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21475057, 21775070).

国家自然科学基金(Nos. 21475057, 21775070)资助项目。

1 引言

化疗作为一种治疗肿瘤的手段,主要是通过化疗药物产生细胞毒性而诱导肿瘤细胞凋亡.然而,单独的化疗具有治疗范围狭窄、副作用强和增强肿瘤耐药性的缺点.为了改善化疗的治疗效果,通常将化疗与其他治疗方式联合使用.近年来,融合多种治疗方式的协同治疗已显示出超加和的治疗效果,在癌症治疗中具有巨大潜力^[1-4].

耗氧细胞在代谢过程中会产生一系列的氧化活性物质(ROS),包括超氧阴离子、过氧化氢(H_2O_2)、单线态氧和羟基自由基($\cdot\text{OH}$)等,具有通过破坏脂类、蛋白质和DNA等生物分子来杀死癌细胞的能力^[5-7].在正常的生理状态下,氧自由基是正常的生理、生化过程的参与者,它能刺激吞噬细胞和中性粒细胞的吞噬杀菌功能,激发各种免疫活性等.因此,机体需要通过自由基的不断生成与清除的平衡来维持其有利而无害的生理性适宜浓度.研究表明,高浓度的ROS会破坏细胞的动态平衡,引起氧化应激反应(Oxidative stress),从而诱导细胞凋亡甚至导致其坏死.越来越多的实验数据表明,与正常细胞相比,肿瘤细胞常处于异常的氧化应激状态,原有的ROS稳态被破坏,包括 H_2O_2 在内的活性氧的生成增加,使得肿瘤细胞的ROS水平较正常细胞要高一些,肿瘤系统自身通过激活抗氧化防御系统(Antioxidant defense system, ADS)来适应这种氧化应激^[8-9].正常细胞和肿瘤细胞氧化还原平衡的差异为恶性肿瘤细胞的选择性杀伤提供了生物学线索.

肿瘤细胞也会利用ROS来促进其肿瘤发展所需的条件,然而,这取决于ROS应激的浓度和持续时间,高水平的ROS也可导致细胞损伤和细胞凋亡.外源性物质会削弱细胞的抗氧化防御能力,或将ROS浓度增加到细胞无法生存的水平或阈值,肿瘤细胞也容易因此受到进一步的ROS损伤^[10-13].

谷胱甘肽(Glutathione, GSH)是一种天然抗氧化剂,广泛分布于各种生物细胞内,是细胞中最主要的、含量最丰富的含巯基的低分子肽. GSH是由谷氨酸(Glutamate)、半胱氨酸(Cysteine)及甘氨酸(Glycine)组成的三肽,有氧化型(GSSG)和还原型(GSH)两种形式,以还原型为主. GSH作为一种著名的细胞内抗氧化剂,在肿瘤细胞中是过表达的,它在保护细胞免受各种损伤方面起着重要的作用;然而,肿瘤细胞中升高的GSH水平被证明会增加其对化疗、放射线和化学动力学疗法的抵抗性^[14-16].

一般情况下,肿瘤细胞可以通过上调氧化系统(如增加GSH浓度)来对抗ROS的破坏作用,以适应氧化应激^[17-20].因此,高浓度(0.1~10 mmol/L)的GSH普遍存在于哺乳动物、植物和微生物细胞内,其中动物的肝脏细胞中含量最高,例如大鼠肝细胞内浓度可达到10 mmol/L.通过消耗谷胱甘肽GSH或产生ROS而触发氧

化应激,是开发抗癌药物一个新的思路. GSH作为一种优良的生物刺激物,在构建可在肿瘤细胞内选择性和特异性释放的纳米药物传递系统时受到了广泛的关注.

目前,锰的氧化物(如 MnO_2 , Mn_2O_3 和 Mn_3O_4)在天然土壤和沉积物中无处不在,其具有较低的环境毒性.经典的芬顿反应(Fenton reaction)利用铁(Fe^{2+})催化作用,分解 H_2O_2 产生高反应性的羟基自由基($\cdot\text{OH}$),诱导细胞内氧化应激^[21-23].研究表明,锰的氧化物具有独特的理化性质,如动态的氧化还原电势,大的比表面积和多种氧化态等.锰的氧化物也可以作为一种有效的非均相类Fenton催化剂的材料.外源性的Mn氧化物纳米粒子,一方面可以消耗细胞内的GSH,削弱细胞抗氧化防御系统的抗氧化能力而引发氧化应激,还原产物 Mn^{2+} 易被肝脏和肾脏清除,解决了器官累积和生物安全问题^[14];另一方面生成的 Mn^{2+} 可以发生类芬顿反应(Fenton-like reaction),通过与细胞内源性代谢物(如 H_2O_2 和 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}^+$)反应,在肿瘤细胞内产生大量 $\cdot\text{OH}$,增强ROS介导的细胞凋亡能力.细胞的高氧化应激状态联合化疗药物治疗,能有效提高治疗效率,为联合治疗提供了新的策略.

本工作中,我们利用高温热分解油酸锰的方法得到锰的氧化物(Mn_3O_4),将其作为载体,负载抗癌药物阿霉素(Doxorubicin, DOX),进一步包裹酸敏性的脂质体(Liposome, Lip),建立了一个多功能的药物递送体系 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$ (图1).该药物递送体系进入肿瘤细胞后,在弱酸环境内,脂质层被破坏,在弱酸性和高浓度GSH双重作用下, Mn_3O_4 纳米粒子分解,释放出化疗药物,并且同步释放出具有芬顿活性的 Mn^{2+} ,从而将线粒体产生的内源性 H_2O_2 转化为毒性较强的 $\cdot\text{OH}$,增加了细胞的氧化应激性.随着GSH含量的下调,抗氧化防御系统被损伤,ROS介导的细胞凋亡与化疗药物的协同效应增强了对细胞的杀伤效果.

图1 肿瘤微环境响应的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$ 药物递送体系自组装过程和应用

Figure 1 The preparation and application of tumor microenvironment responsive $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$ drug delivery system

2 结果与讨论

2.1 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 纳米粒子的表征

为了制备性质稳定的纳米药物载体,首先在沸点较高的十八烯溶剂中,通过高温热解油酸锰前驱体的方法得到了平均粒径为 10 nm,单分散的 Mn_3O_4 纳米粒子(图 2a).接着利用聚丙烯酸(PAA, $M_r=1800$)将粒子从油相中转移到水相中,得到了分散性良好,粒径约为 15~20 nm 的纳米粒子(图 2b).然后用薄膜法在 Mn_3O_4 表面包裹一层酸敏脂质体,产物粒径约为 100 nm(图 2c).扫描电子显微镜(SEM)下显示 Mn 的氧化物为多面体结构(图 2d).采用动态光散射法(DLS)监测水相中 Mn_3O_4 粒子, $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 粒子以及 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 粒子的水合粒径(图 2e),实验数据表明各种纳米粒子均为单分散性,

在其组装过程中粒径逐步增大. zeta 电位仪记录了纳米粒子在层层组装过程中表面电荷的变化(图 2f).水相中的 Mn_3O_4 纳米粒子表面有 PAA 聚电解质,测得的 zeta 电位是负值,约为 (-16.6 ± 0.922) mV.在静电作用下,带负电的 Mn_3O_4 粒子表面吸附了带正电荷的 DOX,导致 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 粒子表面电位值略微正移^[24],约为 (-15.4 ± 1.64) mV.空白脂质体表面是带负电荷,约为 (-21.3 ± 6.24) mV.包裹了脂质体后的材料表面电荷约为 (-19.1 ± 1.88) mV.以上表征表明我们成功制备得到了 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 纳米粒子.

用能量色散 X 荧光光谱(EDX)进一步分析了 Mn 的氧化物的元素含量,测得 Mn : O 的原子比为 30.24 : 43.76,约为 0.7 : 1,推测 Mn 的氧化物主要为 Mn_3O_4 .图 3a 是 Mn_3O_4 粒子的 X 射线衍射图,图中显示的衍射

图 2 Mn_3O_4 纳米粒子的 TEM 图像: 在环己烷溶剂中(a); 用 PAA 处理后在水溶剂中(b); 包裹了脂质体后的 $\text{Mn}_3\text{O}_4@Lip$ (磷钨酸负染) (c); Mn_3O_4 纳米粒子的 SEM 图像(d); Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 粒子在水溶液中的粒径分布图(e); Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$, 空白脂质体和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 的 zeta 电势(f)

Figure 2 TEM images of Mn_3O_4 nanoparticles: in cyclohexane solvent (a); after treated by PAA in water solvent (b); $\text{Mn}_3\text{O}_4@Lip$ (phosphotungstic acid negative staining) (c); SEM image of Mn_3O_4 nanoparticles (d); hydrodynamic size distributions of Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ and $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ particles in water (e); the zeta potential of Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$, blank Lip and $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ (f)

图 3 Mn_3O_4 粒子的 XRD 衍射图(a)和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{OA}$ 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{PAA}$ FT-IR 谱图(b)

Figure 3 X-ray diffraction pattern of Mn_3O_4 particles (a) and FT-IR spectra of $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{OA}$ and $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{PAA}$ (b)

角 2θ 分别为 36° , 40° 和 60° , 分别对应于 Mn_3O_4 晶体的 (103), (004) 和 (321) 晶面 (JCPDS 24-0734)^[24], 由此判断产物以 Mn_3O_4 为主. 由 FT-IR 红外图 (图 3b) 可知, 热分解得到的油相中的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{OA}$ 在 2956 cm^{-1} 处有一个肩峰, 是油酸中 $-\text{CH}_2-$ 长链产生的对称振动峰之一. 转入水相后, 这个峰在 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{PAA}$ 中消失; 而在 1700 cm^{-1} 附近新出现的吸收峰是 PAA 中的羰基特征峰, 表明 Mn_3O_4 表面原来的油酸已被 PAA 替代^[25].

2.2 药物的负载与释放

DOX 是一种典型的广谱抗癌药物, 它的盐酸盐表面是带正电荷的, 可通过静电作用被吸附到 Mn_3O_4 纳米粒子上; DOX 与 Mn_3O_4 还可以生成 $\text{Mn}-\text{N}$ 配位键, 增加吸附的强度. Mn_3O_4 纳米粒子为药物分子提供了许多固定点, 可以充当药物输送的载体. 通过实验计算得到药物负载量为 $100\text{ }\mu\text{g}/\text{mg}$.

为了研究 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 粒子的药物释放机制, 我们首先研究了不同 pH 值对释放量的影响. 在 pH 值分别为 5.0 和 7.4 的两种缓冲溶液中, 24 h 以后分别有 47% 和 23% 的 DOX 释放出来 (图 4a). 酸性介质可以使 DOX 质子化, 进而容易从负电荷的 Mn_3O_4 表面脱离. 这种在 pH 7.4 时的低泄漏而在 pH 5.0 时的敏感响应表明: $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 的药物释放可以由环境 pH 值控制. 肿瘤细胞中含量较高的 GSH 也会促进 Mn_3O_4 的溶解, 进而促进 DOX 的释放, 随着 GSH 浓度的增加 (1, 5, 10, 20 $\mu\text{mol}/\text{mL}$), DOX 的释放速率也在增加 (图 4b), 证明了 DOX 释放量对 GSH 浓度的依赖性. 在相同的 GSH 浓度条件下, DOX 在弱酸性环境中的释放速率比中性环境中更快 (图 4c). 图 5 为含有 GSH (10 $\mu\text{mol}/\text{mL}$) 的缓冲溶液 (pH=5.0) 中不同时间点监测到的 Mn_3O_4 纳米粒子的形貌, 随着时间的延长, Mn_3O_4 纳米粒子逐渐分解了. 这些结果都表明, Mn_3O_4 作为负载药物的载体, 能对肿瘤细胞微环境的高浓度 GSH 和低 pH 值刺激有所响应, 从而可达到控制药物释放的目的.

2.3 类芬顿反应产生 $\cdot\text{OH}$

Mn_3O_4 纳米粒子在 GSH 作用下被还原为 Mn^{2+} ^[26], Mn^{2+} 通过类芬顿反应可以将细胞中的 H_2O_2 还原反应生成高反应活性的 $\cdot\text{OH}$. 我们用亚甲基蓝评估了类芬顿反应产生 $\cdot\text{OH}$ 的效率^[27]. $\cdot\text{OH}$ 可以使亚甲基蓝分解, 因此, 溶液中亚甲基蓝的吸光值的大小取决于溶液中 $\cdot\text{OH}$ 的浓度. 图 6 可以看出, 亚甲基蓝在 665 nm 处的吸收值在下降, 证明载体 Mn_3O_4 纳米粒子与 GSH 反应后产生的 Mn^{2+} 可以与 H_2O_2 反应进一步产生 $\cdot\text{OH}$.

2.4 体外细胞活性实验

我们进行了 MTT 测试用以评估 DOX, $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 以及 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 对 MCF-7 细胞的体外细胞毒性; 利用不同药物剂量下的细胞存活率来评估 MCF-7 细胞对药物的敏感性. 空白载体 Mn_3O_4 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4@\text{Lip}$ 在浓

图 4 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 中 DOX 的累积释放量, 在不同缓冲溶液 (pH=7.4, 5.0) 中 (a); 在不同浓度的 GSH 溶液中 (b); 在 GSH 溶液浓度均为 10 $\mu\text{mol}/\text{mL}$, 不同缓冲溶液中: pH=5.0, pH=7.4 (c)

Figure 4 The cumulative release of DOX from $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ (a) in different buffer solutions (pH=7.4, 5.0); in different concentration of GSH (b); in the same GSH solution (10 $\mu\text{mol}/\text{mL}$), with different buffer solution, pH=5.0, and pH=7.4 (c)

图 5 Mn_3O_4 纳米粒子在含 GSH (10 $\mu\text{mol}/\text{mL}$) 的缓冲溶液 (pH=5.0) 中 2, 8 和 24 h 的 TEM 图

Figure 5 TEM images of Mn_3O_4 nanoparticles in buffer solution (pH=5.0) including GSH (10 $\mu\text{mol}/\text{mL}$) for 2, 8 and 24 h

度小于 $20\text{ }\mu\text{g/mL}$ 时对细胞活性没有很大影响(图 7a), 当浓度高于 $30\text{ }\mu\text{g/mL}$ 时, 对细胞活性有一定的抑制作用. 当载体进一步负载了 DOX 后, 对比游离的 DOX, Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 四种不同剂型,

图 6 Mn_3O_4 用 GSH 处理后的上清液和 H_2O_2 反应, 在 665 nm 处亚甲基蓝溶液的吸光值随时间的变化

Figure 6 The absorption change of methylene blue solutions at 665 nm during treated with the supernatant and H_2O_2 . The supernatant was got after Mn_3O_4 reacted with GSH

图 7 MTT 法评估不同剂型的体外细胞毒性. MCF-7 细胞分别与 Mn_3O_4 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4@\text{Lip}$ (a); Free-DOX, Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ (b) 共孵育 48 h. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ ($n = 3$)

Figure 7 The cell cytotoxicity of MCF-7 treated with Mn_3O_4 and $\text{Mn}_3\text{O}_4@\text{Lip}$ (a); Free-DOX, Mn_3O_4 , $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ and $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ (b) for 48 h, respectively. Error bars indicate s.d. ($n = 3$). * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ (two-tailed t-test)

图 8 流式分析含 DOX $3\text{ }\mu\text{g/mL}$, Mn_3O_4 $60\text{ }\mu\text{g/mL}$ 的不同剂型与 MCF-7 细胞共孵育 24 h 诱导的细胞凋亡, 使用 Annexin V-FITC/PI 染色 (I) 对照组; (II) Free-DOX; (III) Mn_3O_4 ; (IV) $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$; (V) $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$

Figure 8 Flow cytometry analysis of MCF-7 cells apoptosis induced by different formulations with DOX $3\text{ }\mu\text{g/mL}$, Mn_3O_4 $60\text{ }\mu\text{g/mL}$ for 24 h, using Annexin V-FITC/PI staining, (I) Control; (II) Free-DOX; (III) Mn_3O_4 ; (IV) $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$; (V) $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$

示, 用 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 处理的细胞与其他组相比, 该组标记凋亡细胞的荧光更强, 位于右下象限和右上象限的凋亡早期和晚期细胞的比例达到 64.4%, 远远高于 $\text{DOX}(\text{II})(38.7\%)$ 组和 $\text{Mn}_3\text{O}_4(\text{III})(37.3\%)$ 组. 流式细胞分析的结果表明, $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 可以诱导细胞凋亡, 且与单一的 DOX 和 Mn_3O_4 纳米粒子相比效果更好, 展现了化疗药物和 ROS 介导细胞凋亡的协同能力.

2.5 共聚焦显微镜成像检测活性氧(ROS)和材料的细胞定位

$\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 与 MCF-7 细胞共孵育 12 h 后, 用 DAPI 对细胞核进行染色. 在共聚焦显微镜下观察荧光成像, 可以从 DOX 荧光以及细胞核荧光的相对位置来判断材料在细胞内部的分布. 由材料释放出的 DOX 红色荧光在细胞中可见, 有部分 DOX 已经进入到了细胞核中(图 9). 说明肿瘤细胞的弱酸性和高 GSH 浓度的微环境使 Mn_3O_4 分解, 触发了药物的释放.

氧化应激是细胞中氧化还原不平衡的状态, 其中过量的 ROS 产生使细胞抗氧化防御能力降低, 从而导致

相关细胞成分的变性, 介导细胞凋亡和细胞坏死. 我们利用 ROS 检测试剂盒进行了染色标记, 用以表征材料 Mn_3O_4 在细胞中对 ROS 水平的影响. 使用 ROS 探针 (DCFH-DA) 对不同时间、不同浓度 Mn_3O_4 处理的 MCF-7 细胞进行染色^[31]. 共聚焦显微镜成像记录了细胞内荧光强度的变化(图 10a, b), 并且利用 Image J 软件对荧光

图 9 MCF-7 与 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 共孵育 12 h 后的激光共聚焦成像图. 红色的荧光来自于复合物中的 DOX , 蓝色的荧光来自于 DAPI 染色的细胞核, 确定复合物在细胞中的位置. 红色标尺为 50 μm

Figure 9 Confocal microscopy images of MCF-7 cells incubated with $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ for 12 h. Red fluorescence was from DOX released from drug delivery system, and blue fluorescence came from the cell nuclei stained by DAPI to local the site of the complex. The red scale bar is 50 μm

图 10 MCF-7 细胞共聚焦成像图, (a) 与 20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Mn_3O_4 分别共孵育 2, 4, 8 h; (b) 与不同浓度 5, 10, 20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Mn_3O_4 共孵育 4 h. 绿色荧光来自于 DCFH-DA 探针. 红色标尺为 50 μm , 绿色标尺为 75 μm . 细胞内 DCFH-DA 荧光强度中值(MFI)(c)不同孵育时间; (d) 不同 Mn_3O_4 浓度. 使用 Image J 分析软件, 每次分析都不少于 40 个细胞

Figure 10 Confocal microscopy images of MCF-7 cells (a) incubated with 20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Mn_3O_4 for 2, 4, 8 h, respectively; (b) incubated with 5, 10, 20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Mn_3O_4 for 4 h, respectively. The green fluorescence came from the DCFH-DA probe. The red scale bar is 50 μm and the green scale bar is 75 μm . Quantitative median fluorescence intensity (MFI) of DCFH-DA in cells. Different incubation time (c); different concentration of Mn_3O_4 (d). Use Image J to analyze at least 40 cells each time.

强度进行定量分析(图 10c, d). 从共聚焦图和软件分析结果可知, Mn_3O_4 与细胞共孵育一定时间后, ROS 探针荧光强度随着孵育时间和加入的 Mn_3O_4 浓度的量的增加而增强, 显示细胞中的 ROS 水平与 Mn_3O_4 的浓度和作用时间呈正相关性, 表明 Mn_3O_4 诱导了 MCF-7 细胞氧化应激的产生.

3 结论

本工作构建了一个基于类芬顿反应的, 对肿瘤微环境响应的纳米递药体系. 该体系由 Mn_3O_4 和脂质体构成. 利用锰元素与抗癌药物 DOX 形成配合物, 将 DOX 吸附在 Mn_3O_4 表面, 然后在其外部包裹带有 PEG 的酸敏脂质体($\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$)从而构建了纳米递药体系. 外层的酸敏脂质体可以减少载药粒子在未达到细胞之前的药物泄露, 并且有利于细胞的内存. 当肿瘤细胞将 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$ 内化后, 肿瘤细胞的弱酸性和较高浓度 GSH 诱导了 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$ 的分解. Mn_3O_4 纳米粒子分解为 Mn^{2+} , 水溶性的 Mn^{2+} 可以被排泄到体外, 避免了不希望的体内积累和长期毒性. 由于 Mn_3O_4 纳米粒子与细胞中的 GSH 反应, 下调了 GSH 浓度, 破坏了原有的氧化-还原平衡, 增加了 ROS 的含量, 引发氧化应激; 同步释放具有类芬顿活性的 Mn^{2+} , 将线粒体产生的内源性 H_2O_2 转化为高毒性自由基 $\cdot\text{OH}$, 并消耗细胞内抗氧化剂 GSH 以防止 $\cdot\text{OH}$ 被清除^[32]. 在氧化应激条件下, 由于肿瘤微环境的抗氧化防御系统的破坏, 增强了化疗的功效^[33-34]. ROS 介导的细胞凋亡与 DOX 介导的化学疗法的协同效应, 使得治疗效果大大提高. 治疗过程中体系释放出的 Mn^{2+} 具有潜在的成像功能, 有望进一步建立一种集同步成像与治疗一体的医疗平台.

4 实验部分

4.1 纳米 Mn_3O_4 及脂质体的合成

参考文献^[35], 并做了一些适当的改进, 利用热分解油酸锰的方法合成锰的氧化物(Mn_3O_4). 首先合成了油酸锰复合物. 将 20 mmol $\text{MnCl}_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 60 mmol 油酸钠溶解在混合溶剂(30 mL 水, 40 mL 乙醇和 70 mL 正己烷)中, 磁力搅拌均匀. 将混合物加热至 70 °C 并持续反应 4 h. 反应结束后, 产物分为水相和有机相两层, 用分液漏斗将两相分离, 取上层油相, 并用水洗两次. 水洗后的油相通过蒸发除去有机溶剂, 得到红褐色胶状的 Mn-oleate 前驱体.

将所得的胶体全部转移到烧瓶中, 室温下溶解在 50 mL 十八烯溶剂中, 进行磁力搅拌并加热到 100 °C, 持续 30 min, 再进行程序升温: 按 3 °C/min 的速率加热到 150 °C, 并在 150 °C 持续加热 30 min; 加热到 200 °C, 并持续 30 min; 加热到 280 °C, 并持续 30 min; 加热到 320 °C, 并持续 60 min. 当反应温度达到 320 °C

时, 反应剧烈发生, 开始透明的溶液颜色逐渐由红褐色逐渐变为橙色, 再变为灰绿色, 最后变为深褐色. 反应结束, 冷却至室温后, 加入 40 mL 丙酮使产物析出, 离心得到深褐色的物质.

参考文献^[36-37]的方法, 将油相中的产物置换到水相中. 称取 600 mg PAA ($M_r=1800$)溶于 60 mL 一缩二乙二醇(DEG)溶剂中, 磁力搅拌分散均匀. 溶液加热到 110 °C 时形成了清澈的液体. 将上一个步骤得到的油酸包裹的锰的氧化物溶解在少量环己烷中, 用注射器缓慢加入. 这个温度持续 1 h. 将溶液温度升高到 240 °C, 持续 2 h. 反应结束后, 冷却至室温, 将乙醇加入到溶液中得到沉淀. 用乙醇/水(体积比为 1:1)多次离心洗涤, 再用蒸馏水离心洗涤, 直到上清液无色, 得到表面用 PAA 改性的 Mn_3O_4 . 65 °C 真空干燥, 得到深褐色固体粉末.

参考文献^[38]的方法制备酸敏脂质体. 将各种脂类物质按一定的物质的量的比 DOPE:CHEMS:CHOL:PEG-DSPE=33:16:23:4.5 溶解在氯仿与甲醇的混合液中(体积比 4:1), 搅拌分散均匀, 旋转蒸发除去有机溶剂, 形成一层薄膜. 真空干燥箱过夜除去残余的溶剂. 用 PBS 缓冲溶液(pH 7.4)超声分散溶解薄膜, 待用.

4.2 纳米递药体系 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$ 的制备

DOX 通过如下步骤被吸附到 Mn_3O_4 纳米颗粒上: 称取 2 mg Mn_3O_4 固体样品用水分散, 再加入不同体积的 DOX 储备液(1 mg/mL)配制成一系列浓度的溶液(50, 100, 150, 200, 250 $\mu\text{g/mL}$)摇床震荡过夜, 180 r/min. 离心取上清液检测其紫外吸光度. DOX 的负载量可以依据 DOX 标准曲线进行定量计算所得.

将负载药物的 Mn_3O_4 纳米粒子($\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$)分散在脂质体的溶液中, 超声、温和搅拌过夜. 离心处理后可得到脂质体包裹的负载药物的 Mn_3O_4 复合物($\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@\text{Lip}$).

4.3 药物释放的研究

为了研究在肿瘤细胞内的微环境对药物释放的影响, 我们进行了不同 pH 值和不同浓度的谷胱甘肽条件下药物释放实验. 取一定量的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 粒子分别分散在 100 μL pH=7.4 和 pH=5.0 两种缓冲溶液中, 放入摇床中, 室温, 180 r/min, 24 h 后离心收集上清液. 另取一定量的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 在室温下, 分散在 100 μL 含不同浓度的 GSH (1, 5, 10, 20 $\mu\text{mol/mL}$)中, 放入摇床中, 180 r/min, 24 h 后离心收集上清液. 称取一定量的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 分别分散在 100 μL 含 GSH 10 $\mu\text{mol/mL}$ 的醋酸缓冲液(pH=5.0)和 PBS 缓冲溶液(pH=7.4), 室温下放入摇床, 180 r/min. 在多个预设时间间隔离心收集上清液, 再加入等体积的含 GSH 的缓冲液. 将收集的上清液通过紫外可见光谱在 480 nm 波长处进行定量分析, 得到 DOX 的释放量.

4.4 类芬顿反应产生 $\cdot\text{OH}$ 的研究

我们用亚甲基蓝(methylene blue)作为指示剂,监测了细胞外 $\cdot\text{OH}$ 的产生.将 Mn_3O_4 (1 mg/mL)分散在含有GSH (10 $\mu\text{mol/mL}$)的缓冲液(pH=5.0)中.室温下,在摇床中振荡4 h.离心取上清液加入100 $\mu\text{mol/L}$ H_2O_2 和8 $\mu\text{g/mL}$ 亚甲基蓝溶液后,用UV-Vis分光光度计监测样品在665 nm处的吸收.

4.5 细胞的培养和细胞活性检测

实验中使用的MCF-7细胞购于凯基生物.MCF-7细胞用DMEM (Dulbecco's modified eagle medium)完全培养基(含体积分数为10%的胎牛血清和青霉素-链霉素)在37 $^{\circ}\text{C}$, CO_2 体积分数为5%的培养箱中体外培养.通过MTT方法测试空白材料以及不同载药剂型对细胞的毒性.在细胞对数生长期,用胰酶消解细胞,收集.将细胞接种在96孔板中(密度为 10^4 个/孔),24 h孵育后,加入含有不同浓度的游离的DOX, $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}$ 和 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 的新鲜培养基代替原上清液.共孵育48 h后,将原培养基弃去,加入100 μL 含有MTT (0.5 mg/mL)的新鲜培养基,再孵育4 h.然后加入100 μL 二甲亚砜(DMSO)代替原始培养基,DMSO溶解96孔板中的紫色晶体,用全波长扫描多功能读数仪读取490 nm处的吸光度,与对照组数据比较,得到细胞的存活率.

为了研究MCF-7细胞的具体凋亡状态,我们又进行Annexin V-FITC/PI双重染色实验,以比较不同剂型诱导的细胞凋亡率和死亡率.将MCF-7细胞接种到六孔板中,密度为 2×10^5 个/孔,在37 $^{\circ}\text{C}$,体积分数为5%的 CO_2 下孵育24 h.弃去原培养液,向六孔板中添加含一定浓度(DOX 3 $\mu\text{g/mL}$, Mn_3O_4 60 $\mu\text{g/mL}$)的不同药物剂型的新鲜培养液,共孵育16 h.收集细胞,离心和洗涤后,加入Annexin V-FITC (5 μL)和PI (5 μL)染色,放置黑暗处15 min,然后使用流式细胞仪测量FL1-H和FL3-H通道的荧光强度.

4.6 共聚焦显微镜成像

纳米载体在细胞内的传输和药物释放过程可以通过共聚焦成像观察.将MCF-7细胞接种在共聚焦皿中,细胞贴壁后与 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$ 共孵育,用PBS洗涤细胞两次后用DAPI染色定位,通过共聚焦显微镜进行成像,收集荧光信号.观察从分解的 Mn_3O_4 中逐渐释放出的DOX荧光以及细胞核的位置.

为了测量细胞内ROS的含量,使用ROS活性氧检测试剂盒.标记了二氯二氢荧光素的二乙酸酯(DCFH-DA)探针可以被细胞内ROS氧化为具有荧光的二氯荧光素(DCF).MCF-7细胞被接种在共聚焦皿中,细胞贴壁后与不同浓度的 $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{DOX}@Lip$,经历不同时间共孵育,将它们用PBS冲洗,然后加入含有DCFH-DA (10 mmol/L)的无血清的新鲜培养基再孵育20 min,用PBS冲洗后用共聚焦显微镜观察其荧光,并用Image J软件

对荧光强度进行定量分析.

References

- [1] Fan, W. P.; Yung, B.; Huang, P.; Chen, X. Y. *Chem. Rev.* **2017**, 117(22), 13566.
- [2] Wang, C.; Xu, H.; Liang, C.; Liu, Y. M.; Li, Z. W.; Yang, G. B.; Cheng, H.; Li, Y. G.; Liu, Z. *ACS Nano* **2013**, 7(8), 6782.
- [3] Melero, I.; Berman, D. M.; Aznar, M. A.; Korman, A. J.; Gracia, J. L. P.; Haanen, J. *Nat. Rev. Cancer* **2015**, 15(8), 457.
- [4] Wang, C.; Xu, L. G.; Liang, C.; Xiang, J.; Peng, R.; Liu, Z. *Adv. Mater.* **2014**, 26(48), 8154.
- [5] Fang, J.; Seki, T.; Maeda, H. *Adv. Drug Deliv. Rev.* **2009**, 61, 290.
- [6] Song, X.; Zhang, H.; Yan, T.; Hong, T.; Zhang, S. *Chin. J. Chem.* **2020**, 38(12), 1489.
- [7] Zhang, L.; Chen, Q.; Wang, J. *Acta Chim. Sinica* **2020**, 78(7), 642 (in Chinese). (张留伟, 陈麒先, 王静云, 化学学报, **2020**, 78(7), 642.)
- [8] Hulsman, N.; Medema, J. P.; Bos, C.; Jongejan, A.; Leurs, R.; Smit, M. J.; de Esch, I. J. P.; Richel, D.; Wijnmans, M. *J. Med. Chem.* **2007**, 50, 2424.
- [9] Szatrowski, T. P.; Nathan, C. F. *Cancer Res.* **1991**, 51, 794.
- [10] Kawanishi, S.; Hiraku, Y.; Pinlaor, S.; Ma, N. *Biol. Chem.* **2006**, 387, 365.
- [11] Huang, G.; Chen, H.; Dong, Y.; Luo, X.; Yu, H.; Moore, Z.; Bey, E. A.; Boothman, D. A.; Gao, J. *Theranostics* **2013**, 3, 116.
- [12] Pelicano, H.; Carney, D.; Huang, P. *Drug Resist. Update* **2004**, 7, 97.
- [13] Trevisan, M.; Browne, R.; Ram, M.; Muti, P.; Freudenheim, J.; Carosella, A. M.; Armstrong, D. *Am. J. Epidemiol.* **2001**, 15, 348.
- [14] Lin, L. S.; Song, J. B.; Song, L.; Ke, K. M.; Liu, Y. J.; Zhou, Z. J.; Shen, Z. Y.; Li, J.; Yang, Z.; Tang, W.; Niu, G.; Yang, H. H.; Chen, X. Y. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, 57, 4902.
- [15] Kumar, R.; Shin, W. S.; Sunwoo, K.; Kim, W. Y.; Koo, S.; Bhuniya, S.; Kim, J. S. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, 44, 6670.
- [16] Wang, J. Q.; Sun, X. R.; Mao, W. W.; Sun, W. L.; Tang, J. B.; Sui, M. H.; Shen, Y. Q.; Gu, Z. W. *Adv. Mater.* **2013**, 25, 3670.
- [17] Cui, Y. N.; Dong, H. Q.; Cai, X. J.; Wang, D. P.; Li, Y. Y. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2012**, 4, 3177.
- [18] Trachootham, D.; Zhou, Y.; Zhang, H.; Demizu, Y.; Chen, Z.; Pelicano, H.; Chiao, P. J.; Achanta, G.; Arlinghaus, R. B.; Liu, J.; Huang, P. *Cancer Cell* **2006**, 10, 241.
- [19] Draï, J.; Bannier, E.; Chazot, C.; Hurot, J. M.; Goedert, G.; Jean, G.; Charra, B.; Laurent, G.; Baltassat, P.; Revol, A. *Il Farmaco* **2001**, 56, 463.
- [20] Kuppusamy, P.; Li, H.; Ilangovan, G.; Cardounel, A. J.; Zweier, J. L.; Yamada, K.; Krishna, M. C.; Mitchell, J. B. *Cancer Res.* **2002**, 62, 307.
- [21] Jung, K.-W.; Lee, S. Y.; Lee, Y. J.; Choi, J.-W. *Ultrason. Sonochem.* **2019**, 57, 22.
- [22] Zhang, C.; Bu, W. B.; Ni, D. L.; Zhang, S. J.; Li, Q.; Yao, Z. W.; Zhang, J. W.; Yao, H. L.; Wang, Z.; Shi, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55(6), 2101.
- [23] Chen, X.; Zhang, H.; Zhang, M.; Zhao, P.; Song, R.; Gong, T.; Liu, Y.; He, X.; Zhao, K.; Bu, W. *Adv. Funct. Mater.* **2020**, 30(6), 1908365.
- [24] Seong, C. Y.; Park, S. K.; Bae, Y.; Yoo, S.; Piao, Y. *RSC Adv.* **2017**, 7, 37502.
- [25] Liu, C. H.; Wang, Z.; Wang, X. K.; Li, Z. P. *Sci. China Chem.* **2011**, 54(8), 1292.
- [26] Zhou, M.; Wang, X.; Lin, S.; Cheng, Y.; Zhao, S.; Lin, J.; Fang, Z.; Lou, Z.; Qin, L.; Wei, H. *Adv. Healthcare Mater.* **2020**, 9(13), 2000064.
- [27] Zhang, Y.; Lin, L.; Liu, L.; Liu, F.; Sheng, S.; Tian, H.; Chen, X. *Bio-materials* **2019**, 216, 119255.
- [28] Xia, T.; Kovochich, M.; Brant, J.; Hotze, M.; Sempf, J.; Oberley, T.; Sioutas, C.; Yeh, J. I.; Wiesner, M. R.; Nel, A. E. *Nano Lett.* **2006**, 6(8), 1794.
- [29] Dharmaraja, A. T. *J. Med. Chem.* **2017**, 60(8), 3221.
- [30] Trachootham, D.; Alexandre, J.; Huang, P. *Nat. Rev. Drug Discovery* **2009**, 8, 579.
- [31] Zhang, Y.; Wang, Y.; Zhao, Y.; Zhang, C.; Gu, W.; Wang, Z.; Zhu, Y.; Wang, S. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, 40(8), 2374.
- [32] Zhang, Y.; Wan, Y.; Liao, Y.; Hu, Y.; Jiang, T.; He, T.; Bi, W.; Lin, J.; Gong, P.; Tang, L.; Huang, P. *Sci. Bull.* **2020**, 65, 564.
- [33] Zhu, W.; Dong, Z.; Fu, T.; Liu, J.; Chen, Q.; Li, Y.; Zhu, R.; Xu, L.; Liu, Z. *Adv. Funct. Mater.* **2016**, 26(30), 5490.

- [34] Zhou, F.; Zheng, T. T.; Abdel-Halim, E. S.; Jiang, L. P.; Zhu, J. J. *J. Mater. Chem. B* **2016**, 4, 2887.
- [35] Shao, C.; Li, S.; Gu, W.; Gong, N. Q.; Zhang, J.; Chen, N.; Shi, X. Y.; Ye, L. *Anal. Chem.* **2015**, 87, 6251.
- [36] Wilhelm, S.; Kaiser, M.; Wurth, C.; Heiland, J.; Carrillo-Carrion, C.; Muhr, V.; Wolfbeis, O. S.; Parak, W. J.; Resch-Genger, U.; Hirsch, T. *Nanoscale* **2015**, 7, 1403.
- [37] Juan, J. C.; Cheng, L.; Shi, M.; Liu, Z.; Mao, X. L. *J. Mater. Chem. B* **2015**, 3, 5769.
- [38] Ponnappa, B. C.; Israel, Y.; Aini, M.; Zhou, F.; Russ, R.; Cao, Q. N.; Hu, Y.; Rubin, R. *Biochem. Pharmac.* **2005**, 69, 569.

(Yang, X.)