氯化物熔盐体系中铀的化学种态研究进展

刘毅川^{a,b} 刘雅兰^b 姜仕林^b 李梅^{*,a} 石伟群^{*,b}

(^a 哈尔滨工程大学 材料科学与化学工程学院 哈尔滨 150001)

(^b 中国科学院高能物理研究所 北京 100049)

摘要 乏燃料后处理是未来先进核燃料循环体系的中心环节, 基于高温熔盐电解的干法后处理技术具有一定优势。该技术通常在高温氯化物熔盐体系中进行, 采用电化学技术回收锕系元素, 并实现其与镧系元素的电解分离。其中铀的分离回收是研究的重点之一。为更好实现铀在熔盐中的分离与回收, 需要深入理解铀的电化学性质与其在熔盐中的配位化学性质的联系。因此, 开展铀在氯盐体系中的化学种态研究至关重要。本综述对国际上氯化物熔盐体系中针对铀化学种态的研究进展进行了总结归纳和提炼, 并对未来锕系元素在高温熔盐介质中的化学种态研究进行了展望。

关键词 干法后处理; 熔盐; 化学种态; 铀

Recent Progress on Chemical Species of Uranium in Molten Chlorides

Yichuan Liu^{a,b} Yalan Liu^b Shilin Jiang^b Mei Li^{*,a} Weiqun Shi^{*,b}

(^a College of Material Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

(^b Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract High-temperature molten salt electrolysis based pyrochemical reprocessing of spent nuclear fuel has certain advantages for advanced nuclear fuel cycle, which is usually carried out in a high-temperature chloride molten salt system, and actinides (Ans) are recovered and separated over lanthanides (Lns) via electrolysis in molten salt. Among them, the separation and recovery of uranium from fission products (FPs) is one of the key tasks. To optimize the separation process, it is necessary to deeply understand the relationship between electrochemical properties and chemical species of uranium in molten salt. Hence, it is very important to carry out the study of the chemical species of uranium in molten chlorides. In this review, the research progresses on chemical species of uranium in molten chlorides have been summarized and sorted. In addition, future perspectives upon actinide chemical species in molten salt have been given.

Keywords pyrochemical reprocessing; molten salt; chemical species; uranium

1 引言

随着我国经济的高速发展, 对能源的需求日益加剧, 需要开发先进的核能系统。新一代核能系统, 核燃料的燃耗更高, 比放射性更强, 使得传统的水法后处理技术难以胜任, 需要对其进行改进或开发新的后处理技术。而干法后处理具有结构紧凑、耐辐照、产生废物量少、防止核扩散等优点, 对于处理这些乏燃料具有一定优势^[1-2]。

通常干法后处理在高温熔盐体系中, 通过电化学、氧化沉淀、液态金属还原-萃取等方法将乏燃料中的铀(U)、钚(Pu)与裂变产物(FPs)分离并回收, 实现铀资源的循环利用^[1]。目前, 由美国开发的熔盐电解精炼流程, 是最有工业化前景的流程之一。该流程在 LiCl-KCl 熔盐体系中进行, 将金属乏燃料置于阳极吊篮中, 以金属离子的形式溶解在熔盐中, 然后在阴极回收铀和部分超

铀元素^[3-8]。铀在乏燃料中的含量最高, 其在阴极的电沉积以及与镧系元素的分离在乏燃料干法后处理中至关重要, 而这均与铀在熔盐体系中的化学种态密切相关^[9-11]。因此, 为深入理解铀在高温熔盐体系中的物理化学性质, 近 20 年来, 各国学者开展了铀在熔盐体系中的化学种态研究^[12-15]。

在熔盐中, 紫外-可见-近红外吸收光谱(UV-Vis-NIR absorption spectroscopy, UV-Vis-NIR)和 X 射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure, XAFS)是最常被用来研究不同元素种态和配位结构的技术手段^[16-19]。UV-Vis 根据不同价态的 Ln 或者 An 元素在氯盐中价电子跃迁吸收带的不同, 可以用于确定元素的价态信息^[15,19-23]; XAFS 又分为 X 射线吸收近边谱(XANES)和扩展边 X 射线精细结构(EXAFS)谱, 其中 XANES 可以准确反映元素的价态信息, EXAFS 则能反映元素配位结构的情况^[13,17,24]。此外, Ln 或 An 元素不同

* E-mail: meili@hrbeu.edu.cn; shiwq@ihep.ac.cn; Tel.: 010-88233989; Fax: 010-88235294

Received July 23, 2021; published September 13, 2021.

Project supported by the National Science Fund for Distinguished Young Scholars (No. 21925603), the Major Program of the National Natural Science Foundation of China (No. 21790373), and the National Natural Science Foundation of China (No. U20B2020).

项目受国家杰出青年科学基金(No. 21925603)、国家自然科学基金重大项目(No. 21790373)和国家自然科学基金(No. U20B2020)资助。

的配位结构具有不同的 Raman 活性振动, 因此 Raman 光谱也可以用于元素配位结构的鉴别^[25-26].

除了光谱技术的应用, 近年来分子动力学(molecular dynamics, MD)模拟的兴起, 为研究人员提供了新的研究铀化学种态技术手段. MD 能克服光谱实验条件严苛的缺点, 避免实验装置以及盐中杂质对测量结果的干扰, 是一种很高效的铀化学种态研究手段^[9,11,27].

本综述总结了世界主要核大国学者利用 UV-Vis、XAFS、Raman、MD 等技术方法对铀在氯化物熔盐体系中的化学种态及配位结构的研究进展.

2 美国关于铀化学种态的研究进展

2.1 干法后处理过程中的种态研究

美国作为最早开发干法后处理流程的国家, 对干法后处理的研究工作主要由阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory, ANL), 爱达荷国家实验室(Idaho National Laboratory, INL), 橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory, ORNL)等研究机构开展.

20 世纪 80 年代, 基于一体化快堆计划, ANL 首先开发了电解精炼技术, 以不锈钢为固态阴极提取铀, 利用液态镉阴极沉积铀钚以及稀土元素从而实现与其他 FPs 的分离^[28]. 之后在 2002 年, ANL 基于 Fray-Farthing-Chen (FFC) 剑桥工艺首先提出了铀氧化物的电化学还原过程, 此后氧化物电还原结合电解精炼的方法成为了干法后处理的主要研究方向^[29-30].

在此之前, ANL 已开展了熔盐中铀离子种态的研究工作. 在 1959 年, Gruen 等^[31]就测试了 U(III)、U(IV) 以及 U(VI) 离子在 400 °C 下 LiCl-KCl 共晶盐中的 UV-Vis 谱, 认为 UO_2^{2+} 离子在 425 nm 处的吸收峰应当归属于铀酰内电子跃迁以及电荷转移跃迁的叠加. 虽然 Gruen 等测定了 U(III)、U(IV) 的电子吸收谱, 但是对铀离子的跃迁类型并未归属. 同时受限于当时的理论认知, Gruen 等没有确认 U(III) 的配位结构, 认为 U(IV) 在熔盐中的配位结构与 UCl_4 固体的配位结构类似, 周围以 8 个 Cl^- 配位.

在 1963~1964 年, Wenz 和 Adams 等^[32-33]测定了 650 °C 下 LiCl-KCl 共晶盐、NaCl-KCl-MgCl₂ 共晶盐、70%LiCl-30%KCl 盐以及 750 °C 下 LiCl-KCl 共晶盐中 UO_2^{2+} 的 UV-Vis-NIR 谱, 熔盐中的 UO_2^{2+} 由 UO_2^{2+} 的热分解反应生成. 在 625~685、800~860、1515~1535、1925~1930 nm 处出现的主要吸收峰 Wenz 等认为应当是 UO_2^{2+} 的吸收峰. 根据 LiCl-KCl 共晶盐中 UO_2^{2+} 在 650 °C 下的吸收谱以及此时收集到的 Cl_2 压力, Wenz 等确定了 1535 nm 处 UO_2^{2+} 的摩尔消光系数为 $(14.9 \pm 0.6) \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 计算出 UO_2^{2+} 热分解为 UO_2 和 Cl_2 的反应平衡常数 K_{eq} 为 $(1.2 \pm 0.6) \times 10^{-1} \text{ Pa}$, 此时熔盐中 UO_2^{2+} 浓度约为 UO_2 离子浓度的 10 倍. 平衡常数和熔盐中 UO_2^{2+} 与 UO_2 浓度的差异揭示了 UO_2^{2+} 的热分解过程极

易达到平衡, Wenz 认为这是造成研究人员忽视这一反应的主要原因. 然而遗憾的是 Wenz 等并没有对 UO_2^{2+} 离子的跃迁类型做出具体归属. 此外, 他们试图解释熔盐组成对 UO_2^{2+} 的配位环境造成的影响, 认为原子序数小的碱金属阳离子对与 U 原子配位的 O 和 Cl 吸引力更强, 这进一步造成了配位场能级分裂增加, 进而使 UO_2^{2+} 的吸收谱出现蓝移现象, 但是 Wenz 等并没有严格把所有氯盐控制在同一温度下测量, 因而得到的结论还有待商榷.

此后随着干法后处理技术的提出, ORNL 的 Dai 等在 1996 年围绕干法后处理技术, 研究了熔盐组成对 UO_2 氯化溶解行为的影响. 他们采用 UV-Vis-NIR 研究了 UO_2 在 AlCl_3 、 MgCl_2 以及 CaCl_2 熔盐中的氯化溶解行为. 他们发现 UO_2 在 AlCl_3 熔盐中生成的氯化溶解产物主要以 UCl_4 为主, 且在熔盐中形成二元配合物 $\text{U}(\text{AlCl}_4)_x\text{Cl}_{4-x}$, 在 MgCl_2 中的溶解度较小, 氯化溶解产物为 UOCl_2 , 在 CaCl_2 中 UO_2 不发生氯化反应^[12]. 之后包括 ANL、INL 和 ORNL 在内的众多科研机构事实上将研究的重心转向乏燃料在熔盐体系的电化学过程及其规模化应用上, 并没有继续深入地开展熔盐体系里铀种态的相关研究工作.

2.2 氯化物熔盐堆中的种态研究

近年来, 随着快谱熔盐反应堆研究热潮的兴起, 氯化物熔盐反应堆的概念被提出. 相比传统的热谱熔盐堆, 快谱熔盐堆能更彻底地燃烧核燃料, 因此对熔盐冷却剂提出了更高的要求, 氯化物熔盐因其具有低粘度和高铀系溶解度等优点, 被期望用于快谱熔盐堆的冷却剂, 相应的氯盐体系中的铀离子种态研究也在开展^[34-35].

ORNL 的 Dai 和加州大学河滨分校(University of California, Riverside, UCR)的 Jiang 等从 2019 年开始基于第一性原理分子动力学(first principles molecular dynamics, FPMD)方法合作研究了 1200 K 下 NaCl-UCl_n ($n=3$ 或 4) 体系中的铀离子种态, 发现随着氯化铀的摩尔分数从 10% 增加至 100%, UCl_3 和 UCl_4 在 NaCl 熔盐中呈现出完全不同的变化规律: UCl_3 在低浓度下的配位结构以 UCl_6^{3-} 形式为主, 随着浓度增加, 以 7Cl^- 和 8Cl^- 配位的 U^{3+} 含量增加, 当 UCl_3 的摩尔分数超过 50%, 此时铀的平均配位数超过 6, 当摩尔分数增加至 100% 时, UCl_6^{3-} 和 UCl_7^{4-} 的含量占比均在 40% 左右, UCl_8^{5-} 的含量约占 18%, 平均配位数达到了 6.8, U-Cl 键长为 0.274 nm; 而 UCl_4 溶解后一开始主要以 UCl_6^{2-} 和 UCl_7^{3-} 两种配位模式存在(分别占约 40% 和 60%), 随着 UCl_4 的浓度增加, UCl_6^{2-} 离子的含量增加, UCl_7^{3-} 离子含量剧烈减少, 当 UCl_3 摩尔分数增加至 33% 时, UCl_6^{2-} 离子的含量达到最大值, 接近 100%, 之后 UCl_7^{3-} 和 UCl_5^{2-} 的含量又开始缓慢增加, 以 UCl_6^{2-} 配位模式存在的铀离子开始减少, 直至熔盐为纯的 UCl_4 熔体时 UCl_6^{2-} 含量约为 60%,

UCl_7^{3-} 含量约为 20%, UCl_5^{2-} 的含量约为 18%, 6 配位的结构仍旧占据主导地位. 此外 FPMD 的结果显示 UCl_3 比 UCl_4 更易形成网状结构, 且 UCl_3 中与 U 配位的 Cl^- 更易逃逸出第一配位层而与其他铀离子相互作用.

可以发现 FPMD 方法的应用, 极大地克服了实验严苛条件的限制, 且避免使用经验力场模型, 能较为精确地得到铀的配位结构, 然而模拟过程受到模型尺寸和时间尺度的双重限制. 为了克服这一问题, 在 2020 年 Jiang 等^[35]在进一步的模拟过程中, 采用极化离子模型 (polarizable-ion model, PIM) 来进行 MD 的模拟, 以实现更大尺度的模拟, 得到了 1100 K 下摩尔分数为 5%~55% 的 UCl_3 在 NaCl-UCl_3 体系中的配位结构以及传质特性. 在这最新的研究中, 发现 UCl_3 在熔盐中的配位变化规律与 FPMD 模拟得到的结果也略有不同. 虽然 PIM-MD 的结果显示随着 UCl_3 浓度增加, U-Cl 第一配位层键长仍为 0.28 nm, 平均配位数同样呈现增加的趋势, 但是 UCl_3 摩尔分数为 5% 时, 平均配位数为 6.6, 已经接近 FPMD 模拟纯 UCl_3 熔体的配位数 6.8, 当 UCl_3 摩尔分数增加到 55% 时, 平均配位数达到了 7.5, 这远大于 FPMD 时 UCl_3 的平均配位数. 同时 UCl_3 在低浓度 (摩尔分数 5%) 时, 占据主导地位的种态是 UCl_6^{3-} 和 UCl_7^{4-} , 两者含量十分接近, 随着 UCl_3 的摩尔分数从 5% 增至 55% 时, UCl_6^{3-} 的占比从 46.0% 快速减少至 9.0%, 相应地 UCl_5^{5-} 和 UCl_9^{6-} 分别从 7.4% 增至 41.8% 以及从 0.1% 增至 9.0%, 而 UCl_7^{4-} 在整个过程中稳定在 40% 左右. Jiang 等模拟发现采用 PIM-MD 方法模拟时, UCl_3 仍旧极易形成网格结构, 在 UCl_3 摩尔分数超过 20% 时便形成了显著的网格结构, 这比通过 FPMD 模拟形成网格结构所需的 UCl_3 浓度更低. 由于 U^{3+} 和 Cl^- 极易聚合形成网格结构, 这也影响了熔体的传质特性, 随着 UCl_3 浓度增加, 离子电导率和离子扩散系数呈现下降的趋势, 这从根本上揭示了 UCl_3 在 NaCl-UCl_3 体系中的传质特性.

MD 方法虽然是一种有效的研究配位结构的手段, 然而在研究过程中还有待进一步改进, 例如采用 PIM-MD 与 FPMD 方法进行模拟配位结构的变化趋势虽然一致, 在具体的配位数上仍存在着较大的差别, 选用的模拟模型及方法的不同, 对配位结果影响很大. 这也表明为了更科学地认识熔盐体系中的铀离子化学种态, 采用诸如 XAFS, Raman 等谱学方法来佐证模拟的结果是必不可少的. 此外在 2019 年爱荷华大学 (The University of Iowa) 的 Margulis 和 ORNL 的 Bryantsev 等^[36]采用高能 X-射线散射 (high-energy X-ray scattering) 方法研究了 $\text{MgCl}_2\text{-KCl}$ 混合盐的结构, 然而遗憾的是他们还未采用这种方法对 UCl_3 或 UCl_4 等溶质在熔盐中的化学种态进行研究, 可以期待高能 X-射线散射法在未来应用于铀种态研究过程中, 以提供更多关于铀的配位结构信息.

3 日本关于铀的化学种态的研究进展

3.1 UCl_3 的高温 XRD 和 MD 模拟

日本开展铀化学种态的研究较早, 日本原子能研究所 (Japan Atomic Energy Research Institute, JAERI) 的 Okamoto 团队^[37]早在 1998 年便使用高温 XRD 技术结合 MD 分析了纯 UCl_3 在 927 °C 下的配位结构. 起初他们认为, 纯 UCl_3 熔盐应当与 LnCl_3 熔盐的配位结构类似, 铀离子在第一配位层中结合着约 6 个 Cl^- 离子, 并以八面体的形式配位, 是一个中程有序的熔体. 但在深入研究后发现, 铀原子周围实际以 U-Cl 键长为 0.285 nm 的形式结合了 8.1 个 Cl^- 离子^[38].

与纯的 UCl_3 熔盐相比, 干法后处理中铀系和镅系元素常以离子形式溶解在 LiCl-KCl 、 NaCl-KCl 等氯化物熔盐中, 因此有关氯化物熔盐体系中铀的化学种态研究更为重要. Okamoto 采用 XAFS 技术研究了 U^{3+} 在氯化物熔盐中的配位结构, 并进行了 EXAFS 拟合. 其拟合结果显示 550 °C 下 UCl_3 (摩尔分数为 15%) 在 LiCl-KCl 共晶盐中, 仍会以 +3 价形式存在, 且 U-Cl 键长为 0.282 nm, 这之前高温 XRD 以及 MD 模拟的结果相符, 但 U^{3+} 在氯化物熔盐体系中的配位数为 7.3^[39].

3.2 U^{3+} 、 U^{4+} 、 UO_2^{+} 和 UO_2^{2+} 的摩尔吸光度和标准氧化还原电位

日本原子能研究机构 (Japan Atomic Energy Agency, JAEA) 的 Nagai 和京都大学 (Kyoto University) 的 Fujii 等合作, 共同开发了电化学联用 UV-Vis 技术, 用以确定 NaCl-2CsCl 以及其他氯盐体系中不同价态铀离子 (U^{3+} 、 U^{4+} 、 UO_2^{+} 和 UO_2^{2+}) 的电子吸收谱性质和电化学性质. 相关测试在特制的样品池进行, 如图 1 所示, 通过横向的光路测量实现熔盐中铀离子 UV-Vis-NIR 吸收谱的采集; 以玻碳为工作电极, 石墨棒为对电极, Ag/AgCl 为参比电极构成的三电极体系进行熔盐中铀离子的电化学测量.

图 1 JAEA 原位光谱-电化学联用装置示意图

Figure 1 Schematic diagram of *in-situ* spectro-electrochemical measurement system of JAEA

在 NaCl-CsCl 共晶盐中制备不同价态铀离子的方法如下: UCl_4 由 U_3O_8 和 CCl_4 反应制备; U^{3+} 由 UCl_4 溶解在熔盐中, 在 Mo 电极上沉积为金属铀, 然后施加正电位溶出; UO_2^{2+} 由向含有 U_3O_8 的熔盐中通入 Cl_2 氧化而成; UO_2^+ 是在溶解 UO_2^{2+} 的熔盐中, 施加 $-1.187 \text{ V vs. Cl}_2/\text{Cl}^-$ 的电位电解 8500 s 后得到^[15,19].

表 1 总结了 U^{3+} 、 U^{4+} 、 UO_2^+ 和 UO_2^{2+} 在 650°C 的 NaCl-2CsCl 熔盐中的 UV-Vis 谱以及摩尔消光系数. U^{3+} 在 $400\sim 700 \text{ nm}$ 存在 $5f^2-5f^26d$ 的电子跃迁, U^{4+} 出现在 $450\sim 650 \text{ nm}$ 之间的吸收带是由 $5f^2-5f^2$ 跃迁引起的. 由于 $5f-5f$ 跃迁属于禁忌跃迁, 因此 U^{3+} 的摩尔消光系数约为 U^{4+} 的 100 倍. UO_2^+ 在 395 nm 的吸收峰对应于铀酰的电荷转移跃迁($3\sigma_u \rightarrow 5\delta_u$). UO_2^{2+} 在低于 500 nm 处开始出现一个电荷转移跃迁引起的大吸收峰, 约 450 nm 处出现的吸收肩是铀酰分子内的电子跃迁引起的.

表 1 铀离子在 650°C 下共晶盐 NaCl-2CsCl 中的摩尔吸光度
Table 1 Molar absorption coefficients of various U ions in NaCl-2CsCl molten salt at 650°C

铀离子价态	吸收波长/nm	摩尔消光系数/ ($\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)
U^{3+}	480	1260
	570	963
U^{4+}	455	8.87
	605	4.88
	670	6.47
	775	15.9
UO_2^+	395	832
	620	12.5
UO_2^{2+}	450	57.2

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \cdot \ln \frac{[\text{UO}_2^{2+}]}{[\text{UO}_2^+]} \quad (1)$$

Nagai 等^[19]联用 UV-Vis 和电化学技术, 通过能斯特方程(反应式(1))确定了 $\text{UO}_2^{2+}/\text{UO}_2^+$ 在 NaCl-2CsCl 熔盐中的标准氧化还原电位. 反应式(1)中 E 为工作电极和参比电极间测得的电位, E^0 代表 $\text{UO}_2^{2+}/\text{UO}_2^+$ 电对的标准氧化还原电位, $[\text{UO}_2^{2+}]$ 和 $[\text{UO}_2^+]$ 分别表示熔盐中 UO_2^{2+} 和 UO_2^+ 离子的浓度, n 为转移电子数. 在电解不同时间后, 测量 E 值并进行 UV-Vis 测量, 根据 UO_2^{2+} 和 UO_2^+ 分别在 450 nm 和 395 nm 处的摩尔吸光度大小, 确定 $[\text{UO}_2^{2+}]$ 和 $[\text{UO}_2^+]$. 当 $\ln([\text{UO}_2^{2+}]/[\text{UO}_2^+])=0$ 时, 此时 $E=E^0=-1.481 \text{ V vs. Cl}_2/\text{Cl}^-$. Nagai 等^[15]也通过类似方法确定了 $\text{U}^{4+}/\text{U}^{3+}$ 的标准氧化还原电位, 为 $-0.903 \text{ V vs. Cl}_2/\text{Cl}^-$.

3.3 熔盐组成和温度对 U^{4+} 、 U^{3+} 配位结构的影响

Nagai 等^[41-42]在先前工作的基础上, 进一步采用 UV-Vis 技术研究了熔盐组成变化对铀配位环境的影响. 溶剂阳离子的改变会影响 U^{4+} 在熔盐中的对称性畸变程度, 因而引起摩尔吸光度的变化, 并使氧化还原电位出现偏移等现象.

如图 2a 所示在 700°C 下的 LiCl-SrCl₂ 熔盐体系中, U^{4+} 的电子吸收谱与在 NaCl-2CsCl 共晶盐中的类似, 存在 $5f^2-5f6d$ 和 $5f^2-5f^2$ 两种跃迁模式, 但是随着 Sr^{2+} 离子浓度的增加, U^{4+} 离子配位环境发生变化, 作为 $5f^2-5f6d$ 跃迁带肩部的 $^1G_4 \leftarrow ^3H_4$ ($5f^2-5f^2$) 跃迁强度也随之增加, 在 CsCl-SrCl₂ 熔盐中也会出现相似的 U^{4+} 吸收峰(图 2b), 不同之处在于其主要吸收峰的强度较 LiCl-SrCl₂ 熔盐中的明显减小. 这种差异是熔盐体系中 UCl_6^{2-} 的八面体对称结构(O_h)畸变程度不同引起的, 由于离子半径 $\text{Li}^+ < \text{Sr}^{2+} < \text{Cs}^+$, 因此随着熔盐中 SrCl₂ 含量增加, LiCl-SrCl₂ 体系中 U^{4+} 的对称性畸变会得到小幅度改善, 而 CsCl-SrCl₂ 体系中 O_h 对称性的畸变程度会大幅增加. 表 2 中 $\text{U}^{4+}/\text{U}^{3+}$ 和 U^{3+}/U^0 的氧化还原电位的变化, 也验证了这一点: 随着 Sr^{2+} 加入, $\text{U}^{4+}/\text{U}^{3+}$ 和 U^{3+}/U^0 的电位变化并不明显; 而 CsCl-SrCl₂ 体系中 U^{4+} 的配位环境发生了较大的变化, 导致 $\text{U}^{4+}/\text{U}^{3+}$ 和 U^{3+}/U^0 的氧化还原电位相对于纯 CsCl 熔盐中的电位出现了偏移. 在 LiCl-RbCl 中, 8600 cm^{-1} 处 U^{4+} 的摩尔吸光度, 低于在 700°C 下纯 LiCl 熔盐中和 450°C 下 LiCl-KCl 熔盐中的吸光度, 而大于在 CsCl 和 CsCl-SrCl₂ 体系中的摩尔吸光度, 这也是因为溶剂阳离子具有不同极化能力, 使 U^{4+} 的 O_h 对称性畸变程度不同, 进而导致了 UV-Vis 吸收谱的变化.

图 2 U^{4+} 离子在熔盐中的摩尔消光系数: (a) LiCl-SrCl₂, (b) CsCl-SrCl₂. 已获得参考文献[32]的转载许可. 版权所有于日本电化学学会

Figure 2 Molar absorption coefficient of U^{4+} ion in molten salt (a) LiCl-SrCl₂ and (b) CsCl-SrCl₂. Reprinted with permission from ref. [32]. Copyright © The Electrochemical Society of Japan

表2 U^{4+}/U^{3+} 和 U^{3+}/U^{0} 电对的氧化还原电位Table 2 Redox potentials of U^{4+}/U^{3+} and U^{3+}/U^{0} couples

熔盐组成(物质的量比)	$E(U^{4+}/U^{3+})/mV$	$E(U^{3+}/U^0)/mV$
LiCl	-131	-1477
LiCl-SrCl ₂ ([Li]:[Sr]= 88.9:11.1)	-131	-1478
CsCl	-97.5	-1137
CsCl-SrCl ₂ ([Cs]:[Sr]= 78.6:21.4)	-107	-1077

除了熔盐组成, 温度也是影响 U^{4+} 和 U^{3+} 配位环境的重要因素^[40]. 如图 3 所示, 随着温度增加, U^{4+} 在 LiCl-RbCl 熔盐中 $>15500\text{ cm}^{-1}$ 的吸收带其强度增加, 而 $<15500\text{ cm}^{-1}$ 的吸收带强度减小. 针对这一现象, Nagai 等认为这种现象是温度的增加改善了 U^{4+} 的 O_h 配位畸变程度导致的.

图3 U^{4+} 在 LiCl-RbCl 中的 UV-Vis 谱. 已获得参考文献[40]的转载许可. 版权所有于英国物理学会出版社. 并保留所有权利

Figure 3 UV-Vis spectra of U^{4+} in LiCl-RbCl. Reproduced with permission from ref. [40]. Copyright ©IOP Publishing. All rights reserved

与 U^{4+} 类似, U^{3+} 在 LiCl-RbCl 共晶盐中的吸收谱 $>12000\text{ cm}^{-1}$ 的 $5f^3-5f^26d^1$ 跃迁摩尔消光系数与温度成正相关, 随温度增加而增加, 而 $<12000\text{ cm}^{-1}$ 的 $5f^3-5f^3$ 跃迁随温度增加其摩尔消光系数减小. 此外, 图 4 表明 U^{3+} 在 LiCl-KCl、LiCl-RbCl 共晶盐中表现出相似的变化规律, 而在 NaCl-2CsCl 体系中呈现极大不同.

表 3 对 U^{3+} 和 U^{4+} 的电子跃迁类型进行了具体归属, 而为了更清晰地描述熔盐体系和温度的变化对铀配位环境的影响, 引入振荡强度(oscillator strength) f 来描述离子在熔盐中对称性的变化, 定义如下:

$$f = 4.319 \times 10^{-9} \frac{9n}{(n^2 + 2)^2} \int \epsilon(\nu) d\nu \quad (2)$$

其中 $\epsilon(\nu)$ 为在波数为 ν 时的摩尔吸光度, n 为溶剂的折射率, 采用线性插值法确定.

f 值与金属阳离子在熔盐体系中配位结构的对称性密切相关, f 值越低, 离子对称性越好. 不同氯化物熔盐中 U^{3+} 的振荡强度 f 的大小如下: LiCl-KCl 共晶 $>$ LiCl-RbCl 共晶 $>$ NaCl-CsCl 共晶, 与温度的关系如图 5 所示: 随温度增加, U^{3+} 的 O_h 对称性在 LiCl-KCl 共晶和

图4 U^{3+} 的 UV-Vis 谱: (a) LiCl-RbCl, (b) LiCl-KCl, (c) NaCl-2CsCl. 已获得参考文献[40]的转载许可. 版权所有于英国物理学会出版社. 并保留所有权利

Figure 4 UV-Vis spectra of U^{3+} in (a) LiCl-RbCl, (b) LiCl-KCl and (c) NaCl-2CsCl. Reproduced with permission from ref. [40]. Copyright ©IOP Publishing. All rights reserved

LiCl-RbCl 共晶熔盐中增加, f 逐渐减小, 而在 NaCl-CsCl 共晶盐中温度的增加引起 U^{3+} 的 O_h 对称性逐渐减小, 此时 f 逐渐增大, U^{3+} 的 $5f-5f$ 跃迁强度随之增大. f 值的变化规律说明了 U^{3+} 的配位对称性与溶剂阳离子和温度相关.

表3 LiCl-RbCl 熔盐中 U^{4+} 和 U^{3+} 的跃迁类型Table 3 U^{4+} and U^{3+} transition types in LiCl-RbCl

离子类型	跃迁轨道	吸收带/ cm^{-1}	跃迁类型
U^{4+}	$5f^2-5f^26d^1$	>25000	—
	$5f^2-5f^2$	22000~20000	$^1I_6 \leftarrow ^3H_4$
		18000	$^3P_1 \leftarrow ^3H_4$
		16500~14900	$^1G_4, ^1D_2, ^3P_0 \leftarrow ^3H_4$
		13000~10500	$^3H_6 \leftarrow ^3H_4$
		8600	$^3F_3, ^3F_4 \leftarrow ^3H_4$
U^{3+}	$5f^3-5f^26d^1$	7500~5500	$^3H_5 \leftarrow ^3H_4$
	$5f^3-5f^3$	25000~14000	—
		13300	$^4G_{7/2} \leftarrow ^4I_{9/2}$
		11500~11200	$^4G_{5/2}, ^4S_{3/2}, ^4I_{15/2}, ^4F_{7/2} \leftarrow ^4I_{9/2}$
		9800~9400	$^2H_{9/2}, ^4F_{5/2} \leftarrow ^4I_{9/2}$
		8250	$^4I_{13/2} \leftarrow ^4I_{9/2}$

图5 11500~11200 cm^{-1} 处 U^{3+} 振荡强度 f 与温度变化关系. 已获得参考文献[40]的转载许可. 版权所有于英国物理学会出版社. 并保留所有权利

Figure 5 The relationship of oscillation strength f of U^{3+} changes with temperature in 11500~11200 cm^{-1} . Reproduced with permission from ref. [40]. Copyright ©IOP Publishing. All rights reserved

3.4 UO_2^{2+} 在熔盐中的还原性质及配位结构

除了对低价铀的配位变化规律进行研究, UV-Vis 光谱技术也被 Nagai 和 Fujii 等^[43]用于 UO_2Cl_2 在熔盐中的还原性质的研究. 在 Ar 气氛下的 LiCl-KCl 和 LiCl-RbCl 共晶盐中, UO_2^{2+} 可以被 W 还原为 UO_2^+ 和 U^{4+} , 通入 Cl_2 后, UO_2^{2+} 只能生成 U^{4+} . 此外, 部分 UO_2Cl_2 (U 浓度低于 5%) 于 700 $^{\circ}C$ 下可以直接在 LiCl-KCl 熔盐中被热还原为 UO_2^+ ^[44].

由于 UO_2^{2+} 在熔盐中一般以 $UO_2Cl_4^{2-}$ 的形式参与配位, 存在 5 种拉曼活性振动模式(如图 6 所示): $A_{1g}(v_1: OUO)$, $A_{1g}(v_2: UCl_4)$, $B_{1g}(v_5: UCl_4)$, $B_{2g}(v_6: UCl_4)$ 和 $E_g(v_8: UO_2Cl_2)$, 因此 Raman 光谱也可以应用于 UO_2Cl_2 配位结构的研究. Fujii 等^[25]探测到 LiCl-KCl 共晶盐中 $UO_2Cl_4^{2-}$ 在 850 和 270 cm^{-1} 处存在对称伸缩振动 v_1 、 v_2 , 在 212 cm^{-1} 处的弯曲振动 v_8 、 v_5 和 v_6 由于振动信号弱而无法检测出.

溶剂阳离子变化也会引起熔盐中 UO_2Cl_2 的 Raman 振动频率变化, Fujii 引入熔盐的极化力 P 表述阳离子的影响, P 的计算公式如(3):

$$P = \sum \chi_i \frac{z_i}{r_i^2} \quad (3)$$

其中 χ_i 代表各组分的摩尔分数, z_i 为价电子数目, r_i 为阳离子半径.

图6 $UO_2Cl_4^{2-}$ 的拉曼振动模式Figure 6 Raman active vibration mode of $UO_2Cl_4^{2-}$

从反应式(3)可以看出, 熔盐的阳离子半径越小, 极化力越大. 因此, UO_2Cl_2 在 LiCl-KCl, LiCl-RbCl 和 LiCl-CsCl 氯化物熔盐中 Raman 光谱的变化可以解释为: 随着溶剂阳离子半径的减小, 极化力 P 增加, 与铀配位的 Cl 和 O 阴离子被极化, 减少了 Cl 和 O 的表观质量, 使 U—Cl 和 U=O 键增强, 从而 v_1 、 v_2 振动频率整体上呈增加的趋势(如图 7a 和 7b 所示). 因为 $UO_2Cl_4^{2-}$ 的配位结构整体能保持稳定, 所以 v_8 在熔盐中的拉曼位移如图 7c 所示, 保持在一个较为稳定的波数, 受 P 影响不大.

4 韩国关于铀的化学种态的研究进展

4.1 U^{4+} 和 U^{3+} 的共价性

韩国原子能研究院(Korea Atomic Energy Research Institute, KAERI)从 1997 年起开始发展干法后处理技术, 提出了包括首端处理、电还原、电解精炼以及废盐处理等工艺流程在内的干法后处理方法. KAERI 的主要研究工作集中于铀氧化物的电还原过程, 在 ANL 提出的铀氧化物电还原过程的基础上做了更深入的研究. 该过程通常采用 LiCl-(1.0%~3.0% (w))Li₂O 熔盐为溶剂, 在 650 $^{\circ}C$ 下对 UO_2/U_3O_8 作为阴极材料进行电还原以得到金属 U. KAERI 的 Choi 和 Hur 等^[45-47]除了对 UO_2/U_3O_8 电还原机理进行研究, 对氧化物密度、阴极吊篮材料、阳极保护罩形状等影响电还原过程的因素也同样进行了探究, 证实了采用低密度小粒径的氧化物片, 多孔阳极套管以及孔面积足够的不锈钢阴极吊篮能有效提高氧化物电化学的还原速率. 在此基础上, KAERI 成功实

图7 拉曼振动频率与溶剂阳离子极化能力的关系: (a) ν_1 : OUO, (b) ν_2 : UCl_4 , (c) ν_8 : UO_2Cl_2

Figure 7 The relationship between Raman frequency and solvent cation polarization ability. (a) ν_1 : OUO, (b) ν_2 : UCl_4 , (c) ν_8 : UO_2Cl_2

现了 20 kg/批次的 U_3O_8 电还原, 其还原产率可达 99% 以上; 进行的 0.6 kg/批次的 UO_2 电还原过程产率可以达到 99.7%。

KAERI 为实现氧化物电还原过程的工业化付诸了诸多努力, 但相应的其对于后续电解精炼过程中铀元素的种态变化相关研究投入较少, 只有 Cho 等^[48]在测试了 450 °C 下 U^{3+} 和 U^{4+} 的 UV-Vis 光谱后, 进一步研究了 LiCl-KCl 共晶盐中 U-Cl 键的共价性质。其采用了与 JAEA 相似的原位实验装置, 进行电化学和光谱信号采集。

U^{3+} 在 LiCl-KCl 熔盐中的紫外可见吸收光谱, 400~600 nm 处出现 5f-6d 跃迁的吸收带, 5f-5f 禁阻跃迁的吸收带出现在 700~900 nm, U^{4+} 的 5f-6d 跃迁吸收在 250 nm 的区域, 5f-5f 跃迁吸收带在 400~900 nm。 U^{3+} 和 U^{4+} 的 5f-6d 跃迁吸收带在熔盐介质中存在红移现象, 且 U^{3+} 的红移程度大于 U^{4+} [48-50]。

由于 f-d 跃迁远比 f-f 跃迁灵敏, 因此 f-d 跃迁可以作为研究金属与配体之间成键性质的探针。不同于镧系在熔盐中与 Cl 配体直接的离子作用, 锕系自由离子会与 Cl 离子配体成键使 5f-6d 的跃迁强度降低, 5f-5f 的跃迁强度增加。5f-6d/5f-5f 跃迁的强度比可以用于描述其共价能力, 比值越小, 共价性越大。共价性 $\text{U(III)-Cl} > \text{U(IV)-Cl}$, 因此 U(III)-Cl 的稳定性也更强, 导致 U^{4+} 电还原为 U^{3+} 的反应速率远大于 U^{3+} 的氧化速率(约 4 倍); U-Cl 键的共价性也是导致 5f-6d 跃迁出现红移的原因。

5 俄罗斯、英国关于铀的化学种态的研究进展

在乏燃料的干法后处理流程中, 实现 $\text{UO}_2/\text{U}_3\text{O}_8$ 在氯盐中的溶解是非常关键的一步, 通常是在熔盐中使用 Cl_2 等氯化剂将铀的氧化物转化为对应的氯化物实现溶解。俄罗斯乌拉尔国立技术大学(Ural State Technical University)的 Volkovich、Polovov 与英国曼彻斯特大学(The University of Manchester)的 May, 雷德斯顿·特雷弗咨询有限公司(Redston Trevor Consulting, Ltd.)的 Griffiths 等共同合作, 对 UO_2 、U 在氯化物熔盐中的溶解过程以及 UO_2^{2+} 还原为金属 U 过程中的化学种态变化进行了大量系统的研究工作。

5.1 UO_2 的氯化溶解过程

UO_2 在熔盐里无法直接溶解, 通常是与熔盐或氯化剂反应生成铀氯化物, 进而实现溶解, 其溶解过程实质上是先氯化后溶解的过程。这一过程中涉及到的种态变化会影响到后续电解精炼流程的进行, 因此 UO_2 氯化溶解产物的种态研究一直以来备受关。针对这种情况, Volkovich 等采用原位 UV-Vis 和原位 XAFS 等光谱技术探究了反应气氛、氯盐体系、氯化剂以及温度对 UO_2 氯化溶解产物种态的影响^[13-14,16,24,51-52]。

Volkovich 等^[14,51]最先研究了空气气氛对 UO_2 在 LiCl-KCl 共晶盐中氯化溶解过程的影响, 他们认为非计量比 $\text{UO}_2(\text{UO}_{2.08})$ 中的五价或者六价铀会直接与熔盐反应生成 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 离子而溶解, 随后由于氧气的通入, UO_2 在氧气的作用下, 如反应式(4)所示直接生成 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 离子从而实现 UO_2 的溶解。整个氯化溶解过程采用 UV-Vis 谱监测铀的溶解种态, $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 的吸收带出现在 26500 cm^{-1} 。但是在持续通入空气的情况下, 电子吸收谱显示在 21000 cm^{-1} 左右会存在 UO_4^{2-} 的吸收带, 反应机理如反应式(5)所示:

LiCl 熔盐中存在与 LiCl-KCl 共晶盐中相似的氯化溶解行为. 不同之处在于, 向 LiCl 熔盐中通入空气后, UV-Vis 光谱在 20000 cm^{-1} 处出现吸收带, 该吸收带被认为与 $\text{U}_2\text{O}_7^{2-}$ 有关. NaCl-2CsCl 共晶盐中, 他们认为不通入空气时非计量比 UO_2 在 25000 cm^{-1} 处出现的吸收带也应当是 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 离子的吸收造成的, 它在低温下 (550 和 $600\text{ }^\circ\text{C}$) 呈肩状, 在高温下 (650 和 $700\text{ }^\circ\text{C}$) 出现显著的峰型, 通入空气后, NaCl-2CsCl 共晶盐与 LiCl 基熔盐出现的氯化溶解行为类似, 会在 $18000\sim 20000\text{ cm}^{-1}$ 处出现一个吸收带, 且该吸收带的强度随温度的升高而增大.

虽然 Volkovich 等学者对此进行了大量的工作, 但是受限于相关理论研究较少, 他们根据 UV-Vis 谱阐释的空气气氛下 UO_2 氯化溶解机理仍旧有不合理之处. 根据 Guren 和 Nagai 等的工作, LiCl 熔盐中 26500 cm^{-1} 和 NaCl-CsCl 熔盐 25000 cm^{-1} 处吸收峰更接近 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 的吸收, 因此更合理的解释可能是: UO_2 氯化溶解过程中首先生成的产物是 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$, 随着空气通入, UO_4^{2-} 或 $\text{U}_2\text{O}_7^{2-}$ 才逐渐生成^[14,16,51].

除了溶剂组成和温度外, 氯化剂的存在也会影响 UO_2 在空气气氛下氯化溶解的产物. UV-Vis 的结果表明在加入 AlCl_3 溶解时, 最终氯化溶解产物为 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$. 其溶解机理主要可能是反应式(6)和(7)所示:

以往的工作针对 UO_2 在空气气氛下的氯化溶解行为进行了详尽的研究, 但在干法后处理过程中, 往往在 Ar 气氛下使用氯化剂辅助氯化溶解 UO_2 , 因此 UO_2 在惰性气氛下的氯化溶解机理更值得被关注. Volkovich 等^[13,24,52] 采用 UV-Vis 谱研究了 UO_2 在 NaCl-CsCl 共晶盐和等物质的量 NaCl-KCl 熔盐中的氯化溶解行为; 在 LiCl、LiCl-KCl 共晶盐中的氯化溶解过程采用 XAFS 技术结合 UV-Vis 谱进行分析研究. 与空气气氛下的溶解行为相似, 惰性气氛下, UO_2 氯化溶解产物种态的主要影响因素仍旧为氯化剂、温度以及溶剂种类.

使用不同的氯化剂, 氯化得到的产物不同: UO_2 在 NaCl-2CsCl 熔盐中通入 Cl_2 的氯化溶解产物为 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$, 而通入 HCl 时的溶解产物为 UCl_4 . 当只使用 HCl 氯化溶解时, 熔盐组成和温度的变化将影响 UO_2 的溶解行为, 在 NaCl-KCl 等物质的量盐和 NaCl-CsCl 共晶盐中形成的都是 U(IV), 以 UCl_6^{2-} 的形式存在于熔盐中; 而在

LiCl 熔盐中会有 U(V) 生成, 其配位结构为 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$. 在半径介于 LiCl 和 NaCl-KCl 熔盐中间的 LiCl-KCl 熔盐中, $400\text{ }^\circ\text{C}$ 下, UO_2 氯化溶解产物主要为 U(IV), 当温度升高到 $600\text{ }^\circ\text{C}$, 此时氯化溶解产物为 U(IV) 和 U(VI) 的混合物, Volkovich 等从铀氯化物的溶解吉布斯自由能角度解释了这种现象^[24].

此外, UO_2 氯化溶解后形成的配位结构与纯 UCl_3 或 UCl_4 在熔盐中的配位结构存在一定区别, 他们通过 XAFS 技术发现在 LiCl-KCl 熔盐中通入 HCl 气体后形成铀氯化物的配位结构, 无论是在淬灭或是熔融状态下, 铀均以 UCl_6^{2-} 的形式存在, 在高温或者淬灭态都能保持长程有序. 在淬灭盐中, U(IV)-Cl 以末端键合的方式形成低聚物, 而在熔融状态时, UCl_6^{2-} 主要是以二维桥联结构存在. 当直接溶解纯 UCl_3 或者 UCl_4 时, 高温下 U-Cl 能保持长程有序结构, 淬灭后无法保持长程有序结构^[13,52].

5.2 金属 U 的溶解过程

除了 UO_2 , 他们发现金属铀在熔盐中也有着活泼的化学性质. 在 NaCl-KCl 和 NaCl-CsCl 熔盐中, 通入 Cl_2 或 HCl 气体使金属 U 溶解, 溶解产物为 U^{4+} , 且 $700\text{ }^\circ\text{C}$ 下的 NaCl-KCl 熔盐中铀与 Cl_2 反应的速率远大于 $600\text{ }^\circ\text{C}$ 下 LiCl-KCl 熔盐中的反应速率. 此外, 当生成的 UCl_4 与未反应的金属铀接触时, 会发生如反应式(8)所示的反应, UCl_4 被还原为 UCl_3 , 熔盐从绿色变为紫红色; 当再次通入 Cl_2 后, UCl_3 又可氧化为 UCl_4 , 熔盐又转变为绿色(机理如反应式(9))^[14].

5.3 UO_2^{2+} 的还原过程

Volkovich 通过光谱技术手段(XAFS、UV-Vis), 详细地论证了 UO_2 在高温氯盐体系中的氯化溶解机理及产物的配位结构. 由于六价铀酰具有最高的氧化态, 有还原剂存在时, 其本身极易被还原, 因此 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 在氯盐体系中的稳定性成了 Volkovich 等进一步工作关注的重点. 他们同样基于 XAFS 和 UV-Vis 技术, 开展了 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 的还原过程的研究工作^[17-18,53-56].

$\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 在氯盐体系中的还原过程受熔盐组成(溶剂)、反应气氛、铀酰初始浓度、温度和还原剂等因素影响. 虽然 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 在 LiCl 熔盐($750\text{ }^\circ\text{C}$, Cl_2 气氛)中能够稳定的存在, 但在 LiCl-BeCl₂ 共晶盐中, UO_2^{2+} 被 BeCl₂ 还原为 UCl_6^{2-} (反应机理如反应式(10)所示), 同时反应气氛也会影响 UO_2^{2+} 的还原进程. 在 HCl 气氛下, $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 会全部转化为 UCl_6^{2-} 形式存在于熔盐中, 在 Cl_2 气氛下, 平衡会向左移动, 约有 $11\%\sim 12\%$ (w) 的 UO_2Cl_2 仍会以 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 存在于熔盐中.

在不加入 BeCl_2 的熔盐中, $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 也不能十分稳定的存在. 处于真空状态下, 其会发生热还原; 此外, 使用 Pd 、 Te 、 Ag 、 Mo 、 Nb 、 Zr 、 H_2 等还原剂也可以还原 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$, 还原产物总结于表 4 中, 六价铀酰可以被还原为 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 、 UO_2 、 UCl_6^{2-} 和 UCl_6^{3-} 等低价态产物.

表 4 UO_2Cl_2 在氯盐体系中的还原产物

Table 4 The reduction products of UO_2Cl_2 in chloride salt

熔盐	还原剂	还原产物
3LiCl-2KCl NaCl-KCl NaCl-2CsCl	真空(0.665 Pa)	$\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 、 UO_2
3LiCl-2KCl NaCl-KCl NaCl-2CsCl NaCl-2CsCl	真空(0.665 Pa) Zr 吸气剂	
	Pd Te Ag Mo	
LiCl 3LiCl-2KCl NaCl-KCl NaCl-2CsCl 3LiCl-2KCl NaCl-KCl NaCl-2CsCl	H_2	
3LiCl-2KCl NaCl-KCl	Nb	$\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 、 UCl_6^{2-} 、 UO_2 、 UCl_6^{3-}
NaCl-2CsCl		$\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 、 UCl_6^{2-} 、 UO_2
3LiCl-2KCl NaCl-KCl NaCl-2CsCl	Zr	$\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 、 UCl_6^{2-} 、 UO_2
LiCl-BeCl ₂	BeCl_2 (HCl or Cl_2 气氛)	UCl_6^{2-}

当处于真空条件(0.665 Pa)时, 六价铀酰的热还原机理如反应式(11)和(12)所示, 还原产物为 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 和 UO_2 , 等物质的量 NaCl-KCl 的淬灭盐的红外光谱结果表明, 随着温度的升高, U(V) 在熔盐中的含量会增加, 此外, 在相同温度下(750 °C), 溶剂阳离子半径越大的熔盐中, $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 越不容易被还原, 还原速率 NaCl-CsCl 共晶盐 < 等物质的量 NaCl-KCl 盐 < LiCl-KCl 共晶盐.

为了提升熔盐中 U(V) 的含量, 可以采用 Zr 作为吸气剂移去 Cl_2 , 这样反应式(12)的平衡会右移, 导致熔盐中溶解的 U(V) 含量增加. 在相同温度和相同初始浓度的条件下, 溶剂阳离子半径越大的熔盐中的 U(V) 含量越多, 析出 UO_2 越少: NaCl-CsCl 共晶盐 > 等物质的量 NaCl-KCl 盐 > LiCl-KCl 共晶盐.

Pd 、 Te 、 Mo 、 Nb 、 Zr 作还原剂时, UO_2^{2+} 会发生反

应式(13)所示的还原反应, 生成 UO_2^+ , 其中 $\text{M}=\text{Pd}$ 时, $n=2$; $\text{M}=\text{Mo}$ 时, $n=3$; $\text{M}=\text{Te}$ 、 Zr 、 Nb 时, $n=4$.

Pd 、 Te 、 Ag 、 Mo 还原 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 时, 具有的共同特征是主要还原产物为不溶性的 UO_2 和可溶性的 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$. Pd 和 Te 在 NaCl-CsCl 熔盐中的还原产物主要为可溶的 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$; Mo 作为还原剂时, 在 750 °C 的熔盐 (LiCl 、 LiCl-KCl 、 NaCl-KCl 、 NaCl-CsCl) 中, 不溶性的 UO_2 为主要还原产物, 未析出的 U 还原产物会以 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 的形式存在于熔盐中. 对 NaCl-CsCl 熔盐体系的研究, 证实了温度和初始浓度显著影响着六价铀酰还原为五价铀酰, 在同一初始浓度下, 温度越高, $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 越容易转变为 UO_2 析出. 此外, 熔盐中 UO_2^{2+} 的初始浓度越小, 越容易被还原为 UO_2 , 初始浓度增加, 会减小 UO_2^{2+} 还原为 UO_2 的程度. 虽然 Ag 也可以将 UO_2^{2+} 还原为 UO_2^+ , 但是其具体的还原机理尚不明确, 唯一明确的是 UO_2^{2+} 还原产物仍为 UO_2 和 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$, 且还原产物以 UO_2 为主, 反应 243 min 后仍可进行.

在使用电负性更大的金属 Nb 和 Zr 作为还原剂时, $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 除了被还原为 UO_2 和 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 时, 还可以进一步反应. Nb 还原 UO_2^{2+} 的行为与熔盐体系有关: 在 NaCl-CsCl 熔盐中, 首先会将 UO_2^{2+} 还原为 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 和 UO_2 , 然后由于金属 Nb 的电负性大, 具有强的还原性, 可以生成 UCl_6^{2-} , 其可能的反应机理如反应式(13~15)所示. 在 NaCl-CsCl 熔盐中, 温度的增加会使还原反应的速率加快. 在 LiCl-KCl 和 NaCl-KCl 中, 除了观测到还原产物 UCl_6^{2-} 的出现, 还有 UCl_6^{3-} 的生成, 推测的反应机理如反应式(17)所示.

Zr 还原 UO_2^{2+} 的过程没有 Nb 复杂, 在 NaCl-CsCl 、 LiCl-KCl 和 NaCl-KCl 熔盐中均为两步机理: 第一步和 Pd 、 Mo 、 Ag 等还原剂类似, 同样是将六价铀酰还原为不溶的 UO_2 和溶解的 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$; 第二步与反应式(14)的过程类似, 是将 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{2-}$ 接着还原为 UO_2 和 UCl_6^{2-} . 在整个还原过程中没有三价铀离子的生成, 虽然最终的产物存在 $\text{UO}_2\text{Cl}_4^{3-}$ 、 UCl_6^{2-} 、 UO_2 三种形式, 但主要产物仍以 UO_2 为主. 在 550 °C 的 NaCl-CsCl 熔盐中, 还原 180 min 后还原产物中只含有约 40% 的 UO_2 , 随着温度增加至 750 °C, 同样反应时间下还原产物中 UO_2 的量会进一步增加, UO_2 含量增大至约 79%, 减小离子半径时, UO_2 含量同样也呈现增大趋势. Nb 相比 Zr 金属与其他还原剂, 有着更大的电负性, 与 O 亲和力更高, 因此

Nb 更易形成 NbO₂, 从而能将 UO₂ 更容易氯化为 UCl₆²⁻. 值得注意的是 Zr(IV) 和 Nb(V) 离子可与 UO₂Cl₄²⁻ 离子共存而不发生反应.

不同于固态还原剂, H₂ 作为唯一的气体还原剂, 首先将 UO₂Cl₄²⁻ 还原为 UO₂Cl₄³⁻, 但是足量的 H₂ 可以接着将 UO₂Cl₄³⁻ 彻底地还原为 UO₂, 因此最终的产物只有 UO₂ 一种.

综上所述, Volkovich 团队对于熔盐中铀的化学种态变化, 进行了系统的总结与分析, 在此基础上, 可以对乏燃料后处理过程开展更深入的研究.

6 我国关于铀化学种态的研究进展

与国外相比, 我国关于铀在熔盐中的化学种态研究起步较晚, 近五年才开始相关研究工作, 研究单位以中国科学院高能物理研究所(The Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Sciences)、上海大学(Shanghai University)、中国工程物理研究院(China Academy of Engineering Physics)等为主^[10,57-60].

6.1 U³⁺ 的 MD 模拟

上海大学的 Yan 和中国工程物理研究院的 Peng 等共同合作, 采用 MD 方法对 LiCl-KCl 共晶盐中的铀化学种态进行了一系列的研究. 起初, Jiang 等^[57] 使用 PIM-MD 进行 LiCl-KCl-UCl₃ (摩尔分数 0.5%~5%) 的配位结构研究, U-Cl 键长约为 0.266 nm, 随着 U³⁺ 浓度的增加, 其 U³⁺ 的配位数从 7.08 增加到了 7.19, 自扩散系数的指前因子 D_0 从 $46.2 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 减小至 $32.3 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, 此时扩散活化能 E_a 为 $25.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. 铀离子的配位数和自扩散系数的变化规律与 Dai 等^[34-35] 得出的结果一致, 铀离子浓度增加促进了铀离子形成网状的配位结构, 进而影响铀离子在熔体中的传质性质. 在随后的工作中 Yan 等^[10,59] 为了更高的计算精度, 他们使用 FPMD 方法研究了温度对 UCl₃ (摩尔分数 5%) 在 LiCl-KCl 共晶盐中配位结构的影响, 从 858.4 K 增加到 1019.4 K 的过程中, U 的平均配位数从 6.35 降到了 6.13. 这说明低温下 U³⁺ 更易形成较高配位数结构, 高温下更倾向于形成低配位数结构(图 8). 此外温度改变对 LiCl-KCl-UCl₃ 体系离子自扩散系数和离子电导率同样有影响, 随着温度升高, 低配位数的 U³⁺ 离子更容易迁移, 导致自扩散系数和离子电导率相应增大, 其中自扩散系数从 $0.89 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 增大至 $2.67 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, 指前因子 D_0 被确定为 $4.99 \times 10^{-3} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, 扩散活化能 E_a 为 $44.07 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

6.2 氯化溶解及循环电解问题

不同于上海大学使用的 MD 方法, 高能物理研究所的 Shi 等致力于使用 UV-Vis、荧光光谱、XAFS 来对熔盐中铀的化学种态进行研究. Shi 从 2013 年开始乏燃料干法后处理过程的电解精炼研究, 先后在 Al、Bi、Ga、

图8 U³⁺ 在 LiCl-KCl-UCl₃ 熔盐中的配位数分布概率(FPMD 模拟). 已获得参考文献[10]的转载许可. 版权所有(2017)美国化学学会

Figure 8 Probability distribution of coordination numbers for U³⁺ in the molten LiCl-KCl-UCl₃ mixture (FPMD simulation). Reprinted with permission from ref. [10]. Copyright (2017) American Chemical Society

Zn 等多种电极上实现了镅铀分离. 在此基础上为了构建新的乏燃料后处理方法并为该工艺流程提供科学依据, Shi 等^[58,60-62] 开始了铀配位化学性质及化学种态的研究, 其主要工作包括铀氧化物的氯化溶解和 U⁴⁺/U³⁺ 的循环电解问题.

为了探索新的干法后处理流程, Shi 等首先研究了铀氧化物氯化溶解后产物的种态, 探索了使用 NH₄Cl 作氯化剂时, 不同反应气氛对 U₃O₈ 和 UO₂ 氯化溶解产物化学种态的影响. UV-Vis、XANES 以及荧光光谱证实 UO₂ 和 U₃O₈ 在空气气氛下氯化溶解产物是 UO₂²⁺, EXAFS 证实其配位结构为 UO₂Cl₄²⁻, 其中 U-O 和 U-Cl 键长分别在 0.177 nm 和 0.267 nm, 整个氯化溶解过程进行 5 h 左右就可以实现铀氧化物的完全溶解. 相比之下, 氩气气氛下的氯化溶解行为更为复杂, 氩气气氛下 UO₂ 基本不会与 NH₄Cl 反应, U₃O₈ 氯化反应 5 h 后溶解率维持在约 60% 左右, 产物为可溶性的 UO₂Cl₄³⁻ 和不溶性的 UO₂, 其中 UO₂Cl₄³⁻ 的 U-O 和 U-Cl 键长分别在 0.176 nm 和 0.267 nm, 此外存在 0.234 nm 的 U-O 键和 0.388 nm 的 U-U 键归属于 UO₂. 由于氩气气氛下 UO₂ 不与 NH₄Cl 反应, 而稀土氧化物(Ln₂O₃)会被氯化溶解, 基于两者溶解行为的不同, Shi 等提出了在氩气气氛下, 将 UO₂/Ln₂O₃ 片(1200 °C 下烧结)用 NH₄Cl 辅助氯化溶解, 使 Ln₂O₃ 转化为相应的 LnCl₃, 而直接回收 UO₂ 的后处理方案, 其中 UO₂ 的回收率可以达到 93.7%.

此外, Shi 等^[58,61-62] 采用 XAFS 和 UV-Vis 等光谱技术对 U⁴⁺ 在 LiCl-KCl 熔盐中的电解精炼过程进行原位监测. 通过对熔盐体系中铀离子种态变化的研究, 证实了电解精炼过程中在 U⁴⁺/U³⁺ 之间存在循环电解问题, 这造成了电流效率的损失(电流效率仅为 55.8%). 为了解决这一问题, Shi 等^[58] 提出了以 La 作为阳极, 消除 U⁴⁺/U³⁺ 循环电解问题, 提高电流效率的方法.

Yan、Peng 和 Shi 等应用不同的方法, 加深了对熔盐体系中铀元素种态的认识, 这为优化干法后处理流程

积累了相当的科学基础.

7 总结与展望

综上所述, 美国 20 世纪五六十年代便开展了熔盐体系中的铀种态研究, 但之后并未深入开展干法后处理过程中的种态研究工作, 近年来随着熔盐堆的兴起, 他们也使用 MD 方法来进行氯化物熔盐堆中铀化学种态的研究; 日本主要结合原位电化学技术和 UV-Vis 技术研究了 U^{3+} 、 U^{4+} 、 UO_2^+ 和 UO_2^{2+} 的摩尔消光系数, 确定了熔盐中 U^{4+}/U^{3+} 和 UO_2^{2+}/UO_2^+ 的标准氧化还原电位, 同时 UV-Vis 的结果表明 U^{4+} 离子随着溶剂阳离子半径和温度增加, 铀离子配位结构的畸变程度改善, U^{3+} 离子在 LiCl 基熔盐中随温度增加畸变程度改善, 在 NaCl 基熔盐中随温度增加对称性减小, 通过拉曼光谱确认 UO_2^{2+} 随着熔盐组成的改变仍能保持 $UO_2Cl_4^{2-}$ 的配位结构. 韩国关于铀化学种态重点研究了 U^{3+} 和 U^{4+} 在 LiCl-KCl 共晶盐中 U-Cl 成键的共价性. 俄罗斯依靠原位 XAFS 技术和 UV-Vis 谱研究了 UO_2 在不同条件下的溶解性质以及溶解产物的配位结构, 探究了 UO_2Cl_2 在不同氯盐中及不同条件下的稳定性. 我国关于铀化学种态研究虽然起步较晚, 但是近年来随着一系列科研项目的立项支撑, 着眼于解决干法后处理中的基本问题, 例如铀在熔盐体系中的传质特性, 铀的氯化溶解种态问题以及铀离子在电解精炼过程中存在的循环电解等问题. 应用 MD 模拟和光谱技术对这些问题进行了较为深入的研究, 对铀种态与其化学性质之间的内在联系实现了一定的认识.

近年来越来越多关于铀化学种态研究采用原位光谱技术, MD 方法来进行分析研究, 可以预见, 随着对 U、Pu、Ln 等元素化学种态认知的逐渐深入, MD 结合光谱技术的研究方法将应用于乏燃料中次锕系元素 (minor actinides, MA) 的化学种态研究. 熔盐中元素化学种态研究的进行, 除了为 U、Pu 与 FPs 元素分离提供理论依据, 还能为实现 FPs 与 MA 的分离提供数据支撑, 用以优化干法后处理流程.

作者简介

刘毅川, 哈尔滨工程大学博士研究生, 主要从事熔盐中锕系锕系化学研究.

刘雅兰, 中国科学院高能物理研究所副研究员, 研究方向为锕系锕系熔盐化学, 多年来致力于氧化物乏燃料干法后处理领域, 聚焦于锕-铜分离研究. 首先开展了锕、铜系氧化物在熔盐中的溶解及其电化学行为研究, 随后在固态活性铝阴极上进行了锕-铜的电化学分离, 并采用原位光谱技术监测了分离过程中锕、铜元素的化学种态变化, 发现了铀的循环电解并将其消除, 提高了电流效率. 最终成功实现了锕-铜元素的有效分离, 与传统的液态 Cd 阴极相比将分离因子提高了两个数量级. 在此基础上, 进一步总结了锕、铜氧化物在氯化物熔盐中的溶解规律, 提出了利用其溶解性差异实现一步分离的新方法. 基于相关工作, 在电化学领域与核能领域著名期刊 *Electrochim. Acta*, *J. Electrochem. Soc.*, *Electrochem. Commun.* 和 *J. Nucl. Mater.* 等上共发表论文 40 余篇, 其中第一作者及通讯作者论文 20 篇.

姜仕林, 中国科学院高能物理研究所博士研究生, 主要从事锕系锕系熔盐电化学研究.

李梅, 哈尔滨工程大学教授, 国家自然科学基金通讯评审专家, 教育部学位与研究生教育评估专家. *Electrochimica Acta*, *Journal of The Electrochemical Society*, *Journal of Alloys and Compounds*, *Journal of Nuclear Materials*, *ACS inorganic Chemistry*, *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* 等国际期刊审稿人. 近年来发表 SCI 检索论文 60 余篇, 其中以第一/通讯作者在 *Electrochimica Acta*, *Journal of The Electrochemical Society*, *Journal of Nuclear Materials*, *Journal of Alloys and Compounds*, *RSC Advances* 等期刊上发表 SCI 收录论文 40 余篇. 申请专利 12 项, 获授权发明专利 6 项, 获省部级二等奖 1 项.

石伟群, 中国科学院高能物理研究所研究员, 国家杰出青年科学基金获得者, 长期致力于核燃料循环化学与铀系元素化学相关基础研究, 在 JACS, Angew. Chem., Chem, CCS Chem., Nat. Commun, Adv. Mater., Environ. Sci. Technol. 等国际知名期刊发表 SCI 论文 200 余篇, 成果被国内外同行广泛关注和引用, 文章总引 8000 余次, H 因子 46 (Google Scholar). 分别担任英文期刊 Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology 和 Journal of Nuclear Science and Technology 的编委与国际顾问编委, 中文期刊《核化学与放射化学》编委. 现为中国化学会核化学与放射化学专业委员会委员、中国核学会铀系物理与化学分会副理事长、中国有色金属学会熔盐化学与技术专业委员会副主任委员、中国核学会核化工分会理事兼副秘书长.

References

- [1] Glatz, J. P.; Malmbeck, R.; Souček, P.; Claux, B.; Meier, R.; Ougier, M.; Murakami, T. *Molten Salts Chemistry*, Elsevier, Amsterdam, **2013**, pp. 541-560.
- [2] Inoue, T.; Koch, L. *Nucl. Eng. Technol.* **2008**, *40*, 183.
- [3] Hoover, R. O.; Shaltry, M. R.; Martin, S.; Sridharan, K.; Phongikaroon, S. *J. Nucl. Mater.* **2014**, *452*, 389.
- [4] Salanne, M.; Simon, C.; Turq, P.; Madden, P. A. *J. Phys. Chem. B* **2008**, *112*, 1177.
- [5] Masset, P.; Bottomley, D.; Konings, R.; Malmbeck, R.; Rodrigues, A.; Serp, J.; Glatz, J.-P. *J. Electrochem. Soc.* **2005**, *152*, A1109.
- [6] Shirai, O.; Iwai, T.; Suzuki, Y.; Sakamura, Y.; Tanaka, H. *J. Alloys Compd.* **1998**, *271*, 685.
- [7] Yin, T.; Liu, K.; Liu, Y.; Yan, Y.; Wang, G.; Chai, Z.; Shi, W. *J. Electrochem. Soc.* **2018**, *165*, D722.
- [8] Yang, D. W.; Liu, Y. L.; Yin, T. Q.; Jiang, S. L.; Zhong, Y. K.; Wang, L.; Li, M.; Chai, Z. F.; Shi, W. Q. *Electrochim. Acta* **2020**, *353*, 136449.
- [9] Salanne, M.; Simon, C.; Turq, P.; Ohtori, N.; Madden, P. A. *Molten Salts Chemistry*, Elsevier, Amsterdam, **2013**, pp. 1-16.
- [10] Li, X.; Song, J.; Shi, S.; Yan, L.; Zhang, Z.; Jiang, T.; Peng, S. *J. Phys. Chem. A* **2017**, *121*, 571.
- [11] Kwon, C.; Kang, J.; Han, B. *Int. J. Energ. Res.* **2016**, *40*, 1381.
- [12] Dai, S.; Toth, L. M.; Del Cul, G. D.; Metcalf, D. H. *J. Phys. Chem.* **1996**, *100*, 220.
- [13] Polovov, I. B.; Volkovich, V. A.; Charnock, J. M.; Kralj, B.; Lewin, R. G.; Kinoshita, H.; May, I.; Sharrad, C. A. *Inorg. Chem.* **2008**, *47*, 7474.
- [14] Volkovich, V. A.; Bhatt, A. I.; May, I.; Griffiths, T. R.; Thied, R. C. *J. Nucl. Sci. Technol.* **2014**, *39*, 595.
- [15] Nagai, T.; Uehara, A.; Fujii, T.; Shirai, O.; Sato, N.; Yamana, H. *J. Nucl. Sci. Technol.* **2005**, *42*, 1025.
- [16] May, I. *ECS Proceedings Volumes*, **2004**, 2004-24, 814.
- [17] Volkovich, V. A.; May, I.; Griffiths, T. R.; Charnock, J. M.; Bhatt, A. I.; Lewin, B. *J. Nucl. Mater.* **2005**, *344*, 100.
- [18] Volkovich, V. A.; Aleksandrov, D. E.; Vasin, B. D.; Khabibullin, T. K.; Polovov, I. B.; Griffiths, T. R. *ECS Trans.* **2009**, *16*, 325.
- [19] Nagai, T.; Fujii, T.; Shirai, O.; Yamana, H. *J. Nucl. Sci. Technol.* **2004**, *41*, 690.
- [20] Fujii, T.; Moriyama, H.; Yamana, H. *J. Alloys Compd.* **2003**, *351*, L6.
- [21] Fujii, T.; Nagai, T.; Sato, N.; Shirai, O.; Yamana, H. *J. Alloys Compd.* **2005**, *393*, L1.
- [22] Fujii, T.; Nagai, T.; Uehara, A.; Yamana, H. *J. Alloys Compd.* **2007**, *441*, L10.
- [23] Kim, T. J.; Jeong, Y. K.; Kang, J. G.; Jung, Y.; Ahn, D. H.; Lee, H. S. *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **2010**, *286*, 283.
- [24] Volkovich, V. A.; Polovov, I. B.; Vasin, B. D.; Griffiths, T. R.; Sharrad, C. A.; May, I.; Charnock, J. M. *Zeitschrift für Naturforschung A* **2007**, *62*, 671.
- [25] Fujii, T.; Uda, T.; Iwade, Y.; Nagai, T.; Uehara, A.; Yamana, H. *J. Nucl. Mater.* **2013**, *440*, 575.
- [26] Preetz, W.; Ruf, D.; Tensfeldt, D. *Zeitschrift für Naturforschung B* **1984**, *39*, 1100.
- [27] Kwon, C.; Kang, J.; Kang, W.; Kwak, D.; Han, B. *Electrochim. Acta* **2016**, *195*, 216.
- [28] Till, C.; Chang, Y.; Hannum, W. *Prog. Nucl. Energ.* **1997**, *31*, 3.
- [29] Karell, E. J.; Gourishankar, K. V.; Smith, J. L.; Chow, L. S.; Redey, L. *Nucl. Technol.* **2001**, *136*, 342.
- [30] Simpson, M. F. *Developments of spent nuclear fuel pyroprocessing technology at Idaho National Laboratory*, Idaho National Laboratory (INL), **2012**.
- [31] Gruen, D.; McBeth, R. *J. Inorg. Nucl. Chem.* **1959**, *9*, 290.
- [32] Wenz, D. A.; Adams, M. D.; Steunenberg, R. K. *Inorg. Chem.* **1964**, *3*, 989.
- [33] Adams, M.; Wenz, D.; Steunenberg, R. *J. Phys. Chem.* **1963**, *67*, 1939.
- [34] Li, B.; Dai, S.; Jiang, D. E. *ACS Appl. Energ. Mater.* **2019**, *2*, 2122.
- [35] Li, B.; Dai, S.; Jiang, D. E. *J. Mol. Liq.* **2020**, *299*, 112184.
- [36] Wu, F.; Roy, S.; Ivanov, A. S.; Gill, S. K.; Topsakal, M.; Dooryhee, E.; Abeykoon, M.; Kwon, G.; Gallington, L. C.; Halstenberg, P.; Layne, B.; Ishii, Y.; Mahurin, S. M.; Dai, S.; Bryantsev, V. S.; Margulis, C. J. *J. Phys. Chem. Lett.* **2019**, *10*, 7603.
- [37] Okamoto, Y.; Kobayashi, F.; Ogawa, T. *J. Alloys Compd.* **1998**, *271*, 355.
- [38] Okamoto, Y.; Madden, P. A.; Minato, K. *J. Nucl. Mater.* **2005**, *344*, 109.
- [39] Okamoto, Y.; Akabori, M.; Itoh, A.; Ogawa, T. *J. Nucl. Sci. Technol.* **2014**, *39*, 638.
- [40] In ACTINIDES 2009, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 9, Eds.: Rao, L.; Tobin, J. G.; Shuh, D. K., IOP publishing, Bristol, **2010**, p. 012050.
- [41] Fujii, T.; Uehara, A.; Nagai, T.; Kim, T.-J.; Sato, N.; Sakamura, Y.; Yamana, H. *Electrochemistry* **2009**, *77*, 667.
- [42] Nagai, T.; Uehara, A.; Fujii, T.; Sato, N.; Yamana, H. *J. Nucl. Mater.* **2011**, *414*, 226.
- [43] Nagai, T.; Uehara, A.; Fujii, T.; Yamana, H. *J. Nucl. Mater.* **2013**, *439*, 1.
- [44] Fujii, T. *KURRI Progress Report* **2016**, 2015 (APRIL 2015–MARCH 2016), 24.
- [45] Choi, E. Y.; Jeon, M. K.; Hur, J.-M. *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **2017**, *314*, 207.
- [46] Choi, E. Y.; Lee, J. *J. Nucl. Mater.* **2017**, *494*, 439.
- [47] Choi, E. Y.; Lee, J.; Heo, D. H.; Lee, S. K.; Jeon, M. K.; Hong, S. S.; Kim, S. W.; Kang, H. W.; Jeon, S. C.; Hur, J. M. *J. Nucl. Mater.* **2017**, *489*, 1.
- [48] Cho, Y. H.; Bae, S. E.; Kim, D. H.; Park, T. H.; Kim, J. Y.; Song, K.; Yeon, J. W. *Microchem. J.* **2015**, *122*, 33.
- [49] Park, Y. J.; Bae, S. E.; Cho, Y. H.; Kim, J. Y.; Song, K. *Microchem. J.* **2011**, *99*, 170.
- [50] Cho, Y. H.; Bae, S. E.; Park, Y. J.; Oh, S. Y.; Kim, J. Y.; Song, K. *Microchem. J.* **2012**, *102*, 18.
- [51] Volkovich, V. A.; Griffiths, T. R.; Fray, D. J.; Thied, R. C. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2000**, *2*, 3871.
- [52] Bhatt, A. I.; du Fou de Kerdaniel, E.; Kinoshita, H.; Livens, F. R.; May, I.; Polovov, I. B.; Sharrad, C. A.; Volkovich, V. A.; Charnock, J. M.; Lewin, R. G. *Inorg. Chem.* **2005**, *44*, 2.
- [53] Volkovich, V.; Aleksandrov, D.; Maltsev, D.; Vasin, B.; Polovov, I.; Griffiths, T. *Molten Salts Chemistry and Technology*, John Wiley & Sons, New Jersey, **2014**, pp. 507-520.
- [54] Volkovich, V. A.; Aleksandrov, D. E.; Griffiths, T. R.; Vasin, B. D.; Khabibullin, T. K.; Maltsev, D. S. *Pure Appl. Chem.* **2010**, *82*, 1701.
- [55] Volkovich, V. A.; Aleksandrov, D. E.; Vasin, B. D.; Maltsev, D. S.; Griffiths, T. R. *ECS Trans.* **2010**, *33*, 371.
- [56] Polovov, I. B.; Sharrad, C. A.; May, I.; Vasin, B. D.; Volkovich, V. A.; Griffiths, T. R. *ECS Trans.* **2007**, *3*, 503.
- [57] Jiang, T.; Wang, N.; Peng, S.; Yan, L. *Chem. Res. Chin. Univ.* **2015**, *31*, 281.
- [58] Liu, Y. L.; Yuan, L. Y.; Zheng, L. R.; Wang, L.; Yao, B. L.; Chai, Z. F.; Shi, W. Q. *Electrochem. Commun.* **2019**, *103*, 55.

- [59] Song, J.; Shi, S.; Li, X.; Yan, L. *J. Mol. Liq.* **2017**, *234*, 279.
- [60] Liu, Y. L.; Luo, L. X.; Liu, N.; Yao, B. L.; Liu, K.; Yuan, L. Y.; Chai, Z. F.; Shi, W. Q. *J. Nucl. Mater.* **2018**, *508*, 63.
- [61] Liu, Y. C.; Liu, Y. L.; Wang, L.; Zhong, Y. K.; Li, M.; Han, W.; Zhao, Y.; Zhou, T.; Zou, Q.; Zeng, X.; Shi, W. Q. *J. Nucl. Mater.* **2020**, *542*, 152475.
- [62] Liu, Y. C.; Liu, Y. L.; Zhao, Y.; Liu, Z.; Zhou, T.; Zou, Q.; Zeng, X.; Zhong, Y. K.; Li, M.; Sun, Z. X.; Shi, W. Q. *J. Nucl. Mater.* **2020**, *532*, 152049.

(Cheng, B.)