新型给体-受体型聚合物的合成及其在本体异质结聚合物太阳能电池中的应用

邹文武^a 刘颖^b 贾庆明^{*,a} 葛子义^{*,b}^(a) 昆明理工大学化学工程学院 昆明 650500^(b) 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 宁波 315201

摘要 设计、合成了侧链含有强吸电结构的丙二酸二丁酯受体单元与苯并[1,2-*b*:4,5-*b'*]二噻吩给体单元交替共聚物 PBDDTD, 研究了其热学、光学、电化学性质以及受体 PC₇₁BM ([6,6]-苯基 C₇₁ 丁酸甲酯)共混作为活性层制备成本体异质结聚合物有机太阳能电池的光伏性质, 考察了 PBDDTD 与 PC₇₁BM 不同比例时的光伏性能, 当聚合物 PBDDTD 和 PC₇₁BM 质量比为 1 : 3 制备的器件, 其开路电压达到了 0.82 V, 能量转换效率(PCE)为 0.90%, 短路电流为 3.25 mA/cm², 填充因子 FF 为 0.338, 同时将其与同等工艺制备的 poly(3-hexylthiophene) (P3HT)太阳能电池的光伏性能进行比较, 相同工艺下制备的 P3HT 电池的开路电压仅为 0.55 V, 由 PBDDTD 制备的电池开路电压比 P3HT 电池的开路电压高出 0.29 V, 同时分析了 PBDDTD 能量转换效率较 P3HT 低的原因.

关键词 丙二酸二丁酯; 交替共聚物; 有机太阳能电池;

Synthesis of New Donor-Acceptor Copolymer and Its Application in Organic Bulk Hetero-junction Solar Cells

Zou, Wenwu^a Liu, Ying^b Jia, Qingming^{*,a} Ge, Ziyi^{*,b}^(a) Faculty of Chemical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan Province, Kunming 650500^(b) Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201

Abstract Alternative copolymer (PBDDTD) was synthesized from acceptor unit with strong electro-withdrawing structure of dibutyl malonate in branch chain and donor unit based on benzo[1,2-*b*:4,5-*b'*]dithiophene. And its thermal, optical, electro-chemical properties and photovoltaic properties blending with [6,6]-phenyl-C₇₁ butyric acid methyl ester as the active layer in the bulk hetero-junction devices of organic solar cells were investigated. The influence of different ratio of polymer PBDDTD and PC₇₁BM on the photovoltaic properties was also studied. And the open voltage reached 0.82 V, when the weight ratio of PBDDTD and PC₇₁BM is 1 : 3, and its power conversion efficiency (PCE) was 0.90%, with V_{oc} of 0.82 V, J_{sc} of 3.25 mA/cm² and FF of 33.8%. Comparing with the poly(3-hexylthiophene) (P3HT) in the same method, the solar cells with P3HT blending with PC₇₁BM as the active layer can only get 0.55 V, which can be lower about 0.29 V than that of the PBDDTD. And the possible factors resulting in low PCE and the higher open voltage than that of P3HT were analyzed.

Keywords dibutyl malonate; alternative copolymer; organic solar cells

随着全球对能源需求增加以及对环境要求的提高, 发展低廉、清洁的能源已迫在眉睫, 充分利用太阳能资源来解决能源危机成为一条切实有效的途径, 与无机太阳能电池相比, 聚合物太阳能电池因其具有制备简单、成本低、质量轻、可制备成柔性器件等优点, 而受到广

泛关注^[1~4]. 目前聚 3-己基噻吩(P3HT), 因其具有良好的溶解性、规整性和成膜性, 已被广泛研究. 但由于聚 3-己基噻吩的 HOMO 能级较高, 达到了 -5.17 eV^[5], 常见受体 PC₆₁BM 的最低空轨道(LUMO)能级较低, 在 P3HT 与 PC₆₁BM 制备的太阳能电池的器件中, 最高开

* E-mail: jiaqm411@163.com

Received December 12, 2012; revised February 23, 2013; published online March 1, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21074144).

国际自然科学基金(No. 21074144)资助项目.

路电压仅能达到 0.58 V^[6], 限制了聚 3-己基噻吩太阳能电池的能量转换效率的提高. 有机聚合物因对太阳光谱吸收的波谱较窄, 不能与太阳光谱相匹配, 导致所制备太阳能电池的能量转化效率(PCE)普遍较低, 通过将吸电子结构引入到受体单元, 与给电子给体单元交替共聚组成给体-受体(Donor-Acceptor, D-A)型聚合物^[7-9], 达到对太阳光发射光谱吸收红移, 使聚合物的吸收峰尽量与太阳光发射光谱匹配, 亦可通过扩宽对太阳光谱的吸收^[10,11], 对活性层进行热退火^[12]以及加入添加剂^[13]来提高电池的能量转化效率. 目前聚合物太阳能电池的 PCE 已超过 9%^[4]. 本文设计了含有苯并[1,2-*b*:4,5-*b'*]二噻吩作为给体单元与丙二酸二丁酯作为侧链的受体单元进行交替共聚制备的新型 D-A 聚合物, 并对该聚合物与 PC₇₁BM 不同质量比制备的太阳能电池进行了优化, 得到最佳条件为聚合物和 PC₇₁BM 质量比为 1:3, 添加剂为体积比 2% 的 1,8-二碘辛烷. 在这种条件下所得器件的开路电压达到了 0.82 V, 能量转换效率(PCE)为 0.90%, 短路电流为: 3.25 mA/cm², 填充因子 FF 为 0.338.

1 结果与讨论

1.1 聚合物的结构表征

1.1.1 聚合物的热学性质

聚合物的数均分子量(M_n), 质均分子量(M_w), 聚合物分散指数(PDI)以及分解温度(T_d)和玻璃化转化温度(T_g)列于下表 1, 其中聚合物的分解温度是在氮气氛围下, 以 10 °C/min 的速度下进行测量的. 而玻璃化转变温度(T_g)则是通过差示扫描量热仪进行测试获得的. 从下表 1 中可以看出, 该聚合物的分解温度达到了 368.5 °C, 表现出良好的热稳定性.

表 1 聚合物的分子量与热学性质

Table 1 Molecular weight and thermal properties of polymer

M_n /(kg·mol ⁻¹)	M_w /(kg·mol ⁻¹)	PDI	T_d /°C	T_g /°C
6.808	16.786	2.46	368.5	86.8

1.1.2 聚合物的光学性质

图 1 为聚合物在氯仿溶液和薄膜中的紫外-可见吸收光谱图, 在薄膜中, 聚合物在 423 nm 有较强的吸收, 此为聚合物的 π - π 共轭重叠引起的吸收, 而 525 nm 处有强吸收峰, 应为主链上给体单元与受体单元的分子内的电荷相互作用引起的吸收. 薄膜中的紫外可见吸收光谱较溶液中的紫外可见吸收光谱图红移了约 40 nm, 但仍与太阳光发射光谱不太匹配.

1.1.3 聚合物的电化学性质

聚合物的最高占有轨道(HOMO)和最低空轨道

图 1 聚合物在氯仿溶液及在薄膜中的归一化紫外-可见吸收光谱图

Figure 1 Normalized UV-Vis absorption spectra of polymer in chloroform solution and in thin films.

(LUMO)是在 ITO 基片上涂上聚合物作为工作电极, Ag/AgCl 为参比电极以及辅助电极浸在 0.1 mol/L Bu₄NPF₆ 的乙腈溶液中进行测量的, 其中的参比电极是在真空下用 Fc/Fc⁺还原对进行校准. 聚合物的 HOMO 能级与 LUMO 能级采用经验公式 $HOMO = -(E_{on}^{ox} - E_{on}^{ferrocene} + 4.80)$ (eV), $LUMO = -(E_{on}^{red} - E_{on}^{ferrocene} + 4.80)$ (eV)^[14]计算得出的, 其中 4.80 eV 是二茂铁在真空下的能级. E_{on}^{ox} 和 E_{on}^{red} 为以参比电极作为标准的氧化、还原电位. 聚合物的 HOMO 与 LUMO 能级列于表 2.

表 2 聚合物的电化学性质

Table 2 Electrochemical energy of polymer

Polymer	λ /nm		E_{HOMO}	E_{LUMO}	E_g^a /eV	E_g^b /eV
	Solution	Film				
PBDTDT	550	615	-5.55	-3.69	2.01	1.86

^a Estimated from the onset wavelength absorptions of the solid films. ^b Estimated from the onset of corresponding potential

1.2 聚合物太阳能电池的制备及其性能的测定

聚合物太阳能电池的结构为: ITO/PEDOT:PSS/polymer:PC₇₁BM/LiF/Al. 其中 ITO 基片依次用去离子水、丙酮、异丙醇超声波清洗 20 min 后, 在氮气的气流中干燥, 备用. PEDOT:PSS 过滤后以 4000 r/min 转速旋涂于 ITO 基片上的. 聚合物和 PC₇₁BM 以不同的质量比分别溶于氯仿与邻二氯苯($V:V=1:3$)组成的混合溶剂, 在加热条件下搅拌, 待溶解之后, 在手套箱中通过旋涂仪将以 1000 r/min 的速度旋涂于 ITO 上, 然后在真空蒸镀室于 1×10^{-4} Pa 条件下, 将 LiF 和 Al 电极依次蒸镀到活性层表面, 两者的厚度分别为 1 和 100 nm, 制成的电池有效面积为 0.1257 cm², 聚合物太阳能电池能量转换效率则是在模拟太阳光强为 1.5 AM 的条件下, 通过 Keithly 2400 电流电压测试仪进行测定.

聚合物与 PC₇₁BM 不同质量比例制备的器件所得的 PCE 如图 2 所示, 在聚合物与 PC₇₁BM 质量比为 1 : 3, 添加剂为 2% 体积比 1,8-二碘辛烷(DIO)条件下, 所得器件 PCE 达到 0.90%, 开路电压 V_{oc} 为 0.82 V, 短路电流 J_{sc} 达到 3.25 mA/cm², 填充因子 FF 为 0.338, 可能是随着 PC₇₁BM 的含量增加, 增加了激子分离与传导, 从而提高到了器件的短路电流. 图 3 是聚合物光伏电池活性层形貌的原子力显微镜(AFM)图, 从图中可以看出, a, b 两图出现了聚集, 较为粗糙, 相比 a, b 图, c 图的表面形貌具有更加平滑的表面, 没有出现明显的相分离, 有利于增加电荷的传导, 提高电流, 这与相应器件的电流最高也是一致的. 但可能因 PC₇₁BM 过于均匀分散在聚合物中, 导致聚合物和 PC₇₁BM 之间的相分离较小, 使所产生的激子不能有效分离, 同时由于传输路径不连续, 使得已经生成的载流子复合的概率增大, 减小了载流子的寿命, 造成了能量的损失^[15,16], 导致了器件 PCE 较低.

图 2 聚合物与 PC₇₁BM 质量比为: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 以及 P3HT 的光伏电池 J - V 曲线

Figure 2 J - V curves of photovoltaic cells based on polymer (weight ratio ranging from 1 : 1 to 1 : 3 with PC₇₁BM) and the P3HT (weight ratio was 1 : 1 corresponding to PC₇₁BM), respectively

图 3 a, b, c 分别是聚合物和 PC₇₁BM 比例为 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 时的 AFM 图

Figure 3 The AFM image of weight ratio ranging from 1 : 1 to 1 : 3 for polymer and PC₇₁BM, respectively

相同条件下制备的 P3HT 聚合物太阳能电池效率达到了 1.83%, 其中 P3HT 与 PC₇₁BM 质量比为 1 : 1 添加剂体积比 1% 的 1,8-辛二硫醇. 聚合物 PBDTDT 能量转

换效率相对较低, 可能是因为聚合物自身对太阳光谱的吸收较弱. 在聚合物旋涂退火完毕后, 所得器件仍较透明, 而由 P3HT 制备的器件则表现出颜色加深的趋势, 退火使 P3HT 主链间规整度增加, 增加了 π - π 堆积, 有利于对光谱的吸收, 提高聚合物的电流. 与 P3HT 相比, 聚合物 PBDTDT 有着相对较高的开路电压, 达到了 0.82 V, 相对应的 P3HT 则仅仅只有 0.55 V. 可能由于 P3HT 的 HOMO 能级为 -5.17 eV^[5], 而 PBDTDT 的 HOMO 能级则是在 -5.55 eV, 在相同受体 PC₇₁BM 的条件下, 则聚合物的 HOMO 能级与 PC₇₁BM 的 LUMO 能级之差大于 P3HT 的 HOMO 能级与 PC₇₁BM 的能级差, 根据聚合物太阳能电池的开路电压与聚合物 HOMO 能级与 PC₇₁BM 的 LUMO 能级差是呈正比的^[17,18], 故所得聚合物太阳能电池的开路电压相对 P3HT 制备的太阳能电池, 有着更高的开路电压. 相信通过将丙二酸酯结构引入到聚合物太阳能电池中, 有助于提高聚合物的开路电压.

2 结论

本文通过简便方法合成了强吸电子受体单元, 制备了主链为给-受体结构的共轭聚合物, 将聚合物与受体材料 PC₇₁BM 共混后制备的太阳能电池, 在聚合物和 PC₇₁BM 混合比为 1 : 3, 以 2% 体积比的 DIO 作为添加剂时, 太阳能电池开路电压达到了 0.82 V, 能量转换效率(PCE)为 0.90%, 短路电流为: 3.25 mA/cm², 填充因子 FF 为 0.338, 同时与最具代表性的光伏材料 P3HT 制备的太阳能电池做了比较, 聚合物的开路电压比 P3HT 高了 0.29 V.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

试剂均购于 Aldrich 或者 J&K 百灵威公司, 无水四氢呋喃(THF)是在二苯甲酮作为指示剂、钠丝存在下, 回流除水. N,N -二甲基甲酰胺(DMF)则是在无水硫酸镁干燥后, 真空蒸馏得到的. 德国 Bruker 公司 DMX400 型核磁共振仪(¹H NMR, ¹³C NMR), UV-2401PC Shimadzu 紫外-可见光谱仪, Waters 2695 凝胶渗透色谱仪(GPC)以 THF 作为流动相, 线性单分散聚苯乙烯标样. Pyris-1 热重分析仪(氮气流速 20 mL/min, 升温速率为 10 °C/min), 原子力显微镜(本原纳米仪器有限公司), Dektak 150 stylus surface profiler 膜厚仪.

3.2 实验方法

3.2.1 单体的合成

合成路线如 Scheme 1 所示.

2,5-二溴噻吩-3-甲醛(**1**)根据文献^[19]改进合成. 在

250 mL 三口瓶中, 加入 3-噻吩甲醛基(4.48 g 10 mmol)、加入二氯甲烷(100 mL)、碳酸氢钠(4.5 g, 53 mmol), 在剧烈搅拌下, 溴素(7.5 g, 46 mmol)通过恒压漏斗逐滴加入到三口瓶中, 反应 24 h 后, 加入硫代硫酸钠除去过量的溴素, 直到反应溶液颜色变浅. 将反应混合物倒入去离子水中, 用二氯甲烷萃取 3 次, 无水硫酸镁干燥. 硅胶柱层析纯化(正己烷/乙酸乙酯, $V:V=10:1$). 得到棕色固体(4.23 g, 产率 39.3%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 9.79 (s, 1H), 7.33 (s, 1H).

2-(2,5-二溴噻吩-3-乙基)丙二酸二丁酯(**2**)根据文献[20]改进合成的. 在 50 mL 三口瓶中加入 2,5-二溴 3-噻吩醛基(2.69 g, 10 mmol)、丙二酸二丁酯(2.16 mL, 10 mmol)、哌啶(0.1 mL), 在氩气氛围下, 反应回流 5 h, 减压旋出乙腈, 用二氯甲烷萃取 3 次, 无水硫酸镁干燥, 通过硅胶柱层析纯化(正己烷/乙酸乙酯, $V:V=10:1$), 产物为淡黄色液体(0.85 g, 产率 45%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.58 (s, 1H), 7.01 (s, 1H), 4.28~4.30 (m,

2H), 4.22~4.25 (m, 2H), 1.62~1.73 (m, 4H), 1.34~1.45 (m, 4H), 0.92~0.96 (m, 6H); ^{13}C NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 166.09, 163.81, 134.51, 131.90, 128.54, 126.54, 119.20, 112.69, 77.46, 77.17, 76.82, 65.73, 30.51, 29.67, 19.14, 13.72.

化合物 **4** 根据文献[21]合成, 通过硅胶柱层析纯化 [V (石油醚): V (三乙胺) = 100:5] 得到浅黄色粘稠液体 1.1 g, 产率 47%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.7 (t, $J=24$ Hz, 2H), 7.34 (d, $J=4$ Hz, 2H), 6.89~6.90 (m, 2H), 2.87 (d, $J=7$ Hz, 4H), 1.54~1.61 (m, 16H), 1.34~1.45 (m, 26H), 1.29~1.40 (m, 10H), 0.87~0.97 (m, 32H).

3.2.2 聚合物的合成

取 25 mL 干燥三口瓶, 加入化合物 **2** (140 mg, 0.3 mmol) 和化合物 **4** (347 mg, 0.3 mmol), 加入无水甲苯 12 mL、无水 N,N -二甲基甲酰胺 3 mL, 在氮气保护下, 加入 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (35 mg, 30 mmol), 反应在 120 $^\circ\text{C}$ 下进行 48 h, 反应结束后, 将反应液逐滴加入到甲醇中, 过滤, 依次

Scheme 1

用甲醇、正己烷、氯仿抽提, 将氯仿旋至少量之后, 逐滴滴入到甲醇中, 过滤, 将产物干燥, 得到深红色固体 135.5 mg, 产率 51%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.98 (br, 1H), 7.69 (br, 3H), 7.38 (br, 1H), 7.31 (br, 2H), 6.92 (br, 2H), 4.28 (br, 4H), 2.88 (br, 4H), 1.69 (br, 6H), 1.36 (br, 20H), 0.928 (br, 18H).

References

- [1] Chu, T.; Lu, J.; Beaupré, S.; Zhang, Y.; Pouliot, J.; Wakim, S.; Zhou, J.; Leclerc, M.; Li, Z.; Ding, J.; Tao, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 4250.
- [2] Li, W.; Roelofs, W. S. C.; Wienk, M. M.; Janssen, R. A. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 13787.
- [3] Hou, J.; Chen, H.; Zhang, S.; Chen, R. I.; Yang, Y.; Wu, Y.; Li, G. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 15586.
- [4] Peng, Q.; Huang, Q.; Hou, X.; Chang, P.; Xu, J.; Deng, S. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 11452.
- [5] Burkhart, B.; Khlyabich, P. P.; Thompson, B. C. *Macromolecules* **2012**, *45*, 3740.
- [6] He, Y.; Chen, H.; Hou, J.; Li, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 1377.
- [7] Zhang, M.; Guo, X.; Li, Y. *Macromolecules* **2011**, *44*, 8798.
- [8] Huo, L.; Ye, L.; Wu, Y.; Li, Z.; Guo, X.; Zhang, M.; Zhang, S.; Hou, J. *Macromolecules* **2012**, *45*, 6923.
- [9] Saadeh, H. A.; Lu, L.; He, F.; Bullock, J. E.; Wang, W.; Carsten, B.; Yu, L. *ACS Macro Lett.* **2012**, *1*, 361.
- [10] Chen, J.; Cao, Y. *Acc. Chem. Res.* **2009**, *42*, 1709.
- [11] Qin, R.; Li, W.; Li, C.; Du, C.; Veit, C.; Schleiermacher, H.; Andersson, M.; Bo, Z.; Liu, Z.; Inganäs, O.; Wuerfel, U.; Zhang, F. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 14612.
- [12] Hong, Y.; Wong, H.; Moh, L.; Tan, H. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 4920.
- [13] Wang, B.; Tsang, S.; Zhang, W.; Tao, Y. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 9471.
- [14] Jiang, Z.; Zhang, W.; Yao, H.; Yang, C.; Cao, Y.; Qin, J.; Yu, G.; Liu, Y. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* **2009**, *47*, 3651.
- [15] Wang, A. *Chin. J. Mater. Res.* **2012**, *26*(3), 327 (in Chinese). (王爱芬, 材料研究学报, **2012**, *26*(3), 327.)
- [16] Cai, W.; Gong, X.; Cao, Y. *Solar Energy Mater. Solar Cells* **2010**, *94*, 114.
- [17] Wang, E.; Ma, Z.; Zhang, Z.; Henriksson, P.; Inganäs, O.; Zhang, F.; Andersson, M. R. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 4908.
- [18] Du, C.; Li, C.; Li, W.; Chen, X.; Bo, Z.; Veit, C.; Ma, Z.; Wuerfel, U.; Zhu, H.; Hu, W.; Zhang, F. *Macromolecules* **2011**, *44*, 7617.
- [19] Zhang, Y.; Murphy, C. B.; Jones, W. E.; Jr. *Macromolecules* **2002**, *35*, 630.
- [20] Qu, S.; Qin, C.; Islam, A.; Wu, Y.; Zhu, W.; Hua, J.; Tian, H.; Han, L. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 6972.
- [21] Huo, L.; Zhang, S.; Guo, X.; Xu, F.; Li, Y.; Hou, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 9697.

(Li, L.; Lu, Z.)