D-A- π -A 结构染料敏化剂研究进展

杨贺玮^{a,b} 官俊杰^{a,b} 高峰贤^{a,b} 何欣平^{a,b} 王安^{a,b}
 孙宝德^{a,b} 张学强^{a,b} 张宝^{*,a} 冯亚青^{a,b}
 (^a 天津大学化工学院 天津 300072)
 (^b 天津大学天津化工协同创新中心 天津 300072)

摘要 D- π -A 结构基于对分子内光生电子传输的增强作用而成为了敏化太阳能电池(dye sensitized solar cells, DSSCs)敏化剂设计的主要出发点. D-A- π -A 结构的敏化剂是从 D- π -A 结构出发, 在敏化剂的内部引入附加的吸电子基团作为内部电子受体而设计出来的, 相比于传统的 D- π -A 结构敏化剂在性能上具有更大的优势. 综述了 2012 年以来科学家对 D-A- π -A 结构敏化剂的分子设计及其在 DSSCs 中的应用性能的研究成果.

关键词 D-A- π -A; 太阳能电池; 敏化剂

Research Progress on the Application of D-A- π -A Featured Sensitizer in the Dye Sensitized Solar Cells

Yang, Hewei^{a,b} Guan, Junjie^{a,b} Gao, Fengxian^{a,b} He, Xinping^{a,b} Wang, An^{a,b}
 Sun, Baode^{a,b} Zhang, Xueqiang^{a,b} Zhang, Bao^{*,a} Feng, Yaqing^{a,b}
 (^a School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072)
 (^b Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072)

Abstract The donor- π bridge-acceptor (D- π -A) configuration becomes mainstream in the design of organic sensitizers due to its enhancement of the intramolecular photo-generated charge-transfer. On the basis of traditional D- π -A structure, researchers incorporate additional electron-withdrawing unites into the π bridge as internal acceptor, termed as D-A- π -A configuration, which displays better performance. This review summarizes the molecular design (since 2012) of sensitizers based on D-A- π -A configuration and their application in the dye sensitized solar cells.

Keywords D-A- π -A; solar cell; sensitizer

太阳能因其资源丰富, 可再生, 清洁无污染, 成为解决现有能源问题的首选, 吸引了国内外的无数专家学者将目光投向太阳能的开发与利用. 太阳能电池主要分为无机硅电池、薄膜太阳能电池、半导体太阳能电池、有机太阳能电池、染料敏化纳米晶太阳能电池和钙钛矿太阳能电池^[1-3]. 无机太阳能电池的光电转化效率(The photoelectric conversion efficiency, PCE)较高、稳定, 但生产过程中的污染严重, 能耗高, 成本高. 有机太阳能电池的 PCE 虽然已经接近无机硅电池, 但是其技术仍然不够成熟, 如有机敏化太阳能电池受敏化剂的制约,

存在以下问题: (1)含钌敏化剂的制备过程复杂, 且钌金属价格昂贵; (2)有机敏化剂对近红外光吸收较弱; (3)敏化剂的激发态寿命短; (4)敏化剂的长期稳定性差. 因此, 合适敏化剂的研发仍是有机敏化太阳能电池研究的重点^[4,5].

在染料敏化太阳能电池(The dye sensitized solar cell, DSSCs)中, 电池的 PCE 受到光捕获效率、电子注入效率、敏化剂再生效率、电荷收集效率四方面因素的制约^[6,7]. 敏化剂的电荷转移吸收峰(intramolecular charge transfer absorption band, ICT)红移和摩尔消光系数的提

* E-mail: baozhang@tju.edu.cn

Received April 7, 2015; revised June 27, 2015; published online July 8, 2015.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21476162, 21076147) and the National International S&T Cooperation Foundation of China (No. 2012DFG41980).

国家自然科学基金(Nos. 21476162, 21076147)及科技部国际合作(No. 2012DFG41980)资助项目.

会提高光捕获效率;敏化剂分子的最低未占有轨道(the lowest unoccupied molecular orbital, LUMO)与 TiO_2 导带(-0.5 eV)间的能级差和敏化剂分子间的堆积影响着电子注入效率;敏化剂的最高占有轨道(the highest occupied molecular orbital, HOMO)和电解质电对的氧化还原电势(I^-/I^{3-} 0.4 eV , $[\text{Co}(\text{bpy})_3]^{2+/3+}$ 0.62 eV)的差值影响着敏化剂再生效率; TiO_2 形态结构和 TiO_2 表面电子复合影响着电荷收集效率. DSSCs 的短路电流密度(J_{SC})受到光捕获效率、敏化剂再生效率和电荷收集效率三方面影响^[8],而开路电压(V_{OC})受到 TiO_2 导带的费米能级和自由电荷密度的影响^[9].

目前,具有供体基团-共轭 π 桥-受体基团(Donor- π -acceptor, D- π -A)结构的敏化剂因光子吸收率高,分子设计灵活,生产过程廉价,不受钌资源的限制等优点而被广泛应用在 DSSCs 中,也实现了很高的电池效率^[10-14]. 例如谢永树课题组所合成的含有卟啉单元的 D- π -A 结构敏化剂分子 **1**,在 **C1** 共敏化剂的作用下,可以达到 10.45% 的 PCE^[15]. 通过设计新的共敏化剂 **C2**,增强 DSSCs 在 350~410 和 500~600 nm 的光谱吸收,将 **1** 的 PCE 进一步提高,达到 10.75%^[16].

但是以 D- π -A 结构的敏化剂制备的器件也存在稳定性欠佳,近红外区光学感应范围窄, V_{OC} 低;电子寿命短等缺点^[17,18].

D-A- π -A 结构通过在 D- π -A 结构的供体与 π 桥间引入弱吸电子基团作为“电子陷阱”,在继承 D- π -A 结构优势的同时,赋予敏化剂一系列优良性能^[19-24]: (1)降低分子的 HOMO-LUMO 能级差,使 ICT 红移,加大半峰

(π - π^*)吸收峰由紫外区红移至可见光区,加强对于短波长范围光的吸收,提升 J_{SC} ; (3)有效补偿敏化剂分子吸附在 TiO_2 表面造成的受体吸电性降低, ICT 蓝移; (4)有效提升 TiO_2 导带的费米能级,显著促进电子在供体和受体之间的传递,提升 V_{OC} ; (5)降低电子供体的 LUMO 能级,大大提高分子的光稳定性及 DSSCs 的使用稳定性.

下面本文重点对自 2012 年以来研发的具有 D-A- π -A 结构的敏化剂进行相关讨论. 对于 2012 年以前的工作可以参考朱为宏教授发表在英国化学会上的综述^[24].

1 供体对于 D-A- π -A 型敏化剂性能的影响

供电基起到电子供体的作用,是 D-A- π -A 结构敏化剂中非常重要的一个结构,供电基的强供电性能够有效提高分子的 HOMO 能级,降低敏化剂的能级差,红移 ICT,扩大可见光区的吸收范围,提高敏化剂的 PCE,但是在选择供体时,也不可一味追求强供电性,还需要考虑基团的空间特性对敏化剂的影响.

1.1 苯胺、*N,N*-二苄基苯胺作为电子供体

三苯胺较早应用于 D-A- π -A 敏化剂,但存在供电性不强,共轭程度低的不足; *N,N*-二苄基苯胺的供电性强于三苯胺, *N,N*-二苄基苯胺敏化剂具有较高的 HOMO 能级, ICT 红移,但苄基刚性和平面性较好,和相邻基团间有一定的空间扭转,破坏了分子共轭,使敏化剂的吸收峰变窄,在一定程度上影响了敏化剂 PCE 的提升.

黄维扬课题组合成了以噻二唑并吡啶为附加受体的 D-A- π -A 敏化剂 **2~4**^[25]. 通过能级分布的研究发现,宽,加强了对于长波长范围光的吸收; (2)使二次跃迁

HOMO 能级受到供体和附加受体的影响, LUMO 能级则受到附加受体, π 桥和受体的影响. 比较三种敏化剂的 HOMO 能级 **2** (0.86 eV) > **3** (0.64 eV) > **4** (0.57 eV) 可以发现, 三种供体中, *N,N*-二对己氧基苯胺的供电性最强, 三苯胺最弱. 所以 **3** 的 ICT 相较于 **2** 发生 29 nm 的红移,

4 的 ICT 相对于 **2** 发生了 39 nm 的红移, 有效拓宽了分子的光谱吸收范围, 提高了 J_{SC} . 将敏化剂吸附在 TiO_2 薄膜上, 敏化剂的去质子化作用和羧基与 TiO_2 之间吸附产生的 H-堆积(面对面平行堆积), 导致 ICT 发生少量蓝移^[26]. **4** 的蓝移量较小, 可见供体中烷氧基链的引入不但能够增强供电性, 还能有效地抑制堆积效应. 最终, **4** 因 ICT 红移量大、摩尔消光系数高、电子注入驱动力大、暗电流低, 具有三者中最高的 J_{SC} (14.19 mA/cm²) 和 V_{OC} (462 mV), 以及 4.2% 的 PCE.

苏建华课题组^[27]合成了 5 种三苯胺衍生物作为供体的 D-A- π -A 敏化剂分子 **5**~**9**. 相比于三苯胺供体, 三苯胺衍生物并未有效地促进光谱红移, 却提高了敏化剂的摩尔消光系数. 因为 DSSCs 的 V_{OC} 受 TiO_2 导带的费米能级和自由电荷密度的影响, 而自由电荷密度又受到电子的注入效率和激发态电子寿命的共同制约, 三苯胺衍生物供体较大的空间位阻阻止了 I^3^- 向 TiO_2 表面的接近, 抑制了 TiO_2 表面的电子复合, 使敏化剂具有较长的电子寿命, 同时较大的位阻抑制了敏化剂的堆积, 减少了堆积造成的激发态电子猝灭, 抑制了能级间的电子复合, 提高了电子的注入效率, 进而具有较高的 V_{OC} , 提高 PCE.

Grätzel 等^[28]对苯胺类供体进行修饰得到两类二苯胺衍生物供体敏化剂 **10** 和 **11**. 虽然 **11** 相比于 **10** 没有显著扩大敏化剂的共轭程度, 但是供体巨大的空间位阻有效抑制了分子堆积, 降低了电子复合, 获得了 8% 的 PCE, 高于 **10** 的 7.1%.

10

11

Hong 等^[29]合成了 3 种以 3,6-二取代吡唑为供体的敏化剂 **12**~**14**。这一系列敏化剂具有很高的摩尔消光系数和较大的分子共轭。三者中, **14** 在鹅去氧胆酸共吸附的条件下达到了 6.32% 的 PCE。

1.2 含有吡啶的电子供体

薛松课题组^[30]在 **15** 的供体和噻吩桥之间引入附加受体, 合成了以取代吡啶作为供体的 D-A- π -A 敏化剂 **16** 和 **17**, 详细探讨了 D- π -A 结构的 **15** 和 D-A- π -A 结构的 **16** 对 DSSCs 寿命的影响。吡啶供体有着非常强的供电子能力, 但是在传统的 D- π -A 结构中, 吡啶类敏化剂的性能优势并不明显, 主要由于其非常不稳定的化学性质。吡啶的 HOMO-LUMO 能级差很高, 处在激发态的电子非常活泼, 吡啶非常容易在光照下降解, 传统的吡啶类敏化剂寿命都非常短。D-A- π -A 结构通过在分子中引入附加受体, 优化了电子排布, 降低了吡啶和附加受体的 LUMO 能级, 使敏化剂分子更加稳定, 电池的寿命更长, 说明 D-A- π -A 结构敏化剂在供体的选择上更加多样。对比敏化剂的 ICT 值发现, **16** (550 nm) 相比于 **17** (535 nm) 发生了 15 nm 的红移, 且具有高达 $2.1 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$ 的摩尔消光系数, 说明二丙基苄基取代吡啶作为供体能够显著增强敏化剂的光捕获效率。我们将 **16** 和 **17** 与田禾等^[31]合成的敏化剂 **18** 作对比, 发现以吡啶作为供体的 **16** 和 **17** 的 ICT 相对于三苯胺供体的 **18** 发生了明显的红移, 提升了敏化剂的 J_{SC} 。将三种敏化剂吸附在 TiO_2 薄膜上, **16**、**17**、**18**

分别发生 28、34、16 nm 的蓝移, 说明在抑制敏化剂堆积方面, 吡啶的效果比较一般, 这可能是由于吡啶拥有比三苯胺更好的平面性。因为吡啶类供体敏化剂的 V_{OC} 比较低, 薛松教授尝试将 I^-/I_3^- 电对换成氧化还原电势更低的 $[\text{Co}(\text{bpy})_3]^{2+/3+}$ 电对, 加大与 TiO_2 费米能级的差值来提高 V_{OC} , 同时也降低了敏化剂再生所需要的驱动力, 降低了 TiO_2 表面的电子复合, 降低了电池封装的难度, 避免了 I_3^- 在 350~400 nm 对光的竞争吸收, 虽然带来了 DSSCs J_{SC} 的下降, 却取得了更好的 PCE。

苏建华等^[32]合成了吡啶并呋喃的衍生物作为供体的有机敏化剂 **19** 和 **20**。吡啶并呋喃类供体基团的平面性欠佳, 造成敏化剂的 ICT 值较小。但是较高的 LUMO 能级给 DSSCs 带来了强劲的电子注入驱动力, 同时由于敏化剂较高的摩尔消光系数, **19** 和 **20** 最终获得了 14.28 和 13.62 mA/cm^2 的 J_{SC} 。供体上烷基链的引入抑制了堆积产生的蓝移, 减少了电子复合, 提高了 V_{OC} , 达到了 8.24% 和 7.83% 的 PCE。

耿志远课题组^[33]尝试通过理论的计算将敏化剂 **R** 的供体进行替换, 设计了敏化剂 **R₁** 和 **R₂**。通过对分子的能级计算, 认为 **R₁** 能够维持分子的 ICT 不变, 同时振子能量变大, 电子跃迁的概率增高, 摩尔消光系数提高, 从而拥有更好的光捕获能力和短路电流特性。然而由于激发态能级差和偶极矩的影响, 其第一激发态寿命缩短, PCE 降低。 **R₂** HOMO 能级有一些升高, 而 LUMO 基本保持不变, ICT 显示了微弱的红移, 说明烷基链的引入提升了对光的捕获能力。

1.3 含有卟啉的电子供体

卟啉分子由于其可见光范围内的强吸收, 便于修饰的多个位点而成为敏化剂分子设计重点考虑的基团。Grätzel 等^[34]设计了分子 **21** 和 **22**。他们将常用的 I^-/I_3^- 电对, 换成 $[\text{Co}(\text{bpy})_3]^{2+/3+}$, 使电池达到了 12.0% 和 13.0% 的 PCE。对比敏化剂 **21** 和 **22** 我们发现, **21** 是传统的 D- π -A 结构; 而在 **22** 中, 因为苯并噻二唑基团的引入, 形成了 D-A- π -A 的结构。 **21** 中卟啉发色团的 Soret 带和 Q 带在 400~480 和 620~680 nm 表现出很好的光谱吸收强度, 但是在这两个特征峰之间缺少明显的吸收。 **22** 中苯并噻二唑附加受体的引入, 对分子的共轭产生影响, 红移了 Soret 带和 Q 带, 也增大了摩尔消光系数, 对于 500~600 nm 的绿光带的吸收和 700~800 nm 的红光带的吸收得到有效加强, 将敏化剂的 J_{SC} 从 15.9 mA/cm^2 提高到 18.1 mA/cm^2 。由于己氧基的存在, 卟啉分子的空间体积大幅度增大, 有效地抑制了分子堆积, 减少了激发态电子的猝灭, 也抑制了 TiO_2 表面的电子复合。最终在不需共敏化剂的前提下达到了 13% 的效率。

最近, Grätzel 等^[35]又合成了具有相似结构的敏化剂 **23** 和 **24**, **23** 在 $[\text{Co}(\text{bpy})_3]^{2+/3+}$ 电对下, 达到了最高 12.75% 的 PCE. **23** 中苯并噻二唑的存在, 增加了 Soret 带和 Q 带之间光谱吸收强度, 使敏化剂的 Soret 带和 Q 带在 400~550 和 600~750 nm 的范围内均有较好的吸收强度. 将敏化剂组装在 DSSCs 中, **23** 在 450~760 nm 范围内一直保持着高的吸收. 因此 **23** 完全不需要使用共敏化剂去增加 Soret 带和 Q 带之间的吸收强度来提高 J_{SC} , 也能很好避免共敏化剂的使用使电池 V_{OC} 的降低. 在 **24** 中, 缺少了苯并噻二唑和羧基之间的苯环, 苯并噻二唑既作为附加受体又作为 π 桥, 直接连在锚定基团羧基上, 引起 Q 带的红移, 却大幅度降低了摩尔消光系数, 使 **24** 的 J_{SC} ($5.03 \text{ mA}\cdot\text{cm}^{-2}$) 远低于 **23** 的 J_{SC} (18.53

$\text{mA}\cdot\text{cm}^{-2}$). 对敏化剂电子寿命的研究发现, **23** 的电子寿命是 **24** 的 100 倍, 说明 **24** 存在着严重的电子复合, 这可能是由于两个吸电基距离较近, 产生能级干扰, 影响电子传输. 最终 **24** 的 V_{OC} (615 mV) 低于 **23** 的 885 mV.

谭松庭课题组^[36]合成了具有 D-A- π -A 结构的敏化剂 **25** 和 **26**. 要使卟啉类敏化剂的光捕获能力增强, 就要使强度大但是峰宽较窄的 Soret 带变宽, 使强度低的 Q 带的强度增强. 在这两种敏化剂中, 由于附加受体苯并噻二唑基团的存在, 敏化剂 **25**、**26** 在 400~600 nm 处的吸收峰拓宽, ICT 红移, 有效地提升了光捕获能力. 由于长烷基链的存在, 敏化剂 **26** 有效降低电子复合, 达到较高的 J_{SC} ($14.11 \text{ mA}\cdot\text{cm}^{-2}$) 和不错的 V_{OC} (590 mV), 最终实现了 5.46% 的 PCE.

王忠胜等^[37]尝试将喹喔啉引入到 D- π -A 结构的卟啉分子 **27** 中, 得到敏化剂 **28** 和 **29**. 与将喹喔啉引入到 *N*-苯基吡啶和卟啉单元之间所得到的分子 **28** 和 **27** 相比, 光谱吸收并没有明显的变化, 但是将喹喔啉引入到卟啉单元和受体之间, 能够使 Soret 带和 Soret 与 Q 带之间的波谷的光谱吸收强度显著增强. 分子的理论计算表明, 把喹喔啉单元和受体相连有利于 LUMO 能级电子的离域和电子不对称性的提高, 有利于分子内的电荷转移. 最终, **29** 在准固态电解质中达到 6.02% 的 PCE, 比 **27** 和 **28** 高 23% 和 51%.

目前人们对于卟啉作供体的 D-A- π -A 结构的敏化剂的研究较少, 但是基于这种结构的卟啉分子同时兼具了卟啉分子和 D-A- π -A 结构的双重优势, 已经出现了超过 13% 的 PCE 的敏化剂. 因此, 未来基于卟啉的 D-A- π -A 结构的敏化剂一定会引起研究者的广泛关注.

1.4 含有吩噻嗪的电子供体

杨希川课题组^[38]合成了两种吩噻嗪类敏化剂 **30** 和 **31**. 具有 D-A- π -A 结构的 **31** 由于苯并噻二唑附加受体的引入, ICT 发生了 41 nm 红移, 半峰宽也加大, 却大幅度降低了摩尔消光系数, 最终 J_{SC} 不及 **30**. 同时, 苯并噻二唑较强的拉电子能力使更多电子堆积在其周围而不是氰基乙酸上, 减弱了整个敏化剂分子电子注入能力, 降低了 V_{OC} , 导致 **31** 的 PCE 低于 **30**.

因此, 不能绝对地认为 D-A- π -A 结构就比 D- π -A 结构更具性能优势, 吩噻嗪就更适合 D- π -A 结构, 而吡啶和三苯胺类就更适合 D-A- π -A 结构.

2 附加受体对 D-A- π -A 型敏化剂性能的影响

D-A- π -A 结构的创新性就在于引入附加的受体基团, 改善敏化剂的有关性能, 提高 DSSCs 的 PCE. 首先,

30

31

附加受体的引入能够有效降低敏化剂的 HOMO-LUMO 能级差, 使 ICT 红移, 增强对长波长范围光的吸收, 二次跃迁吸收峰进入可见光区, 加强对短波长范围光的吸收, 最终提高 J_{SC} ; 其次, D- π -A 结构中, 羧基在 TiO_2 表面的吸附带来的去质子化作用会降低受体的吸电性, 使敏化剂整体的电子注入驱动力不足, 降低敏化剂的 PCE, 附加受体的引入, 补偿了吸电性的不足, 补充了电子注入驱动力, 提高了敏化剂的性能; 再次, 附加受体的引入能够上移 TiO_2 导带, 改变分子内电子传递, 提升 V_{OC} ; 最后, 具有强吸电子性的附加受体的引入能够降低供体的 LUMO 能级, 优化敏化剂整体的电子分布, 提高敏化剂稳定性和 DSSCs 的使用寿命。下面我们就不同种类的附加受体分别进行讨论。

2.1 噻唑、苯并噻唑作为附加受体

噻唑是一种温和的吸电子杂环化合物。引入噻唑后的有机电子元件表现出的优良性能, 使得噻唑已被广泛地应用于有机半导体。由于噻唑的吸电性不够强, 以噻唑为附加受体合成的敏化剂测得的 HOMO-LUMO 能级差较大, ICT 值较小。这在之前的综述中有很好的提到^[24]。

苯并噻唑是一个具有高的化学和物理稳定性的电子吸收基团。它已经在增强敏化剂的双光子吸收建设方面进行了广泛的研究^[39,40]。但苯并噻唑敏化剂分子的平面性不是很好, 不能很好地保持分子整体的共轭作用。曹德榕课题组在之前合成的 D- π -A 结构敏化剂 **32** 的基础上^[41], 引入苯并噻唑作为附加受体得到 D-A- π -A 敏化剂 **33**^[42]。因为苯并噻唑对于共轭结构的破坏, 具有

D-A- π -A 结构的 **33** 相比于 **32**, ICT 发生了 39 nm 的蓝移, 虽然摩尔消光系数提高了近一倍, 却依旧只有 4.66% 的 PCE, 低于 **32** 的 4.99%。所以苯并噻唑不适合作为附加受体构建 D-A- π -A 结构的敏化剂。

32

33

2.2 苯并噻二唑、噻二唑并吡啶作为附加受体

相比于苯并噻唑, 苯并噻二唑具有很好的分子平面性和更宽的光谱吸收, 使以苯并噻二唑作为附加受体的敏化剂能够具有很高的 J_{SC} 。

朱为宏等^[43]通过在 D- π -A 敏化剂 **34** 的供体和 π 桥之间引入苯并噻二唑作为附加受体得到 D-A- π -A 敏化剂 **35**。在 D- π -A 结构中, 分子的 HOMO 能级由供体和 π 桥制约, LUMO 能级受 π 桥和受体制约; 在 D-A- π -A 结构中, HOMO 能级受供体和附加受体的制约, LUMO 能级受附加受体、 π 桥和受体的制约, 因此, 附加受体的性质既能够影响 HOMO 能级, 也能够影响 LUMO 能级, 影响着电子在敏化剂上的整体传输。在 **35** 中, 附加受体的引入降低分子的 LUMO 能级, 减小了能级差, 使 ICT 发生了 27 nm 的红移, 也使得第二吸收峰从紫外光区红移到可见光区(462 nm), 提高光谱吸收性能, J_{SC} 从 13.77 mA/cm^2 提高到 16.91 mA/cm^2 。附加受体的引入一方面带来分子偶极矩的增大, 有益于供体和受体之间的电荷分离, 使更多的电子在 TiO_2 导带附近聚集, 上移了 TiO_2 导带的费米能级^[44], 另一方面加大了敏化剂的复合电阻, 增大了激发态电子寿命, 抑制了电子复合, 最终将 V_{OC} 提升了 57 mV, 将 PCE 从 5.97% 提升到 8.15%。将敏化剂吸附在 TiO_2 上, 利用光照射, **34** 在 400~600 nm 的吸收强度很快下降, 而 **35** 却基本没有变化, 说明附加受体的引入能够很好的增强 DSSCs 稳定性, 提高 DSSCs 使用寿命。

王庆课题组^[45]在敏化剂 **36** 中插入苯并噻二唑作为附加受体合成了敏化剂 **37**, 使敏化剂的光谱吸收范围拓展到 800 nm, 在 $[\text{Co}(\text{bpy})_3]^{2+/3+}$ 中达到了大于 9% 的 PCE. 苯并噻二唑的引入, 提升分子内电子的流动性, 降低了敏化剂分子的 LUMO 能级, 使 **37** 相比于 **36**, ICT 发生了 44 nm 的红移. 当敏化剂与 TiO_2 作用时, 羧基会发生化学吸附变成羧基钛, 降低吸电性, **36** 由于羧基的去质子化, ICT 发生了 51 nm 的蓝移, **37** 由于附加受体的引入, 有效补偿了受体吸电性的不足, ICT 仅发生了 22 nm 的蓝移, 说明附加受体的引入能够补偿吸电性, 提高电子注入驱动力, 提升 DSSCs 性能.

Marder 课题组^[46]在 **38** 的基础上, 合成了二氟苯并噻二唑为附加受体的有机敏化剂 **39~41**. 两个氟原子的引入蓝移了 ICT, 却极大程度地增加了敏化剂的摩尔消光系数. 由于氟原子的引入增强了苯并噻二唑的吸电性, 降低了 HOMO 能级, 增大了能级差, 降低了 J_{SC} , 却也增强了电荷分离的动力, 增加了复合电阻, 延长了电子寿命, 抑制了电子复合, 提升了 V_{OC} . 最终 **39** 获得了 9.1% 的 PCE, 高于 **38** 的 8.6%,

而 **40** 和 **41** 由于供体和 π 桥与敏化剂分子的适配性较差, 最终在 PCE 上没能超过 **38**.

Ko 课题组^[47]合成了 **42~44** 三种敏化剂, 研究了氟原子的引入对敏化剂性能的影响. 敏化剂 **43** 和 **44** 中氟原子的引入降低了 HOMO 能级, 使 ICT 蓝移, 却提高了摩尔消光系数, 同时抑制了敏化剂的堆积, 但是不同于 **38~41**, 在 **43** 和 **44** 中, 氟原子对 J_{SC} 带来的正面影响要大于负面影响, 最终的 J_{SC} 要高于 **42**; 同时, 氟原子的引入降低了分子的暗电流, 提升了 V_{OC} , 使 **43** 和 **44** 的 PCE 相较于 **42** 得到提升.

噻二唑并吡啶比苯并噻二唑具有更强的吸电子能力, 同时噻二唑并吡啶的不对称结构能够实现敏化剂的单功能化修饰. 花建丽课题组^[48]合成的 **45**、**46** 两种以噻二唑并吡啶为附加受体的敏化剂, 能够进一步降低能级差, 红移 ICT. **45** 和 **38** 对比, ICT 由 533 nm 红移到 576 nm. 噻二唑并吡啶比苯并噻二唑具有更好的平面性, 增强了分子的摩尔消光系数, 也带来了严重的分子堆积, **45** 吸附在 TiO₂ 上, ICT 蓝移了 60 nm. 因为噻二唑并吡啶的吸电子能力过强, 敏化剂的 LUMO 能级过低, 和 TiO₂ 导带能级的匹配性变差, 降低了电子的注入效率. 由于分子堆积和能级不匹配, **45** 的 J_{SC} 只有 5.30 mA/cm², PCE 为 2.10%; **46** 中环戊二烯并二噻吩的存在, 优化了能级分布, 长烷基链增大了空间位阻, 抑制了分子堆积, 获得了 11.20 mA/cm² 的 J_{SC} 和 5.10% 的 PCE.

同样以噻二唑并吡啶为附加受体的敏化剂 **2~4** 的 LUMO 能级要高于 **45** 和 **46**, 说明吡啶环的接入方式在

敏化剂性能上起了很大的作用^[25]. 吡啶中氮原子离供体较近会由于过强的吸电性使敏化剂的 LUMO 能级过低, 降低电子注入效率, 而吡啶 N 离受体较近影响就要弱一些, 既能在一定程度上使 ICT 红移, 又不会造成效率的下降, 是一种合适的接入方式.

2.3 苯并三唑、三唑并吡啶类敏化剂

苏建华通过对敏化剂 **5~9** 的研究^[27], 系统对比了对苯并噻二唑和苯并三唑两种附加受体. 苯并噻二唑作为附加受体的 D-A- π -A 敏化剂能够发生明显的光谱红移, 具有很高的 J_{SC} , 却由于噻二唑过强的吸电子能力阻碍了电荷的分离, 降低了 V_{OC} . 含有中度缺电子的苯并三唑的敏化剂分子, LUMO 能级较高, 能级差较大, 红移现象不如苯并噻二唑明显, 吸收峰狭窄, J_{SC} 较低, 但是 N 原子孤对电子的碱性要强于 S 原子, 更具富电子特性, 大大降低了附加受体对于电荷的俘获, 有效抑制电子复合, 具有较高的 V_{OC} . **5~7** 的复合电阻是 **8**、**9** 的数十倍, 电子寿命是 **8**、**9** 的 2 倍, 是由于 S 原子对 I³⁻ 有吸引作用, 而苯并三唑中不含有 S, 减少了 I³⁻ 在 TiO₂ 表面的聚集, 降低了 TiO₂ 表面的电子复合, 并且苯并三唑的 HOMO 能级低, 有足够的驱动力再生染料, 因此 **5~7** 的 V_{OC} 大于 **8**、**9**. 由于附加受体抵消了去质子化效应, 长烷基链抑制了堆积, 将敏化剂吸附在 TiO₂ 上仅仅发生了吸收峰 5~13 nm 的蓝移. **6**、**7** 两种敏化剂在 60 °C 条件下测试 500 h, 仍然能够达到 3.88% 和 4.54% 的 PCE, 说明 D-A- π -A 结构的敏化剂组成的 DSSCs 具有很好的电池寿命.

林建村等^[49]合成了 **47** 和 **48** 两种三唑并吡啶类敏化剂. 相较于他们之前合成的噻二唑并吡啶类敏化剂, 附加受体的吸电性减弱, ICT 发生了 50~60 nm 的蓝移, 分子的平面性增强, 共轭性能更好, 摩尔消光系数得到了大幅度的提升. 因为 **48** 的吡啶中氮原子离供体氮原子

更近, 因此 **48** 的 LUMO 能级更低, 光谱吸收性能更好. 由于 **48** 的吸收峰更强, 在 TiO_2 上的吸附量更大, 对暗电流的有效抑制, 和更好的电子传输性能, 其最终得到了超过 **47** 的 6.05% 的 PCE.

2.4 喹喔啉类敏化剂

喹喔啉受体由于具有两个对称不饱和氮原子, 具有强吸电性及多个易于修饰的位点, 成为一种新型的构建 D-A- π -A 有机敏化剂的结构单元.

耿志远等^[33]通过分子的理论计算, 认为喹喔啉类的附加受体和苯并噻二唑相比能够降低分子的平面性, 阻碍电子的传递, 但是却加大了振子能量, 促发了电子由基态到激发态的跃迁, 虽然没有明显增加吸收波长, 却增加了吸收强度, 综合来讲对敏化剂性能的提升是有力的.

朱为宏课题组^[50]合成出了敏化剂 **49**. 喹喔啉的引入有效降低了分子的 LUMO 能级, 使 ICT 红移. 接在喹喔啉上的两个苯基具有很大的空间效应, 充当了高效挡板, 抑制了敏化剂的堆积, 也提升了光稳定性能. 基于以上优点, 敏化剂 **49** 展现出了 17.55 mA/cm^2 的 J_{SC} , 0.71 mV 的 V_{OC} , 高达 9.24% 的 PCE 和 1000 h 以上的寿命.

花建丽等^[51]合成了两种敏化剂 **50** 和 **51**. 由于 **51** 的附加受体的吸电性更强, ICT 相较于 **50** 发生了 24 nm 的红移. 但是 **50** 的摩尔消光系数较高, 在 400~600 nm 获得了较高的 IPCE, 具有 13.06 mA/cm^2 的 J_{SC} , 高于 **51** 的 12.49 mA/cm^2 . 由于 **51** 较好的平面性产生了严重的分子堆积, 加剧了电子复合, 使 V_{OC} 降低了 20 mV, 最终的 PCE 不如 **50**.

王忠胜课题组^[52]合成了 5 种敏化剂分子 **52**~**56**, 和噻吩并吡嗪相比, 喹喔啉的引入上移了 LUMO 能级, 使敏化剂的激发态到 TiO_2 半导体的电子注入驱动力明显增强. 通过在三苯胺供体和 π 桥上引入不同长度的烷基链, 最终得到具有 8.27% PCE 的敏化剂 **55**, 该敏化剂在固态电解质中达到 7.14% 的 PCE, 光照 1000 h 后, PCE 依旧保持稳定.

2.5 茆的衍生物

谭松庭课题组^[53]利用茆酮和 9-(二氰基亚甲基)茆作为附加受体, 以氰基乙酸和丙二氰作为受体基团设计合成了分子 **57**~**59**. 对比敏化剂 **57** 和 **59**, 我们可以发现, **57** 的 PCE (5.33%) 是 **59** 的 PCE (1.25%) 的 4 倍, 这是由于 **59** 中 9-(二氰基亚甲基)茆的吸电性过强, 当它和氰基乙酸共同作用在噻吩上时, 敏化剂能级不能很好匹配, 影响电子的有效注入. 所以, 附加受体的吸电子性过强并不一定有利于 DSSCs 的效率提升, 引入合适的附加受体至关重要.

2.6 二酮吡咯并吡咯衍生物

二酮吡咯并吡咯因两个内酰胺的存在, 具有极强的吸电性, 因此也被研究者作为附加受体引入 D-A- π -A 敏化剂的设计当中. Singh 等^[54]通过研究 **60** 和 **61** 发现, 二酮吡咯并吡咯衍生物附加受体能够罕见的将敏化剂的 ICT 红移到 600 nm 以上, 有效扩大了对可见光的吸收, 但是二酮吡咯并吡咯衍生物的吸电子能力过强, 过度的

降低了敏化剂的 LUMO 能级, 使敏化剂的 LUMO 能级和 TiO_2 导带的能级不能很好的匹配, 降低了电子注入驱动力, 最终的 PCE 不尽人意.

曹德榕等^[55]合成了 6 种二酮吡咯并吡咯敏化剂 **62**~**67**. 二酮吡咯并吡咯的强吸电性能够带来光谱极大地红移, 但是二酮吡咯并吡咯较好的平面性会产生很强的分子间作用, -0.56 eV 的 LUMO 能级也低于 TiO_2 导带的 -0.5 eV, 造成电荷的注入驱动力不足, 这些不足限制了二酮吡咯并吡咯的应用. 曹德榕通过引入长烷基链, 一方面解决敏化剂溶解度的问题, 一方面阻碍 I^{3-} 与 TiO_2 表面的接触, 抑制敏化剂堆积; 通过引入高空间位阻的苯基, 减少不良聚集. 对比三苯胺作为供体的 **62**~**64** 和吩噻嗪作为供体的 **65**~**67**, 由于三苯胺的螺旋状结构和长烷基链, 所以堆积不如吩噻嗪严重, PCE 整体较高. 在 **63** 和 **64** 中, 供体和附加受体之间的苯环扭转了分子结构, 电荷传输受阻, 而 **62** 中供体和二酮吡咯并吡咯直接相连, 具有更大的共轭骨架平面和更短的电子从供体传输到 TiO_2 的距离, 导致了 ICT 的红移和电子注入能力的提升, 得到 7.57% 的 PCE.

3 π 桥和受体对 D-A- π -A 型敏化剂性能的影响

π 桥既可以连接供体和附加的受体, 也可以连接两个不同的受体. 不同 π 桥的选择对于扩大分子共轭, 抑制电子复合, 提高电子传输效率等都非常重要. 常见的

π 桥有苯、噻吩、呋喃、二噻吩等. 受体基团用于敏化剂在 TiO_2 表面的锚定, 同时可以调谐 LUMO 能级. 常见的有氰基乙酸, 饶丹宁-3-乙酸等.

曹德榕等^[42]将敏化剂 **33** 的 π 桥由噻吩换成苯和呋喃, 合成出了敏化剂分子 **68**、**69**. 三种敏化剂的 ICT 值是 **68** (425 nm) < **33** (460 nm) < **69** (463 nm), 说明噻吩和呋喃作为 π 桥在分子内的离域性能较好. 由于三种敏化剂的供体相同, 它们的 HOMO 能级也基本相同, 但 π 桥

的不同使它们的 LUMO 能级发生了差异, 以苯环作为 π 桥的敏化剂分子的 LUMO 能级要高于噻吩和呋喃, 使能级差增大, 吸收波长蓝移, J_{SC} 在三者中最低. 在噻吩和呋喃中, 较高的电子云密度有利于电子在共轭体系中的传输, J_{SC} 较高. 由于 **33** 高的摩尔消光系数, **33** 的 J_{SC} (9.27 mA/cm^2) > **69** 的 J_{SC} (8.46 mA/cm^2). 对比 DSSCs 交流阻抗测试结果, **33** 的复合电阻和化学电容都明显小于 **68** 和 **69**, 因此 **33** 的电子寿命是三种敏化剂中最短的, V_{OC} (642 mV) 也是最低的, 这可能是由于噻吩较好的平面性, 加剧了敏化剂堆积, 加剧了电子复合. **69** 的电子寿命长于 **68**, 使 **69** 的 V_{OC} (695 mV) 大于 **68** 的 V_{OC} (690 mV). 最终三者的 PCE 顺序为 **33** (4.16%) > **69** (4.12%) > **68** (3.15%).

Can 课题组^[56]合成了敏化剂 **70** 和 **71**, 探讨了噻吩和苯环不同 π 桥对敏化剂性能的影响. 由于噻吩的富电子特性对 LUMO 能级产生影响, 能级差减小, ICT 红移, 摩尔消光系数增大, J_{SC} 增加. 最后, **71** 获得超过 **70** 的 PCE.

花建丽课题组^[57]以二苯基噻吩基胺为供体, 两个辛氧基取代的苯并噻二唑为 π 桥合成了 **72**~**74** 三种敏化剂. 由于苯环对 LUMO 能级的影响, **72** 的 ICT 值蓝移至 483 nm, 受 ICT 变化的影响, **72** 的 J_{SC} (15.05 mA/cm^2) < **74** (15.37 mA/cm^2) < **73** (16.88 mA/cm^2). 引入杂环作为 π 桥的敏化剂分子能够有效降低附加受体和 π 桥之间的二面角, 有利于分子内的电荷传输, 提高敏化剂的 PCE, 却也增加了敏化剂堆积和电子复合的可能性, 己基链的存在能够在一定程度上抑制这种趋势. 比较敏化剂的电子寿命 **72** (16.58 ms) > **73** (11.70 ms) > **74** (5.35 ms), 能够解释敏化剂 V_{OC} 的不同 **74** (686 mV) > **73** (662 mV) > **72** (629 mV). 最后发现, 在这一系列敏化剂中, **73** 具有最高的 PCE.

高建荣课题组^[58]设计了敏化剂 **75**~**78**, 综合对比不同 π 桥和拉电子基团对敏化剂的影响, 得出结论: 以咪唑为电子供体, 苯并噻二唑为附加受体的敏化剂中, 苯环作为 π 桥和氰基乙酸作为受体时, 性能更加优异. 比较苯环和噻吩两个 π 桥, 苯环和苯并噻二唑之间的二

面角较大, 分子平面性变差, LUMO 能级升高, 蓝移了 ICT; 而噻吩因其电子云密度高, 和附加受体之间的二面角小, 能够有效传输电子, 改变能级差, 使 ICT 发生了红移, 提高了 J_{SC} , 但是由于 V_{OC} 的不同, 最终导致苯基 π 桥的效率更高一些. 绕丹宁乙酸受体拥有更大的共轭结构, 降低了 HOMO-LUMO 能级差, 使 ICT 红移, 但它的亚甲基孤立了锚定羧基的 LUMO 能级, 影响了电子到 TiO_2 导带的注入, 使 **76** 和 **78** 的效率不如 **75** 和 **77**.

总结前文的实验情况, 我们能够得到以下结论: 苯环作为 π 桥能够提高 LUMO 能级, 使 ICT 发生蓝移, 降低 J_{SC} ; 咪唑和噻吩作为 π 桥和附加受体连接具有较好的共平面性, 能够促进电子在分子内的转移, 提高 PCE, 却也增加了敏化剂堆积和电子复合的可能性.

观察苏建华的研究成果可以发现^[27], **6** 相比于 **5** 发生了 13 nm 的红移, 说明噻吩并噻吩能够加强共轭. **7** 和 **9** 相比于 **5** 和 **6** 发生了 32 和 34 nm 的红移, 说明在供体和附加受体之间引入 π 桥比单纯加大附加受体和受体之间的 π 桥长度对于扩大分子共轭更有效.

王鹏课题组^[59]通过对敏化剂部分中间体的实际轨道分析,系统地研究了敏化剂 **79**~**80**. 他们通过对分子的三苯胺供体、氰基丙烯酸受体、苯并噻二唑附加受体和环戊二烯并二噻吩 π 桥四个单元进行部分结合发现三苯胺和环戊二烯并二噻吩连在一起时对 HOMO 的影响要大于三苯胺和苯并噻二唑相连,将苯并噻二唑直接和苯甲酸相连接带来 LUMO 的影响大于环戊二烯并二噻吩和苯甲酸相连. *I-V* 数据显示,由于 **80** 的能级差小于 **79**,因此 **80** 的 J_{sc} 高于 **79**,但是却带来了 V_{oc} 的降低. 由于在 TiO_2 导带能级影响不大时, V_{oc} 主要受到电子寿命的影响, **80** 的电子寿命相较于 **79**,降低了一个数量级. 因为电子寿命的降低是敏化剂在 TiO_2 表面吸附时,形成了允许电解质渗入的孔道,通过共敏化剂 **C3** 的引入,有效降低孔道直径,减少了电子复合,最终 **79** 收获了 11.2% 的 PCE. 王鹏研究员继续对敏化剂分子进行改进,得到分子 **81**,具有 11.5%~12.8% 的 PCE.

为了弥补苯胺供体类敏化剂的光谱响应范围狭窄的不足,朱为宏等^[60]设计了 **C4**~**C6** 三种共敏化剂与 D-A- π -A 结构敏化剂 **82** 和 **83** 共同构筑 DSSCs,增强光谱在 400 nm 左右的吸收强度. **82** 和 **83** 在 TiO_2 表面吸附疏松,过大的分子间距离使电解质渗透到 TiO_2 表面,发生严重的电子复合,共敏化剂能够在 TiO_2 表面紧凑吸附,使复合电阻加大 10 倍,减缓电子复合速度,延长了电子寿命,获得了不错的 PCE.

共敏化剂的使用,能弥补敏化剂吸收光谱的不足,有效提高 DSSCs 的 J_{sc} ;也能够使 TiO_2 表面的敏化剂吸附得更紧凑,增大复合电阻,减少电子复合,延长电子寿命,提高 V_{oc} ;但是,共敏化剂的使用同样会带来敏化剂堆积的弊端,造成激发态电子的猝灭,降低电子的注入效率,影响 PCE. 因此,如何合理地使用以及开发

新的共敏化剂对提高 DSSCs 的 PCE 具有重要意义.

花建丽等^[48]合成的 **46** 相较于 **45** 增加了烷基取代的环戊二烯并二噻吩作为 π 桥,性能显著提高. 由于 **46** 的 π 桥的共轭程度明显大于 **45**,使得其 ICT 发生了 17 nm 的红移,同时因为长烷基链的存在有效抑制了敏化剂的堆积,减少了电子复合,最终使 **46** 达到 6.7% 的 PCE.

环戊二烯并二噻吩具有刚性平面结构和良好的供电子能力,能够降低 HOMO-LUMO 能级差,促进分子内的电荷转移过程. 朱为宏等^[61]在自己研究的敏化剂 **84** 的基础上,将噻吩 π 桥换成环戊二烯并二噻吩,合成了 **85** 和 **86** 两种敏化剂,并将烷基链引到 π 桥上,增加了敏化剂的溶解度,也抑制了敏化剂的堆积作用^[62]. 从光谱吸收可以看出,由于环戊二烯并二噻吩的富电子性和与相邻单元良好的共平面性, **85** 和 **86** 的 HOMO 上升了 0.1 eV, ICT 相较于 **84** 发生了 20 nm 的红移,摩尔消光系数也增加了一倍. 由于烷基链的不同, **85** 的摩尔消光系数和 IPCE 都高于 **86**,他们认为,这是由电荷收集效率不同造成的, **86** 中的烷基链较短,电子的扩散长度不足,造成电子传输过程中明显的损失.

Kim 课题组^[63]合成了两种香豆素作为供体、苯并噻二唑作为附加受体的敏化剂 **87** 和 **88**. **88** 和 **87** 相比,富电子的 3,4-乙撑二氧噻吩的引入提高了 LUMO 能级,使 ICT 发生 13 nm 的红移,却也降低了电子的注入效率,3,4-乙撑二氧噻吩和相邻单元更好的平面性也加重了分子的堆积,最终效率不如 **87**.

Suranna 等^[64]在之前工作的基础上合成了以噻吩乙炔和苯乙炔为 π 桥的敏化剂 **89** 和 **90**. 相比与之前的敏化剂, **89** 和 **90** 的光谱响应覆盖了 350~750 nm 的范围,有效提高了光谱吸收性能. 将 **89** 和 **90** 吸附在 TiO_2 表面后 ICT 并没有蓝移,而是发生了红移,这是因为 π 桥的

特殊长度使敏化剂在 TiO_2 表面发生了另外一种堆积方式——错位平行堆积(J-堆积). 但是过长的共轭体系, 无法有效隔绝 I^{3-} 向 TiO_2 表面的接近, 带来了严重的电子复合, 降低了电荷收集效率和 V_{OC} , 使敏化剂 **89** 和 **90** 获得了 3.5% 和 5.1% 的 PCE.

苏建华课题组^[65]合成了四种以亚氨基芪为供体的

敏化剂 **91**~**94**. 亚氨基芪类供体能够有效提高敏化剂的摩尔消光系数和注入 TiO_2 导带的电子寿命. **93** 和 **94** 分子中三键的引入, 增加了共轭却使得光谱发生蓝移, 摩尔消光系数降低, PCE 大大降低, 这可能是由于炔桥中, C 原子采取 sp 和 sp^2 两种杂化方式, 导致 P 轨道重叠性变差, 能量失配, 同时三键的存在减少了空间位阻, 使苯并噻二唑和亚氨基芪之间的二面角从 38° 减少到 0° , 良好的平面性使敏化剂的 π - π 堆积严重, 导致电子注入效率下降, 电子复合严重. 同样, **92** 的 V_{OC} 比 **91** 高是由于苯环和苯并噻二唑之间较大的二面角减少了电子复合. 在液态电解质中加入 4-叔丁基吡啶, **92** 的 V_{OC} 从 649 mV 提高到 738 mV, 这是由于 4-叔丁基吡啶吸附在 TiO_2 表面阻止了分子到 TiO_2 介孔层的接触, 抑制了电子复合, 但是也降低了电子注入驱动力和光生电子浓度, 降低了 J_{SC} . 当 4-叔丁基吡啶浓度为 1 mol/L 的时候, **92** 的 PCE 最高. 鹅去氧胆酸的加入也能提高 **92** 的 V_{OC} , 但是竞争吸附的存在导致光电转化效率下降. 另一方面附加

受体的引入, 使敏化剂的稳定性大大增强, 在 60 °C 下全光照 1000 h 仍然能够保持 97% 的 PCE.

朱为宏等^[66]在 49 的基础上合成了 95~97. 97 和 49 相比, ICT 和摩尔消光系数变化很小, 而 95 和 96 却红移了 ICT, 上移了 HOMO 能级. 但是, 烷基链的引入增加空间位阻, 减少了敏化剂在 TiO₂ 表面的吸附量, 降低了

J_{SC} ; 多个噻吩的存在, 增加了共轭体系的长度, 无法有效隔绝 I^{3-} 向 TiO_2 表面的接近, 带来了严重的电子复合, 降低了 V_{OC} , 使 **95~97** 的 PCE 不及 **49**.

耿志远等^[67]通过合理的计算机模拟发现, 将喹喔啉附加受体换成 N 代喹喔啉衍生物得到的 **X₁** 能够有效提高分子的 J_{SC} 和 V_{OC} . 敏化剂 **X₂** 和 **X₃** 中, 环硒化合物作为 π 桥, 增强了光的吸收, 提高了光电性能.

Rao 等^[68]合成了四种 D-A- π -A 敏化剂 **98~101**, 研究了氰基乙酸、饶丹宁-3-乙酸、苯甲氧基乙酸和苯基乙酸对敏化剂的影响. 对比结果表明氰基乙酸作为受体, ICT 值红移量最大, DSSCs 的性能也最优异. 和前面 **86**、**87** 一样, **98**、**100**、**101** 吸附在 TiO_2 表面后发生了 J-堆积, ICT 并没有蓝移, 而是发生了红移; **99** 发生了 H 堆积, ICT 发生蓝移. **99** 和 **101** 由于苯基结构较大的位阻妨碍了堆积发生, 红移量较少, 但是其自身较弱的吸电性, 影响了 DSSCs 的 PCE 提升. 因为 **100** 的 LUMO 能级落在饶丹宁的 S 原子上, 而不是羧基上, 阻碍了电子向 TiO_2 导带的注入, 因此饶丹宁-3-乙酸受体作为受体的应用性能欠佳.

Kim 课题组^[69]设计了四种敏化剂 **Y₁~Y₄**, 并通过计算机分析对他们的性能进行对比. **Y₃** 相较于 **Y₁** 的 LUMO 能级降低, ICT 红移, 而 **Y₂** 和 **Y₄** 相较于 **Y₃** 的 LUMO 能级更低, ICT 进一步红移. 对比 **Y₂** 和 **Y₄** 发现, **Y₄** 在可见光范围内的吸收更好, 主要是因为用 2-(1,1-二氰基-亚甲基)绕单宁酸替换了氰基乙酸作为受体基团. 说明受体的吸电性增强会降低 LUMO 能级, 增强光谱吸收, 提高敏化剂性能.

白福臣等^[70]通过计算机对 20 种分子 **Z** 进行了模拟, 详细探讨了受体与附加受体的不同对敏化剂性能的影响. 氰基乙酸是传统的受体, 既作为电子受体又作为锚定基团; 在饶丹宁乙酸中, 饶丹宁作为电子受体, 同时起到扩大共轭的作用, 羧基只是锚定基团, 不在共轭体系中; 吡啶环是一个很好的吸电子的锚定基团, 可以通

过配位键与 TiO_2 表面的路易斯酸位点结合, 使电子有效注入; 2-(1,1-二氰基亚甲基)-饶丹宁不含有羧基, 既能够拓宽光谱吸收, 又能够实现很好的电子注入. 通过计算, 这种受体的性能优异有望成为一种很好的替代基团. 20 种敏化剂中, **Z44** 由于在电荷传输性能、光捕获效率、吸附的偶极矩、电子的注入效率、抑制电子复合等方面表现突出, 成为最适合的敏化剂.

4 结论

D-A- π -A 结构的设计, 改善了许多原来 D- π -A 结构

的性能, 本文将近年来的 D-A- π -A 的研究工作进行了系统的分类和介绍, 得到以下的一些结论: (1) 供电基的不同会对敏化剂性能造成影响, 具有显著地空间效应和强的供电子性的供电基在一定程度上可以提升敏化剂的性能. 烷氧基的引入能够有效提升供电基的供电性, 同时加大空间效应. (2) 取代吡啶作为供体的 D-A- π -A 结构的敏化剂分子具有全光谱范围的吸收, 表现出了远远高于其他 D-A- π -A 结构敏化剂分子的性能. (3) 附加的受体的引入可以使 ICT 发生红移, 使第二吸收峰红移至可见光区, 增强光谱吸收, 提升 J_{SC} . 苯并噻二唑、噻二唑并

吡啶、苯并三唑、三唑并吡啶、喹喔啉的附加受体可将 ICT 红移至 500~600 nm 的范围, 噻唑、苯并噻唑、茚的衍生物的红移量较小, 二酮吡咯并吡咯衍生物附加受体可以使最大吸收峰红移至 600 nm 以上. (4) D-A- π -A 结构中附加受体的引入, 降低了供体的 LUMO 能级, 使分子的光稳定性和热稳定性的提升效果显著, 电池寿命增长. (5) π 桥的选择应该考虑多方面因素, 既要加强分子的共轭, 增强对可见光的吸收, 又要防止过多的堆积; 长烷基链的引入能够抑制堆积, 却也能降低敏化剂的吸附量, 具有两方面的影响; 过长的 π 桥无法有效隔绝 I^{3-} , 会加剧电子复合, 影响 PCE.

辅助材料(Supporting Information) 不同敏化剂的相关参数. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Rong, Y.-G.; Mei, A.-Y.; Liu, L.-F.; Li, X.; Han, H.-W. *Acta Chim. Sinica* **2015**, 73, 237 (in Chinese). (荣耀光, 梅安意, 刘林峰, 李雄, 韩宏伟, 化学学报, **2015**, 73, 237.)
- [2] Zhang, T.-Y.; Zhao, Y.-X. *Acta Chim. Sinica* **2015**, 73, 202 (in Chinese). (张太阳, 赵一新, 化学学报, **2015**, 73, 202.)
- [3] Ma, Y.-Z.; Zheng, L.-L.; Zhang, L.-P.; Chen, Z.-J.; Wang, S.-F.; Qu, B.; Xiao, L.-X.; Gong, Q.-H. *Acta Chim. Sinica* **2015**, 73, 257 (in Chinese). (马英壮, 郑灵灵, 张立培, 陈志坚, 王树峰, 曲波, 肖立新, 龚旗煌, 化学学报, **2015**, 73, 257.)
- [4] O'Regan, B.; Grätzel, M. *Nature* **1991**, 353, 737.
- [5] Hagfeldt, A.; Boschloo, G.; Sun, L.; Kloo, L.; Pettersson, H. *Chem. Rev.* **2010**, 110, 6595.
- [6] Ooyama, Y.; Harima, Y. *ChemPhysChem* **2012**, 13, 4032.
- [7] Ooyama, Y.; Harima, Y. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 2903.
- [8] Feng, J.; Jiao, Y.; Ma, W.; Nazeeruddin, M. K.; Grätzel, M.; Meng, S. *J. Phys. Chem. C* **2013**, 117, 3772.
- [9] Chen, P.; Yum, J. H.; De, A. F.; Mosconi, E.; Fantacci, S.; Moon, S.-J.; Baker, R. H.; Ko, J.; Nazeeruddin, M. K.; Grätzel, M. *Nano Lett.* **2009**, 9, 2487.
- [10] Han, L.; Zhou, X.; Ye, Q.; Li, Y.-J.; Gao, J.-R. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, 33, 1000 (in Chinese). (韩亮, 周雪, 叶青, 李郁锦, 高建荣, 有机化学, **2013**, 33, 1000.)
- [11] Xue, X.; Zhang, W.; Zhang, N.; Ju, C.; Peng, X.; Yang, Y.; Liang, Y.; Feng, Y.; Zhang, B. *RSC Adv.* **2014**, 4, 8894.
- [12] Yan, J.; Feng, Y.; Peng, X.; Li, Y.; Zhang, N.; Li, X.; Zhang, B. *Tetrahedron Lett.* **2013**, 54, 7198.
- [13] Liang, Y.; Xue, X.; Zhang, W.; Fan, C.; Li, Y.; Zhang, B.; Feng, Y. *Dyes Pigm.* **2015**, 115, 7.
- [14] Zhang, N.; Zhang, B.; Yan, J.; Xue, X.; Peng, X.; Li, Y.; Yang, Y.; Ju, C.; Fan, C.; Feng, Y. *Renewable Energy* **2015**, 77, 579.
- [15] Wang, Y.; Chen, B.; Wu, W.; Li, X.; Zhu, W.; Tian, H.; Xie, Y. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 10779.
- [16] Sun, X.; Wang, Y.; Li, X.; Ågren, H.; Zhu, W.; Tian, H.; Xie, Y. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 15609.
- [17] Katoh, R.; Furube, A.; Mori, S.; Miyashita, M.; Sunahara, K.; Koumura, N.; Hara, K. *Energy Environ. Sci.* **2009**, 2, 542.
- [18] Hara, K.; Wang, Z.; Sato, T. *J. Phys. Chem. B* **2005**, 32, 15476.
- [19] Mishra, A.; Fischer, M. K.; Bäuerle, P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, 48, 2474.
- [20] Yen, Y.-S.; Chou, H.-Hsin.; Chen, Y.-C.; Hsu, C.-Y.; Lin, J. *J. Mater. Chem.* **2012**, 22, 8734.
- [21] Ning, Z.; Tian, H. *Chem. Commun.* **2009**, 5483.
- [22] Ning, Z.; Fu, Y.; Tian, H. *Energy Environ. Sci.* **2010**, 3, 1170.
- [23] Li, C.; Wonneberger, H. *Adv. Mater.* **2012**, 24, 613.
- [24] Wu, Y.; Zhu, W. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, 42, 2039.
- [25] Hua, Y.; Wang, H.; Zhu, X.; Islam, A.; Han, L.; Qin, C.; Wong, W.-Y.; Wong, W.-K. *Dyes Pigm.* **2014**, 102, 196.
- [26] Janssens, G.; Touhari, F.; Gerritsen, J. W.; Kempen, V. H.; Callant, P.; Deroover, G.; Vandenbroucke, D. *Chem. Phys. Lett.* **2001**, 344, 1.
- [27] Hu, X.; Cai, S.; Tian, G.; Li, X.; Su, J.; Li, J. *RSC Adv.* **2013**, 3, 22544.
- [28] Katono, M.; Wielopolski, M.; Marszalek, M.; Bessho, T.; Moser, J.-E.; Humphry-Baker, R.; Zakeeruddin, S. M.; Grätzel, M. *J. Phys. Chem. C* **2014**, 118, 16486.
- [29] Lee, W.; Seng, J. Y.; Hong, J.-I. *Tetrahedron* **2013**, 69, 9175.
- [30] Wang, L.; Liang, M.; Zhang, Y.; Cheng, F.; Wang, X.; Sun, Z.; Xue, S. *Dyes Pigm.* **2014**, 101, 270.
- [31] Zhu, W.; Wu, Y.; Wang, S.; Li, W.; Li, X.; Chen, J.; Wang, Z.; Tian, H. *Adv. Funct. Mater.* **2011**, 21, 756.
- [32] Tian, G.; Cai, S.; Li, X.; Agren, H.; Wang, Q.; Huang, J.; Su, J. *J. Mater. Chem. A* **2015**, 3, 3777.
- [33] Ding, W.; Wang, D.; Geng, Z.; Zhao, X.; Yan, Y. *J. Phys. Chem. C* **2013**, 117, 17382.
- [34] Mathew, S.; Yella, A.; Gao, P.; Humphry-Baker, R.; Curchod, B.; Ashari-Astani, N.; Tavernelli, I.; Rothlisberger, U.; Nazeeruddin, M. K.; Grätzel, M. *Nat. Chem.* **2014**, 6, 242.
- [35] Yella, A.; Mai, C.; Zakeeruddin, S. M.; Chang, S.; Hsieh, C.; Yeh, C.; Grätzel, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 2973.
- [36] Zhou, W.; Cao, Z.; Jiang, S.; Huang, H.; Deng, L.; Liu, Y.; Shen, P.; Zhao, B.; Tan, S.; Zhang, X. *Org. Electron.* **2012**, 13, 560.
- [37] Fan, S.; Lv, K.; Sun, H.; Zhou, G.; Wang, Z.-S. *J. Power Sources* **2015**, 279, 36.
- [38] Yang, X.; Zhao, J.; Wang, L.; Tian, J.; Sun, L. *RSC Adv.* **2014**, 4, 24377.
- [39] Hrobáriková, V.; Hrobárik, P.; Gajdoš, P.; Fitisil, I.; Fakis, M.; Persephonis, P.; Zahradník, P. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 3053.
- [40] Lartia, R.; Allain, C.; Bordeau, G.; Schmidt, F.; Fiorini-Debuisschert, C.; Charra, F.; Teulade-Fichou, M.-P. *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 1732.
- [41] Yu, Q.; Liao, J.; Zhou, S.; Shen, Y.; Liu, J.-M.; Kuang, D.-B.; Su, C.-Y. *J. Phys. Chem. C* **2011**, 115, 22002.
- [42] Zeng, J.; Zhang, T.; Zang, X.; Kuang, D.; Meier, H.; Cao, D. *Sci. China Chem.* **2013**, 56, 505.
- [43] Zhu, H.; Li, W.; Wu, Y.; Liu, B.; Zhu, S.; Li, X.; Ågren, H.; Zhu, W. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2014**, 2, 1026.
- [44] Yang, L.; Sun, Z.; Chen, S.; Li, Z. *Dyes Pigm.* **2013**, 99, 29.
- [45] Wang, X.; Yang, J.; Yu, H.; Li, F.; Fan, L.; Sun, W.; Liu, Y.; Koh, Z. Y.; Pan, J.; Yim, W.-L.; Yan, L.; Wang, Q. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 3965.
- [46] Kang, X.; Zhang, J.; O Neil, D.; Rojas, A. J.; Chen, W.; Szymanski, P.; Marder, S. R.; El-Sayed, M. A. *Chem. Mater.* **2014**, 26, 4486.
- [47] Cho, N.; Han, J.; Song, K.; Kang, M.-S.; Jun, M.-J.; Kang, Y.; Ko, J. *Tetrahedron* **2014**, 70, 427.
- [48] Mao, J.; Yang, J.; Teuscher, J.; Moehl, T.; Yi, C.; Humphry-Baker, R.; Comte, P.; Grätzel, C.; Hua, J.; Zakeeruddin, S. M.; Tian, H.; Grätzel, M. *J. Phys. Chem. C* **2014**, 118, 17090.
- [49] Chaurasia, S.; Hung, W.; Chou, H.; Lin, J. T. *Org. Lett.* **2014**, 16,

- 3052.
- [50] Pei, K.; Wu, Y.; Islam, A.; Zhang, Q.; Han, L.; Tian, H.; Zhu, W. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2013**, *5*, 4986.
- [51] Li, X.; Cui, S.; Wang, D.; Zhou, Y.; Zhou, H.; Hu, Y.; Liu, J.-G.; Long, Y.; Wu, W.; Hua, J.; Tian, H. *ChemSusChem* **2014**, *7*, 2879.
- [52] Lu, X.; Feng, Q.; Lan, T.; Zhou, G.; Wang, Z.-S. *Chem. Mater.* **2012**, *24*, 3179.
- [53] Wang, L.; Shen, P.; Cao, Z.; Liu, X.; Huang, Y.; Liu, C.; Chen, P.; Zhao, B.; Tan, S. *J. Power Sources* **2014**, *246*, 831.
- [54] Singh, S. P.; Roy, M. S.; Thomas, A.; Bhanuprakash, K.; Sharma, G. D. *Org. Electron.* **2012**, *13*, 3108.
- [55] Zang, X.-F.; Huang, Z.-S.; Wu, H.-L.; Iqbal, Z.; Wang, L.; Meier, H.; Cao, D. *J. Power Sources* **2014**, *271*, 455.
- [56] Yigit, M. Z.; Bilgili, H.; Sefer, E.; Demic, S.; Zafer, C.; Can, M.; Koyuncu, S. *Electrochim. Acta* **2014**, *147*, 617.
- [57] Zhang, X.; Chen, L.; Li, X.; Mao, J.; Wu, W.; Ågren, H.; Hua, J. *J. Mater. Chem. C* **2014**, *2*, 4063.
- [58] Han, L.; Zu, X.; Cui, Y.; Wu, H.; Ye, Q.; Gao, J. *Org. Electron.* **2014**, *15*, 1536.
- [59] Zhang, M.; Wang, Y.; Xu, M.; Ma, W.; Li, R.; Wang, P. *Energy Environ. Sci.* **2013**, *6*, 2944.
- [60] Li, H.; Wu, Y.; Geng, Z.; Liu, J.; Xu, D.; Zhu, W. *J. Mater. Chem. A* **2014**, 14649.
- [61] Cui, Y.; Wu, Y.; Lu, X.; Zhang, X.; Zhou, G.; Miapheh, F. B.; Zhu, W.; Wang, Z.-S. *Chem. Mater.* **2011**, *23*, 4394.
- [62] Chai, Q.; Li, W.; Wu, Y.; Pei, K.; Liu, J.; Geng, Z.; Tian, H.; Zhu, W. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2014**, *6*, 14621.
- [63] Seo, K. D.; Choi, I. T.; Park, Y. G.; Kang, S.; Lee, J. Y.; Kim, H. K. *Dyes Pigm.* **2012**, *94*, 469.
- [64] Grisorio, R.; De, M. L.; Agosta, R.; Iacobellis, R.; Giannuzzi, R.; Manca, M.; Mastroianni, P.; Gigli, G.; Suranna, G. P. *ChemSusChem* **2014**, *7*, 2659.
- [65] Wang, C.; Wu, M.; Hu, Y.; Wu, W.; Su, J.; Li, J. *Tetrahedron* **2014**, *70*, 6241.
- [66] Pei, K.; Wu, Y.; Islam, A.; Zhu, S.; Han, L.; Geng, Z.; Zhu, W. *J. Phys. Chem. C* **2014**, *118*, 16552.
- [67] Liu, D.; Ding, W.; Zhu, K.; Geng, Z.-Y.; Wang, D.-M.; Zhao, X.-L. *Dyes Pigm.* **2014**, *105*, 192.
- [68] Siva Kumar, G.; Srinivas, K.; Shanigaram, B.; Bharath, D.; Singh, S. P.; Bhanuprakash, K.; Rao, V. J.; Islam, A.; Han, L. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 13172.
- [69] Kwon, D. Y.; Chang, D. M.; Kim, Y. S. *Mater. Res. Bull.* **2014**, *58*, 93.
- [70] Xia, H.; Kong, C.; Wang, J.; Bai, F.-Q.; Zhang, H.-X. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 50338.

(Cheng, F.)