CF₃I 催化合成中氟夺取途径的密度泛函理论研究胡应杰^{a,b} 潘仁明^a 王万军^{*,a,c}^(a) 南京理工大学化工学院 南京 210094)^(b) 南京晓庄学院环境科学学院 南京 211171)^(c) 中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

摘要 CF₃I 在制冷剂、刻蚀剂、发泡剂、灭火剂以及有机氟工业等领域具有广泛的应用。在活性炭负载碱金属盐的催化下,以 CHF₃ 和碘为原料,可直接合成 CF₃I。CF₃ 及 CF₄ 分别是该反应过程中重要的中间产物和副产物,而积碳则导致催化剂失活的重要原因。因此研究它们的产生机理具有重要意义。对此本文采用密度泛函理论(DFT)方法进行了研究。结果表明:CF₂ 及 CF₃ 可以对吸附于 graphite(001)表面的 CFCF₃ 进行多步氟夺取,最终得到 CF₃、CF₄ 以及 C₂ 自由基。以上氟夺取反应产生的 C₂ 自由基也导致了实验中的积碳现象。上述反应机理与现有的实验数据相符。

关键词 CF₃I; 合成; CFCF₃; 氟夺取; 活性炭

Density Functional Theory Study on Fluorine Abstraction of the CF₃I Catalytic SynthesisHu, Yingjie^{a,b} Pan, Renming^a Wan, Wanjun^{*,a,c}^(a) School of Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094)^(b) School of Environmental Science, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 211171)^(c) Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)

Abstract CF₃I has been widely used in the fields such as refrigerants, etching agents, foaming agents, fire extinguishing agents and organic fluorine industry. By reacting CHF₃ with I₂ in the presence of a catalyst, CHF₃ can transform into CF₃I. Aiming at this catalytic process, possible reaction pathways for the generation of CF₃ (an important intermediate), CF₄ (a main byproduct) and coke (an important reason for the catalyst deactivation) are investigated with quantum chemistry methods using density functional theory (DFT). The results show that CF₂ and CF₃ could abstract the fluorine from CFCF₃ in multisteps over graphite(001) surface to afford CF₃, CF₄ and C₂ radical respectively. It is also found that the coke deposition in experiments is due to the above fluorine abstraction. The suggested mechanism is in agreement with available experimental data and theoretical computations.

Keywords CF₃I; synthesis; CFCF₃; fluorine abstraction; activated carbon

CF₃I 具有较高的全球变暖潜势值(GWP 值)、臭氧消耗潜值(ODP 值)^[1,2]及优越的灭火性能^[3-5],被认为是哈龙灭火剂的理想替代产品之一^[6],特别是一些对灭火剂的灭火效能及灭火后的洁净度要求非常高的场所,如大型舰艇和航天飞行器,CF₃I 灭火系统具有不可替代的作用^[7]。此外,CF₃I 在制冷剂、刻蚀剂、发泡剂以及有机氟工业等领域也有广泛应用^[8,9]。

近年来,以 CHF₃ 和碘为原料,在活性炭(AC)负载碱金属盐催化剂的催化下,直接合成 CF₃I 的工艺^[10,11],因其高效、安全、绿色环保、易于工业化而备受关注。在

以往的研究中,我们报道了 AC 在该反应中所起到的催化作用^[12-15],如图 1 所示。CHF₃ 在 AC 的羧酸官能团催化下脱去 HF,生成 CF₂ 卡宾,CF₂ 卡宾在 graphite(001)表面歧化生成 CF 和 CF₃,随后 CF 和 CF₃ 缔合生成 CFCF₃ 实现碳链增长。接下来,各碳氟中间体对 CF₂ 进行氟夺取,最后生成相应的 CF₃、C₂F₅、CF₄、C₂F₆ 以及积碳。在 I₂ 存在情况下,CF₃ (C₂F₅)与 I₂ 反应生成 CF₃I (C₂F₅I)。其中,CF₃、CF₄ 和积碳分别作为重要的反应中间体、主要副产物和催化剂失活的重要原因,它们的产生可能存在着其他反应途径,本文在相同体系下,采用

* E-mail: wangwj@sioc.ac.cn

Received September 20, 2015; revised October 17, 2015; published online October 26, 2015.

图1 AC催化下的CF₃I合成机理Figure 1 Proposed mechanism for the formation of CF₃I catalyzed by AC

密度泛函理论(DFT)方法进行了理论研究.

1 结果与讨论

根据已有的实验及理论研究, CF及CF₃可以缔合生成吸附于 graphite(001)表面的 CFCF₃, 实现碳链的增长^[12,15]. 我们提出 CF₂及CF₃可能对化学吸附于 graphite(001)表面的 CFCF₃进行多步的氟夺取, 如图2所示. 在该过程中所涉及到的碳氟自由基在 graphite(001)表面的吸附能 ΔE_{ads} 按下式进行计算: $\Delta E_{\text{ads}} = E_{[\text{graphite(001)-adsorbate}]} - E_{[\text{graphite(001)}]} - E_{[\text{adsorbate}]}$, 其中 $E_{[\text{graphite(001)-adsorbate}]}$, $E_{[\text{graphite(001)}]}$ 和 $E_{[\text{adsorbate}]}$ 分别表示吸附后的体系, 吸附前的 graphite(001)表面和孤立碳氟中间体的总能量. 吸附能计算结果见表1, 由表1可知, 各碳氟中间体在 graphite(001)表面均具有较大的吸附能, 能够稳定吸附.

表1 各碳氟中间体在 graphite(001)表面上吸附能 E_{ads} (kcal/mol)
 Table 1 The adsorption energy of carbonfluorine intermediate on graphite(001) ΔE_{ads} (kcal/mol)

	CFCF ₃	CCF ₃	CFCF ₂	CCF ₂	CCF	CC
ΔE_{ads}	-13.23	-31.35	-14.31	-40.50	-13.23	-31.93

1.1 CF₂对CFCF₃的氟夺取反应

我们首先研究了 CF₂对 CFCF₃的氟夺取, 优化了共

图2 产生CF₃及CF₄的新反应途径Figure 2 Proposed reaction pathways for the generation of CF₃ and CF₄

吸附于 graphite(001)表面的 CFCF₃和CF₂, 如图3所示. 图中也给出了关键几何结构参数. 体系的吸附能见表1. 由图3可知, CFCF₃和CF₂都以三元环的形式吸附于 C≡C 共轭 π 键. 以 **1** 为初始构型, 寻找到该氟夺取的过渡态 **TS₁₋₂**. 振动分析表明, **TS₁₋₂** 构型的力常数矩阵有且仅有一个负本征值, 唯一振动虚频为 $217i \text{ cm}^{-1}$. 该虚频的振动模式对应于 F¹ 原子在 C¹ 原子及 C³ 原子之间的伸缩振动. **TS₁₋₂** 中, C¹—F¹ 键长由 1.39 Å 被拉伸到 1.70 Å, 而 C³—F¹ 由 2.75 Å 缩短至 1.84 Å, C¹, C^{1a}, C^{1b} 仍然保持原先的三元环结构. 与此同时, CF₂ 靠近 F¹, 移动到 C^{3a} 原子的上方, C³—C^{3b} 键被剧烈拉伸了 0.86 Å, C_{2a}—C_{2b} 三元环被破坏. 与过渡态 **TS₁₋₂** 的几何构型变化相对应, 该步骤需克服一定的反应能垒 ($\Delta E^* = 24.30 \text{ kcal/mol}$). 氟

夺取得到的 CF_3 和 CCF_3 , 共吸附于 $\text{graphite}(001)$ 表面 (2). 该反应的反应能为 -10.30 kcal/mol , 为放热反应, 表明该反应是热力学可行的.

1.2 CF_3 对 CFCF_3 的氟夺取反应

接下来, 我们研究了 CF_3 对 CFCF_3 的氟夺取. 考虑 CF_3 对 CFCF_3 氟夺取的进攻位置, 我们在 $\text{graphite}(001)$ 表面优化了化学吸附的 CFCF_3 , CF_3 与之相距 $3.15 \text{ \AA}$, 如图 4 所示. 以 3 为初始构型, 寻找到具有唯一虚频 ($157i \text{ cm}^{-1}$) 的过渡态 TS_{3-4} . 该虚频的振动模式主要表现为 C^1-C^2 键的轻微伸缩振动以及 F^1 在 C^2 和 C^3 间的伸缩振动. TS_{3-4} 中, C^2-F^1 键趋于断裂, 由 $1.36 \text{ \AA}$ 拉伸至 $1.58 \text{ \AA}$, 而 C^3 和 F^1 的距离由 $3.15 \text{ \AA}$ 缩短至 $1.94 \text{ \AA}$. 受 C^2-

F^1 键断裂的影响, C^1-C^2 键有转变为碳碳双键的趋势, 缩短了 $0.15 \text{ \AA}$. 同时, C^1-C^{1a} 键被剧烈拉伸了 $0.87 \text{ \AA}$, C^1-C^2 三元环被破坏, 此时, $\text{C}^{1b}-\text{CFCF}_2$ 尚未共平面. 产物 4 中, CF_4 完全生成, CFCF_3 失去 F^1 后, 其碳碳键由单键 ($1.55 \text{ \AA}$) 转变为双键 ($1.34 \text{ \AA}$), $\text{C}^{1b}-\text{CFCF}_2$ 处于共平面, 与四氟乙烯构型类似. 该步骤具有较低的反应能垒 (8.24 kcal/mol) 和较大的放热 (-55.77 kcal/mol), 表明在动力学上是容易进行的, 在热力学上是可行的.

1.3 CF_2 对 CFCF_2 的氟夺取反应

在 $\text{graphite}(001)$ 表面, CF_2 卡宾也可能对 CFCF_2 进行氟夺取. 我们优化了共吸附于 $\text{graphite}(001)$ 的 CF_2 及 CFCF_2 , 如图 5 所示. 以 5 为初始构型寻找到该氟夺取

图 3 计算得到的 CF_2 对 CFCF_3 氟夺取 (setp 1) 的反应路径以及反应物、过渡态和产物的结构

Figure 3 Calculated reaction pathways and structures of reactant, transition state and product for the fluorine abstraction from CFCF_3 by CF_2 (setp 1)

图 4 计算得到的 CF_3 对 CFCF_3 氟夺取 (setp 2) 的反应路径以及反应物、过渡态和产物的结构

Figure 4 Calculated reaction pathways and structures of reactant, transition state and product for the fluorine abstraction from CFCF_3 by CF_3 (setp 2)

The marked distances are in $\text{\AA}$

图5 计算得到的CF₂对CFCF₂氟夺取(setp 3)的反应路径以及反应物、过渡态和产物的结构

Figure 5 Calculated reaction pathways and structures of reactant, transition state and product for fluorine abstraction from CFCF₂ by CF₂ (setp 3)

The marked distances are in Å

反应的过渡态 TS₅₋₆. 振动分析表明, 过渡态 TS₅₋₆ 具有唯一虚频(299i cm⁻¹), 其振动模式主要表现为 F¹ 在 C¹ 和 C² 之间的伸缩振动. TS₅₋₆ 中, C¹—F¹ 键由 1.36 拉伸至 1.73 Å, CF₂ 向 F¹ 靠近, C²—F¹ 的距离由 2.83 缩短至 1.79 Å, CF₂ 在 graphite (001) 表面形成的 C₃ 三元环被破坏. 该步骤得到的 CCF₂ 和 CF₃ 共吸附于 graphite(001) 表面 (6). 产物 6 中, CCF₂ 与 C^{1a}—C^{1b} 共平面, 具有类似于四氟乙烯的平面构型, CF₃ 则以 C²—C^{2a} 键(1.64 Å)吸附于 graphite(001). 该反应步骤在动力学上需要克服一定的能垒(32.64 kcal/mol), 具有轻微的放热(−5.78 kcal/mol), 在热力学上是可行的.

1.4 CF₃对CCF₃的氟夺取反应

根据我们提出的机理, CF₃ 对 CCF₃ 进行氟夺取, 也可得到 CCF₂. 我们采用与步骤 2 类似的模型研究了该

氟夺取过程, 得到构型类似的反应物 7、过渡态 TS₇₋₈ (164 cm⁻¹) 及产物 8, 如图 6 所示. 过渡态 TS₇₋₈ 具有唯一虚频(164 cm⁻¹), 其振动模式主要表现为 C¹—C² 键的伸缩振动以及 F¹ 在 C² 和 C³ 间的伸缩振动. TS₇₋₈ 中, C²—F¹ 键趋于断裂, 被拉伸了 0.11 Å, 同时 C¹—C² 键缩短至 1.43 Å, 趋于向碳碳双键转变. 产物 8 中, CF₄ 完全形成, 而 CCF₂ 与 C^{1a}—C^{1b} 共平面, 吸附于 graphite(001) 表面, C¹—C² 键转变为双键(1.32 Å), 具有类似于四氟乙烯的平面构型. 该反应步骤具有较低的反应能垒(5.65 kcal/mol), 为强放热反应(−74.61 kcal/mol), 表明在动力学上是容易进行的, 在热力学上是可行的.

1.5 CF₃对CCF₂的氟夺取反应

以上结果表明, CF₃ 对 CCF₃ 的氟夺取以及 CF₂ 对 CFCF₂ 的氟夺取均可以得到 CCF₂, 而 CF₃ 可以对吸附于

图6 计算得到的CF₃对CCF₃氟夺取(setp 4)的反应路径以及反应物、过渡态和产物的结构

Figure 6 Calculated reaction pathways and structures of reactant, transition state and product for the fluorine abstractions from CCF₃ by CF₃ (setp 4)

The marked distances are in Å

graphite(001)表面的 CCF_2 进行进一步的氟夺取. 如图 7 所示, 我们优化了化学吸附的 CCF_2 , CF_3 以 $3.37 \text{ \AA}$ 的距离靠近 CCF_2 . 以 **9** 为初始构型, 寻找到过渡态 TS_{9-10} , 其唯一虚频($115i \text{ cm}^{-1}$)对应的振动模式主要表现为 C^1-C^2 键的轻微振动以及 F^1 在 C^2 和 C^3 间强烈的伸缩振动. TS_{9-10} 中, C^2-F^1 被拉伸了 $0.16 \text{ \AA}$, C^3 和 F^1 的距离缩短了 $1.12 \text{ \AA}$, 而 C^1-C^2 缩短了 $0.03 \text{ \AA}$, 有向碳碳叁键转变的趋势, 同时 C^1 与 $\text{C}^{1a}-\text{C}^{1b}$ 形成的三元环结构被破坏. 反应产物 **10** 中, CF_4 完全形成, CCF 绑定于 C^{1b} 的上方, 所形成的 $\text{F}-\text{C}^2-\text{C}^1-\text{C}^{1b}$ 为类似于乙炔的直线构型. C^1-C^2 键长缩短为 $1.21 \text{ \AA}$, 具有碳碳叁键的特点. 受其影响,

C^1-F 键长缩短至 $1.29 \text{ \AA}$. 该反应步骤在动力学上需要克服 28.49 kcal/mol 的能垒才能进行, 具有较大的放热 (-36.32 kcal/mol), 表明其在热力学上是可行的.

1.6 CF_3 对 CCF 的氟夺取反应

最后我们研究了 CF_3 对 CCF 的氟夺取, 在 graphite(001)表面优化了化学吸附的 CCF , CF_3 自由基与之相距 $3.07 \text{ \AA}$, 如图 8 所示. 以 **11** 为初始构型, 寻找到过渡态 TS_{11-12} , 其唯一虚频($357i \text{ cm}^{-1}$)对应的振动模式主要表现为 C^1-C^2 键的轻微伸缩振动, F^1 在 C^2 和 C^3 间强烈的伸缩振动, 以及键角 $\angle \text{C}^2-\text{C}^1-\text{C}^{1b}$ 的轻微变化.

图 7 计算得到的 CF_3 对 CCF_2 氟夺取(setp 5)的反应路径以及反应物、过渡态和产物的结构

Figure 7 Calculated reaction pathways and structures of reactant, transition state and product for the fluorine abstractions from CCF_2 by CF_3 (setp 5)

The marked distances are in $\text{\AA}$

图 8 计算得到的 CF_3 对 CCF 氟夺取(setp 6)的反应路径以及反应物、过渡态和产物的结构. 图中标出的原子间距离单位为 $\text{\AA}$.

Figure 8 Calculated reaction pathways and structures of reactant, transition state and product for the fluorine abstractions from CCF by CF_3 (setp 6)

The marked distances are in $\text{\AA}$

TS₁₁₋₁₂ 中, C²—F¹ 拉伸了 0.33 Å, 趋于断裂, 而 C³ 和 F¹ 的距离缩短了 1.23 Å, 表明新的碳氟键部分形成. 此时, C²—C¹ 键被拉伸了 0.03 Å, C²—C¹—C^{1b} 的直线构型被破坏, 键角 ∠C²—C¹—C^{1b} 变化为 169.46°. 反应产物 **12** 中, CF₄ 完全生成, C₂ 自由基则以 C¹—C^{1b} 键(1.52 Å)吸附于 graphite(001) 表面. 该反应步骤在动力学上需要克服 28.76 kcal/mol 的能垒, 在热力学上是可行的(放热 16.73 kcal/mol). 该步骤所得 C₂ 自由基最终将导致积炭的产生, 这也解释了 CF₃I 合成过程中的积炭现象^[10-14].

1.7 焓校正

以上计算结果是在绝对零度下得到的, 没有考虑分子的振动能、转动能、平动能. 考虑到反应能垒对反应温度的依赖, 我们在 298.15、500、825、1000 K 等温度下, 对其能垒和反应热在不同温度下进行了焓校正(包含了零点能校正), 如表 1 所示. 由表可知, 以上氟夺取反应在高温下仍可顺利进行. 对比反应热及不同温度下的能垒, 氟夺取路径 step 1→step 4→step 5→step 6 在动力学和热力学上都比 step 2→step 3→step 5→step 6 稍具优势.

2 结论

CF₃ 是 CF₃I 催化合成过程中的重要反应中间体, CF₄ 则是主要副产物, 而积炭是导致催化剂失活的重要因素. 因此研究它们的产生途径对理解复杂的反应过程以及工艺的改进具有重要意义. 本文根据现有的实验及理论计算数据提出并采用 DFT 方法验证了 CF₃ 自由基及

CF₄ 的新反应途径. 即 CF₂ 对共吸附于 graphite(001) 表面的 CFCF₃ 及 CFCF₂ 进行氟夺取得到 CF₃, 而 CF₃ 对 CCF₃、CFCF₃、CCF₂ 及 CCF 进行氟夺取得到 CF₄, 此外, 对 CCF 的氟夺取得到的 C₂ 自由基也是产生积炭的重要原因. 上述反应机理与现有的实验数据相符.

3 计算方法

文献表明^[16-18], 活性炭由取向混乱的石墨微晶组成, 主体上仍为石墨层状结构, 即 graphite(001) 晶面. 考虑到 CFCF₃ 卡宾与内层碳的作用很小, 可以忽略不计, 我们以两层 graphite(001) (5×4) 超晶胞来模拟活性炭结构, 并将下层碳原子固定, 上层碳原子充分优化, 保证约 16 Å 的真空, 采用周期性边界条件. K 点设置为 3×3×1.

所有 DFT 计算均在 Materials Studio 5.0 的 Dmol³^[19] 模块中进行, 采用广义梯度近似的 GGA-PBE^[20] 来描述交换相关函数. 原子轨道基组采用可极化双数值 DNP 基组^[21]. 采用 Dolg^[22] 和 Bergner 等^[23] 提出的 ECP 描述核电子. 实空间截断半径设为 3.7 Å. Scf 设置能量收敛至 1.0×10⁻⁶ Ha. 构型优化及能量计算的收敛误差为 1.0×10⁻⁵ Ha, 力的误差小于 0.002 Ha/Å. 反应过渡态的寻找采用 LST/QST 方法^[24], 每个过渡态收敛精度为 0.002 Ha/Å. 所得到的势能面上的反应物、过渡态、产物均采用频率分析和基于 NEB(Nudged-Elastic Band)^[25] 的最小能量路径(MEP)进行验证.

表 1 不同温度下的能垒和反应热(kcal/mol)

Table 1 Original and corrected barrier of transition states (kcal/mol), reaction energies (kcal/mol) under different temperatures.

Reaction step	ΔE^*	Barrier corrected				ΔE	Reaction energy corrected			
		298.15 K	500 K	825 K	1000 K		298.15 K	500 K	825 K	1000 K
Step 1	24.30	23.93	23.57	22.82	22.06	-10.30	-11.56	-12.18	-12.92	-13.45
Step 2	8.24	8.77	9.89	10.89	12.46	-55.77	-53.75	-51.16	-49.62	-46.82
Step 3	32.64	32.16	31.65	30.78	30.19	-5.78	-6.07	-6.78	-7.59	-8.44
Step 4	5.65	6.16	7.05	7.41	7.96	-74.61	-73.89	-73.06	-72.46	-72.02
Step 5	28.49	27.64	27.18	26.77	26.14	-36.62	-35.41	-34.69	-33.86	-32.85
Step 6	28.76	27.94	27.15	26.55	26.04	-16.73	-16.02	-15.75	-15.31	-15.14

References

- [1] Levy, R. A.; Zaitsev, V. B.; Aryusook, K. *J. Mater. Res.* **1998**, *13*, 2643.
- [2] Christophorou, L. G.; Olthoff, J. K. *J. Phys. Chem. Ref. Data* **2000**, *29*, 553.
- [3] Li, Y.; Patten, K. O.; Youn, D. *Atmos. Chem. Phys.* **2006**, *6*, 4559.
- [4] Hamins, A.; Borthwick, P. *Combust. Flame* **1998**, *112*, 161.
- [5] Su, J. Z.; Kim, A. K.; Mawhinney, J. R. *J. Fire Prot. Eng.* **1996**, *8*, 45.
- [6] Su, J. Z.; Kim, A. K. *Fire Technol.* **2002**, *38*, 7.
- [7] Vinegar, A.; Jepson, G. W.; Hammann, S. J. *Am. Ind. Hyg. Assoc. J.* **1999**, *60*, 403.

- [8] Duan, Y. Y.; Zhu, M. S.; Shi, L. *Fluid Phase Equilib.* **1997**, *131*, 233.
- [9] Petrik, V.; Cahard, D. *Tetrahedron Lett.* **2007**, *48*, 3327.
- [10] Nagasaki, N.; Morikuni, Y.; Kawada, K.; Arai, S. *Catal. Today* **2004**, *88*, 121.
- [11] Nagasaki, N.; Suzuki, N.; Nakano, S.; Kunihiro, N. *US 5892136*, **1999** [*Chem. Abstr.* **1998**, *129*, 29362].
- [12] Yang, G. C.; Lei, S.; Pan, R. M.; Quan, H. D. *J. Fluorine Chem.* **2009**, *130*, 231.
- [13] Yang, G. C.; Jia, X. Q.; Pan, R. M.; Quan, H. D. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2009**, *309*, 184.
- [14] Yang, G. C.; Jia, X. Q.; Pan, R. M. *J. Fluorine Chem.* **2009**,

- 130, 985.
- [15] Hu, Y. J.; Wu, T. P.; Liu, W. Z.; Pan, R. M. *J. Phys. Chem. A* **2014**, *118*, 1918.
- [16] Figueiredo, J.; Pereira, M.; Freitas, M.; Orfao, J. *Carbon* **1999**, *37*, 1379.
- [17] McDougall, G. J. *J. South. Afr. Inst. Min. Metall.* **1991**, *91*, 109.
- [18] Rodriguez-Reinoso, F. *Carbon* **1998**, *36*, 159.
- [19] Delley, B. *J. Chem. Phys.* **2000**, *113*, 7756.
- [20] Perdew, J. P.; Burke, K.; Ernzerhof, M. *Phys. Rev. Lett.* **1996**, *77*, 3865.
- [21] Delley, B. *J. Chem. Phys.* **1990**, *92*, 508.
- [22] Dolg, M.; Wedig, U.; Stoll, H.; Preuss, H. *J. Chem. Phys.* **1987**, *86*, 866.
- [23] Bergner, A.; Dolg, M.; Küchle, W. *Mol. Phys.* **1993**, *80*, 1431.
- [24] Halgren, T. A.; Lipscomb, W. N. *Chem. Phys. Lett.* **1977**, *49*, 225.
- [25] Henkelman, G.; Jonsson, H. *J. Chem. Phys.* **2000**, *113*, 9978.

(Li, L.; Lu, Z.)