具有聚集诱导发光效应的诺蒎烷基 β -二酮氟化硼络合物的合成及溶剂化显色效应的研究姜倩 王忠龙 李明新 杨益琴 徐徐
徐海军 王石发*

(南京林业大学化学工程学院 轻工与食品学院 江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 南京 210037)

摘要 以天然可再生资源 β -蒎烯衍生物诺蒎酮为原料, 合成了 3 个含有不同芳环体系的诺蒎烷基 β -二酮氟化硼络合物 **2a**~**2c**. 在固体状态时, 化合物 **2a**~**2c** 呈现不同的荧光颜色. 化合物 **2b** 和 **2c** 具有显著的溶剂化显色效应, 在不同极性溶剂中荧光颜色发生显著变化. 此外, 化合物 **2b** 和 **2c** 具有显著的聚集诱导发光(AIE)效应. 将化合物 **2b** 和 **2c** 制作成电致发光器件 **I** 和 **II**, 器件 **I** 发出绿色光, 而器件 **II** 发出黄色光. 结果说明化合物 **2b** 和 **2c** 作为有机固体发光材料具有良好的应用前景.

关键词 诺蒎酮; β -二酮氟化硼络合物; 聚集诱导发光(AIE)效应; 溶剂化显色效应

Nopinone-Based Difluoroboron β -Diketonate Complex: Aggregation-Induced Emission and SolvatochromismJiang, Qian Wang, Zhonglong Li, Mingxin Yang, Yiqin
Xu, Xu Xu, Haijun Wang, Shifa*

(Co-Innovation Center of Efficient Processing and Utilization of Forest Resources, College of Light Industry and Food, College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037)

Abstract Three difluoroboron (BF_2) β -diketonates **2a**~**2c** including different aromatic ring systems were synthesized from nopinone which was the derivative of renewable natural β -pinene. In the solid state, compounds **2a**~**2c** exhibit different fluorescent colors. Compounds **2b** and **2c** showed the positive solvatochromism phenomenon, and they have different fluorescence colors in different polar solvents. In addition, compounds **2b** and **2c** have significant aggregation-induced emission (AIE) effect. Compounds **2b** and **2c** were made into electroluminescent devices **I** and **II**, and device **I** and **II** emit green light and yellow light, respectively. The results indicate that compounds **2b** and **2c** have good application prospects as organic solid luminescent materials.

Keywords nopinone; β -diketonate; aggregation-induced emission (AIE) effect; solvatochromism

β -二酮氟化硼络合物是具有较高电子迁移率、荧光强度、刺激响应性等光学性质的一类荧光染料^[1-6]. 突出的光学性质使其广泛应用于有机发光二极管(OLEDs)、生物成像、有机光伏电池、防伪标签、超高密度信息存储等有机荧光材料领域^[7-14]. Su 等^[15]合成了两个 β -二酮氟化硼络合物, 通过紫外吸收和荧光光谱发现, 两个化合物均展现出明显的聚集诱导发光(AIE)效应、灵敏的 pH 值响应和机械变色性质. Moore 等^[16]合成了含有 *N,N*-

二甲氨基单元的 β -二酮氟化硼络合物, 该化合物可以成功地标记淀粉样蛋白. Ono 等^[17]报道了含有三苯胺单元的 β -二酮氟化硼络合物, 当化合物结构中三苯胺和 β -二酮氟化硼单元之间插入苯环后, 可显著提高由其制作的有机太阳能电池器件的能量转换效率.

有机固体发光材料被广泛应用于有机传感器、有机电致发光器件、有机固体激光器等领域^[18-21]. 然而, 大多数的有机发光材料仅在稀溶剂中显示出强荧光, 在浓

* Corresponding author. E-mail: wangshifa65@163.com

Received May 19, 2020; revised June 23, 2020; published online July 22, 2020.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 31470592).

国家自然科学基金(No. 31470592)资助项目.

溶液或者固体状态下发光极弱,甚至不发光,这种现象被称为聚集导致荧光猝灭(ACQ)现象,ACQ现象大大影响了发光材料的性能以及器件的效率^[22-25]. 2001年,唐本忠团队^[26]在对噻咯分子的研究中发现,噻咯分子溶液几乎不发光,而在聚集状态或固体薄膜下发光显著增强,这种现象被定义为“聚集诱导发光(AIE)” . AIE材料在生物传感、光电材料、化学传感等领域得到了广泛的应用^[27-33]. Liu等^[34]合成了具有AIE效应的荧光化合物,并将其应用于光敏试剂的制备. Li等^[35]制备了4个具有AIE效应的荧光化合物,并将其应用于OLED器件的制备. Tang等^[36]合成了具有AIE和分子内电荷转移(intramolecular charge transfer, ICT)性质的化合物,用于脂质的定向染色. 近年来,合成具有AIE性质的有机固体荧光化合物成为有机荧光材料研究的热点.

松节油是由松科属植物分泌物经蒸馏得到的一种具有独特气味的天然精油. 作为全世界产量最大、最便宜的精油,松节油的年产量约为27万T.^[37-38] 诺蒾酮是松节油主要成分 β -蒾烯的氧化衍生物,其化学性质活泼,分子结构中的羰基和活泼氢使其很容易和其他物质发生反应. 诺蒾酮衍生物在医药中间体^[39-40]、手性催化剂^[41-42]等领域得到广泛应用. 诺蒾烷基有机荧光化合物具有低毒、低成本、水剪性强等优点,结构中的刚性双环结构有助于改善荧光化合物的光学性能. 近年来,诺蒾烷基有机荧光化合物已被成功用作pH值指示剂、细胞染色剂、荧光探针等^[43-46],然而以诺蒾酮为原料合成新型固体荧光化合物的报道很少. 因此,诺蒾烷基有机固体荧光化合物的合成对拓宽天然资源 β -蒾烯的应用领域具有重要的意义.

本论文以诺蒾酮为原料,设计合成了3个含有不同芳环体系的 β -二酮氟化硼络合物 $2a\sim 2c$,化合物结构包括诺蒾烷基单元、 BF_2 单元以及不同的芳环体系单元. 苯环和萘环的引入扩大了分子内 π 电子共轭体系,进而有利于化合物固体荧光发光的能力的提高. 系统地研究了该类化合物的AIE效应和溶剂化显色效应. 此后将化合物 $2b$ 和 $2c$ 制作成电致发光器件.

1 结果与讨论

1.1 目标化合物的合成

以天然可再生天然资源松节油的主要成分之一 β -蒾烯的氧化衍生物诺蒾酮为原料,与苯甲酸甲酯发生克莱森缩合反应制得3-(4-苯甲酰基)诺蒾酮(**a**),3-(4-苯甲酰基)诺蒾酮与 $BF_3\cdot Et_2O$ 反应制得3-(4-苯甲酰基)诺蒾烷基氟化硼络合物(**2a**). 诺蒾酮与4-溴苯甲酸甲酯反应得到3-(4-溴苯甲酰基)诺蒾酮,3-(4-溴苯甲酰基)诺蒾酮再分别与苯硼酸、2-萘硼酸进行偶联反应得到3-(1,1-联

苯-4-羰基)诺蒾酮(**b**)和3-(1,1-联萘-4-羰基)诺蒾酮(**c**); 3-(1,1-联萘-4-羰基)诺蒾酮(**c**)分别与 $BF_3\cdot Et_2O$ 反应得到3-(1,1-联萘-4-羰基)诺蒾烷基氟化硼络合物(**2b**)和3-(1,1-联萘-4-羰基)诺蒾烷基氟化硼络合物(**2c**),合成路线如Scheme 1所示.

图式1 化合物 $2a\sim 2c$ 的合成路线
Scheme 1 Synthesis route of compounds $2a\sim 2c$

1.2 化合物 $2a\sim 2c$ 的光物理性质研究

在固体状态时,化合物 $2a\sim 2c$ 分别发出蓝色、绿色、黄色荧光. 通过荧光光谱来考察化合物的光物理特征,最大发射峰分别为452, 498, 535 nm(图1). 与化合物 $2a\sim 2b$ 相比,化合物 $2c$ 显示出明显的红移,这是由于化合物 $2c$ 分子中萘环的引入扩大了分子内 π 电子共轭体系进而增加了分子内电荷转移. 如表1所示,化合物 $2a\sim 2c$ 在固体状态下的荧光量子产率分别为: $2a$, $\Phi_F=32\%$; $2b$, $\Phi_F=53\%$; $2c$, $\Phi_F=45\%$, 荧光寿命分别为: $2a$, $\tau_F=2.65$ ns; $2b$, $\tau_F=4.21$ ns; $2c$, $\tau_F=3.12$ ns.

1.3 化合物 $2a\sim 2c$ 的溶剂化显色效应

为了研究化合物在不同极性溶剂中的光物理性质,测定了化合物 $2b$ 和 $2c$ 在四氢呋喃、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙腈、DMSO等不同溶剂中的荧光光谱(如图2所示),化合物 $2b$ 在DMSO中显示出明显的红移,而在THF中显示出明显的蓝移;化合物 $2b$ 在不同极性溶剂中荧光颜色明显不同,溶液的荧光颜色从蓝色变为绿色. 在不同溶剂中化合物 $2c$ 的荧光颜色明显不同,溶液的荧光颜色从蓝色变为黄色,如图3所示.

表 1 化合物 **2a**~**2c** 薄膜状态下的光物理性质Table 1 Photophysical data of **2a**~**2c** in neat film

Compd.	最大吸收波长 $\lambda_{\text{abs}}/\text{nm}$	最大发射波长 $\lambda_{\text{max}}/\text{nm}$	荧光量子产率 $\Phi_{\text{F}}/\%$	荧光寿命 $\tau_{\text{F}}/\text{ns}$	辐射率/(10^9 s^{-1})	非辐射率/(10^9 s^{-1})
2a	358	452	32	2.65	0.083	0.294
2b	398	498	53	4.21	0.102	0.135
2c	435	535	45	3.12	0.099	0.221

图 1 化合物 **2a**~**2c** 的固体荧光光谱Figure 1 Emission spectra of **2a**~**2c** in neat film 图 2 化合物 **2b** 在不同溶剂中的荧光光谱Figure 2 Fluorescence spectra of compound **2b** in different solvents 图 3 化合物 **2c** 在不同溶剂中的荧光光谱Figure 3 Fluorescence spectra of compound **2c** in different solvents

如表 2 所示, 化合物 **2b** 在不同溶剂中(从 THF 到 DMSO), 体系的最大发射波长发生明显红移(从 447~503 nm), 斯托克斯位移由 5877 cm^{-1} 增加到 7001 cm^{-1} , 荧光量子产率(Φ_{F})分别为 28%, 15%, 39%, 26%, 17%, 21%, 26%, 32%。同样, 化合物 **2c** 在不同溶剂中(从 THF 到 DMSO), 体系的最大发射波长发生明显的红移(从 467 nm 红移到 548 nm), 斯托克斯位移由 4560 增加到 7297 cm^{-1} , 荧光量子产率(Φ_{F})分别为 31%, 23%, 48%, 45%, 16%, 29%, 33%, 51%。说明化合物 **2b** 和 **2c** 均具有明显的溶剂化显色效应。在极性溶剂中, 分子内电荷在供体和受体分子之间转移显著增强, 分子内基态和激发态 HOMO 轨道能级明显降低, 而 LUMO 轨道能级有所提升, 这使得 HOMO-LUMO 能隙值减小^[47-49]。

1.4 理论计算

为了进一步了解化合物 **2a**~**2c** 的分子构型与电子云排布, 用密度泛函理论(DFT)对化合物 **2a**~**2c** 进行几何优化计算, 并通过 GaussView 对前线轨道进行可视化。如图 4 所示, 化合物 **2a** 的 LUMO 和 HOMO 轨道分散在整个分子结构内。而化合物 **2b** 的 LUMO 轨道大部

表 2 化合物 **2b** 和 **2c** 在不同溶剂中的光物理性质Table 2 Photophysical data of **2b** and **2c**

溶剂	2b				2c			
	荧光量子产率 $\Phi_F/\%$	发射波长 $\lambda_{\max}/\text{nm}$	紫外吸收波长 $\lambda_{\text{abs}}/\text{nm}$	斯托克斯位移/ cm^{-1}	荧光量子产率 $\Phi_F/\%$	发射波长 $\lambda_{\max}/\text{nm}$	紫外吸收波长 $\lambda_{\text{abs}}/\text{nm}$	斯托克斯位移/ cm^{-1}
DMSO	28	503	352	8538	31	548	368	8925
乙腈	15	499	350	8531	23	545	367	8899
DMF	39	478	350	7676	48	521	365	8203
甲醇	26	473	348	7593	45	523	364	8152
乙醇	17	473	347	7576	16	508	362	7939
二氯甲烷	21	458	347	6984	29	478	362	6703
乙酸乙酯	26	452	345	6861	33	468	360	6410
THF	32	447	344	6698	51	467	360	6364

图 4 化合物 **2a**~**2c** 的最优结构和前线分子轨道Figure 4 Optimized structure and molecular orbitals of compounds **2a**~**2c**

分分布在 BF_2 单元上, 而 HOMO 轨道大部分分布在苯环上. 但是, 化合物 **2c** 的 LUMO 主要集中在 BF_2 单元上, 而 HOMO 主要分布在萘环单元上, 表明在化合物 **2c** 内电子供体部分(萘环部分)和电子受体部分(BF_2 单元)之间存在明显的分子内电荷转移(ICT). 经过计算得到化合物 **2a**~**2c** 的能隙值 E_g 分别为 4.33、4.01、和 3.62 eV, 这与荧光光谱中发生的红移现象相符合.

1.5 化合物 **2a**~**2c** 的热稳定性

热稳定性是衡量固体发光材料适用性的重要指标, 直接影响化合物在发光材料方面的应用. 利用热重分析法对发光材料的热稳定性进行考察, 发现化合物 **2a**~**2c** 在温度分别为 257.8、286.9、372.9 $^{\circ}\text{C}$ 时重量只损失 10%(图 5). 这说明化合物 **2a**~**2c** 具有良好热稳定性.

1.6 化合物 **2a**~**2c** 的聚集诱导发光性能

传统有机发光材料的荧光猝灭(aggregation-caused quenching, ACQ)现象直接影响了有机发光材料的应用, 成为有机发光材料需要克服的一大难题. 随着含水量(f_w)的不断增加, DMF/ H_2O 混合溶剂中化合物 **2b**、**2c** 的存在形式, 从纯 DMF 中的溶液状态变为聚集态的 luminogen 颗粒, 从而导致荧光光谱的变化. 考察了化

图 5 化合物 **2a**~**2c** 的热重分析曲线Figure 5 TG curves of compounds **2a**~**2c**

合物 **2b** 在不同含水量下的光物理性质(图 6), 随着 f_w 的增大, 体系荧光强度不断降低, 在含水量(f_w)为 60% 时达到最低. 而当 f_w 达到 90% 时, 荧光强度是 f_w 为 60% 时的 52 倍, 荧光量子产率($\Phi_F=51\%$)较含水量(f_w)为 60% 时($\Phi_F=12\%$)提高了 3 倍. 与纯 DMF 样品相比, 这种现象是由于体系的极性随着水分的增加而发生改变^[50-51]. 显然, 含水量的不断增加可以有效地影响化合物体系的光物理性质, 表明化合物 **2b** 具有显著的 AIE 效应. 在不同含水量(f_w)下考察了化合物 **2c** 在 DMF/ H_2O 混合物中的荧光行为, 当含水量(f_w)低于 50% 时体系荧光光谱出现显著的红移; 当含水量(f_w)在 60%~90% 之间时体系的荧光光谱出现显著的蓝移. 因此, 化合物 **2c** 和化合物 **2b** 均具有显著的 AIE 效应.

1.7 化合物 **2b** 和 **2c** 的固体电致发光性质研究

将固体荧光量子产率较高的化合物 **2b** 和 **2c** 应用于制作电致发光器件. 将荧光化合物与胶水搅拌后均匀分散在 380 nm 的 InGaN 芯片上, 在 120 $^{\circ}\text{C}$ 下固化 40 min 后, 器件封装完成. 由化合物 **2b** 制作的器件 **I** 和化合物 **2c** 制作的器件 **II** 的电致发光光谱及 CIE 色度图如图 7、

图6 化合物 **2a**~**2c** 在不同含水量条件下的荧光光谱

Figure 6 Fluorescence spectra of compounds **2a**~**2c** in DMF/water mixtures with different water volume fraction

图8所示. 器件**I**及器件**II**的最大发射波长 $\lambda_{\max}$ 分别为509和553 nm, CIE值分别为(0.2588, 0.4263)和(0.3493, 0.5059). 如表3所示, 当电流为20 mA时, 发光器件**I**的发光效率(η_p)为2.23 lm/W, 显色指数(Ra)为54.3, 相关色温(T_c)为7892 K. 当电流为20 mA时, 发光器件**I**

的光物理性质发光效率(η_p)为0.89 lm/W, 显色指数(Ra)为59.8, 相关色温(T_c)为5186 K.

图7 器件**I** (**2b**)的电致发光光谱(A)及CIE色度图(B)

Figure 7 EL spectra (A) and CIE chromaticity coordinates (B) of device **I** (**2b**)

2 结论

以诺蒽酮为原料, 通过克莱森缩合反应、偶联反应合成3个含有不同苯环数量的 β -二酮氟化硼络合物. 固体状态下3个化合物表现出不同的固体发光特性. 根据固体紫外吸收光谱和荧光光谱可知, 3个化合物的固体光物理性质显示出明显差异, 这是由于苯环和萘环的引入增加了分子内 π 电子共轭体系, 从而使荧光发射波长发生明显的红移. 研究了不同溶剂对化合物**2a**~**2c**荧光性能的影响, 表明, 在不同溶剂中化合物**2b**和**2c**具有明显的溶剂化显色效应. 在不同极性溶剂中化合物**2b**和**2c**的光物理性质出现明显差异. 化合物**2b**和**2c**均具有显著的AIE效应. 在液体状态下化合物**2b**和**2c**分别发出明显的绿色荧光及黄色荧光, 含水率不断增

表 3 器件 I 和 II 的电致发光性质
Table 3 Electroluminescence properties of device I and II

器件	电压/V	发射波长/nm	发光效率/(lm·W ⁻¹)	色温/K	CIE 值	显色指数
I	3.097	509	2.23	7892	(0.2588, 0.4263)	54.3
II	3.228	553	0.89	5186	(0.3493, 0.5059)	59.8

图 8 器件 II (2c) 的电致发光光谱(A)及 CIE 色度图(B)
Figure 8 EL spectra (A) and CIE chromaticity coordinates (B) of device II

加, 化合物 **2b** 和 **2c** 的荧光光谱发生显著变化. 最后, 将化合物 **2b** 和 **2c** 应用于制作电致发光器件, 器件 I 发出蓝绿色光, 器件 II 发出黄色光.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

β -萘烯购自广东德庆林化厂, 苯甲酸甲酯、4-溴苯甲酸甲酯、苯硼酸、2-萘硼酸、醋酸钡、氢化钠、甲醇、乙酸乙酯、乙二醇二甲醚、三氟化硼乙醚均为分析纯试剂.

高分辨质谱使用 America Agilent 5975c 质谱仪; 核磁共振谱使用 Bruker Avance 400 光谱仪; 熔点使用 X-6 显微熔点测定仪; 紫外吸收光谱使用 Perkin-Elmer Lambda 950 光谱仪; 荧光光谱使用 PerkinElmer LS55 荧光光谱仪; 热重分析使用 TGA 2050 热重分析仪; 荧光寿命使用瞬态/稳态荧光光谱仪 Quantaaurus-Tau C11367; 荧光量子产率使用光谱仪 (Quantaaurus-QY, C11347); pH 值应用 pH 测定仪 PHS-3C.

3.2 实验方法

3.2.1 3-(4-苯甲酰基)诺蒽酮(a)的合成

在反应容器中加入 0.06 mol 氢化钠, 氮气保护下缓慢注入 8 mL 乙二醇二甲醚, 0.02 mol 诺蒽酮溶于 9 mL 乙二醇二甲醚后氮气保护下缓慢注入反应容器中, 升温控制反应温度在 82 °C, 加热回流 0.5 h, 0.024 mol 苯甲酸甲酯溶于 9 mL 乙二醇二甲醚后氮气保护下缓慢注入反应容器中, 薄层色谱法跟踪反应进程, 反应 7~8 h. 反应物用 100 mL 乙酸乙酯萃取 3 次, 有机相浓缩回收溶剂, 得到粗产物经重结晶得到化合物 **a**, 产率为 68.5%, 纯度为 98.2%. m.p. 114.3~114.9 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 15.5 (s, 1H), 7.7~7.6 (m, 2H), 7.5~7.4 (m, 3H), 2.7 (t, J =2.9 Hz, 2H), 2.6~2.5 (m, 2H), 2.3 (tt, J =6.0, 3.1 Hz, 1H), 1.5 (d, J =9.6 Hz, 1H), 1.4 (s, 3H), 1.0 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 209.4, 173.1, 135.4, 130.3, 128.4, 128.2, 103.9, 54.9, 40.0, 39.7, 28.4, 27.9, 26.0, 21.7. HRMS calcd for C₁₆H₁₉O₂ [M+H]⁺ 243.1371; found 243.1377.

3.2.2 3-(1,1-联苯-4-羰基)诺蒽酮(b)的合成

将 0.02 mol 3-(4-溴苯甲酰基)诺蒽酮(**2d₁**)、0.03 mol 苯硼酸、0.002 mol 醋酸钡和 20 mL 乙醇依次加入配有搅拌器、温度计和回流冷凝器的三口烧瓶中, 在回流状态下反应 4 h, 用薄层色谱法跟踪反应进程. 反应液经蒸馏去除乙醇后加入 50 mL 乙酸乙酯, 用蒸馏水洗至中性, 再经无水硫酸钠干燥、过滤、浓缩回收溶剂, 得到粗产物经柱层析(100~200 目硅胶, 洗脱液石油醚/乙酸乙酯体积比为 30:1)得到化合物 **b**, 产率为 57.8%, 纯度为 98.1%. m.p. 126~127 °C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 15.7 (s, 1H), 7.9~7.8 (m, 4H), 7.7~7.6 (m, 2H), 7.5 (t, J =7.5 Hz, 2H), 7.4 (t, J =7.3 Hz, 1H), 2.8~2.7 (m, 2H), 2.6 (dt, J =10.4 Hz, 5.9 Hz, 1H), 2.5~2.4 (m,

2H), 1.4 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 1.3 (s, 3H), 0.9 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 208.9, 171.7, 142.0, 139.0, 133.4, 129.0, 128.7, 128.1, 126.8, 126.6, 103.9, 54.2, 39.3, 39.0, 27.7, 27.1, 25.4, 21.3. HRMS calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 319.1696, found 319.1699.

3.2.3 3-(1,1-联苯-4-羰基)诺蒽酮(c)合成

利用化合物 **b** 的合成方法得到化合物 **c**, 产率为 57.8%, 纯度为 98.1%. m.p. 156~157 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 15.7 (s, 1H), 8.3 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 8.0 (t, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.9~7.8 (m, 6H), 7.6~7.5 (m, 2H), 2.8~2.7 (m, 2H), 2.6~2.5 (m, 2H), 2.3 (tt, $J=5.9$, 3.0 Hz, 1H), 1.4 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 1.3 (s, 3H), 0.9 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 208.9, 171.6, 141.8, 136.3, 133.5, 133.2, 132.5, 128.7, 128.6, 128.3, 127.4, 126.8, 126.4, 125.6, 124.8, 103.9, 54.1, 39.3, 27.7, 27.1, 25.4, 21.3. HRMS calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{25}\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 369.1856, found 369.1860.

3.2.4 3-(4-苯甲酰基)诺蒽烷基氟化硼络合物(2a)的合成

在反应容器中加入 0.02 mol 3-(4-苯甲酰基)诺蒽酮 (**a**), 0.10 mol 三氟化硼乙醚, 20 mL 二氯甲烷, 油浴加热, 45 °C 下回流反应 5 h. 反应液用饱和食盐水萃取 3 次, 直至中性, 合并有机相; 有机相浓缩回收溶剂, 得到粗产物经甲醇进行重结晶, 得到黄色粉末状化合物 **2a**, 产率 95.6%. m.p. 133.3~133.6 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.9~7.8 (m, 2H), 7.6~7.5 (m, 1H), 7.4 (t, $J=7.5$ Hz, 2H), 2.9 (dd, $J=8.4$, 3.0 Hz, 2H), 2.8 (t, $J=5.4$ Hz, 1H), 2.7 (dt, $J=10.9$, 5.8 Hz, 1H), 2.4 (tt, $J=5.9$, 3.0 Hz, 1H), 1.5 (d, $J=10.1$ Hz, 1H), 1.4 (s, 3H), 1.0 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 202.7, 179.7, 133.6, 133.0, 129.4, 128.7, 104.6, 51.5, 40.6, 39.9, 28.6, 28.3, 25.6, 21.6. HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{BF}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 313.1184, found 313.1187.

3.2.5 3-(1,1-联苯-4-羰基)诺蒽烷基氟化硼络合物(2b)的合成

利用化合物 **2a** 的合成方法得到化合物 **2b**, 产率 82.1%. m.p. 151.3~151.6 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.1~8.0 (m, 2H), 7.8~7.7 (m, 2H), 7.7~7.6 (m, 2H), 7.5~7.4 (m, 2H), 7.4~7.3 (m, 1H), 3.0~2.8 (m, 2H), 2.8~2.7 (m, 1H), 2.7 (dt, $J=10.9$, 5.8 Hz, 1H), 2.4 (tt, $J=5.9$, 3.0 Hz, 1H), 1.5 (d, $J=10.1$ Hz, 1H), 1.4 (s, 3H), 0.9 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 202.4, 179.0, 145.9, 139.6, 132.2, 130.3, 129.2, 128.7, 127.4, 127.3, 104.6, 51.5, 40.6, 39.9, 28.6, 25.7, 21.6. HRMS calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{BF}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 389.1491, found

389.1496.

3.2.6 3-(4-苯甲酰基)诺蒽烷基氟化硼络合物(2c)的合成

利用化合物 **2a** 的合成方法得到化合物 **2c**, 产率 83.7%. m.p. 163.3~163.7 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.1~8.3 (m, 3H), 7.9 (dd, $J=13.2$, 6.8 Hz, 2H), 7.9~7.8 (m, 3H), 7.8 (dd, $J=8.5$, 1.9 Hz, 1H), 7.6~7.5 (m, 2H), 2.9 (qd, $J=14.8$, 3.0 Hz, 2H), 2.8 (t, $J=5.5$ Hz, 1H), 2.7 (dt, $J=10.9$, 5.7 Hz, 1H), 2.4 (tt, $J=6.0$, 3.0 Hz, 1H), 1.5 (d, $J=10.1$ Hz, 1H), 1.4 (s, 3H), 1.0 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 202.4, 179.0, 145.8, 136.8, 133.7, 133.3, 132.3, 130.4, 129.0, 128.6, 127.9, 127.5, 126.8, 126.7, 125.1, 104.6, 77.4, 51.5, 40.6, 40.0, 28.7, 28.6, 25.7, 21.6. HRMS calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{BF}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 439.1721, found 439.1726.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 **a~c** 和 **2a~2c** 的 ^1H NMR, ^{13}C NMR 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Butler, T.; Morris, W. A.; Samonina-Kosicka, J. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2016**, *8*, 1242.
- [2] Chen, P. Z.; Zhang, H.; Niu, L. Y. *Adv. Funct. Mater.* **2017**, *27*, 1.
- [3] Li, Z. Y.; Li, M. N.; Guo, H. *Dyes Pigm.* **2019**, *160*, 597.
- [4] Li, Z. Y.; Pei, Y. Y.; Huo, S. T.; Zhu, J. L.; Zhu, Y. P.; Liu, X. M. *Dyes Pigm.* **2020**, *179*, 108419.
- [5] Kang, H. L.; Chung, B. Y.; Park, J. E.; Jeon, J. H.; Park, Y. D. *Talanta* **2020**, *217*, 121053.
- [6] Liu, W. J.; Wang, Y. T.; Yang, J. F.; Li, X. M.; Wang, X. J.; Ma, L. *Dyes Pigm.* **2020**, *175*, 108149.
- [7] Poon, C. T.; Lam, W. H.; Wong, H. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 13992.
- [8] Anthony, D.; Gachet, D.; Heresanu, V. *Chem.-Eur. J.* **2012**, *18*, 12764.
- [9] Chambon, S.; Wantz, G.; Baffert, C.; Fages, F. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 3555.
- [10] Ono, K.; Nakashima, A.; Tomura, M.; Yamashita, Y. *Chem.-Eur. J.* **2010**, *16*, 13539.
- [11] Jimenez, R.; Duarte, F.; Nuti, S.; Cano, M.; Cuerva, C. *Dyes Pigm.* **2020**, *177*, 108272.
- [12] Gelfand, N.; Freidzon, A.; Vovna, V. *Spectrochim. Acta A* **2019**, *216*, 161.
- [13] Gao, H. Z.; Xu, D. F.; Wang, Y. H.; Wang, Y.; Liu, X. L.; Zhang, C. *Dyes Pigments* **2018**, *150*, 59.
- [14] Li, M. W.; Han, Y.; Zhang, Z. D.; He, X. H.; Chen, Y. L. *Dyes Pigm.* **2019**, *166*, 159.
- [15] Su, J.; Chen, W.; Wu, F. *Dyes Pigm.* **2019**, *162*, 808.
- [16] Ran, C. Z.; Xu, X. Y.; Raymond, S. B.; Moore, A. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 15257.
- [17] Mizuno, Y.; Yisilamu, Y.; Sugihara, H.; Ono, K. *Chem.-Eur. J.* **2014**, *20*, 13286.
- [18] Hu, Q. H.; Huang, Q. X.; Liang, K. X.; Wang, Y. Y.; Wang, H. Q. *Dyes Pigm.* **2020**, *176*, 108229.
- [19] Dong, F. D.; Lai, H. Y.; Liu, Y.; Li, Q. H.; Chen, H. H.; Huo, Y. P. *Talanta* **2020**, *206*, 120177.
- [20] Wang, X. C.; Ding, G.; Duan, Y. K.; Qin, X. Z.; Huang, C. H. *Ta-*

- lanta* **2020**, 217, 121029.
- [21] Abdurahman, A.; Wang, L.; Zhang, Z. X.; Feng, Y. T.; Zhao, Y. H.; Zhang, M. *Dyes Pigm.* **2020**, 174, 108050.
- [22] Misra, R.; Jadhav, T.; Dhokale, B.; Mobin, S. M. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 9076.
- [23] Song, Z. G.; Kwok, R. T. K.; Liu, B.; Tang, B. Z. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2014**, 6, 17245.
- [24] Yuan, Y. X.; Xiong, J. B.; Luo, J.; Liu, M. H.; Zheng, Y. S. *J. Mater. Chem. C* **2019**, 7, 8236.
- [25] Tian, Y.; Wang, Z. Y.; Mak, T. C. W. *Dalton Trans.* **2019**, 48, 2275.
- [26] Luo, J. D.; Xie, Z. L.; Tang, B. Z. *Chem. Commun.* **2001**, 18, 1740.
- [27] Hu, J.; Zhang, D.; Jiang, T.; Zhang, X. *Dyes Pigm.* **2017**, 1137, 480.
- [28] Szlapa, A.; Kula, S.; Blaszkiewicz, U.; Filapek, M. S. *Dyes Pigm.* **2016**, 129, 80.
- [29] Zou, J. L.; Lu, H. G.; Zhao, X. W.; Gao, H. *Dyes Pigm.* **2018**, 151, 45.
- [30] Wu, D. B.; Gong, W. J.; Yao, H. M.; Lin, Z. H.; Ling, Q. D. *Dyes Pigm.* **2020**, 172, 107829.
- [31] Sun, H.; Tang, X. X.; Zhang, R.; Sun, W. H.; Zhao, Y.; Ni, Z. H. *Dyes Pigm.* **2020**, 174, 108051.
- [32] Yu, T. C.; Han, Y. T.; Yao, H. Y.; Chen, Z.; Guan, S. W. *Dyes Pigm.* **2020**, 19, 32983.
- [33] Bhattacharyya, A.; Makhal, S. C.; Guchhait, N. *J. Photochem. Photobiol. A* **2020**, 388, 112177.
- [34] Xu, S. D.; Yuan, Y. Y.; Cai, X. L.; Zhang, D. Q.; Liu, B. *Chem. Sci.* **2015**, 6, 5824.
- [35] Huang, J.; Jiang, Y. B.; Yang, J.; Li, Z. *J. Mater. Chem. C* **2014**, 2, 2028.
- [36] Jiang, M. J.; Gu, X. G.; Tang, B. Z. *Chem. Sci.* **2017**, 8, 5440.
- [37] Wang, H. H.; Jiang, L. H. *Sci. Technol. Chem. Ind.* **2013**, (3), 85 (in Chinese). (王浩浩, 蒋丽红, 化工科技, **2013**, (3), 85.)
- [38] Zhao, Z. D.; Liu, X. Z. *For. Prod. Chem. Ind. Commun.* **2003**, 35, 42 (in Chinese). (赵振东, 刘先章, 林产化工通讯, **2003**, 35, 42.)
- [39] Liao, S. L.; Shang, S. B.; Song, J.; Song, Z. Q. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2016**, 6, 1512.
- [40] Wang, Y. Y.; Gu, W.; Shan, Y.; Wang, S. F. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2017**, 27, 2360.
- [41] Krzemiński, M. P.; Wojtczak, A. *Tetrahedron Lett.* **2005**, 46, 8299.
- [42] Malkov, A. V.; Stewart-Liddon, A. J. P.; Teplý, F. *Tetrahedron* **2008**, 64, 4011.
- [43] Yang, J. L.; Xu, H. J.; Xu, X.; Wang, S. F. *Dyes Pigm.* **2016**, 128, 75.
- [44] Yang, J. L.; Xu, X.; Yang, Y. Q.; Wang, S. F. *RSC Adv.* **2016**, 6, 111760.
- [45] Jiang, Q.; Wang, Z. L.; Li, M. X.; Xu, X.; Wang, S. F. *Dyes Pigm.* **2019**, 171, 107702.
- [46] Jiang, Q.; Wang, Z. L.; Li, M. X.; Xu, X.; Wang, S. F. *Analyst* **2019**, 171, 107702.
- [47] Liu, W. J.; Wang, Y. T.; Yang, J. F.; Li, X. M.; Wang, X. J.; Ma, L. *Dyes Pigm.* **2020**, 175, 108149.
- [48] Yadav, S. B.; Kothavale, S.; Sekar, N. *J. Photochem. Photobiol. A* **2019**, 382, 111937.
- [49] Zoromb, M. S. *Spectrochim. Acta A* **2017**, 187, 61.
- [50] Lanke, S. K.; Sekar, N. *Dyes Pigm.* **2016**, 124, 82.
- [51] Telore, R. D.; Satam, M. A.; Sekar, N. *Dyes Pigm.* **2015**, 122, 359.

(Fan, Y.)