香豆素-咪唑类荧光染料的设计与研究

后际挺^{*,a,c} 王冰雅^a 李 坤^b 汪 珊^{*,a} 余孝其^{*,b}^(a) 信阳师范学院化学化工学院 河南信阳 464000^(b) 四川大学化学学院 成都 610064^(c) 湖北工程学院化学与材料科学学院 湖北孝感 432000

摘要 合成了不同给电子取代基(羟基、丁氧基、二乙基氨基等)的菲并[9,10-*d*]咪唑(CA1~CA6)或 4,5-二苯基咪唑(CB1~CB6)修饰的香豆素衍生物,初步考察了它们的溶液发光和固体发光现象.研究表明,当香豆素取代基为氨基时,化合物在二氯甲烷中的荧光较强,而羟基取代、丁氧基取代或者无取代的衍生物在二氯甲烷中的荧光都很弱,而菲并[9,10-*d*]咪唑修饰的衍生物 CA1~CA5 的溶液荧光要比 4,5-二苯基取代咪唑修饰的衍生物 CB1~CB5 的溶液强.另外,染料分子的分子内氢键强度及咪唑基-香豆素环间二面角大小都会对染料分子的发光性能产生影响.

关键词 香豆素;咪唑;分子内氢键;荧光

Design and Study of Coumarin-Imidazol Dyes

Hou, Jiting^{*,a} Wang, Bingya^a Li, Kun^b Wang, Shan^{*,a} Yu, Xiaoqi^{*,b}^(a) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xinyang Normal University, Xinyang, He'nan 464000^(b) College of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064^(c) School of Chemistry and Materials Science, Hubei Engineering University, Xiaogan, Hubei 432000

Abstract A series of phenanthro[9,10-*d*]imidazole (CA1~CA6) or 4,5-diphenyl imidazole (CB1~CB6) modified coumarin derivatives with different electron-donating substitutes were synthesized, and their fluorescences in organic solvent and solid were primarily explored. The results showed that the amino substituents in coumarin skeleton enabled strong fluorescence in dichloromethane, while hydroxyl-, butoxyl-, or non-substituted derivatives showed very weak emission in dichloromethane. Meanwhile, phenanthro[9,10-*d*]imidazole modified coumarin derivatives CA1~CA5 exhibited stronger fluorescence than that of 4,5-diphenyl imidazole modified ones. Additionally, the strengths of intramolecular hydrogen bond as well as the dihedral angles of the imidazole moiety and coumarin ring affected the optical properties of these dyes.

Keywords coumarin; imidazole; intramolecular hydrogen bond; fluorescence

近几十年来,荧光技术发展成熟,荧光染料的开发也受到了广泛关注.一般来说,在高浓度下,荧光染料分子会发生强烈的分子间作用,从而导致荧光淬灭,即聚集诱导淬灭效应(ACQ),因此,传统的荧光分析手段需要在稀溶液中进行^[1].然而,溶液荧光分析技术需要经历样品制备等繁琐步骤,且受浓度限制,发光强度有限,导致其应用有很大的局限性.因此,研究者通过将染料掺杂入基质中,形成荧光染料的固溶物,得到有机固体发光材料.这一类发光材料在有机发光二极管(OLEDs)、有机固体激光器等领域中扮演着越来越重要

的角色^[2].然而,掺杂类固体发光材料的制备工艺对材料的浓度要求非常高,荧光物质的含量一般只有几个百分比,进而大大提高了生产成本并影响了发光效果^[2].于是,开发非掺杂类的固体发光材料受到了广泛关注.近年来,已经有大量基于有机小分子的固体发光材料见诸报道,比如聚集诱导发光(AIE)类荧光染料^[3,4].

随着有机小分子固体荧光染料的发展,研究者们也开发了各种新型的大共轭体系作为荧光团骨架,反而对于传统的荧光骨架关注很少,如罗丹明、香豆素、花青素等,因为这些传统的荧光团通常都有 ACQ 效应,不

* Corresponding authors. E-mail: houjiting2206@163.com; smallcoral@live.cn; xqyu@scu.edu.cn

Received August 12, 2019; revised September 23, 2019; published online October 12, 2019.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21807029, 21877082), the Hubei Provincial Natural Science Foundation (No. 2018CFB264) and the Nanhu Scholars Program for Young Scholars of XYNU (Xinyang Normal University).

国家自然科学基金(Nos. 21807029, 21877082)、湖北省自然科学基金(No. 2018CFB264)、信阳师范学院南湖学者奖励计划资助项目.

适用于固体荧光材料的制备^[5~11]。近年来,很多课题组对传统的氟硼类^[12~19]、蒽类^[20~23]荧光染料进行结构改造,得到了很多具有优良固体荧光性能的材料,但是对同样经典的荧光团香豆素的利用却很少^[24~26]。作为发光效率和稳定性都很优异的一种荧光骨架,香豆素还具备一个很多荧光染料不具备的优势:制备简单且产率较高。基于我们课题组前期在香豆素小分子荧光探针方面的工作^[27~29],我们设想是否可以利用香豆素骨架制备一系列在溶液状态和固体状态下同时具备优良发光性能的染料,从而满足不同应用需求。

如 Scheme 1 所示,我们选择在香豆素的 3 位分别引入菲并[9,10-*d*]咪唑和 4,5-二苯基咪唑,合成化合物 **CA1~CA5** 和 **CB1~CB5**,并在 7 位引入供电子能力不同的取代基,以考察取代基对这一系列固体荧光的影响。咪唑基上的 NH 可以和香豆素 2 位的羰基形成分子内氢键,增加整个分子结构的刚性,有利于大共轭体系的稳定,从而增加荧光分子发光效率。和 **CA1~CA5** 相比,**CB1~CB5** 中的咪唑上两个苯环会以一定角度扭转,从而避免相邻分子间的作用,也会对发光效率起到促进作用。同时,为了进一步研究分子内氢键对染料光学性能的影响,我们合成了 6-位取代的香豆素衍生物 **CA6** 和 **CB6**。这两个化合物的咪唑环与香豆素环之间没有分子内氢键的约束,可以自由旋转,因此可能会表现出与 3 位取代的染料截然不同的荧光性质。

图式 1 香豆素-咪唑类荧光染料结构式

Scheme 1 Structures of coumarin-imidazole dyes

1 结果与讨论

1.1 化合物的合成

化合物 **CA1~CA6** 和 **CB1~CB6** 的合成如 Scheme 2 所示。将香豆素醛中间体分别和 9,10-邻菲啰啉二酮或者二苯乙二酮在过量无水醋酸铵存在下,一步反应得到目标产物。反应时间从 2 h 到 4 h 不等。目标化合物的结构均通过 ¹H NMR、¹³C NMR 和 HRMS 进行确证。其中,化合物 **CA1**、**CB1**、**CB3**、**CA4**、**CB4** 和 **CB5** 的晶体结构获得了确认。

图式 2 中间体香豆素醛的结构及香豆素-咪唑类荧光染料的合成路线

Scheme 2 Structures of coumarin aldehydes, and the synthetic route of coumarin-imidazole dyes

1.2 化合物的光学性质分析

首先研究了 **CA1~CA6** 和 **CB1~CB6** 分别在二氯甲烷溶液和粉末状态下的光学性质。如表 1 所示,在二氯甲烷溶液中,随着 7 位取代基的供电子性增强,化合物 **CA1** 到 **CA5**、**CB1** 到 **CB5** 的最大吸收波长分别向长波处移动;而在香豆素 7-位取代基不变时,菲并[9,10-*d*]咪唑修饰的化合物的最大吸收波长(λ_{abs})要比二苯基咪唑修饰的化合物的 λ_{abs} 长 11~12 nm,说明 7-位取代基的供电子性和 3-位取代咪唑基的刚性都对香豆素染料的共轭体系产生了影响。比较有意思的是,这一系列化合物的 λ_{abs} 虽然呈规律性的变化,但是它们在二氯甲烷中的最大发射波长 λ_{em} 基本一致,均在 505~511 nm 之间波动,如表 1 和图 1 所示。同时,这一系列化合物在二

表 1 化合物 CA1~CA5 和 CB1~CB5 的光学数据
Table 1 Optical data of compounds CA1~CA5 and CB1~CB5

Compd.	CH ₂ Cl ₂				Solid	
	$\lambda_{\text{abs}}/\text{nm}$	$\lambda_{\text{em}}/\text{nm}$	Φ_{f}^a	$\varepsilon/(10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1})$	$\lambda_{\text{em}}/\text{nm}$	$\Phi_{\text{s}}^b/\%$
CA1	412	509	0.014	2.8	547	4.32
CB1	400	511	0.002	2.0	571	1.83
CA2	413	506	0.049	4.9	572	— ^c
CB2	402	507	0.003	3.8	530	— ^c
CA3	418	507	0.041	4.0	548	5.3
CB3	406	508	0.004	3.1	528	3.51
CA4	450	506	0.46	5.0	630	4.19
CB4	439	505	0.28	4.1	550	0.67
CA5	465	511	0.60	5.5	615	5.9
CB5	453	509	0.44	1.2	600	2.84

^a The quantum yield Φ_{f} was measured using fluorescein in 0.1 mol/L NaOH solution as a standard ($\Phi_{\text{f}}=0.85$). ^b The solid quantum yield Φ_{s} is the absolute quantum yield. ^c The solid quantum yield was too low to be detected.

图 1 化合物 CA1~CA5 和 CB1~CB5 分别在二氯甲烷溶液中(a 和 c)和粉末状态下(b 和 d)的荧光光谱
Figure 1 Fluorescence spectra in CH₂Cl₂ and solid emission of CA1~CA5 (a and b) and CB1~CB5 (c and d)

氯甲烷中的荧光量子产率 Φ_{f} 的变化规律与 λ_{abs} 的变化规律基本一致: 取代基供电子能力越强, 量子产率越高; 结构刚性越大, 量子产率越高。其中, 化合物 CB1~CB3 基本是无荧光的。我们猜测二苯基咪唑中的苯环自由旋转会消耗荧光分子激发态的能量, 从而导致荧光淬灭。同时, 6 位取代的 CA6 和 CB6 没有荧光, 可能是因为 6 位的咪唑平面和香豆素平面之间没有氢键固定, 可以自由旋转, 从而消耗了化合物激发态的能量, 引起

荧光淬灭。

随后, 考察了这一系列化合物在甲醇溶剂中的紫外吸收光谱和荧光发射光谱。相比于二氯甲烷溶液, 同一种化合物在甲醇中的吸收有微小蓝移, 而发射波长却有微小红移, 说明溶剂极性对这一系列化合物的基态和激发态均有一定影响。

最后考察了这一系列化合物的固体荧光。从表 1 和图 2 中可以看出, 和它们的溶液荧光最大发射波长相差

无几不同, CA1~CA5 和 CB1~CB5 的固体荧光最大发射峰的位置差异十分明显, 并没有随着取代基供电子能力的增强而出现规律性地红移, 说明取代基的给电子能力在这一系列染料的固体发光中不是决定性影响因素. 另外, 除了 CB1 的固体荧光发射波长比 CA1 的红移 24 nm, CA2~CB5 的发射波长均比 CB2~CB5 的更长, 红移值最多可以达到 80 nm (CA4 和 CB4), 所以总体来说 CA 系列固体荧光发射波长更长. 我们认为这是因为菲并[9,10-*d*]咪唑的刚性比二苯基咪唑的刚性更强, 而刚性的增强有利于固体荧光红移. 其中, 7-二乙基氨基香豆素衍生的化合物 CA4 的固体荧光发射波长可以达到 630 nm. 对于 6-位修饰的 CA6 和 CB6, CA6 在 550 nm 处有中等强度的发射, 而 CB6 却没有固体荧光, 可能是因为 CA6 的刚性更强.

图2 手提荧光灯下(365 nm)部分化合物的固体荧光
Figure 2 Solid fluorescence color of partial compounds under UV lamp (365 nm)

分析这一系列化合物的固体荧光量子产率(Φ_s), 可以发现它们的 Φ_s 都比较低, 最高是 CA5 的 5.9%, 而 CA2 和 CB2 的 Φ_s 低至无法测量, 说明香豆素环上的取代基对这一系列化合物的固体发光效率影响非常大. 另外, 菲并[9,10-*d*]咪唑取代的 CA 系列化合物的 Φ_s 比 4,5-二苯基咪唑取代的 CB 系列化合物的 Φ_s 更高, 说明 4,5-二苯基咪唑上两个苯环带来的非平面性对化合物的固体发光效率并没有正效应.

1.3 部分化合物的单晶结构分析

为了了解导致这一系列化合物在固体发光中产生差异的因素, 尝试了各种方法来培养单晶, 以探索这些化合物的空间堆积模式和固体荧光之间的关系. 其中, CA1、CB1、CB4 和 CB5 的单晶通过缓慢挥发二氯甲烷获得; CA4 的单晶在热的 DMSO 饱和溶液中逐渐冷却析出; CB3 的单晶通过石油醚/DMSO 界面扩散法获得. 从图 3 的单晶结构以及表 2 的氢键数据可以看到, 当咪唑基在香豆素 3-位时, 香豆素的 2 位 C=O 确实可以和咪唑的 NH 形成较强的 N—H...O 氢键, 氢键键长在 0.2123~0.2304 nm 之间. 由于氢键的存在, 3-位修饰的咪唑基与香豆素基本处于一个平面. 当 3 位修饰基为二苯基咪唑时, 咪唑上的两个苯环以扭曲形式存在, 这种扭曲也阻止了相邻分子的靠近, 从而防止了聚集诱导的荧光淬灭. 同时, 从单晶结构也可以看到, 3-菲并[9,10-*d*]咪唑修饰的结构平面性和刚性更强, 验证了前面的猜测(除了 CA1 和 CB1).

从表 2 可以发现, CA1 和 CA4 的氢键键长 H...A 分别比 CB1 和 CB4 的更短, 这可能意味着 CA1~CA5 中的分子内氢键要比 CB1~CB5 中的更强. 结合前面所测的 CA 系列溶液荧光量子产率要比 CB 系列高, 猜测分子内氢键越强使得化合物溶液的荧光量子产率越高. 另外, 比较 CB3、CB4 和 CB5 发现, 随着 7 位取代基给电子能力的增强, H...A 键也增强, 固体荧光发射波长逐渐红移, 说明取代基的给电子能力确实对化合物的结构以及发光性能造成了影响. 然而, 对于 7 位无取代的化合物 CB1, 其 H...A 键长和 CB4 的几乎一样长, 而固体荧光发射波长则更长, 进一步说明除了取代基的供电子性, 还有一些结构因素影响这一系列化合物的固体发光.

为了进一步探究影响这一系列化合物发光差异的因素, 随后比较了这 6 个化合物单晶中咪唑环和香豆素

表2 各单晶氢键数据
Table 2 Data for hydrogen bonds in the single crystals

Compd.	D—H...A	D—H/nm	H...A/nm	D...A/nm	$\angle$ DHA/(°)
CA1	N1—H1...O2	0.0874	0.2135	0.2736	125.46
CB1	N2—H2...O2	0.0861	0.2261	0.2783	119.02
CB3	N5—H5...O2	0.0880	0.2304	0.2816	118.32
CA4	N1—H1...O2	0.0860	0.2229	0.2752	119.17
CB4	N2—H2...O2	0.0860	0.2260	0.2790	119.83
CB5	N3—H3...O2	0.0860	0.2123	0.2692	123.24

图3 部分化合物的晶体结构示意图
Figure 3 X-ray crystallography of part of the compounds

环的二面角,以比较它们的平面性差异.从表3可以看出,CA1的二面角是4.79°,比CB1的二面角(1.27°)明显要大,而CA1和CB1的固体荧光发射波长分别为547和571 nm;对比CA4和CB4发现,两者的二面角分别为5.59°和7.57°,固体发射波长分别为630和550 nm.从这两组化合物的数据分析可以猜测,在香豆素7位取代基相同的情况下,3位修饰的咪唑环与香豆素平面的

二面角小,导致固体荧光红移,因为二面角小,意味着香豆素平面与咪唑环的共轭程度越高.和CB1相比,CA1的咪唑部分结构刚性更强,但是由于其咪唑基和香豆素环之间的扭转角略大,导致整个分子共轭程度相对较弱,最终使得CA1的固体荧光发射波长比CB1的蓝移24 nm.因此,在这一系列香豆素-咪唑体系的固体发光中,除了取代基供电子性之外,刚性和平面性也是重要影响因素.另外,从氢键数据发现,虽然CB1和CB4的氢键强度差不多,但是CB1的固体荧光发射波长要比CB4红移21 nm,这可能是由于CB1中咪唑基和香豆素母核之间的二面角明显更小,即CB1中咪唑基和香豆素的共轭程度更高.

表3 各单晶中咪唑环和香豆素环的二面角

Table 3 Dihedral angles of the imidazole moiety and coumarin ring in each single crystal

Compd.	CA1	CB1	CB3	CA4	CB4	CB5
Dihedral angles/(°)	4.79	1.27	6.02	5.59	7.57	5.54

2 结论

合成了一系列基于传统荧光团香豆素的染料 **CA1**~**CA6** 和 **CB1**~**CB6**, 初步研究了它们的溶液荧光和固体发光, 并对它们的单晶结构进行了初步分析. 研究发现, 当香豆素 7 位取代基为氨基取代基时, 化合物在二氯甲烷中的荧光较强, 而羟基取代、丁氧基取代或者无取代的衍生物在二氯甲烷中的荧光都很弱; 另外, 菲并[9,10-*d*]咪唑修饰的衍生物 **CA1**~**CA6** 的溶液荧光要比 4,5-二苯基取代咪唑修饰的衍生物 **CB1**~**CB6** 的强, 因为前者的刚性更强. 通过单晶分析, 我们猜测在香豆素 7 位取代基相同的情况下, 分子内氢键的强度和咪唑环与香豆素环之间的二面角都会对这些化合物的发光产生一定的影响: 氢键越强, 溶液发光效率越高; 二面角越小则导致固体发光红移. 当菲并[9,10-*d*]咪唑或者 4,5-二苯基咪唑取代位置为香豆素 6 位时, 化合物的溶液荧光很弱(**CA6** 和 **CB6**). 因此, 在这一系列香豆素-咪唑体系中, 取代基的供电子性、咪唑基的刚性以及咪唑环与香豆素环之间的平面性都会对这一系列化合物的固体发光产生重要影响.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

质谱测定使用 LCMS-IT-TOF 型质谱仪(岛津); 核磁测定使用 Bruker AV-400 核磁共振仪(^1H : 400 MHz, ^{13}C : 100 MHz, 0.5% TMS 为内标); 荧光光谱测定使用 FluoroMax-4 (JONIN-YVON, HORIBA)和 F-7000 (HI-TACHI)荧光光谱仪; 紫外光谱测定使用 U-1900 (HI-TACHI); X-单晶衍射仪为 Xcalibur E(英国 Oxford 公司)或者 Gemini (Agilent Technologies). 所用试剂和药品均购自试剂供应商, 除特别说明外, 未经进一步处理; 溶剂使用前都通过标准的方法进行纯化和干燥; 光谱纯有机溶剂购自 ROE SCIENTIFIC INC. 或者 DIKMA TECHNOLOGIES INC; 薄层色谱(TLC)监测通过薄层硅胶板进行, 柱色谱分离采用青岛海洋化工厂生产的硅胶(未加活化, 300~400 目). 化合物 **A-1**^[30]、**A-2**^[31]、**A-3**^[32]、**A-4**^[27]、**A-5**^[27]、**A-6**^[33]参考文献合成.

3.2 实验方法

CA 系列和 **CB** 系列化合物的合成通法: 将 1 equiv. 的香豆素醛与 1.2 equiv. 的 9,10-邻菲啰啉二酮或者二苯乙二酮溶于 10 mL 冰醋酸, 再加入 20 equiv. 无水醋酸铵. 反应在 120 °C 进行, TLC 监测反应完成, 时间从 2 h 到 4 h 不等. 反应结束后, 加入水, 析出橙黄色固体, 用二氯甲烷萃取, 合并有机相, 饱和食盐水洗两次后, 无水硫

酸钠干燥. 减压蒸除溶剂, 用 200~300 目硅胶柱层析分离, 以 $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=8:1$ 为洗脱剂, 得到橙黄色固体 3-(1*H*-菲并[9,10-*d*]咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮 (**CA1**), 产率 67.6%. m.p. 263~265 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 13.16 (s, 1H), 9.04 (s, 1H), 8.91~8.76 (m, 3H), 8.63 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 8.04 (d, $J=6.8$ Hz, 1H), 7.80~7.60 (m, 5H), 7.55 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J=7.6$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 159.58, 153.57, 144.23, 141.87, 137.23, 133.08, 129.90, 128.42, 128.28, 127.72, 127.55, 126.17, 126.01, 125.55, 124.41, 124.25, 123.30, 122.76, 122.42, 119.60, 117.69, 116.61; HRMS calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 363.1128, found 363.1179.

3-(4,5-二苯基-1*H*-咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮(**CB1**): 产率 76.9%. 黄色固体, m.p. 173~175 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 12.30 (s, 1H), 8.79 (s, 1H), 7.97 (d, $J=7.0$ Hz, 1H), 7.71~7.64 (m, 1H), 7.54~7.51 (m, 5H), 7.45~7.33 (m, 7H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 161.06, 153.02, 140.39, 138.00, 131.94, 128.95, 128.91, 128.61, 127.85, 127.54, 125.37, 125.27, 119.49, 116.61, 116.02; HRMS calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 387.1104, found 387.1108.

7-羟基-3-(1*H*-菲并[9,10-*d*]咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮 (**CA2**): 产率 73.1%. 黄色固体, m.p. 393~395 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 13.02 (s, 1H), 10.89 (s, 1H), 8.95 (s, 1H), 8.88~8.84 (m, 2H), 8.78 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 8.61 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.88 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 7.73 (dd, $J=16.2, 8.0$ Hz, 2H), 7.65 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 6.93 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J=1.8$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 162.87, 160.03, 155.80, 144.92, 142.69, 137.05, 131.44, 128.20, 127.84, 127.65, 127.51, 125.93, 124.39, 123.16, 122.38, 114.57, 113.00, 112.14, 102.51; HRMS calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_3$ $[\text{M}-\text{H}]^-$ 377.0932, found 377.0921.

3-(4,5-二苯基-1*H*-咪唑-2-基)-7-羟基-2*H*-色烯-2-酮 (**CB2**): 产率 55.2%. 黄色固体, m.p. 323~325 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 12.05 (s, 1H), 10.78 (s, 1H), 8.68 (s, 1H), 7.79 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 7.61~7.18 (m, 10H), 6.88 (dd, $J=8.4, 2.2$ Hz, 1H), 6.83 (d, $J=2.0$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 162.35, 160.04, 155.40, 141.25, 140.41, 137.78, 135.33, 131.15, 131.05, 129.08, 128.77, 128.66, 128.41, 128.27, 127.73, 127.22, 114.44, 112.88, 112.12, 102.45; HRMS calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 403.1053, found 403.1022.

7-丁氧基-3-(1*H*-菲并[9,10-*d*]咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-

酮(CA3): 产率 68.4%. 黄色固体, m.p. 381~382 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.95 (s, 1H), 8.90~8.70 (m, 3H), 8.61 (s, 1H), 7.91 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 7.82~7.65 (m, 2H), 7.64 (t, $J=7.4$ Hz, 2H), 7.10 (s, 1H), 7.01 (dd, $J=8.6, 2.0$ Hz, 1H), 4.09 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 1.83~1.64 (m, 2H), 1.52~1.32 (m, 2H), 0.94 (t, $J=7.4$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 163.19, 155.67, 144.76, 142.39, 137.09, 131.08, 128.25, 128.19, 127.92, 127.68, 127.52, 127.11, 126.01, 125.94, 124.41, 124.27, 123.18, 122.78, 122.38, 114.15, 113.95, 113.08, 101.37, 68.70, 30.94, 19.15, 14.13; HRMS calcd for $\text{C}_{28}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ 457.1523, found 457.1475.

7-丁氧基-3-(4,5-二苯基-1*H*-咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮(CB3): 产率 98.2%. 黄色固体, m.p. 134~175 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 11.18 (s, 1H), 8.86 (s, 1H), 7.74~7.34 (m, 11H), 7.02~6.87 (m, 2H), 4.08 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 1.87~1.81 (m, 2H), 1.58~1.52 (m, 2H), 1.03 (t, $J=7.4$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 162.77, 159.93, 155.27, 141.08, 140.08, 130.71, 129.14~127.32 (m), 127.32~126.81 (m), 125.64, 114.03, 113.76, 113.07, 101.33, 68.63, 30.94, 19.14, 14.13; HRMS calcd for $\text{C}_{28}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ 459.1679, found 459.1681.

7-(二乙基氨基)-3-(1*H*-菲并[9,10-*d*]咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮(CA4): 产率 83.6%. 橙红色固体, m.p. 230~231 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 12.85 (s, 1H), 8.88~8.84 (m, 3H), 8.76 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 8.61 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.78~7.51 (m, 5H), 6.83 (dd, $J=9.0, 2.2$ Hz, 1H), 6.70 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 3.51 (q, $J=7.0$ Hz, 4H), 1.18 (t, $J=7.0$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.61, 156.75, 151.80, 145.71, 142.64, 131.09, 128.05, 127.51, 125.69, 124.29, 110.33, 109.22, 108.61, 96.76, 44.73, 12.85; HRMS calcd for $\text{C}_{28}\text{H}_{24}\text{N}_3\text{O}_2$ [$\text{M}+\text{H}$] $^+$ 434.1869, found 434.1896.

7-(二乙基氨基)-3-(4,5-二苯基-1*H*-咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮(CB4): 产率 99.5%. 黄色固体, m.p. 93~95 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.87 (s, 1H), 8.59 (s, 1H), 7.96~7.91 (m, 1H), 7.59~7.21 (m, 10H), 6.80 (dd, $J=9.0, 2.4$ Hz, 1H), 6.65 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 3.48 (q, $J=7.0$ Hz, 4H), 1.16 (t, $J=7.0$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.68, 156.36, 151.45, 141.98, 140.52, 137.52, 136.02, 135.47, 132.69, 130.71, 130.04, 129.98, 129.10, 128.65, 128.58, 128.14, 127.73, 127.16, 110.25, 109.27 (s), 108.52, 96.77, 44.68, 12.81; HRMS calcd for $\text{C}_{28}\text{H}_{25}\text{N}_3\text{O}_2\text{Na}$ [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ 458.1839, found

458.1848.

10-(1*H*-菲并[9,10-*d*]咪唑-2-基)-2,3,6,7-四氢-1*H*,5*H*,11*H*-吡喃并[2,3-*f*]吡啶并[3,2-*i*]喹啉-11-酮(CA5): 产率 72.4%. 橙红色固体, m.p. 365~366 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 11.97 (s, 1H), 8.91 (s, 1H), 8.79~8.72 (m, 3H), 8.15 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.72~7.65 (m, 4H), 7.09 (s, 1H), 3.36~3.22 (m, 4H), 2.97 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 2.82 (t, $J=6.2$ Hz, 2H), 2.08~1.98 (m, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 162.61, 151.53, 147.05, 145.85, 141.33, 128.34, 127.04, 126.84, 126.29, 126.05, 125.19, 123.96, 123.33, 122.79, 122.44, 121.06, 120.62, 119.68, 108.84, 107.42, 106.14, 50.19, 49.78, 27.55, 21.27, 20.35, 20.23; HRMS calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{24}\text{N}_3\text{O}_2$ [$\text{M}+\text{H}$] $^+$ 458.1863, found 458.1865.

10-(4,5-二苯基-1*H*-咪唑-2-基)-2,3,6,7-四氢-1*H*,5*H*,11*H*-吡喃并[2,3-*f*]吡啶并[3,2-*i*]喹啉-11-酮(CB5): 产率 48.6%. 黄色固体, m.p. 276~277 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 11.22 (s, 1H), 8.68 (s, 1H), 7.69 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.51 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.42~7.35 (m, 6H), 7.04 (s, 1H), 3.34~3.32 (m, 4H), 2.97 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 2.82 (t, $J=6.2$ Hz, 2H), 2.11~1.95 (m, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 162.35, 151.22, 146.60, 142.40, 139.57, 128.80, 128.35, 127.97, 127.63, 126.92, 125.84, 119.52, 108.82, 107.71, 106.20, 50.15, 49.74, 27.56, 21.34, 20.43, 20.2; HRMS calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{25}\text{N}_3\text{O}_2\text{Na}$ [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ 482.1839, found 482.1779.

6-(1*H*-菲并[9,10-*d*]咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮(CA6): 产率 58.5%. 淡黄色固体, m.p. 406~407 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 8.87 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 8.62 (d, $J=2.0$ Hz, 1H), 8.57 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 8.51 (dd, $J=8.6, 2.0$ Hz, 1H), 8.26 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 7.76 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.71~7.61 (m, 3H), 6.61 (d, $J=9.6$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 159.68, 153.86, 147.84, 144.17, 129.47, 127.66, 127.14, 126.88, 125.93, 125.34, 123.94, 121.86, 119.20, 117.04, 116.98; HRMS calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_2$ [$\text{M}-\text{H}$] $^-$ 361.0983, found 361.1006.

6-(4,5-二苯基-1*H*-咪唑-2-基)-2*H*-色烯-2-酮(CB6): 产率 91.2%. 淡黄色固体, m.p. 267~268 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 12.84 (s, 1H), 8.42 (s, 1H), 8.30 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 8.17 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 7.66~7.05 (m, 11H), 6.57 (d, $J=9.6$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.26, 153.73, 144.73, 137.75, 135.44, 131.38, 129.17, 129.06, 128.97, 128.84, 128.68, 128.34, 127.56, 127.35, 127.10, 125.33, 119.50, 117.30; HRMS

calcd for $C_{24}H_{17}N_2O_2$ $[M + H]^+$ 365.1285, found 365.1318.

辅助材料(Supporting Information) 部分化合物 CA1、CA4、CB1、CB3~CB5 的单晶数据以及系列染料化合物 CA1~CA5 及 CB1~CB6 的核磁谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Mei, J.; Hong, Y.; Lam, J. W. Y.; Qin, A.; Tang, Y.; Tang, B. Z. *Adv. Mater.* **2014**, 26, 5429.
- [2] Shimizu, M.; Hiyama, T. *Chem. Asian J.* **2010**, 5, 1516.
- [3] Qian, J.; Tang, B. Z. *Chem* **2017**, 3, 56.
- [4] Xia, Z.; Shao, A.; Li, Q.; Zhu, S.; Zhu, W. *Acta Chim. Sinica* **2016**, 74, 351 (in Chinese). (夏志清, 邵安东, 李强, 朱世琴, 朱为宏, 化学学报, **2016**, 74, 351.)
- [5] Shimizu, M.; Kaki, R.; Takeda, Y.; Hiyama, T.; Nagai, N.; Yamagishi, H.; Furutani, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 4095.
- [6] Yuan, C.; Saito, S.; Yusa, H.; Camacho, C.; Irle, S.; Hisaki, I.; Yamaguchi, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, 135, 8842.
- [7] Matsui, M.; Ooiwa, K.; Okada, A.; Kubota, Y.; Funabiki, K.; Sato, H. *Dyes Pigm.* **2013**, 99, 916.
- [8] Marwitz, A. J. V.; Jenkins, J. T.; Zakharov, L. N.; Liu, S.-Y. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, 49, 7444.
- [9] Luo, X.; Li, J.; Li, C.; Heng, L.; Dong, Y. Q.; Liu, Z.; Bo, Z.; Tang, B. Z. *Adv. Mater.* **2011**, 23, 3261.
- [10] Kwon, M. S.; Gierschner, J.; Yoon, S.-J.; Park, S. Y. *Adv. Mater.* **2012**, 24, 5487.
- [11] Ren, T.-B.; Xu, W.; Zhang, W.; Zhang, X.-X.; Wang, Z.-Y.; Xiang, Z.; Yuan, L.; Zhang, X.-B. *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, 140, 7716.
- [12] Zhao, D.; Li, G.; Wu, D.; Qin, X.; Neuhaus, P.; Cheng, Y.; Yang, S.; Lu, Z.; Pu, X.; Long, C.; You, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 13676.
- [13] Wang, S.; Xiao, S.; Chen, X.; Zhang, R.; Cao, Q.; Zou, K. *Dyes Pigm.* **2013**, 99, 543.
- [14] Kubota, Y.; Hara, H.; Tanaka, S.; Funabiki, K.; Matsui, M. *Org. Lett.* **2011**, 13, 6544.
- [15] Kubota, Y.; Tsuzuki, T.; Funabiki, K.; Ebihara, M.; Matsui, M. *Org. Lett.* **2010**, 12, 4010.
- [16] Kubota, Y.; Ozaki, Y.; Funabiki, K.; Matsui, M. *J. Org. Chem.* **2013**, 78, 7058.
- [17] Li, W.; Lin, W.; Wang, J.; Guan, X. *Org. Lett.* **2013**, 15, 1768.
- [18] Chen, P.-Z.; Zhang, H.; Niu, L.-Y.; Zhang, Y.; Chen, Y.-Z.; Fu, H.-B.; Yang, Q.-Z. *Adv. Funct. Mater.* **2017**, 27, 1700332.
- [19] Liu, N.; Chen, P.-Z.; Wang, J.-X.; Niu, L.-Y.; Yang, Q.-Z. *Chin. Chem. Lett.* **2019**, 30, 1939.
- [20] Zheng, M.; Sun, M.; Li, Y.; Wang, J.; Bu, L.; Xue, S.; Yang, W. *Dyes Pigm.* **2014**, 102, 29.
- [21] Zhang, Z.; Zhang, Y.; Yao, D.; Bi, H.; Javed, I.; Fan, Y.; Zhang, H.; Wang, Y. *Cryst. Growth Des.* **2009**, 9, 5069.
- [22] Dong, Y.; Xu, B.; Zhang, J.; Tan, X.; Wang, L.; Chen, J.; Lv, H.; Wen, S.; Li, B.; Ye, L.; Zou, B.; Tian, W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 10782.
- [23] Chen, B.; Yu, G.; Li, X.; Ding, Y.; Wang, C.; Liu, Z.; Xie, Y. *J. Mater. Chem. C* **2013**, 1, 7409.
- [24] Xie, L.; Chen, Y.; Wu, W.; Guo, H.; Zhao, J.; Yu, X. *Dyes Pigm.* **2012**, 92, 1361.
- [25] Huang, D.; Chen, Y.; Zhao, J. *Dyes Pigm.* **2012**, 95, 732.
- [26] Park, S.-Y.; Ebihara, M.; Kubota, Y.; Funabiki, K.; Matsui, M. *Dyes Pigm.* **2009**, 82, 258.
- [27] Hou, J.-T.; Yang, J.; Li, K.; Liao, Y.-X.; Yu, K.-K.; Xie, Y.-M.; Yu, X.-Q. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 9947.
- [28] Hou, J.-T.; Li, K.; Qin, C.; Yu, X.-Q. *Sci. Sin. Chim.* **2019**, 49, 346 (in Chinese). (后际挺, 李坤, 覃彩芹, 余孝其, 中国科学: 化学, **2019**, 49, 346.)
- [29] Hou, J.-T.; Kim, H. S.; Duan, C.; Ji, M. S.; Wang, S.; Zeng, L.; Ren, W. X.; Kim, J. S.; Yu, X.-Q. *Chem. Commun.* **2019**, 55, 2533.
- [30] Pottier, I. R.; Nandaluru, P. R.; Benoit, W. L.; Miller, D. O.; Dawe, L. N.; Bodwell, G. J. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 9015.
- [31] Hou, J.-T.; Li, K.; Liu, B.-Y.; Liao, Y.-X.; Yu, X.-Q. *Tetrahedron* **2013**, 69, 2118.
- [32] Lin, W.; Yuan, L.; Feng, J.; Cao, X. *Eur. J. Org. Chem.* **2008**, 2689.
- [33] Xu, S.; Xu, S.; Li, L. *Acta Pharm. Sin.* **2000**, 35, 103 (in Chinese). (徐嵩, 徐世平, 李兰敏, 药学报, **2000**, 35, 103.)

(Cheng, F.)